ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΜΕΣΩ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΜΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Υποβληθείσα στο:

Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπό:

ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Για την απόκτηση του τίτλου του

Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΤΡΑ, 2008

Στην

οικογένειά

μου

Πρόλογος

Το έναυσμα για την εργασία αυτή δόθηκε από τον καθηγητή Στρατή Σωτήρχο και πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, ενώ μέρος των πειραμάτων έλαβε χώρα στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέσα από το κείμενο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Ξενοφώντα Βερούκιο για την πολύτιμη βοήθειά του στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, αλλά και τους καθηγητές κ.κ. Γεώργιο Παπαθεοδώρου και Σταύρο Παύλου, που συμμετείχαν στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο, τους αναπληρωτές καθηγητές κ.κ. Δημήτριο Ματαρά και Σογομών Μπογοσιάν, καθώς και τον κύριο ερευνητή του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ κ. Γεώργιο Βογιατζή, για την ευγένεια και την προθυμία τους να συμμετάσχουν στην επταμελή επιτροπή για την κρίση της διατριβής μου.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών και φίλη κ. Amaia Soto Beobide για την πολύτιμη βοήθειά της στον χαρακτηρισμό των υλικών με φασματοσκοπία Raman που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μοριακής Φασματοσκοπίας του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ υπό την επίβλεψη του ερευνητή κ. Γεώργιου Βογιατζή, καθώς και τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βασίλειο Δρακόπουλο υπό την επίβλεψη του οποίου έλαβε χώρα ο χαρακτηρισμός των προϊόντων με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω και στο τεχνικό προσωπικό του ινστιτούτου για την πολύ σημαντική και ταχύτατη βοήθειά τους στην επισκευή βλαβών, αλλά και στην κατασκευή διατάξεων που ξεπερνούσαν τις δικές μου ικανότητές. Επίσης, να αναφέρω πως η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε τόσο από το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, όσο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003).

Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο και συνάδελφο κ. Θεόδωρο Καραχάλιο συνεργάτη όλων αυτών των χρόνων στις δύσκολες στιγμές του εργαστηρίου, αλλά και μαζί στη χαρά των επιτυχημένων πειραμάτων, τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Rochester και υπεύθυνο

Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας Nanothinx s.a., κ. Στέφανο Νιτόδα για τις συμβουλές και τις διορθώσεις του όλο αυτό το διάστημα, καθώς και τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Βαίο Αλεξιάδη για την αρμονική συνεργασία μας στο εργαστήριο.

Ακόμα, ευχαριστώ πολύ την μεταδιδακτορική συνεργάτιδα του εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης κ. Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, τον διδάκτορα κ. Αριστείδη Μπασαγιάννη, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του εργαστηρίου αυτού για την βοήθειά τους.

Μα πάνω από όλους και από όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε όλους εκείνους που αν και μακριά από το εργαστήριο ήταν τα πραγματικά μου στηρίγματα στην διάρκεια όλων αυτών των ετών. Πρόκειται για τους γονείς μου (Βασίλη και Παναγιώτα), τον αδελφό μου Γιάννη, αλλά και το νέο μέλος της οικογένειάς μας, την Κωνσταντίνα, χωρίς την υλική και ψυχολογική υποστήριξη των οποίων δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ αυτή η προσπάθεια.

Και φυσικά δεν θα μπορούσα να παραλείψω τους πιο κοντινούς μου φίλους και ιδιαίτερα την υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κωνσταντίνα Πάκου, για την βοήθειά της όχι μόνο ως φίλης, αλλά και ως Χημικού Μηχανικού, τον κ. Γεώργιο Γαλάνη που μέχρι την τελευταία στιγμή υποστήριζε τεχνικά την προσπάθεια αυτή, καθώς και τις κυρίες Μαριάννα Σαλάππα, Ευφροσύνη Πολυδωροπούλου και την υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κωνσταντίνα Νίκου, που ήταν δίπλα μου όχι μόνο στα ευχάριστα, αλλά και όταν όλα πήγαιναν στραβά!!!

Κλείνοντας τον πρόλογο αυτό υπάρχει ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο όμως δυστυχώς δεν μπορώ να ευχαριστήσω. Πρόκειται για τον καθηγητή Στρατή Σωτήρχο, πρωτοπόρο στον τομέα της Νανοτεχνολογίας στη χώρα μας, στις γνώσεις του οποίου, αλλά και την αγάπη του για την έρευνα και το εργαστήριο πρόλαβα να μυηθώ μόλις για δύο χρόνια. Ελπίζω μόνο ο τρόπος που διεξήγαγα την έρευνά μου αυτά τα χρόνια, τα αποτελέσματα των πειραμάτων, αλλά και το πώς αυτά αποδίδονται στο κείμενο που ακολουθεί να ανταποκρίνονται στους αρχικούς του στόχους.

Ευχαριστώ Πολύ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αικατερίνη Β. Κουραβέλου

Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Προσωπικές Πληροφορίες:

Ημερομηνία γέννησης : 3 Οκτωβρίου 1978

Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμη

Υπηκοότητα : Ελληνική

Διεύθυνση : Μαιζώνας 194, 26222 Πάτρα

Τηλ. : +30 2610 343664 / +30 6979005936

e-mail: kbk@iceht.forth.gr

Εκπαίδευση:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

▪ Οκτώβριος 2005 – Σήμερα :

Υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Χημικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

▪ Νοέμβριος 2002 – Σεπτέμβριος 2005 :

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τομέα της Επιστήμης
και Τεχνολογίας Υλικών του τμήματος Χημικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

▪ 1997 – 2002 :

Φοιτήτρια του τμήματος Χημικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
(βαθμός διπλώματος: Λίαν Καλώς – 7.50)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

▪ 1996 :

Γενικό Λύκειο Μεγαλόπολης
(βαθμός απολυτηρίου: Άριστα – 18.56)

Γλώσσες:

- **Ελληνικά** (Μητρική)
- **Αγγλικά** (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan)
- **Γαλλικά** (Certificat de Langue Francaise, Institut Francais d' Athenes)
- **Γερμανικά** (Zertificat Deutsch, Goethe Institut)

Γνώσεις Η/Υ:

Εφαρμογές Γραφείου: MS-Office, Origin, Internet

Σχεδιαστικά πακέτα: Visio

Προγραμματισμός: Fortran

Προϋπηρεσία – Ερευνητική Εμπειρία:

- **01/09/02 – 29/02/04:** Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “Co-firing of bio-oil simultaneous SO_x and NO_x reduction”
- **01/04/03 – 30/09/03:** Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημικών Μηχανικών”
- **01/10/05 – Σήμερα:** Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, με τίτλο “Παρασκευή και μελέτη νανοδομημένων υλικών άνθρακα (νανοσωλήνες και νανοπορώδεις μεμβράνες)”

Σύλλογοι:

- Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
- Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ)

**Διδακτική
Εμπειρία:**

- **10/2003 – 01/2004:** Επικουρικό έργο στο μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran 90), τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
- **02/2004 – 06/2004 & 02/2005 – 06/2005:** Επικουρικό έργο στο εργαστήριο της Φυσικής, τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
- **10/2004 – 01/2005:** Επικουρικό έργο στο εργαστήριο Φυσικών Διεργασιών, τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

**Υποτροφίες –
Σεμινάρια :**

- **04/2003 – 09/2003:** Μεταπτυχιακή υποτροφία (ΕΠΕΑΕΚ) τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
- **07/2004:** Υποτροφία ιδρύματος Ωνάση για την παρακολούθηση σεμιναρίων με τίτλο : “The nanotechnology revolution”
- **08/2004:** Υποτροφία Marie Curie για την παρακολούθηση του 3^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου σε διεργασίες Hot – Wire CVD
- **05/2008:** Θεωρητικό σεμινάριο κατάρτισης: “Εφαρμογές της φωτοκατάλυσης και ηλεκτροκατάλυσης σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές”, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝ-ΜΕΤΡΟ 8.3, ΔΡΑΣΗ 8.3.6 “Ανθρώπινα δίκτυα E&T επιμόρφωσης” με κωδικό υποέργου 06ΑΔΒ-59
- **05/2008 – 07/2008:** Σεμινάρια ερευνητικής μεθοδολογίας, διοίκησης της έρευνας και της καινοτομίας, αποτίμησης της τεχνολογίας, εκμετάλλευσης της E&T γνώσης και ενσωμάτωσής της στη διαδικασία της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των έργων ΠΕΝΕΔ 2003

Δημοσιεύσεις:

1. K. B. Kouravelou and S. V. Sotirchos, “*Dynamic Study of carbon nanotubes production by chemical vapor deposition of alcohol*”, Rev. Adv. Mater. Sci. 10 (2005) 243-248.
2. K. B. Kouravelou, S. V. Sotirchos and X. E. Verykios, “*Catalytic effects of production of carbon nanotubes in a thermogravimetric CVD reactor*”, Surf. Coat. Tech. 201 (2007) 9226-9231.

Συνέδρια:

1. Μήτση Σ., Κουραβέλου Κ. και Σωτήρχος Σ, “*Παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα μέσω καταλυτικής απόθεσης από ατμό*”, 4^ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2003, Πάτρα.
2. Κατερίνα Κουραβέλου και Στρατής Σωτήρχος, “*Μελέτη της σύνθεσης νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης*”, 5^ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2005, Θεσσαλονίκη.
3. K. Kouravelou, S. Sotirchos, “*Dynamic Study of carbon nanotubes production by chemical vapor deposition of alcohol*”, 2nd International Conference on Nanomaterials and Nanotechnologies, June 2005, Crete - Greece.
4. K. B. Κουραβέλου, Σ. Β. Σωτήρχος και Ξ. Ε. Βερούκιος, “*Καταλυτική διεργασία παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης*”, 6^ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2007, Αθήνα.

5. K. B. Kouravelou, S. V. Sotirchos and X. E. Verykios,
“Catalytic effects of production of carbon nanotubes in a thermogravimetric CVD reactor”, 16th European Conference on Chemical Vapor Deposition, September 2007, Den Haag (Scheveningen) – The Netherlands
6. Κατερίνα Β. Κουραβέλου και Ξενοφών Ε. Βερύκιος,
“Μελέτη της επίδρασης του H_2 στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα, μέσω καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης”, 10^ο Συμπόσιο Κατάλυσης, Οκτώβριος 2008, Μέτσοβο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη	xvii
Abstract	xxi
Κατάλογος Πινάκων	xxiii
Κατάλογος Σχημάτων	xxvii

Κεφάλαιο 1^ο

Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία

1.1	Εισαγωγή	1
1.2	Ο άνθρακας	4
1.2.1	Οι αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα	6
1.2.1.1	Διαμάντι	6
1.2.1.2	Γραφίτης	7
1.2.1.3	Αμορφος άνθρακας	8
1.2.1.4	Φουλερίνα	8
1.2.1.5	Νανοσωλήνες άνθρακα	9
1.2.1.6	Νανοϊνες άνθρακα	10
1.2.1.7	Υαλώδης άνθρακας	10
1.2.1.8	Νανοαφρός άνθρακα	10
1.3	Ιστορική αναδρομή παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα	11
1.4	Είδη νανοσωλήνων άνθρακα	14
1.4.1	Μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (SWCNTs)	15
1.4.2	Πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs)	17
1.5	Ιδιότητες νανοσωλήνων άνθρακα	18
1.5.1	Ηλεκτρικές ιδιότητες	19
1.5.2	Μηχανικές ιδιότητες	19
1.5.3	Θερμικές ιδιότητες	20
1.5.4	Οπτικές ιδιότητες	21
1.6	Εφαρμογές νανοσωλήνων άνθρακα	22
1.6.1	Ως σύνθετο υλικών	22
1.6.2	Σε ηλεκτρικά κυκλώματα	23

1.6.3	Ως μέσο αποθήκευσης υδρογόνου	24
1.6.4	Στην ιατρική	24
1.7	Βιβλιογραφικές αναφορές	26

Κεφάλαιο 2°

Μέθοδοι Παραγωγής και Μηχανισμοί Ανάπτυξης Νανοσωλήνων Άνθρακα

2.1	Μέθοδοι παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα	31
2.1.1	Μέθοδος τόξου εκκένωσης	32
2.1.2	Μέθοδος εξάχνωσης με laser	35
2.1.3	Χημική απόθεση ατμών	36
	2.1.3.1 Χημική απόθεση ατμών με πλάσμα	39
	2.1.3.2 Θερμική χημική απόθεση ατμών	42
2.2	Χημική απόθεση ατμών αλκοόλης	46
2.3	Μηχανισμοί ανάπτυξης νανοσωλήνων άνθρακα	48
2.4	Σκοπός διδακτορικής διατριβής	55
2.5	Βιβλιογραφικές αναφορές	56

Κεφάλαιο 3°

Πειραματικές Μέθοδοι και Τεχνικές

3.1	Μέθοδοι παρασκευής καταλυτών	66
3.2	Τεχνική φυσικής ρόφησης – εκρόφησης αζώτου	68
	3.2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο	68
	3.2.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία	70
3.3	Τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD)	71
	3.3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο	71
	3.2.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία	73
3.4	Καταλυτική χημική απόθεση ατμών αλκοόλης	74
3.5	Ηλεκτρονική μικροσκοπία	78
	3.5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο	78
	3.5.2 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης (TEM)	80
	3.5.3 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM)	81

3.6	Φασματοσκοπία Raman	83
3.6.1	Θεωρητικό υπόβαθρο	83
3.6.2	Πειραματική διάταξη και διαδικασία	86
3.6.3	Χαρακτηρισμός νανοσωλήνων άνθρακα μέσω φασματοσκοπίας Raman	87
3.7	Θερμοσταθμική ανάλυση (TGA)	90
3.7.1	Θεωρητικό υπόβαθρο	90
3.7.2	Πειραματική διάταξη και διαδικασία	92
3.7.3	Χαρακτηρισμός νανοσωλήνων άνθρακα μέσω θερμοσταθμικής ανάλυσης	93
3.8	Φασματοσκοπία μάζας	95
3.8.1	Θεωρητικό υπόβαθρο	95
3.8.2	Πειραματική διάταξη και διαδικασία	95
3.9	Βιβλιογραφικές αναφορές	98

Κεφάλαιο 4ο

Επίδραση των λειτουργικών παραμέτρων στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό

4.1	Εισαγωγή	104
4.2	Η αιθανόλη ως πηγή άνθρακα	105
4.2.1	Ομογενείς αντιδράσεις	105
4.2.2	Αντιδράσεις απόθεσης ατμών αιθανόλης παρουσία καταλύτη	109
4.2.3	Επίδραση της συγκέντρωσης των ατμών της αιθανόλης στο μίγμα της απόθεσης	119
4.2.4	Επίδραση του χρόνου απόθεσης των ατμών της αιθανόλης	123
4.2.5	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman	124
	4.2.5.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	124
	4.2.5.2 Φασματοσκοπία Raman	136
4.3	Η μεθανόλη ως πηγή άνθρακα	141
4.3.1	Ομογενείς αντιδράσεις	141

4.3.2	Αντιδράσεις απόθεσης ατμών μεθανόλης παρουσία καταλύτη	144
4.3.3	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman	149
4.3.3.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	149
4.3.3.2	Φασματοσκοπία Raman	154
4.4	Συγκριτική μελέτη της αιθανόλης και της μεθανόλης ως πιθανών πηγών άνθρακα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων	156
4.5	Συμπεράσματα	157
4.6	Βιβλιογραφικές αναφορές	160

Κεφάλαιο 5^ο

Ανάπτυξη καταλυτών για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό

5.1	Εισαγωγή	166
5.2	Επίδραση της περιεκτικότητας του καταλύτη σε μέταλλο	168
5.2.1	Παρασκευή καταλυτών	168
5.2.2	Χαρακτηρισμός καταλυτών	169
5.2.3	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	171
5.2.4	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman	176
5.2.4.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	176
5.2.4.2	Φασματοσκοπία Raman	179
5.3	Επίδραση του τρόπου παρασκευής του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα	181
5.3.1	Παρασκευή καταλυτών	182
5.3.2	Χαρακτηρισμός καταλυτών	183
5.3.3	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	185
5.3.4	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, φασματοσκοπία Raman και θερμοσταθμική ανάλυση	189
5.3.4.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	189
5.3.4.2	Φασματοσκοπία Raman	191

5.3.4.3	Θερμοσταθμική ανάλυση	193
5.4	Επίδραση του τύπου του φορέα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα	194
5.4.1	Παρασκευή καταλυτών	195
5.4.2	Χαρακτηρισμός καταλυτών	195
5.4.3	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	197
5.4.4.	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman	199
5.4.4.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	199
5.4.4.2	Φασματοσκοπία Raman	201
5.5	Επίδραση του τύπου της αλούμινας ως φορέα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα	203
5.5.1	Παρασκευή καταλυτών	203
5.5.2	Χαρακτηρισμός καταλυτών	204
5.5.3	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	206
5.5.4.	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman	208
5.5.4.1	Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης	208
5.5.4.2	Φασματοσκοπία Raman	211
5.6	Επίδραση των διμεταλλικών καταλυτών στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα	212
5.6.1	Παρασκευή καταλυτών	213
5.6.2	Χαρακτηρισμός καταλυτών	213
5.6.3	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	215
5.6.4.	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman	217
5.6.4.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	218
5.6.4.2	Φασματοσκοπία Raman	220
5.7	Η ερυθρά ιλύς ως καταλύτης στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό	221
5.7.1	Χαρακτηρισμός ερυθράς ιλύος	221
5.7.2	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	222
5.7.3	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης	223
5.8	Συμπεράσματα	224
5.9	Βιβλιογραφικές αναφορές	227

Κεφάλαιο 6°

Επίδραση του υδρογόνου στη διεργασία και το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό

6.1	Εισαγωγή	236
6.2	Μελέτη της επίδρασης του υδρογόνου στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και το είδος των τελικών προϊόντων	236
6.2.1	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	237
6.2.1.1	Καταλύτης $Fe_2O_3/Al_2O_3:3/7$	237
6.2.1.2	Καταλύτης $Fe_2O_3/Al_2O_3:3/1$	242
6.2.2	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης	246
6.2.2.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	247
6.2.2.2	Φασματοσκοπία Raman	254
6.2.2.3	Ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης υψηλής διακριτικής ικανότητας	259
6.3	Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας αναγωγής του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και το είδος των τελικών προϊόντων	263
6.3.1	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	264
6.3.2	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία	269
6.3.2.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	269
6.3.2.2	Φασματοσκοπία Raman	273
6.4	Μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του αναγωγικού στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και το είδος των τελικών προϊόντων	275
6.4.1	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	276
6.4.2	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία	279
6.4.2.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	279
6.4.2.2	Φασματοσκοπία Raman	282

6.5	Μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του υδρογόνου του μίγματος απόθεσης στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και το είδος των τελικών προϊόντων	283
6.5.1	Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών	283
6.5.2	Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman	287
6.5.2.1	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης	287
6.5.2.2	Φασματοσκοπία Raman	290
6.6	Συμπεράσματα	291
6.7	Βιβλιογραφικές αναφορές	294

Κεφάλαιο 7ο

Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Εργασία

7.1	Συμπεράσματα	298
7.1.1	Πηγή άνθρακα – Παράμετροι λειτουργίας συστήματος	298
7.1.2	Ο ρόλος του καταλύτη στη διεργασία	300
7.1.3	Ο ρόλος του υδρογόνου στη διεργασία	303
7.2	Προτάσεις για μελλοντική εργασία	305

Παράρτημα

Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης	307
---	-----

Οι νανοσωλήνες άνθρακα προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών ερευνητικών ομάδων χάρη στις μοναδικές μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητές τους, που τους κάνουν δυνητικά χρήσιμους σε πάρα πολλές εφαρμογές. Η αυξημένη συνεπώς ζήτηση των υλικών αυτών οδήγησε στην ανάπτυξη διαφορετικών μεθόδων για την παραγωγή τους.

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας ακόμα μεθόδου παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα, που στηρίζεται στην χημική απόθεση ατμών και χρησιμοποιεί ως πηγή του άνθρακα αλκοόλη, καθώς και η μελέτη της επίδρασης διαφόρων πειραματικών παραμέτρων τόσο στη διεργασία, όσο και στο είδος των παραγόμενων προϊόντων.

Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μια πειραματική διάταξη χημικής απόθεσης από ατμό ενώσεων σε υγρή μορφή, η οποία επέτρεπε την συνεχή καταγραφή των μεταβολών του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν πειράματα με τη βοήθεια φασματογράφου μάζας προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην αέρια φάση, ενώ το στερεό προϊόν χαρακτηρίζονταν με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) και διερχόμενης δέσμης (TEM), φασματοσκοπίας Raman και θερμοσταθμικής ανάλυσης.

Μεταξύ των παραμέτρων που εξετάστηκαν συμπεριλαμβάνεται το είδος της πηγής του άνθρακα. Ως πιθανές πρόδρομες ενώσεις μελετήθηκαν η αιθανόλη και η μεθανόλη και τα αποτελέσματα μας οδήγησαν στο συμπέρασμα πως οι ατμοί της αιθανόλης είναι προτιμότεροι, αφού έτσι οδηγούμαστε σε σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά απόθεσης, συγκριτικά με τους ατμούς της μεθανόλης. Μάλιστα, μελετήθηκαν διαφορετικές θερμοκρασίες και των δύο αλκοολών και βρέθηκε πως για μεν την αιθανόλη τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε θερμοκρασία διάσπασης τους 800 °C, οδηγώντας μάλιστα σε ένα μίγμα πολυφλοϊικών και μονοφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα, ενώ όταν η μεθανόλη χρησιμοποιείται τότε η διεργασία θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στους 700 °C, αν επιθυμούμε περισσότερο προϊόν ή στους 550 °C, αν στόχος είναι η παραγωγή και μονοφλοϊικών νανοσωλήνων. Τα αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης και από την περιεκτικότητα του αντιδρώντος μίγματος σε αλκοόλη, αλλά και από τον χρόνο της διεργασίας.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην ανάπτυξη καταλυτών κατάλληλων για αυτή τη διεργασία. Έτσι εξετάστηκαν διαφορετικοί καταλύτες, μικτά οξειδία σιδήρου – αλουμινίου, τόσο ως προς την σύστασή τους, όσο και ως προς τον τρόπο παρασκευής τους. Αποδοτικότερη σύσταση καταλύτη ήταν αυτή του 75% Fe_2O_3 , που οδήγησε σε ποσοστό απόθεσης ~400%, ως προς την ανηγμένη ποσότητα του αρχικού καταλύτη, μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C και το οποίο αντιστοιχεί σε πολυφλοϊκούς, αλλά και μονοφλοϊκούς νανοσωλήνες διαμέτρων 0.81 και 1.04 nm. Επίσης, αποδείχθηκε πως η παρουσία της αλούμινας, ως υποστρώματος είναι αναγκαία προκειμένου ο άνθρακας να αποτεθεί με τη μορφή νανοσωλήνων. Έτσι, εξετάστηκαν περαιτέρω και διαφορετικοί τύποι αλούμινας, αλλά και άλλα υποστρώματα και τα αποτελέσματα έδειξαν πως η Al_2O_3 είναι το αποδοτικότερο υπόστρωμα μιας και πληρεί ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις, συμβάλλοντας και στην διάσπαση της αλκοόλης, αλλά και στην διασπορά του μετάλλου. Ακόμα, θετικά στην διεργασία επιδρά και η προσθήκη ενός δεύτερου μετάλλου, στο αρχικό μικτό οξείδιο. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν το νικέλιο και το μολυβδένιο και ως αποτέλεσμα είχαμε την αύξηση του παραγόμενου άνθρακα, όπου στην περίπτωση του νικελίου ήταν κατά κύριο λόγο με τη μορφή πολυφλοϊκών νανοσωλήνων, ενώ όταν το μολυβδένιο προστέθηκε, ενισχύθηκε η διασπορά μικρότερης διαμέτρου σωματιδίων σιδήρου, οπότε και ευνοήθηκε ο σχηματισμός και μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για περιβαλλοντικούς σκοπούς, οδηγώντας στην παραγωγή ενός πολύ σημαντικού και με μεγάλη ζήτηση υλικού, από ένα παραπροϊόν της μεταλλουργίας, όπως είναι η ερυθρά ιλύς.

Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση του υδρογόνου ως αναγωγικού με σκοπό την αύξηση των ενεργών καταλυτικών θέσεων για τον σχηματισμό νανοσωλήνων. Ποσοστό 5% υδρογόνου ως προς το συνολικό μίγμα χρησιμοποιήθηκε είτε πριν την έναρξη της απόθεσης, είτε κατά την διάρκεια αυτής, είτε και στα δύο βήματα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πληρέστερη αναγωγή του οξειδίου επιτυγχάνεται στην τελευταία περίπτωση οδηγώντας μάλιστα και σε πάρα πολύ μικρές διαμέτρους μονοφλοϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα (0.45 nm). Η έκταση της αναγωγής του καταλύτη επηρεάζεται και από την θερμοκρασία της, δείχνοντας ως βέλτιστη τους 800 °C, ενώ το προϊόν αποδείχθηκε πως ήταν ένα μίγμα πολυφλοϊκών και μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Αντίθετα τα προϊόντα δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα και αποτελούνται αποκλειστικά από πολυφλοϊκούς νανοσωλήνες όταν

μεταβάλλεται το ποσοστό του υδρογόνου στο μίγμα της απόθεσης. Σε αυτή την περίπτωση η αύξησή του οδηγεί και σε αύξηση των παραγόμενων νανοσωλήνων, μιας και έτσι ευνοείται η πληρέστερη αναγωγή του αιματίτη προς μεταλλικό σίδηρο, αλλά και η διατήρηση της ενεργότητάς του παρά τα εμπόδια στη διάχυση του άνθρακα που δημιουργούνται από τους ήδη σχηματισμένους νανοσωλήνες.

Abstract

Carbon nanotubes have attracted the attention of numerous researchers due to their unique mechanical, optical, electrical and thermal properties, making them promising for various potential applications. Thus, several methods and techniques of carbon nanotubes production have been proposed to date.

The main goal of this research was the development of a new method, based on chemical vapor deposition (CVD), which employs a liquid carbon source. In addition, a detailed investigation of the effect of several experimental parameters on both the process and the final carbon product was carried out. For this purpose, a CVD experimental apparatus was developed, which uses vapors of liquid precursors, and allows the continuously recording of sample weight changes in correlation with time. In some cases, a mass spectrometer was used as a way to determine the kind of processes that take place in the gas phase during carbon deposition. The solid product was characterized using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Raman spectroscopy and thermogravimetric analysis (TGA).

Two carbon sources were investigated, namely ethanol and methanol, and the experimental results led to the conclusion that ethanol vapors are preferable because they lead to higher yield in comparison to methanol vapors. Different deposition temperatures were also studied for both alcohols, and it was proved that the optimum results were obtained at 800 °C for ethanol, producing a mixture of multi-wall and single-wall carbon nanotubes. When methanol vapors were employed, the optimum temperature for achieving high yield was found to be 700 °C, whereas for obtaining single-wall carbon nanotubes the decomposition should take place at 550 °C. These results also depended on the alcohol concentration and the duration of process.

During this study emphasis was also given to the synthesis of appropriate catalysts. For this purpose, different catalysts, all mixed oxides of iron and aluminum, were investigated according to their components concentration and their production method. The optimum catalyst concentration was found to be that of 75% Fe₂O₃ for deposition from ethanol vapors at 800 °C, which led to a yield of ~400% relative to the reduced initial weight of the catalyst. The product in this case was multi-wall carbon nanotubes, while single-wall nanotubes with diameters of 0.81 and 1.04 nm were also produced. The results also proved that the presence of alumina as a substrate is prerequisite in order for carbon to be deposited as

nanotubes. For this reason, different alumina types, and other substrates were further investigated. The results showed that Al_2O_3 is the optimum substrate because it promotes ethanol decomposition and the metal dispersion on the catalyst. The addition of a co-catalyst at the initial mixed oxide has a positive impact on the process. The use of nickel and molybdenum resulted in the increase of the carbon yield. In the case of nickel carbon was mainly in the form of multi-wall carbon nanotubes, whereas when molybdenum was employed, the dispersion of iron particles of small diameter was favored, leading to the co-formation of single-wall carbon nanotubes. It is worth noticing that this method could be used for environmental purposes, leading to the production of a very important material, with a high demand, from byproducts of the metallurgical industry, such as red mud.

Finally, the effect of hydrogen, as a reduce agent, was studied as a way to increase the number of active catalytic sites, for carbon nanotubes formation. A gas mixture with 5% concentration in hydrogen was used either before or during the deposition or in both steps. The results showed that the reduction of iron oxide is more promoted in the last case, also leading to the formation of single-wall carbon nanotubes of very small diameter (0.45 nm). The extend of catalyst's reduction is also affected by temperature, showing that the optimum is 800 °C, while the product at this temperature was found to be a mixture of multi-wall and single-wall carbon nanotubes. Reversely, the product is not affected when the concentration of hydrogen in the gas deposition mixture varies, and consists exclusively of multi-wall carbon nanotubes. In this case, the increase of hydrogen concentration leads to the increase of carbon nanotubes yield, as a result of the enhanced reduction of hematite to metallic iron and sustention of catalyst activity, despite the difficulties in carbon diffusion through carbon nanotubes that have been already produced.

Κατάλογος Πινάκων

- Πίνακας 1.1:** Μηχανικές ιδιότητες ναοσωλήνων άνθρακα συγκριτικά με το διαμάντι, τον χάλυβα, τη ρητίνη και το ξύλο.
- Πίνακας 3.1:** Εμπορικοί φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των καταλυτών.
- Πίνακας 3.2:** Πρόδρομες ενώσεις μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των καταλυτών.
- Πίνακας 4.1:** Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης μετά από 1h έκθεσης του καταλύτη σε ατμούς αιθανόλης 1.5, 3 και 6%.
- Πίνακας 5.1:** Ειδική επιφάνεια και μέγεθος κρυσταλλιτών των καταλυτών $x\% \text{Fe}_2\text{O}_3$, όπου x η περιεκτικότητα του καταλύτη σε Fe_2O_3 .
- Πίνακας 5.2:** Μεταβολή του λόγου του παραγόμενου άνθρακα, προς την περιεκτικότητα του μετάλλου σε συνάρτηση με την συγκέντρωση του καταλύτη.
- Πίνακας 5.3:** Ειδική επιφάνεια και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των καταλυτών C1, C2, C3 και C4.
- Πίνακας 5.4:** Ειδική επιφάνεια υποστρώματος και καταλύτη, καθώς και μέγεθος κρυσταλλιτών των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά υποστρώματα.
- Πίνακας 5.5:** Ειδική επιφάνεια υποστρώματος και καταλύτη, καθώς και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά υποστρώματα Al_2O_3 .
- Πίνακας 5.6:** Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1h έκθεσης των καταλυτών που είχαν παρασκευαστεί από διαφορετικού τύπου φορέα αλούμινας, σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Πίνακας 5.7:** Ειδική επιφάνεια και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των

διμεταλλικών καταλυτών.

Πίνακας 5.8: Αρχικός ρυθμός, ποσοστό απόθεσης μετά από 1h και καθαρότητα ως προς άνθρακα των υλικών που προέκυψαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Πίνακας 5.9: Χημική σύσταση ερυθράς ιλύος.

Πίνακας 6.1: Αρχική ποσότητα καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/7, απώλεια βάρους λόγω αναγωγής και καθαρότητα παραγόμενου υλικού.

Πίνακας 6.2: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1h και 3h έκθεσης του καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/7 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C παρουσία ή απουσία H₂ κατά την διεργασία.

Πίνακας 6.3: Αρχική ποσότητα καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1, απώλεια βάρους λόγω αναγωγής και καθαρότητα παραγόμενου υλικού.

Πίνακας 6.4: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1h και 2h έκθεσης του καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C παρουσία ή απουσία H₂ κατά την διεργασία.

Πίνακας 6.5: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1h έκθεσης του καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από H₂ σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Πίνακας 6.6: Αρχική ποσότητα καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 και απώλεια βάρους εξαιτίας της διαφορετικής θερμοκρασίας αναγωγής.

Πίνακας 6.7: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1h έκθεσης του καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H₂.

Πίνακας 6.8: Αρχική ποσότητα καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 και απώλεια

βάρους λόγω της διαφορετικής περιεκτικότητας του μίγματος αναγωγής.

Πίνακας 6.9:

Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1h έκθεσης του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Κατάλογος Σχημάτων

- Σχήμα 1.1:** Η κλίμακα εξέλιξης προς τη νανοτεχνολογία.
- Σχήμα 1.2:** Η τεχνολογική εξέλιξη τον τελευταίο αιώνα .
- Σχήμα 1.3:** Πλήθος δημοσιεύσεων σχετικών με τους νανοσωλήνες άνθρακα ανά έτος. Βάση δεδομένων: www.scopus.org.
- Σχήμα 1.4:** Διάγραμμα φάσεων του άνθρακα. Οι γραμμές καθορίζουν τα όρια των φάσεων που βρίσκονται σε ισορροπία. Α: καταλυτική εμπορική σύνθεση διαμαντιού, Β: γρήγορη σύνθεση διαμαντιού από γραφίτη, C: γρήγορη μετατροπή διαμαντιού σε γραφίτη, D: σύνθεση εξαγωνικού διαμαντιού από εξαγωνικό γραφίτη, E: ακαριαία συμπίεση του γραφίτη προς εξαγωνικό διαμάντι, F: ακαριαία συμπίεση του γραφίτη προς κυβικού τύπου διαμάντι, B, F, G: σύνθεση κυβικού τύπου διαμαντιού από γραφίτη ή εξαγωνικό διαμάντι, H, I, J: συμπιεσμένος γραφίτης με ιδιότητες που μοιάζουν εκείνες του διαμαντιού, αλλά επανέρχεται σε γραφίτη με ελάττωση της πίεσης.
- Σχήμα 1.5:** Κρυσταλλικό πλέγμα διαμαντιού. (α) Η συνήθης κυβική μορφή του διαμαντιού. (β) Η εξαγωνική παραλλαγή του λονσαλδεΐτη.
- Σχήμα 1.6:** Κρυσταλλικό πλέγμα εξαγωνικής μορφής γραφίτη.
- Σχήμα 1.7:** Πλέγμα άμορφου άνθρακα.
- Σχήμα 1.8:** Μόρια Φουλερινών. Α: C₆₀ (soccer-ball), Β: C₇₀ (rugby-ball).
- Σχήμα 1.9:** Νανοσωλήνας άνθρακα.
- Σχήμα 1.10:** Εικόνα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης Νανοαφρού Άνθρακα.
- Σχήμα 1.11:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης (TEM) των πρώτων Νανοσωλήνων Άνθρακα που

δημοσιεύτηκαν το 1952.

Σχήμα 1.12: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης (TEM) των Πολυφλοιϊκών Νανοσωλήνων άνθρακα που παρήχθησαν από τον Iijima το 1991. (a) Πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας με 5 τοιχώματα διαμέτρου 6.7 nm, (b) Διπλότοιχος νανοσωλήνας διαμέτρου 5.5 nm και (c) Πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας 7 τοιχωμάτων με την μικρότερη εσωτερική διάμετρο (2.2 nm).

Σχήμα 1.13: Γραφитικό φύλλο στο οποίο απεικονίζονται το χειρόμορφο διάνυσμα R και τα μοναδιαία διανύσματα α_1 και α_2 ως προς τον armchair άξονα.

Σχήμα 1.14: Σχηματική απεικόνιση διαφορετικού τύπου μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. (a) $\phi=0^\circ$, νανοσωλήνας (n, n) τύπου armchair, (b) $\phi=30^\circ$, νανοσωλήνας (n, 0) τύπου zig – zag και (c) $0^\circ<\phi<30^\circ$, νανοσωλήνας (n, m) τύπου chiral.

Σχήμα 1.15: Πιθανά διανύσματα που καθορίζονται από τους ακεραίους (n, m) και περιλαμβάνουν όλους τους τύπους μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Οι κόκκινες τελείες αντιστοιχούν σε μεταλλικούς νανοσωλήνες, ενώ οι μαύροι κύκλοι σε ημιαγωγούς.

Σχήμα 1.16: Τύποι Πολυφλοιϊκών Νανοσωλήνων Άνθρακα:
(α) Τύπος Ρώσικης κούκλας, (β) Τύπος Περγαμηνής.

Σχήμα 1.17: Σχηματική Απεικόνιση Διπλότοιχων Νανοσωλήνων Άνθρακα.

Σχήμα 1.18: Κατανομή των διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τους νανοσωλήνες άνθρακα.

Σχήμα 1.19: Μικροκύκλωμα από νανοσωλήνες άνθρακα.

Σχήμα 1.20: Αποθήκευση υδρογόνου σε μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα.

Σχήμα 2.1: Σχηματικές απεικονίσεις διαφορετικών αντιδραστήρων που

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο του τόξου εκκένωσης.

Σχήμα 2.2: Σχηματική απεικόνιση των ηλεκτροδίων της διάταξης του τόξου εκκένωσης σε συνάρτηση με το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα.

Σχήμα 2.3: Σχηματικές απεικονίσεις αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο της εξάχνωσης με laser.

Σχήμα 2.4: Σχηματική απεικόνιση ενός αντιδραστήρα χημικής απόθεσης ατμών και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του.

Σχήμα 2.5: Σχηματικές απεικονίσεις αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο της χημικής απόθεσης ατμών με πλάσμα, όπου το πλάσμα δημιουργείται από διαφορετικές πηγές: (a) με θερμή ίνα, (b) με συνδυασμό θερμής ίνας και συνεχούς ρεύματος, (c) με μικροκύματα και (d) με ραδιοκύματα.

Σχήμα 2.6: Σχηματική απεικόνιση οριζόντιου αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο της θερμικής χημικής απόθεσης ατμών.

Σχήμα 2.7: Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών σε κάθετο αντιδραστήρα.

Σχήμα 2.8: Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών σε ρευστοστερεά κλίνη.

Σχήμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών με δύο φούρνους.

Σχήμα 2.10: Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης.

Σχήμα 2.11: Μηχανισμός ανάπτυξης ινών άνθρακα.

- Σχήμα 2.12:** Σχηματική αναπαράσταση των νανοδομών άνθρακα που παράγονται κατά την διάσπαση υδρογονανθράκων σε συνάρτηση με τη διάμετρο του καταλυτικού σωματιδίου.
- Σχήμα 2.13:** Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού yarmulke που προτάθηκε από τον Dai και τους συνεργάτες του.
- Σχήμα 2.14:** Επικρατέστερα πρότυπα για τον μηχανισμό ανάπτυξης των νανοσωλήνων άνθρακα.
- Σχήμα 2.15:** Στιγμιότυπα της καταλυτικής διεργασίας ανάπτυξης δομών τύπου “καπακιού”, που έλαβε χώρα σε καταλύτη νικέλιο στους 2500 K. Οι μπλε κύκλοι αντιπροσωπεύουν τα άτομα του νικελίου. Τα τόξα δείχνουν την ελεύθερη καταλυτική επιφάνεια στην οποία παρέχονται τα επιπλέον άτομα του άνθρακα.
- Σχήμα 3.1:** Απεικόνιση πειραματικής συσκευής μέτρησης της ειδικής επιφάνειας των καταλυτών (Autosorb – 1, Quantachrome).
- Σχήμα 3.2:** Περιθλαση των ακτίνων X από ένα κρύσταλλο.
- Σχήμα 3.3:** Περιθλασιόμετρο σκόνης ακτίνων X Bruker D8 Advance.
- Σχήμα 3.4:** Πειραματική διάταξη καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης για παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα.
- Σχήμα 3.5:** Οι νανοσωλήνες άνθρακα όπως φαίνονται μετά το τέλος της καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης.
- Σχήμα 3.6:** Αλληλεπιδράσεις μεταξύ δέσμης ηλεκτρονίων και δείγματος.
- Σχήμα 3.7:** Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας JEOL 2010.
- Σχήμα 3.8:** Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης Zeiss Supra 35VP της εταιρείας LEO, εξοπλισμένο με ανιχνευτές δευτερογενών ηλεκτρονίων, οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων και στοιχειακό μικροαναλυτή ακτίνων X.

- Σχήμα 3.9:** Σχηματικό διάγραμμα ενεργειακών σταθμών για φαινόμενα σκέδασης. Γραμμές Rayleigh, Stokes και anti-Stokes.
- Σχήμα 3.10:** Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης micro – Raman T-64000 της εταιρείας Jobin Yvon.
- Σχήμα 3.11:** Υπολογισμένα χαρακτηριστικά διανύσματα των ενεργών Raman δονήσεων ενός (10, 10) νανοσωλήνα. Μόνο ένα διάνυσμα παρουσιάζεται για κάθε διπλά εκφυλισμένη E1g και E2g δόνηση.
- Σχήμα 3.12:** Φάσμα Raman μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα που ελήφθη με laser μήκους κύματος 514.5 nm. Οι κορυφές που επισημαίνονται με “*” αντιστοιχούν σε δονήσεις Raman δεύτερης τάξης. Τα τέσσερα πεδία στην βάση του διαγράμματος αντιστοιχούν στις θεωρητικά υπολογισμένες ενεργές δονήσεις Raman νανοσωλήνων τύπου armchair (n, n), για n = 8, 9, 10 και 11. Οι κάθετες ράβδοι αντιστοιχούν σε ισχυρές Raman δονήσεις, ενώ τα τόξα σε ασθενείς.
- Σχήμα 3.13:** Τυπική Θερμοσταθμική Διάταξη (Setaram TG-DTA 92 B type).
- Σχήμα 3.14:** Θερμοσταθμική ανάλυση δείγματος νανοσωλήνων άνθρακα. Ρυθμός θέρμανση 5 °C/min παρουσία αέρα.
- Σχήμα 3.15:** Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση με φασματογράφο μάζας των αέριων προϊόντων της αντίδρασης παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα.
- Σχήμα 3.16:** Αντιδραστήρας σταθερής κλίνης, που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων με φασματογράφο μάζας.
- Σχήμα 4.1:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 650 °C απουσία καταλύτη.
- Σχήμα 4.2:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 700 °C απουσία καταλύτη.

- Σχήμα 4.3:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 800 °C απουσία καταλύτη.
- Σχήμα 4.4:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 900 °C απουσία καταλύτη.
- Σχήμα 4.5:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 650 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.
- Σχήμα 4.6:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 650°C.
- Σχήμα 4.7:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 700 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.
- Σχήμα 4.8:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 700 °C.
- Σχήμα 4.9:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 800 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.
- Σχήμα 4.10:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 4.11:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 900 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.
- Σχήμα 4.12:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 900 °C.
- Σχήμα 4.13:** Μεταβολή του αρχικού ρυθμού απόθεσης σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.
- Σχήμα 4.14:** Μεταβολή του ποσοστού απόθεσης μετά την έκθεση του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα για 1h, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.
- Σχήμα 4.15:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 700 °C και

στους 800 °C (Καταλύτης $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$).

Σχήμα 4.16: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6 % στους 800 °C.

Σχήμα 4.17: Μεταβολή του λόγου του αποτεθειμένου προς τον διαθέσιμο άνθρακα σε συνάρτηση με τον χρόνο, για περιεκτικότητες ατμών αιθανόλης 1.5, 3 και 6 %.

Σχήμα 4.18: Σχετική μεταβολή του βάρους των δειγμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, για χρονικά διαστήματα 20min, 1h και 3h.

Σχήμα 4.19: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Σχήμα 4.20: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Σχήμα 4.21: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Σχήμα 4.22: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.23: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.24: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας

μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.25: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.26: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.27: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.28: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.29: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης 1.5% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800 °C για 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.31: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800 °C για 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.32: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής

μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800°C για 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.33: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης του υλικού που παρήχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800°C για 20 min.

Σχήμα 4.34: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης του υλικού που παρήχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800°C για 1 h.

Σχήμα 4.35: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:1/3$ στους 650, 700, 800 και 900°C .

Σχήμα 4.36: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:1/3$ στους 650, 700, 800 και 900°C (εστίαση στη περιοχή των κορυφών ακτινικής δόνησης αναπνοής).

Σχήμα 4.37: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800°C .

Σχήμα 4.38: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε ποσοστά 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800°C .

Σχήμα 4.39: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 550°C απουσία καταλύτη.

Σχήμα 4.40: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 700°C απουσία καταλύτη.

Σχήμα 4.41: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 800°C απουσία καταλύτη.

- Σχήμα 4.42:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 550 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.
- Σχήμα 4.43:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 550 °C.
- Σχήμα 4.44:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 700 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.
- Σχήμα 4.45:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 700 °C.
- Σχήμα 4.46:** Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 800 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.
- Σχήμα 4.47:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 4.48:** Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 550 °C και στους 700 °C (Καταλύτης Fe₂O₃/Al₂O₃:3/7).
- Σχήμα 4.49:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 στους 550, 700 και 800 °C.
- Σχήμα 4.50:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 στους 550, 700 και 800 °C.
- Σχήμα 4.51:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 στους 550, 700 και 800 °C.
- Σχήμα 4.52:** EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 στους

700 °C.

Σχήμα 4.53: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.54: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.55: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.56: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.57: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 °C.

Σχήμα 4.58: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 550, 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.59: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.60: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:1/3$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 700 °C και σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.1: Φάσματα XRD των καταλυτών (x) $\text{Fe}_2\text{O}_3/(1-x)\text{Al}_2\text{O}_3$, όπου

$x \in [0, 100\%]$.

Σχήμα 5.2: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών $x\%$ Fe_2O_3 , όπου $x \in [0, 100]$, σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C .

Σχήμα 5.3: Επίδραση της περιεκτικότητας του καταλύτη σε Fe_2O_3 στον αρχικό ρυθμό και το ποσοστό της απόθεσης, μετά από έκθεση των καταλυτών σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C .

Σχήμα 5.4: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών με την διαφορετική περιεκτικότητα σε μέταλλο σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C .

Σχήμα 5.5: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη 100% Fe_2O_3 μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C .

Σχήμα 5.6: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών με διαφορετική περιεκτικότητα σε μέταλλο σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C .

Σχήμα 5.7: Φάσματα XRD των καταλυτών που παρασκευάστηκαν με διαφορετική μέθοδο.

Σχήμα 5.8: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών C1, C2, C3 και C4, σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C .

Σχήμα 5.9: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών C1, C2, C3 και C4, σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C (εστίαση στο χρονικό διάστημα πλησίον της έναρξης της απόθεσης).

Σχήμα 5.10: Μεταβολή του αρχικού ρυθμού και του ποσοστού απόθεσης μετά από 1h έκθεσης των καταλυτών σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C σε συνάρτηση με την επιφάνεια των διαφορετικά παρασκευασμένων καταλυτών.

- Σχήμα 5.11:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.12:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.13:** Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.14:** Θερμοσταθμική ανάλυση των δειγμάτων που προέκυψαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.15:** Φάσματα XRD των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα.
- Σχήμα 5.16:** Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.17:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα, σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.18:** EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη που παρασκευάστηκε σε υπόστρωμα ZrO₂, μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.19:** EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη που παρασκευάστηκε σε υπόστρωμα MgO, μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.
- Σχήμα 5.20:** Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά

υποστρώματα, σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 5.21: Φάσμα Raman του καταλύτη με περιεκτικότητα 5% Fe σε ZrO_2 .

Σχήμα 5.22: Φάσματα XRD των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικούς φορείς αλούμινας.

Σχήμα 5.23: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά υποστρώματα αλούμινας σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 5.24: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα αλούμινας, σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 5.25: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη που παρασκευάστηκε σε υπόστρωμα ουδέτερης αλούμινας, μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 5.26: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν από διαφορετικούς φορείς αλούμινας σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 5.27: Φάσματα XRD των διμεταλλικών καταλυτών.

Σχήμα 5.28: Σχετική μεταβολή του βάρους του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 5.29: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 5.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας

μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.31: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.32: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.33: Σχετική μεταβολή του βάρους της ερυθράς ιλύος σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής της σε ατμούς αιθανόλης και μεθανόλης στους 700 °C.

Σχήμα 5.34: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση της ερυθράς ιλύος σε ατμούς μεθανόλης και αιθανόλης στους 700 °C.

Σχήμα 6.1: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης και (e) Θεωρητική καμπύλη.

Σχήμα 6.2: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.3: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2

και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης και (ε) Θεωρητική καμπύλη.

Σχήμα 6.4: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.5: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.6: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.7: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.8: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.9: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του

καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.10: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.11: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Σχήμα 6.12: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε μίγμα ατμών αιθανόλης και υδρογόνου στους 800 °C.

Σχήμα 6.13: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από υδρογόνο για 1 h.

Σχήμα 6.14: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.15: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση, (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης.

Σχήμα 6.16: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM) του υλικού που παράχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης στους 800 °C σε

καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$.

Σχήμα 6.17: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM) του υλικού που παράχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης στους 800 °C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$, αφού είχε προηγηθεί αναγωγή του για 1 h από 5% H_2 .

Σχήμα 6.18: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, για διαφορετική θερμοκρασία αναγωγής του καταλύτη.

Σχήμα 6.19: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, για διαφορετική θερμοκρασία αναγωγής του καταλύτη.

Σχήμα 6.20: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.21: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.22: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.23: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από υδρογόνο στους 500 °C.

- Σχήμα 6.24:** EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από υδρογόνο στους 600 °C.
- Σχήμα 6.25:** Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από H_2 σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
- Σχήμα 6.26:** Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .
- Σχήμα 6.27:** Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .
- Σχήμα 6.28:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .
- Σχήμα 6.29:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .
- Σχήμα 6.30:** Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .
- Σχήμα 6.31:** Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την

έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Σχήμα 6.32: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε μίγμα ατμών αιθανόλης και διαφορετικών ποσοστών H_2 στους 800 °C.

Σχήμα 6.33: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε μίγμα ατμών αιθανόλης και διαφορετικών ποσοστών H_2 στους 800 °C (εστίαση στο χρονικό διάστημα πλησίον της έναρξης της απόθεσης).

Σχήμα 6.34: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Σχήμα 6.35: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Σχήμα 6.36: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Σχήμα 6.37: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Κεφάλαιο 1ο

Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία

1.1 Εισαγωγή

Από τα πιο σημαντικά ευρήματα στο πεδίο της επιστήμης των υλικών τις δύο προηγούμενες δεκαετίες ήταν η πρόοδος της έρευνας στην περιοχή της νανοτεχνολογίας, με έμφαση στα νανοϋλικά και κυρίως σε αυτά που περιέχουν άνθρακα.

Ο όρος νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα να δημιουργούμε και να χειριζόμαστε διατάξεις και συστήματα (νανοκινητήρες, νανορομπότ, κ.ά) με έλεγχο της ύλης στη νανοκλίμακα, δηλαδή σε κλίμακα ατόμων, μορίων και μοριακών δομών. Η ουσία της έγκειται στην δυνατότητα πραγματοποίησης διεργασιών και διαδικασιών στη νανοκλίμακα με στόχο την δημιουργία μεγαλύτερων δομών με νέα μοριακή οργάνωση. Οι

“νανοδομές”, όπως ονομάζονται, αποτελούν τα μικρότερα κατασκευάσματα του ανθρώπου και εμφανίζουν καινοτόμες φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες, που πηγάζουν από το μέγεθος, το σχήμα και την σύνθεσή τους. Σκοπό της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας αποτελεί η κατανόηση αυτών των ιδιοτήτων που θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη σύνθεση των δομών αυτών, το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 1 και 100 nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) και αναλογεί πρακτικά σε διάσταση 100.000 φορές μικρότερη από το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας. Η αρχή της είναι απλή και στηρίζεται στο ότι αντί να σμικρύνεται η ύλη μέχρις ότου επιτευχθεί η μικρότερη μονάδα, η τελευταία αποσπάται από αυτήν, ενώ σημαντικό ρόλο στην μέχρι τώρα ανάπτυξη της κατέχει η πολύ σημαντική βελτίωση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου τις τελευταίες δεκαετίες [1 - 3].

Στο Σχήμα 1.1 φαίνονται χαρακτηριστικοί οργανισμοί, αλλά και υλικά που είτε έχουν φτιαχτεί από την φύση είτε από τον άνθρωπο σε όλες τις διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου και του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου, ενώ στο Σχήμα 1.2 αναπαρίσταται διαγραμματικά η τεχνολογική εξέλιξη του τελευταίου αιώνα, όπου αποδεικνύεται πως ο 21^{ος} αιώνας είναι μια μεταβατική περίοδος από την τεχνολογία των ημιαγωγών στην εποχή της νανοτεχνολογίας.

Σχήμα 1.1: Η κλίμακα εξέλιξης προς τη νανοτεχνολογία [4].

Σχήμα 1.2: Η τεχνολογική εξέλιξη τον τελευταίο αιώνα [1].

Σταθμός στην ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας θα μπορούσε να θεωρηθεί η ανακάλυψη νέων μορφών του άνθρακα, με πρώτη αυτή της ανακάλυψης των φουλερινών το 1985 από τους Kroto et al. [5]. Το ενδιαφέρον όμως των ερευνητών εστιάζεται περισσότερο στη νανοτεχνολογία και κυρίως στα νανοϋλικά άνθρακα μετά το 1991, οπότε και έγιναν ευρέως γνωστοί οι νανοσωλήνες άνθρακα μετά την ανακοίνωση του καθηγητή Sumio Iijima στο περιοδικό Nature [6].

Οι νανοσωλήνες άνθρακα, η παραγωγή των οποίων αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής, παρομοιάζονται ως ένα καταπληκτικό υλικό χάρη στις μοναδικές ιδιότητές τους: αφού χαρακτηρίζονται για την αντοχή τους που είναι 100 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που έχει ο χάλυβας, για την θερμική αγωγιμότητά τους που είναι καλύτερη και από εκείνη του διαμαντιού, ενώ η ηλεκτρική τους αγωγιμότητα είναι ίδια με εκείνη του χαλκού, αλλά με δυνατότητα μεταφοράς περισσότερου ρεύματος. Οι ιδιότητές τους αυτές είναι που κάνουν τους νανοσωλήνες άνθρακα να βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, στρέφοντας έτσι και ένα τμήμα των ερευνητών προς την αναζήτηση ικανοποιητικότερων μεθόδων για την παραγωγή τους, αλλά και τρόπων που θα οδηγούν σε νανοσωλήνες άνθρακα με συγκεκριμένες ιδιότητες.

Στο Σχήμα 1.3 βλέπουμε διαγραμματικά το πλήθος των δημοσιεύσεων που σχετίζονται με τους νανοσωλήνες άνθρακα ανά έτος, μετά το 1991. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από αναζήτηση στη βάση δεδομένων www.scopus.org, και είναι εμφανής η μεγάλη αύξηση των εργασιών που δημοσιεύονται σχετικά με αυτό το θέμα με το πέρασμα των χρόνων, οδηγώντας στην δημοσίευση 5.467

εργασιών το 2007, ενώ ήδη τους εννέα πρώτους μήνες του 2008 έχουν δημοσιευτεί 4.071 εργασίες που σχετίζονται με το υλικό αυτό και αφορούν είτε την βελτιστοποίηση και την αύξηση της παραγωγής του, είτε την μελέτη των ιδιοτήτων του και τις δυνητικές εφαρμογές του.

Σχήμα 1.3: Πλήθος δημοσιεύσεων σχετικών με τους νανοσωλήνες άνθρακα ανά έτος. Βάση δεδομένων: www.scopus.org.

1.2 Ο άνθρακας

Το χημικό στοιχείο "άνθρακας (C)" είναι το τέταρτο σε αφθονία ως προς την μάζα του μετά το υδρογόνο, το ήλιο και το οξυγόνο και είναι το πιο διαδεδομένο σε όλους τους τύπους ζωής, ενώ στον άνθρωπο καταλαμβάνει περίπου το 18.5% της μάζας του σώματός του και είναι δεύτερο μετά το οξυγόνο. Επίσης διακρίνεται για την ικανότητά του να κάνει δεσμούς τόσο με τον εαυτό του, όσο και με άλλα χημικά στοιχεία με διαφορετικούς τρόπους. Έχει βρεθεί πως σχηματίζει περίπου δέκα εκατομμύρια διαφορετικά μίγματα, τα περισσότερα από κάθε άλλο χημικό στοιχείο [7], γεγονός που τον καθιστά βασικό στοιχείο όχι μόνο της οργανικής χημείας, αλλά και της ζωής.

Η ποικιλομορφία των δεσμών του επιτρέπει την δημιουργία διαφορετικών τύπων άνθρακα, που όλοι όμως είναι εξαιρετικά σταθεροί και απαιτείται υψηλή θερμοκρασία για να αντιδράσουν ακόμα και με το οξυγόνο. Οι φυσικές τους ιδιότητες εξαρτώνται από την μορφή τους, ενώ εμφανίζει τρεις κύριες

αλλοτροπικές μορφές που είναι το διαμάντι, ο γραφίτης και ο άμορφος άνθρακας, αλλά και κάποιες ακόμα “εξωτικές” αλλοτροπικές μορφές, οι οποίες ανακαλύφθηκαν αργότερα και στις οποίες ανήκουν οι φουλερίνες, οι νανοσωλήνες άνθρακα, οι νανοϊνες, αλλά και ο λονσαλδεΐτης, ο υαλώδης και ο νανοαφρός άνθρακα.

Σχήμα 1.4: Διάγραμμα φάσεων του άνθρακα [8]. Οι γραμμές καθορίζουν τα όρια των φάσεων που βρίσκονται σε ισορροπία. A: καταλυτική εμπορική σύνθεση διαμαντιού, B: γρήγορη σύνθεση διαμαντιού από γραφίτη, C: γρήγορη μετατροπή διαμαντιού σε γραφίτη, D: σύνθεση εξαγωνικού διαμαντιού από εξαγωνικό γραφίτη, E: ακαριαία συμπίεση του γραφίτη προς εξαγωνικό διαμάντι, F: ακαριαία συμπίεση του γραφίτη προς κυβικού τύπου διαμάντι, B, F, G: σύνθεση κυβικού τύπου διαμαντιού από γραφίτη ή εξαγωνικό διαμάντι, H, I, J: συμπιεσμένος γραφίτης με ιδιότητες που μοιάζουν εκείνες του διαμαντιού, αλλά επανέρχεται σε γραφίτη με ελάττωση της πίεσης.

Στο Σχήμα 1.4 φαίνεται το διάγραμμα φάσεων του άνθρακα που ακολούθησε την σύνθεση του διαμαντιού το 1960 και που εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον εξαιτίας της ανακάλυψης και νέων μορφών του άνθρακα [8]. Παρατηρούμε πως ο sp^2 δεσμός του γραφίτη είναι η πιο σταθερή

φάση του άνθρακα υπό κανονικές συνθήκες, ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πιέσεις ο sp^3 τετραεδρικός δεσμός του διαμαντιού είναι πιο σταθερός. Σε άλλες περιοχές του διαγράμματος φάσης παρατηρείται σταθερότητα για τύπους του άνθρακα όπως το εξαγωνικό διαμάντι, τα εξαγωνικά καρβίδια και ο υγρός άνθρακας [9].

Εκτός όμως από τις “bulk” μορφές που είναι κυρίαρχες στο διάγραμμα φάσης η προσοχή κυρίως μετά την ανακάλυψη των φουλερινών το 1985 από τον Kroto και τους συνεργάτες του [5] εστιάζεται και σε μικρά συσσωματώματα άνθρακα. Το φυσικό αίτιο του σχηματισμού αυτών των νανοδομών έγκειται στο ότι ένα γραφитικό φύλλο με καθορισμένο μέγεθος έχει στα άκρα του πολλά άτομα άνθρακα με ελεύθερους δεσμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε υψηλές ενεργειακές καταστάσεις, όμως η συνολική ενέργεια ενός μικρού αριθμού ατόμων άνθρακα (30 - 100) μειώνεται περιορίζοντας τους ελεύθερους δεσμούς, ευνοώντας με αυτό τον τρόπο τον σχηματισμό κλειστών δομών όπως οι φουλερίνες και οι νανοσωλήνες άνθρακα.

1.2.1 Οι αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα

1.2.1.1 Διαμάντι

Η δομή του διαμαντιού είναι η πιο μελετημένη από τις κρυσταλλικές μορφές του άνθρακα. Το κρυσταλλικό πλέγμα αποτελείται από άτομα άνθρακα, τα οποία χαρακτηρίζονται από sp^3 τετραεδρικό υβριδισμό, δηλαδή κάθε άτομο άνθρακα βρίσκεται ενωμένο τετραεδρικά με τέσσερα άλλα άτομα άνθρακα με ομοιοπολικούς δεσμούς, στους οποίους το μήκος του δεσμού C – C είναι $1.544\text{\AA}$ [10]. Τα τετράεδρα αυτά συνδέονται μεταξύ τους ως προς τις κορυφές και σχηματίζουν το κρυσταλλικό πλέγμα. Το διαμάντι κρυσταλλώνεται στο κυβικό σύστημα και κάθε τρίτη στιβάδα του πλέγματος είναι όμοια, οπότε έχουμε την συνήθη κυβική μορφή του διαμαντιού (Σχήμα 1.5 (α)), ενώ έχει βρεθεί και μια εξαγωνική παραλλαγή του πλέγματός του, που οδηγεί στον λονσαλδεΐτη (“εξωτική” αλλοτροπική μορφή άνθρακα) (Σχήμα 1.5 (β)), όπου και πάλι τα άτομα του άνθρακα χαρακτηρίζονται από sp^3 υβριδισμό.

Η κρυσταλλική του δομή και η φύση των χημικών δεσμών μεταξύ των ατόμων του άνθρακα εξηγούν την μεγάλη συνεκτικότητα και την σκληρότητά του (10 στην κλίμακα του Mohs), το πολύ υψηλό σημείο τήξης του ($3750\text{ }^{\circ}\text{C}$) και την μεγάλη πυκνότητά του (3.51 g/cm^3) συγκριτικά με τον γραφίτη [11]. Επίσης εξαιτίας της φύσης των χημικών δεσμών δεν υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια

και συνεπώς δεν εμφανίζει θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Επιπρόσθετα πάνω από τους 800 °C παρουσία οξυγόνου καίγεται προς CO₂, ενώ πάνω από τους 1200 °C και απουσία O₂ μετατρέπεται σε γραφίτη.

Σχήμα 1.5: Κρυσταλλικό πλέγμα διαμαντιού. (α) Η συνήθης κυβική μορφή του διαμαντιού. (β) Η εξαγωνική παραλλαγή του λονσαλδεΐτη.

1.2.1.2 Γραφίτης

Η πιο γνωστή αλλοτροπική μορφή του άνθρακα είναι ο γραφίτης. Πήρε το όνομά του το 1789 από τον Abraham Gottlob Werner και από την ελληνική λέξη “γράφειν”. Σε κανονικές συνθήκες είναι η πιο σταθερή από τις μορφές του άνθρακα που γνωρίζουμε και το κρυσταλλικό του πλέγμα αποτελείται από στρώματα εξαμελών δακτυλίων σε κάθε κορυφή των οποίων υπάρχει ένα άτομο άνθρακα. Κάθε ένα από αυτά συνδέεται με σ δεσμό με άλλα τρία άτομα άνθρακα της ίδιας στιβάδας και σχηματίζει δακτυλίους με αλληλουχία στιβάδων ABAB... (Bernal διάταξη) (Σχήμα 1.6).

Μετά τον σχηματισμό των σ δεσμών κάθε άτομο άνθρακα διαθέτει ακόμα ένα ηλεκτρόνιο στο απομένον αμιγές p ατομικό τροχιακό και αυτά τα ηλεκτρόνια σε κάθε εξαμελή δακτύλιο κατανέμονται σε ένα ενιαίο σύστημα π δεσμών. Το μήκος του δεσμού a_{cc} είναι 1.421 Å, η σταθερά του πλέγματος είναι $a_0=2.426$ Å, ενώ στον γ-άξονα, όπου τα άτομα του άνθρακα συνδέονται με Van der Waals δυνάμεις, η σταθερά του πλέγματος είναι $c_0=6.708$ Å και η απόσταση μεταξύ των στιβάδων είναι $c_0/2 = 3.354$ Å.

Μια άλλη μορφή του γραφίτη είναι η ρομβική, η οποία παρατηρείται κυρίως στον φυσικό γραφίτη και στην οποία η σειρά αλληλουχίας των στιβάδων είναι ABCABC..., δηλαδή κάθε τρίτη στιβάδα εμφανίζεται όμοια. Σε αυτή την περίπτωση η σταθερά του πλέγματος είναι ίση με $a_0=2.456$ Å και η απόσταση μεταξύ των στιβάδων είναι $3 \cdot 3.438=10.044$ Å [10, 12]. Αν και η διάταξη Bernal (AB)

του γραφίτη είναι πιο σταθερή από την ABC διάταξη και στους δύο τύπους η πυκνότητα του γραφίτη είναι 2.26 g/cm^3 .

Σχήμα 1.6: Κρυσταλλικό πλέγμα εξαγωνικής μορφής γραφίτη [9].

1.2.1.3 Άμορφος άνθρακας

Τον όρο “άμορφος άνθρακας” τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε εκείνη την μορφή του άνθρακα που δεν έχει κρυσταλλική δομή. Όπως συμβαίνει σε όλα τα υαλώδη υλικά μπορεί να παρατηρηθεί μόνο μιας μικρής τάξης διάταξη ($\sim 10 \text{ \AA}$) και όχι μιας μεγάλης κλίμακας διάταξη των ατομικών θέσεων. Πρόκειται για ένα δίκτυο ατόμων άνθρακα με πολύ υψηλή αταξία στο οποίο όμως κυριαρχούν sp^2 δεσμοί, ενώ μόλις το 10% των δεσμών που λαμβάνουν χώρα είναι sp^3 και δεν εμφανίζονται καθόλου sp^1 δεσμοί. Στο Σχήμα 1.7 φαίνεται μια εικόνα του πλέγματός του.

Σχήμα 1.7: Πλέγμα άμορφου άνθρακα [7].

1.2.1.4 Φουλερίνα

Μια από τις πιο πρόσφατες αλλοτροπική μορφή του άνθρακα είναι η φουλερίνα. Πρόκειται για σταθερά μόρια ή συσσωματώματα 60 ατόμων άνθρακα, τα οποία πειραματικά παρατηρήθηκαν το 1985 από τους Kroto et al.

[5], οι οποίοι και τιμήθηκαν το 1996 για αυτή τους την ανακάλυψη με το βραβείο Nobel. Υπέθεσαν πως πρόκειται για ένα μόριο με συμμετρία εικοσαέδρου, το οποίο ονόμασαν φουλερίνα (fullerene), εξαιτίας της ομοιότητάς του με τους γεωδαισικούς θόλους που είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από τον αρχιτέκτονα Richard Buckminster Fuller. Το όνομα Buckminsterfullerene ή αλλιώς buckyball δόθηκε αποκλειστικά στο μόριο C_{60} . Το 1990 η ομάδα των Kratschmer et al. [13] βασιζόμενη στην C_{60} δημιούργησε μια απλή μέθοδο για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων C_{60} και C_{70} . Στο Σχήμα 1.8 φαίνονται οι φουλερίνες με 60 και 70 άτομα άνθρακα.

Σχήμα 1.8: Μόρια Φουλερινών. A: C_{60} (soccer-ball), B: C_{70} (rugby-ball) [12].

1.2.1.5 Νανოსωλήνες άνθρακα

Η ανακάλυψη των φουλερινών αποτέλεσε τον πρόδρομο για την ανακάλυψη και των νανοςωλήνων άνθρακα, που είναι μια ακόμα από τις αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως ανακαλύφθηκαν το 1991 από την ερευνητική ομάδα του Iijima στην Ιαπωνία [6], στην πραγματικότητα όμως ήταν ήδη γνωστοί από πολύ νωρίτερα, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο. Στο Σχήμα 1.9 φαίνεται η μορφή ενός τέτοιου σωλήνα.

Πρόκειται για γραφιτικές δομές οι οποίες παράχθηκαν κατά τη διεργασία παραγωγής φουλερινών με τη μέθοδο του ηλεκτρικού τόξου εκκένωσης και ονομάστηκαν “νανοςωλήνες άνθρακα” λόγω της κυλινδρικής τους δομής και της διαμέτρου τους, που είναι της τάξης του νανομέτρου. Τυπικές διαστάσεις

Σχήμα 1.9: Νανοςωλήνας άνθρακα.

αυτών των σωλήνων αντιστοιχούν σε διαμέτρους μεταξύ 2 και 25 nm και μήκος μερικών μικρομέτρων, ενώ μπορούν να αποτελούνται από δύο ή περισσότερα τοιχώματα. Η εξέλιξη των ερευνών στο συγκεκριμένο πεδίο οδήγησε και στην παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με ένα μόνο τοίχωμα [14, 15], η διάμετρος των οποίων έχει πολύ μικρότερο εύρος και κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 nm, ενώ το μήκος τους είναι και πάλι της τάξης μερικών μικρομέτρων.

Οι νανοσωλήνες άνθρακα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων χάρη στις σημαντικές ηλεκτρονικές και μηχανικές ιδιότητές τους. Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται εκτενώς οι τύποι των νανοσωλήνων άνθρακα, οι ιδιότητες αλλά και οι εφαρμογές τους.

1.2.1.6 Νανοϊνες άνθρακα

Οι νανοϊνες άνθρακα είναι μια επίσης σημαντική μορφή των υλικών που μοιάζουν στο γραφίτη και έχουν παρόμοια δομή και ιδιότητες με τους νανοσωλήνες άνθρακα. Παρά τους πολλούς προδρόμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνθεση των ινών άνθρακα, κάθε μια έχει διαφορετική μορφολογία. Ο προτιμότερος προσανατολισμός των γραφιτικών φύλλων είναι ο παράλληλος στον άξονα της ίνας, γιατί έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη μηχανική αντοχή των ινών. Παρασκευάζονται κυρίως με χημική απόθεση ατμών υδρογονανθράκων σε θερμοκρασίες μεταξύ 700 και 2500 °C, συχνά παρουσία υδρογόνου.

1.2.1.7 Υαλώδης άνθρακας

Ένας άλλος τύπος άνθρακα είναι ο υαλώδης, ο οποίος παράγεται με ελεγχόμενη αποδόμηση συγκεκριμένων πολυμερών σε θερμοκρασίες μεταξύ 900 και 1000 °C. Πρόκειται για ένα υλικό με αταξία στη δομή, κοκκώδες, μέτρια σκληρό, που μπορεί εύκολα να γυαλιστεί, είναι θερμικά αγωγίμο, αδιάβροχο, βιοσυμβατό και σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες.

1.2.1.8 Νανοαφρός άνθρακα

Ο νανοαφρός άνθρακα είναι η πιο πρόσφατη αλλοτροπική μορφή του άνθρακα, η οποία ανακαλύφθηκε το 1997 από τον Rode και τους συνεργάτες του [16]. Αποτελείται από ένα συσσωμάτωμα χαμηλής πυκνότητας ατόμων άνθρακα δεμένων μαζί σε ένα ασαφές τρισδιάστατο δίκτυο. Μοιάζει κατά

κάποιο τρόπο με τα αεροπυκτώματα (aerogels) άνθρακα και πυριτίου αλλά έχει 10 φορές λιγότερη πυκνότητα, πολύ μεγάλη ειδική επιφάνεια και λειτουργεί ως

Σχήμα 1.10: Εικόνα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης Νανοαφρού Άνθρακα [16].

καλός μονωτής. Είναι πρακτικά διαφανής, αποτελείται κυρίως από αέρα και είναι αρκετά εύθραυστος. Οι ιδιότητές του έχουν μελετηθεί εκτενώς από τον καθηγητή Ι. Γιαπιντζάκη στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ενώ μια από τις πιο χαρακτηριστικές του ιδιότητες είναι ο σιδηρομαγνητισμός [17, 18]. Ο νανοαφρός άνθρακα έλκεται από το μαγνήτη όπως και ο σίδηρος. Στο Σχήμα 1.10

βλέπουμε μια εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης αυτού του υλικού.

1.3 Ιστορική αναδρομή παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα

Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά για την δυνατότητα σχηματισμού ινών άνθρακα κατά την διάσπαση υδρογονανθράκων (μεθάνιο) γίνεται το 1889 (δύο αιώνες πριν !!!) από τους Hugnes και Chambers σε μία πατέντα η οποία πρότεινε την χρήση τέτοιων ινών στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες, τους οποίους μόλις είχε παρουσιάσει ο Edison. Δύο ακόμα αναφορές στο ίδιο θέμα γίνονται το 1890 και το 1903 στην Γαλλική Ακαδημία Επιστημών [19], αλλά παρόλα αυτά τα αποτελέσματά τους αφενός μεν δεν έτυχαν αντίστοιχης προσοχής εκείνη την εποχή, αφετέρου η ανάλυση των μικροσκοπίων που χρησιμοποιήθηκε ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε την παρατήρηση ινών με διάμετρο μικρότερη των μερικών νανομέτρων και φυσικά δεν μπορούσε να αποκαλύψει την ύπαρξη ή όχι εσωτερικής κοιλότητας.

Η δυσκολία στην ταυτοποίηση άρχισε να ξεπερνιέται μετά το 1939 και την εμπορική παραγωγή από την εταιρεία Siemens ηλεκτρονικών μικροσκοπίων διερχόμενης δέσμης (TEM), τα οποία επέτρεπαν πλέον την παρατήρηση της μορφολογίας και της εσωτερικής δομής των ινών άνθρακα. Από τότε και μετά η πρώτη απόδειξη για την κυλινδρική φύση των ινών άνθρακα με διάμετρο μερικών νανομέτρων γίνεται το 1952 από τους Radushkevich και Lukyanovich

[20]. Από τις εικόνες TEM της εργασίας τους αυτής είναι εμφανής η ύπαρξη της εσωτερικής κοιλότητας των ινών του άνθρακα, σχηματίστηκαν δηλαδή σωλήνες, η διάμετρος των οποίων όμως δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, αν και υπολογίζεται πως είναι περίπου της τάξης των 50 nm. Στο Σχήμα 1.11 βλέπουμε εικόνες που είχαν δημοσιευτεί σε αυτή την εργασία και οι οποίες πιστοποιούν την παραγωγή πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα των οποίων ο αριθμός των τοιχωμάτων κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20 [21].

Ένα χρόνο αργότερα, το 1953, μια ακόμα δημοσίευση στο Nature από τον Davis και τους συνεργάτες του [22] αναφερόταν στην παραγωγή δομών άνθρακα που είχαν παραχθεί από τη διάσπαση του

μονοξειδίου του άνθρακα σε καταλύτη οξειδίου του σιδήρου και έμοιαζαν με νανοσωλήνες. Πέντε χρόνια αργότερα (1958) οι Hillert και Lange [23] ανέφεραν την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με δομή ομόκεντρων κυλίνδρων, τύπου “bamboo”, αλλά και άλλες χαρακτηριστικές μορφολογίες, όπως οι διακλαδώσεις και οι σπείρες, οι οποίες όμως δεν ήταν εύκολο να γίνουν κατανοητές στην εποχή τους εξαιτίας και πάλι της χαμηλής ανάλυσης των μικροσκοπίων, η οποία βελτιώθηκε την δεκαετία του '70 και βοήθησε στην παρατήρηση τέτοιων δομών [24, 25].

Την ίδια δεκαετία και συγκεκριμένα το 1972 και το 1973, ο Baker και οι συνεργάτες του [26, 27] δημοσίευσαν δύο εργασίες στις οποίες κάνουν αναφορά για την δυνατότητα παραγωγής ινών, αλλά και σωλήνων άνθρακα σε

Σχήμα 1.11: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης (TEM) των πρώτων Νανοσωλήνων Άνθρακα που δημοσιεύτηκαν το 1952 [20].

καταλύτες μετάλλων όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο, το νικέλιο και το χρώμιο και μάλιστα συσχετίζουν την διάμετρο των ινών με εκείνη των καταλυτικών σωματιδίων, ενώ αναφέρουν και ως πιθανούς μηχανισμούς ανάπτυξης είτε αυτόν της ανάπτυξης κατά την κορυφή (tip growth), είτε κατά την βάση (base growth), που είναι και οι δύο επικρατέστεροι μέχρι σήμερα.

Το 1983 ο Tibbetts [28] έρχεται να ενισχύσει όσα μέχρι τότε είχαν παρατηρηθεί αναφέροντας ξανά την δυνατότητα παραγωγής ινών άνθρακα κατά την θερμική διάσπαση του μονοξειδίου του άνθρακα, των υδρογονανθράκων ή ακόμα και πιο περίπλοκων μορίων που περιέχουν άνθρακα σε καταλύτες Fe, Co και Ni.

Σχήμα 1.12: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης (TEM) των Πολυφλοϊικών Νανοσωλήνων άνθρακα που παρήχθησαν από τον Iijima το 1991. (a) Πολυφλοϊικός νανοσωλήνας με 5 τοιχώματα διαμέτρου 6.7 nm, (b) Διπλότοιχος νανοσωλήνας διαμέτρου 5.5 nm και (c) Πολυφλοϊικός νανοσωλήνας 7 τοιχωμάτων με την μικρότερη εσωτερική διάμετρο (2.2 nm) [6].

Παρόλες όμως αυτές τις αναφορές για την παραγωγή τόσο των ινών, όσο και των νανοσωλήνων άνθρακα φαίνεται πως η επιστημονική κοινότητα δεν ήταν μέχρι τότε έτοιμη να κατανοήσει την αξία των ανακαλύψεων αυτών. Έτσι το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται προς το πεδίο της μελέτης των νέων δομών του άνθρακα μετά το 1991 και τη δημοσίευση του Iijima [6], σύμφωνα με την οποία πολυφλοϊικοί νανοσωλήνες άνθρακα παρήχθησαν με την μέθοδο του ηλεκτρικού τόξου εκκένωσης με διαμέτρους που κυμαίνονταν μεταξύ 4 και 30 nm και μήκος που προσέγγιζε το 1 μm (Σχήμα 1.12).

Αυτή η στροφή των ερευνητών αποδίδεται σε τρεις παράγοντες. Αρχικά στην υψηλή ποιότητα της συγκεκριμένης δημοσίευσης, η οποία έγινε και σε ένα περιοδικό στο οποίο είχαν πρόσβαση ακόμα και επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την βασική έρευνα και τη θεωρητική φυσική, ενώ ακολούθησε και μια από τις πιο σημαντικές ανακάλυψης της εποχής, αυτή των φουλερινών, η οποία έγινε το 1985. Τέλος ο τρίτος παράγοντας ήταν ότι αυτή τη χρονική περίοδο η επιστήμη είχε πλέον στραφεί προς την νανοτεχνολογία.

Την ανακάλυψη των πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα ακολούθησε και η παρατήρηση των μονοφλοϊικών, η οποία και πάλι αποδίδεται στους Iijima και Ichihashi και αφορά την εργασία τους που δημοσιεύτηκε το 1993 [14]. Στο ίδιο όμως τεύχος δημοσιεύτηκε και η εργασία του Bethune και των συνεργατών του, οι οποίοι επίσης μιλούν για πρώτη φορά για την παραγωγή μονοφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα [15]. Έτσι θα λέγαμε πως έχουμε μια ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων την παραγωγής των μονοφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα τόσο από την ομάδα της εταιρείας NEC στην Ιαπωνία, όσο και από εκείνη του IBM στην Καλιφόρνια.

Συμπερασματικά λοιπόν, η ανακάλυψη των πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα θα έπρεπε να αποδίδεται στους Radushkevich και Lukyanovich, χωρίς βέβαια να μειώνεται η αξία της εργασίας του Iijima, ο οποίος στην πραγματικότητα ώθησε το ενδιαφέρον και των άλλων ερευνητών προς αυτό το πεδίο, ενώ σε ότι αφορά τους μονοφλοϊικούς νανοσωλήνες άνθρακα η ανακάλυψη τους θα πρέπει να αποδίδεται από κοινού στις ερευνητικές ομάδες του Iijima και του Bethune.

1.4 Είδη νανοσωλήνων άνθρακα

Οι νανοσωλήνες άνθρακα διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το πλήθος των τοιχωμάτων τους, αλλά και τον τρόπο που “διπλώνεται” το γραφίτικό φύλλο για τον σχηματισμό τους.

1.4.1 Μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (SWCNTs)

Ένας μονοφλοιϊκός νανοσωλήνας άνθρακα μπορεί να περιγραφεί ως το αποτέλεσμα ενός “διπλωμένου” γραφιτικού φύλλου, το οποίο στα άκρα του μπορεί να είναι κλειστό από “καπάκια” που μοιάζουν με μισές φουλερίνες. Ένας νανοσωλήνας συνήθως χαρακτηρίζεται από το χειρόμορφο (chiral) διάνυσμα $\vec{R}$ και την διάμετρό του (d_t), τα οποία ορίζονται από δύο ακεραίους (n , m) και τα βασικά διανύσματα του γραφιτικού φύλλου ως εξής:

$$\vec{R} = n \vec{a}_1 + m \vec{a}_2 \equiv (n, m) \quad (1.1)$$

$$d_t = \frac{R}{\pi} = \frac{\sqrt{3}a_{c-c}\sqrt{m^2 + mn + n^2}}{\pi} \quad (1.2)$$

Ένα τέτοιο γραφιτικό φύλλο φαίνεται στην εικόνα του Σχήματος 1.13. Εστιάζουμε στην περιοχή που περικλείεται από τις δύο παράλληλες μπλε γραμμές.

Σχήμα 1.13: Γραφιτικό φύλλο στο οποίο απεικονίζονται το χειρόμορφο διάνυσμα R και τα μοναδιαία διανύσματα a_1 και a_2 ως προς τον armchair άξονα [29].

Ορίζουμε ως A ένα σημείο της μπλε γραμμής το οποίο αντιστοιχεί σε ένα άτομο άνθρακα. Στην συνέχεια χαράσσουμε την κίτρινη γραμμή, η οποία διαιρεί τους εξαμελείς δακτυλίους και καλείται armchair (μορφή πολυθρόνας).

Ορίζουμε ένα δεύτερο σημείο B στην παράλληλη, ως προς τον άξονα του σωλήνα μπλε γραμμή, η οποία και πάλι αντιστοιχεί σε άτομο άνθρακα και φέρουμε το διάνυσμα $\vec{R}$ (κόκκινο τόξο). Έτσι σχηματίζεται μια γωνία ϕ μεταξύ του διανύσματος και της armchair γραμμής. Αν το διάνυσμα ταυτίζεται με την γραμμή αυτή (δηλαδή $\phi=0^\circ$), τότε προκύπτουν νανοσωλήνες τύπου armchair ($m=n$) (Σχήμα 1.14 (α)). Εάν $\phi=30^\circ$, τότε οι νανοσωλήνες που σχηματίζονται είναι τύπου “zig-zag” ($m=0$) (Σχήμα 1.14 (b)), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση όπου $0^\circ < \phi < 30^\circ$, ο νανοσωλήνας είναι τύπου chiral ($m \neq n$) (Σχήμα 1.14 (c)).

Σχήμα 1.14: Σχηματική απεικόνιση διαφορετικού τύπου μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. (a) $\phi=0^\circ$, νανοσωλήνας (n, n) τύπου armchair, (b) $\phi=30^\circ$, νανοσωλήνας ($n, 0$) τύπου zig – zag και (c) $0^\circ < \phi < 30^\circ$, νανοσωλήνας (n, m) τύπου chiral [30].

Οι ακέραιοι δείκτες n, m εκτός από την διάμετρο και την δομή του νανοσωλήνα καθορίζουν και τις ηλεκτρονικές του ιδιότητες. Έτσι έχει βρεθεί πως ένας μονοφλοιϊκός νανοσωλήνας άνθρακα παρουσιάζει μεταλλική συμπεριφορά όταν η διαφορά των δεικτών ($n - m$) διαιρούμενη με το 3 είναι ακέραιος αριθμός, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο νανοσωλήνας άνθρακα είναι ημιαγωγός. Στο Σχήμα 1.15 παρατίθεται ένα γραφικό φύλλο στο οποίο φαίνονται οι διαφορετικοί τύποι νανοσωλήνων ανάλογα και με τη μεταλλική ή ημιαγωγική συμπεριφορά τους.

Σχήμα 1.15: Πιθανά διανύσματα που καθορίζονται από τους ακεραίους (n , m) και περιλαμβάνουν όλους τους τύπους μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Οι κόκκινες τελείες αντιστοιχούν σε μεταλλικούς νανοσωλήνες, ενώ οι μαύροι κύκλοι σε ημιαγωγούς [31].

1.4.2 Πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs)

Οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως το αποτέλεσμα πολλών γραφιτικών φύλλων τα οποία διπλώνονται και σχηματίζουν κύλινδρο.

Σχήμα 1.16: Τύποι Πολυφλοιϊκών Νανοσωλήνων Άνθρακα
(α) Τύπος Ρώσικης κούκλας, (β) Τύπος Περγαμηνής.

Υπάρχουν δύο πρότυπα για να περιγράψουν τη δομή τους. Το πρώτο είναι το μοντέλο της Ρώσικης κούκλας (Σχήμα 1.16 (α)), σύμφωνα με το οποίο τα φύλλα του γραφίτη διατάσσονται σε ομόκεντρους κυλίνδρους, π.χ. ένας (8, 0) μονοφλοιϊκός νανοσωλήνας άνθρακα βρίσκεται στο εσωτερικό ενός μεγαλύτερου μονοφλοιϊκού νανοσωλήνα άνθρακα (10, 0) και το δεύτερο είναι το μοντέλο της Περγαμηνής (Parchment model) (Σχήμα 1.16 (β)), στο οποίο ένα απλό φύλλο γραφίτη διπλώνεται γύρω από τον εαυτό του με τρόπο που μοιάζει με εκείνον μιας διπλωμένης περγαμηνής ή μιας εφημερίδας. Η απόσταση μεταξύ των τοιχωμάτων του πολυφλοιϊκού νανοσωλήνα προσεγγίζει εκείνη της απόστασης δύο γραφιτικών φύλλων και είναι περίπου $3.3 \text{ \AA}$ [7, 32].

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες με δύο τοιχώματα (Double-wall Carbon Nanotubes, DWCNT) (Σχήμα 1.17), εξαιτίας των ομοιοτήτων τους στην δομή και τις ιδιότητες συγκριτικά με τους μονοφλοιϊκούς,

Σχήμα 1.17: Σχηματική Απεικόνιση Διπλότοιχων Νανοσωλήνων Άνθρακα.

ενώ βελτιώνουν σημαντικά την αντοχή τους σε χημικές τροποποιήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν απαιτείται χημική τροποποίηση των νανοσωλήνων προκειμένου να προστεθούν νέες ιδιότητες σε αυτόν. Στην περίπτωση των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων η τροποποίηση σπάει μερικούς από τους διπλούς δεσμούς $C = C$, αφήνοντας “τρύπες” στη δομή του νανοσωλήνα και έτσι μεταβάλλει τόσο

τις μηχανικές, όσο και τις ηλεκτρικές του ιδιότητες. Στην περίπτωση όμως των διπλότοιχων νανοσωλήνων μόνο το εξωτερικό τοίχωμα τροποποιείται.

1.5 Ιδιότητες νανοσωλήνων άνθρακα

Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι μοναδικές νανοδομές για τις οποίες γνωρίζουμε πως έχουν αξιοσημείωτες ηλεκτρονικές και μηχανικές ιδιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν σε νάνο-ηλεκτρονικές και νάνο-μηχανικές συσκευές. Πολύ σημαντικές όμως είναι και οι θερμικές και οπτικές ιδιότητές τους.

1.5.1 Ηλεκτρικές ιδιότητες

Οι νανοσωλήνες άνθρακα διακρίνονται για τις αξιοσημείωτες ηλεκτρικές τους ιδιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να συμπεριφέρονται είτε ως μέταλλα, είτε ως ημιαγωγοί. Ειδικά στην περίπτωση των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα η μεταλλική ή όχι συμπεριφορά τους εξαρτάται από την χειρομορφία τους, όπως αναφέραμε αναλυτικότερα και στην § 1.4.1.

Στην περίπτωση των ιδανικών μεταλλικών μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, ο σωλήνας λειτουργεί ως βαλλιστικός αγωγός με κβαντική συμπεριφορά [33], δηλαδή κάθε ηλεκτρόνιο που μπαίνει από το ένα άκρο του σωλήνα εξέρχεται από το άλλο. Αυτό λαμβάνει χώρα διότι μόνο ένα από τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους κάθε ατόμου άνθρακα είναι ελεύθερο να κινηθεί και η γεωμετρία του σωλήνα περιορίζει αυτή την κίνηση στην αξονική του διεύθυνση. Έτσι η ροή των ηλεκτρονίων γίνεται μόνο σε αυτή τη κατεύθυνση χωρίς να παρατηρείται σκέδαση ηλεκτρονίων. Αυτό συνεπάγεται πως υπάρχει μια ελάχιστη αντίσταση, η οποία μάλιστα είναι ανεξάρτητη του μήκους του σωλήνα. Η βαλλιστική κβαντική αγωγιμότητα υπολογίστηκε και στην περίπτωση των πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Ο Sanvito και οι συνεργάτες του [34] μάλιστα κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μερικά από τα κβαντικά κανάλια αγωγιμότητας παρεμποδίζονταν από αντιδράσεις μεταξύ των τοιχωμάτων των σωλήνων, αν και βρέθηκε πως αυτές οι αντιδράσεις ανακατένειμαν το ρεύμα προς ξεχωριστούς σωλήνες που απάρτιζαν την δομική ανομοιομορφία.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί πως η βαλλιστική τους συμπεριφορά είναι και αυτή που επιτρέπει ώστε μεγάλα ποσά ρεύματος να μπορούν να περνούν μέσα από τον σωλήνα χωρίς να τον θερμαίνουν υπερβολικά, οδηγώντας στην εξάτμισή του, όπως θα συνέβαινε σε άλλα υλικά. Ο Frank και οι συνεργάτες του [33] σε μετρήσεις αγωγιμότητας μέτρησαν σε έναν σωλήνα πυκνότητα ρεύματος μεγαλύτερη από 10^7 A/cm², ενώ αργότερα ο Anouiris [35] πρότεινε ότι σταθερές πυκνότητες ρεύματος μπορούν να φθάσουν ακόμα και τα 10^{13} A/cm².

1.5.2 Μηχανικές ιδιότητες

Οι νανοσωλήνες άνθρακα χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή αντοχή χάρη στους sp^2 δεσμούς C – C που σχηματίζονται μεταξύ των ατόμων. Πειραματικά και θεωρητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ένα μέτρο ελαστικότητας μεγαλύτερο από 1 TPa και έχουν αναφέρει αντοχή 10 – 100 φορές

υψηλότερη από εκείνη του ισχυρότερου χάλυβα, με μόλις ένα κλάσμα του βάρους του [36].

Πίνακας 1.1: Μηχανικές ιδιότητες νανοσωλήνων άνθρακα συγκριτικά με το διαμάντι, τον χάλυβα, τη ρητίνη και το ξύλο [32, 37 – 46].

Υλικό	Μέτρο Ελαστικότητας Young (GPa)	Τάση Εφελκυσμού (GPa)	Πυκνότητα (g/cm ³)	Επιμήκυνση πριν την θραύση (%)
SWNT	1054	150	1.4	
Armchair SWNT	940 ^ο	126.2 ^ο		23.1
Zigzag SWNT	940 ^ο	94.5 ^ο		15.6-17.5
Chiral SWNT	920			
MWNT	1200	150	2.6	
Diamond	600	130	3.5	
Steel	208	0.4	7.8	15-50
Epoxy	3.5	0.005	1.25	
Wood	16	0.008	0.6	

^ο: θεωρητικά προβλεπόμενη τιμή

Επιπρόσθετα οι νανοσωλήνες άνθρακα έχει βρεθεί πως είναι πολύ εύκαμπτοι. Μπορούν να επιμηκυνθούν, να διπλώσουν, να γίνουν επίπεδοι ή ακόμα και να δημιουργήσουν κύκλους πριν σπάσουν, σε αντίθεση με τις ίνες άνθρακα, οι οποίες σπάνε πολύ εύκολα.

Στον Πίνακα 1.1 παρατίθενται οι τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων (μέτρο ελαστικότητας Young, τάση σε εφελκυσμό, πυκνότητα και επιμήκυνση μέχρι την θραύση) διαφορετικών τύπων νανοσωλήνων και άλλων υλικών, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί τόσο από πειραματικούς, όσο και από θεωρητικούς υπολογισμούς [39 – 46].

1.5.3 Θερμικές ιδιότητες

Εκτός από τις θαυμαστές ηλεκτρικές ιδιότητες των νανοσωλήνων άνθρακα, μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και για την θερμική τους αγωγιμότητα. Και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε το μονοφλοιϊκό νανοσωλήνα άνθρακα ως ένα διπλωμένο γραφιτικό φύλλο, στο οποίο όλα τα

φαινόμενα μεταφοράς λαμβάνουν χώρα κατά μήκος του άξονα και συνεπώς και η θερμική αγωγιμότητα που μετρείται σε αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη σε κάθετη διεύθυνση. Χρησιμοποιώντας μοριακές προσομοιώσεις ο Che και οι συνεργάτες του [47] υπολόγισαν πως η θερμική αγωγιμότητα κατά μήκος του άξονα του σωλήνα, στην περίπτωση των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα προσέγγιζε τα 2980 W/m-K. Έναν χρόνο αργότερα (2000), ο Berber και οι συνεργάτες του [48] υπολόγισαν εξίσου υψηλή θερμική αγωγιμότητα σε μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες τύπου armchair, η οποία υπολογίστηκε ίση με 6600 W/m-K σε θερμοκρασία δωματίου, τιμή συγκρίσιμη με αυτή του διαμαντιού και του γραφίτη, ενώ απέδειξαν την εξάρτησή της από την θερμοκρασία. Συγκριτικά στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως η θερμική αγωγιμότητα του χαλκού, ο οποίος είναι ένας τέλειος αγωγός έχει υπολογιστεί ίση με 401 W/m-K.

1.5.4 Οπτικές ιδιότητες

Ένα ακόμα από τα χαρακτηριστικά των νανοσωλήνων άνθρακα είναι ότι μπορούν να απορροφούν ή να σκεδάζουν το φως, αλλά και να φθορίζουν, ανάλογα με την διάμετρο και την χειρομορφία τους και αντίστροφα. Δηλαδή οπτικές μετρήσεις μπορούν να οδηγήσουν στον καθορισμό των χαρακτηριστικών διανυσμάτων του σωλήνα, αλλά και της διαμέτρου του [49]. Στην περίπτωση των μεταλλικών μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, οι οποίοι αποτελούν και το 1/3 του συνόλου, το ενεργειακό χάσμα μεταξύ των ζωνών σθένους είναι ίσο με 0.0 eV. Για τους υπόλοιπους, ημιαγωγούς μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα το χάσμα έχει βρεθεί περίπου ίσο με 0.5 eV και έχει αποδειχθεί πως είναι συνάρτηση της διαμέτρου τους. Υπολογισμοί όμως έχουν δείξει πως υπάρχουν και μεταλλικοί νανοσωλήνες που εμφανίζουν ένα μικρό ενεργειακό χάσμα μεταξύ των επιπέδων Fermi, παραπλήσιο εκείνου που συναντάται σε ορισμένους ημιαγωγούς [50 – 52]. Αυτό αποδίδεται σε αλληλεπικάλυψη των π/σ δεσμικών και π^*/σ^* αντιδεσμικών τροχιακών, εξαιτίας της καμπυλότητας του γραφιτικού φύλλου των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων [35]. Επιπρόσθετα έχει αναφερθεί πως και το μήκος του νανοσωλήνα επηρεάζει τις οπτικές του ιδιότητες και μάλιστα η αύξησή του εμπλουτίζει την ικανότητά του να απορροφά το φως, αλλά και να φθορίζει στο κοντινό – υπέρυθρο φάσμα [53].

1.6 Εφαρμογές νανωσωλήνων άνθρακα

Οι πολύ σημαντικές και διαφορετικές ιδιότητες των νανωσωλήνων άνθρακα καθιστούν αυτά τα υλικά δυνητικά εφαρμόσιμα σε πάρα πολλούς τεχνολογικούς τομείς. Στο Σχήμα 1.18 που ακολουθεί φαίνεται μια κατανομή των εφευρέσεων που είχαν κατατεθεί μέχρι το 2002 και σχετίζονται με τους νανωσωλήνες άνθρακα.

Σχήμα 1.18: Κατανομή των διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τους νανωσωλήνες άνθρακα [54].

Αν εξαιρέσουμε το 41% αυτών, που αφορούν την σύνθεση και την επεξεργασία τους, παρατηρούμε πως ως προς τις εφαρμογές τους χρησιμοποιούνται κυρίως σε ηλεκτρονικά μικροσκόπια και οθόνες (25%), αλλά και ως σύνθετα υλικών (9%), σε μπαταρίες και γενικότερα σε συσκευές αποθήκευσης ενέργειας (7%), για αποθήκευση υδρογόνου (6%), σε αισθητήρες (3%), αλλά και ένα ακόμα ποσοστό 3% σε πρόσθετες εφαρμογές στις οποίες πιθανότατα ανήκουν τα νανοϋλικά πληρώσεως, οι επιβραδυντές καύσης των πλαστικών και άλλων υλικών, κ.ά.

1.6.1 Ως σύνθετο υλικών

Χάρη στις σημαντικές μηχανικές τους ιδιότητες οι νανωσωλήνες άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα άλλων υλικών βελτιώνοντας αξιοσημείωτα την αντοχή των τελευταίων, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος τους. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως ήδη χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αδιάβροχων υφασμάτων ινών, αλλά και στην κατασκευή αλεξίσφαιρων

γυλέκων, ενώ χάρη και στις ηλεκτρικές ιδιότητές τους επιτρέπουν τον ηλεκτρονικό έλεγχο της κατάστασης αυτού που τα φορά, μετρώντας π.χ. την θερμοκρασία του σώματός του και τους παλμούς του.

Ακόμα ήδη χρησιμοποιούνται ως σύνθετο υλικό του τσιμέντου, στο οποίο προσδίδουν αύξηση στην αντοχή εφελκυσμού, ενώ παρεμποδίζουν και την διεύρυνση των σπασιμάτων στη δομή. Επίσης, ως πρόσθετα στο πολυαιθυλένιο οδήγησαν στην αύξηση του μέτρου ελαστικότητας του πολυμερούς κατά 30%.

Ιδιαίτερη εμπορική εφαρμογή των υλικών αυτών παρατηρείται στην κατασκευή αθλητικών ειδών, όπως ρακέτες του τένις, μπαστούνια του golf και του baseball, καθώς και στα μεταλλικά μέρη ποδηλάτων. Επίσης, το γεγονός ότι η προσθήκη νανοσωλήνων σε ένα υλικό το κάνει αγωγίμο βρίσκει εφαρμογή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, όπου η παρουσία τους στα πλαστικά του μέρη επιτρέπει ακόμα και την ηλεκτροστατική βαφή τους.

Η πιο πρωτοποριακή όμως χρήση των μηχανικών ιδιοτήτων των νανοσωλήνων άνθρακα είναι σε διαστημικές εφαρμογές. Ήδη οι νανοσωλήνες άνθρακα χρησιμοποιούνται από την NASA σε διαστημικά οχήματα προκειμένου και πάλι να βελτιωθεί η αντοχή τους με ταυτόχρονη ελάττωση του βάρους τους, ενώ προγραμματίζεται η χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή του ανελκυστήρα του διαστήματος.

1.6.2 Σε ηλεκτρικά κυκλώματα

Η δυνατότητα των νανοσωλήνων άνθρακα να συμπεριφέρονται είτε ως μέταλλα, είτε ως ημιαγωγοί επιτρέπει την χρησιμοποίησή τους σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Ήδη από το 2001 ο Avouris και οι συνεργάτες του από την IBM [55] κατασκεύασαν το πρώτο τρανζίστορ από νανοσωλήνες άνθρακα (Σχήμα 1.19). Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία που μπορεί να κάνει δυνατή την παραγωγή μιας νέας τάξης μικρότερων, ταχύτερων και με χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση μικροκυκλωμάτων, από τα ήδη υπάρχοντα του πυριτίου.

Σχήμα 1.19: Μικροκύκλωμα από νανοσωλήνες άνθρακα.

1.6.3 Ως μέσο αποθήκευσης υδρογόνου

Η καμπυλότητα, η εσωτερική κοιλότητα καθώς και η μεγάλη ειδική επιφάνεια των νανοσωλήνων άνθρακα καθιστούν εφικτή την αντιστρεπτή αποθήκευση υδρογόνου σε αυτούς. Βιβλιογραφικά η πρώτη αναφορά σε αυτό το θέμα γίνεται το 1997 από τον Dillon και τους συνεργάτες του [56] και έκτοτε πολλές μελέτες έχουν γίνει σε διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας και έχει υπολογιστεί πως το μέγιστο ποσό υδρογόνου που μπορεί να ροφηθεί σε έναν μονοφλοιϊκό νανοσωλήνα άνθρακα με εξωτερική ειδική επιφάνεια $1315 \text{ m}^2/\text{g}$ είναι 3.3% της μάζας του [57]. Το ποσό αυτό ελαττώνεται σαν συνάρτηση του αριθμού των τοιχωμάτων του νανοσωλήνα. Επίσης η ποσότητα που ροφάται στην κοιλότητα του νανοσωλήνα είναι ανάλογη της διαμέτρου του, ενώ και πάλι είναι υψηλότερη στην περίπτωση των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Στο Σχήμα 1.20 βλέπουμε μια απεικόνιση του υδρογόνου που έχει ροφηθεί σε μια συστοιχία μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Σχήμα 1.20: Αποθήκευση υδρογόνου σε μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα.

1.6.4 Στην ιατρική

Αν και ακόμα δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως η τοξικότητα ή μη των νανοσωλήνων άνθρακα, εντούτοις ήδη χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς της ιατρικής, όπως η θεραπεία κυττάρων μέσω ελεγχόμενης αποδέσμευσης γονιδίων [58]. Μάλιστα, μια ομάδα ερευνητών από το πανεπιστήμιο της Τεργέστης ανέπτυξε ένα υβριδικό σύστημα νανοσωλήνων/νευρώνων και απέδειξαν πως οι νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν άμεσα να διεγείρουν το *in vitro* εγκεφαλικό κύκλωμα και κατά συνέπεια να επαναφέρουν μια λειτουργία που χάθηκε λόγω νευρωνικής ζημιάς ή αλλοιωμένης δραστηριότητας νευρικών κυκλωμάτων [59].

Επίσης εξαιτίας της ευμετάβλητης δομής τους οι νανοσωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσα για την μεταφορά φαρμάκων στο σώμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που σχετίζονται με τον καρκίνο. Οι νανοσωλήνες

επιτρέπουν την ελεγχόμενη αποδέσμευση του φαρμάκου σε συγκεκριμένο σημείο, ελαττώνοντας έτσι και την δόση που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής και αυτό το επιτυγχάνουν με δύο τρόπους, είτε με το να είναι το φάρμακο προσκολλημένο πλευρικά ή πίσω από τον σωλήνα, είτε να είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του [7, 60].

Τέλος, η ιδιότητα των νανοσωλήνων άνθρακα να φθορίζουν σε ένα μόνο μήκος κύματος ανάλογα με την διάμετρό τους, επιτρέπει με την χρήση ενός εύρους διαμέτρων νανοσωλήνων άνθρακα, τον κάθε ένα για διαφορετικό στόχο, να πραγματοποιείται διάγνωση πολλαπλών παθήσεων με μία μόνο εξέταση.

1.7 Βιβλιογραφικές αναφορές

- [1] Διαδίκτυο: www.nn.physics.auth.gr
- [2] Διαδίκτυο: www.nanosysinc.com
- [3] Διαδίκτυο: www.certh.gr
- [4] Διαδίκτυο: <http://cnst.rice.edu>
- [5] H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O'Brien, R. F. Curl and R. E. Smalley, "*C₆₀: Buckminsterfullerene*", *Nature* **318**, 162 (1985).
- [6] S. Iijima, "*Helical microtubules of graphitic carbon*", *Nature* **354**, 56 (1991).
- [7] Διαδίκτυο: www.wikipedia.org
- [8] F. P. Bundy, W. A. Bassett, M. S. Weathers, R. J. Hemley, H. K. Mao and A. F. Goncharov, "*The pressure-temperature phase and transformation diagram for carbon; Updated through 1994*", *Carbon* **34** (2), 141-153 (1996).
- [9] M. S. Dresselhaus and M. Endo, "*Relation of Carbon Nanotubes to Other Carbon Materials*", *Top. Appl. Phys.* **80**, 11-28 (2001).
- [10] T. W. Ebbesen, "*Carbon Nanotubes: Preparation and Properties*", CRC Press (1997).
- [11] Δ. Α. Χαριστός, Α. Γιούρη – Τσοχατζή και Γ. Ε. Μανουσάκης, "*Γενική & Ανόργανη Χημεία Γεωλόγων*", Εκδόσεις ΖΗΤΗ (1998).
- [12] T. D. Burchell, "*Carbon Materials for Advanced Technologies*", PERGAMON (1997).
- [13] W. Kratschmer, L. D. Lamb, K. Fostiropoulos and D. R. Huffman, "*Solid C₆₀: a new form of carbon*", *Nature* **347**, 354 (1990).
- [14] S. Iijima and T. Ichihashi, "*Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter*", *Nature* **363**, 603 (1993).
- [15] D. S. Bethune, C. H. Klang, M. S. de Vries, G. Gorman, R. Savoy, J. Vazquez and R. Beyers, "*Cobalt-catalysed growth of carbon nanotubes with single-atomic-layer walls*", *Nature* **363**, 605 (1993).
- [16] A. V. Rode, S. T. Hyde, E. G. Gamaly, R. G. Elliman, D. R. McKenzie and S. Bulcock, "*Structural analysis of a carbon foam formed by high pulse-rate laser ablation*", *Appl. Phys. A* **69**, S755-S758 (1999).
- [17] A. V. Rode, E. G. Gamaly, A. G. Christy, J. G. Fitz Gerald, S. T. Hyde, R. G. Elliman, B. Luther-Davies, A. I. Veinger, J. Androulakis and J. Giapintzakis, "*Unconventional magnetism in all-carbon nanofoam*", *Phys. Rev. B* **70**, 054407 (2004).
- [18] A. V. Rode, E. G. Gamaly, A. G. Christy, J. G. Fitz Gerald, S. T. Hyde, R. G. Elliman, B. Luther-Davies, A. I. Veinger, J. Androulakis and J. Giapintzakis,

- “Strong paramagnetism and possible ferromagnetism in pure carbon nanofoam produced by laser ablation”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials* **290–291**, 298–301 (2005).
- [19] P. Schutzenberger and L. Schutzenberger, *“Sur quelques faits relatifs a l’histoire du carbone”, C. R. Acad. Sci Paris* **111**, 774 – 778 (1890).
- [20] L. V. Radushkevich and V. M. Lukyanovich, *“O strukture ugleroda, obrazujucesja pri termiceskom razlozenii okisi ugleroda na zeleznom kontakte”, Zurn. Fisic. Chim.* **26**, 88 (1952).
- [21] M. Monthieux and V. L. Kuznetsov, *“Who should be given the credit for the discovery of carbon nanotubes ?”, Carbon* **44**, 1621 (2006).
- [22] W. R. Davis, R. J. Slawson and G. R. Rigby, *“An unusual form of carbon”, Nature* **171**, 756 (1953).
- [23] M. Hillert and N. Lange, *“The structure of graphite filaments”, Zeitschrift fur Kristallographie* **111**, S24 (1958).
- [24] H. P. Boehm, *“Carbon from carbon monoxide disproportion on nickel and iron catalysts: morphological studies and possible growth mechanism”, Carbon* **11**, 583 (1973).
- [25] H. P. Boehm, *“The first observation of carbon nanotubes”, Carbon* **35**, 581 (1997).
- [26] R. T. Baker, M. A. Barber, P. S. Harris, I. S. Feates and R. J. Waite, *“Nucleation and growth of carbon deposits from the nickel catalyzed decomposition of acetylene”, J. Catal.* **26**, 51 (1972).
- [27] R. T. Baker, P. S. Harris, R. B. Thomas and R. J. Waite, *“Formation of filamentous carbon from Iron, Cobalt and Chromium catalyzed decomposition of acetylene”, J. Catal.* **30**, 86 (1973).
- [28] G. G. Tibbett, *“Why are carbon filaments tubular”, J. Crystal Growth* **66**, 632 (1984).
- [29] J. W. G. Wildoer, L. C. Venema, A. G. Rinzler, R. E. Smalley and C. Dekker, *“Electronic structure of atomically resolved carbon nanotubes”, Nature* **391**, 59 (1998).
- [30] R. H. Baughman, A. A. Zakhidov and W. A. de Heer, *“Carbon nanotubes – the route toward applications”, Science* **297**, 787 (2002).
- [31] M. S. Dresselhaus and Ph. Avouris, *“Introduction to carbon materials research”, Top. Appl. Phys.* **80**, 1 (2001).
- [32] Διαδίκτυο: www.en.fh-uenster.de/fp1/downloads/personal/carbonnanotubes.pdf
- [33] S. Frank, P. Poncharal, Z. L. Wang and W. A. de Heer, *“Carbon nanotube quantum resistor”, Science* **280**, 1744 (1998).

- [34] S. Sanvito, Y. – K. Kwon, D. Tomanek and C. J. Lambert, “*Fractional quantum conductance in carbon nanotubes*”, Phys. Rev. Lett. **84** (9), 1974 (2000).
- [35] Διαδίκτυο: www.pa.msu.edu/cmp/csc/ntproperties
- [36] V. N. Popov, “*Carbon nanotubes: properties and application*”, Materials Science and Engineering R **43**, 61 (2004).
- [37] J. D. Whittaker, M. Brink, G. A. Hussein, M. R. Linford and R. C. Davis, “*Self-aligned mechanical attachment of carbon nanotubes to silicon dioxide structures by selective silicon dioxide chemical vapor deposition*”, Appl. Phys. Lett. **83** (25), 5307 (2003).
- [38] M. Paradise and T. Goswami, “*Carbon nanotubes- production and industrial applications*”, Materials and Design **28**, 1477 (2007).
- [39] T. Yamabe, “*Recent development of carbon nanotube*”, Synthetic Metals **70**, 1511 (1995).
- [40] Διαδίκτυο: [www.weizmann.ac.il/wagner/courses/reading%20\(papers\)/encyclopedia%20of%20polymer%20science%202003.pdf](http://www.weizmann.ac.il/wagner/courses/reading%20(papers)/encyclopedia%20of%20polymer%20science%202003.pdf)
- [41] Διαδίκτυο: www.assda.asn.au
- [42] S. Bellucci, “*Carbon nanotubes: physics and applications*”, Phys. Stat. Sol. (c) **2** (1), 34 (2005).
- [43] S. B. Sinnott and R. Andrews, “*Carbon nanotubes : synthesis, properties and applications*”, Critical Reviews in Solid State and Materials Science **26** (3), 145 (2001).
- [44] H. G. Shae and S. Kumar, “*Rigid – Rod Polymeric Fibers*”, J. Appl. Polym. Sci. **100**, 791 (2006).
- [45] B. G. Demczyk, Y. M. Wang, J. Cumings, M. Hetman, W. Han, A. Zettl and R. O. Ritchie, “*Direct mechanical measurement of the tensile strength and elastic modulus of multiwalled carbon nanotubes*”, Materials Science and Engineering A **334**, 173 (2002).
- [46] M. Meo and M. Rossi, “*Prediction of Young’s modulus of single-wall carbon nanotubes by molecular – mechanics based finite element modelling*”, Composite Science and Technology **66**, 1597 (2006).
- [47] J. Che, T. Cagin and W. A. Goddard III, “*Thermal conductivity of carbon nanotubes*”, Nanotechnology **11**, 65 (2000).
- [48] S. Berger, Y. - K. Kwon and Tomanek, “*Unusually high thermal conductivity of carbon nanotubes*”, Phys. Rev. Lett. **84** (20) 4613 (2000).
- [49] H. Kataura, Y. Kumazawa, Y. Maniwa, I. Umetsu, S. Suzuki, Y. Ohtsuka and Y. Achiba, “*Optical properties of single-wall carbon nanotubes*”, Synthetic Metals **103**, 2555 (1999).

- [50] N. Hamada, S. Sawada and A. Oshiyama, *"New one-dimensional conductors : graphitic microtubules"*, Phys. Rev. Lett. **68** (10), 1579 (1992).
- [51] M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus and R. Saito, *"Carbon fibers based on C₆₀ and their symmetry"*, Phys. Rev. B **45** (11), 6234 (1992).
- [52] T. W. Odom, J. – L. Huang, P. Kim and C. M. Lieber, *"Atomic structure and electronic properties of single – walled carbon nanotubes"*, Nature **391**, 62 (1998).
- [53] J. A. Fagan, J. R. Simpson, B. J. Bauer, S. H. de Paoli Racerda, M. L. Becker, J. Chum, K. B. Migler, A. R. Hight Walker and E. K. Hobbie, *"Length – dependent optical effects in single – wall carbon nanotubes"*, J. Am. Chem. Soc. **129**, 10607 (2007).
- [54] Διαδίκτυο: Science Magazine 2002
- [55] P. G. Collins, M. S. Arnold and Ph. Avouris, *"Enginnering carbon nanotubes and nanotube circuits using electrical breakdown"*, Science **292**, 706 (2001).
- [56] A. C. Dillon, K. M. Jones, T. A. Bekkedahl, C. H. Kiang, D. S. Bethune and M. J. Heben, *"Storage of hydrogen in single-walled carbon nanotubes"*, Nature **386**, 377 (1997).
- [57] L. Schlapbach and A. Züttel, *"Hydrogen – storage materials for mobile applications"*, Nature **414**, 353 (2001).
- [58] V. Raffa, G. Ciofani, S. Nitodas, T. Karachalios, D. D'Alessandro, M. Masini and A. Cuschieri, *"Can the properties of carbon nanotubes influence their internalization by living cells?"*, Carbon **46**, 1600 (2008).
- [59] A. Mazzatenta, M. Giugliano, S. Campidelli, L. Gambazzi, L. Businaro, H. Markram, M. Prato and L. Ballerini, *"Interfacing Neurons with carbon nanotubes : electrical signal transfer and synaptic stimulation in cultured brain circuits"*, The Journal of Neuroscience **27** (26), 6931 (2007).
- [60] A. Bianco, K. Kostarelos and M. Prato, *"Applications of carbon nanotubes in drug delivery"*, Current Opinion in Chemical Biology **9**, 674 (2005).

Κεφάλαιο 2ο

Μέθοδοι Παραγωγής και Μηχανισμοί Ανάπτυξης Νανοσωλήνων Άνθρακα

2.1 Μέθοδοι παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα

Μετά την ανακάλυψη των νανοσωλήνων άνθρακα με την χρήση της μεθόδου του τόξου εκκένωσης, πολλές άλλες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό. Στην πραγματικότητα η δομή των νανοσωλήνων σχηματίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά η διεργασία του σχηματισμού τους διαφέρει. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

- Μέθοδος τόξου εκκένωσης (arc-discharge)
- Μέθοδος εξάχνωσης με laser (laser ablation)
- Χημική Απόθεση Ατμών (Chemical Vapor Deposition – CVD)

2.1.1 Μέθοδος τόξου εκκένωσης

Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τον Iijima και οδήγησε “τυχαία” στην παρασκευή των νανοσωλήνων άνθρακα ήταν αυτή του τόξου εκκένωσης [1]. Αποτελείται από δύο γραφιτικές ράβδους, που χρησιμοποιούνται ως άνοδος και κάθοδος και η εκκένωση μεταξύ τους επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας τάσης συνεχούς ρεύματος. Έτσι, μια μεγάλη ποσότητα ηλεκτρονίων από το τόξο εκκένωσης κινείται προς την άνοδο και συγκρούεται με την ράβδο της ανόδου. Από την σύγκρουση που λαμβάνει χώρα στην γραφιτική ράβδο της ανόδου σχηματίζονται συσσωματώματα άνθρακα, τα οποία ψύχονται σε χαμηλή θερμοκρασία και συμπυκνώνονται στην επιφάνεια της γραφιτικής ράβδου της καθόδου. Με αυτό τον τρόπο παρασκευάζονται γραφικά συσσωματώματα που όμως στα αρχικά πειράματα περιελάμβαναν ένα πολύ μικρό ποσοστό νανοσωλήνων άνθρακα. Η μέθοδος αυτή τροποποιήθηκε στην συνέχεια από τους Ebbesen και Ajayan [2] βελτιώνοντας το ποσοστό των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα.

Σχήμα 2.1: Σχηματικές απεικονίσεις διαφορετικών αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο του τόξου εκκένωσης [3 – 5].

Στο Σχήμα 2.1 φαίνονται εικόνες αντιδραστήρων τόξου εκκένωσης που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα. Στην πιο διαδεδομένη τους μορφή είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ και ένα παράθυρο είναι τοποθετημένο για την οπτική παρατήρηση της διεργασίας [6]. Ο αντιδραστήρας είναι συνδεδεμένος με μία γραμμή κενού, ενώ στο σύστημα υπάρχει μια ακόμα γραμμή παροχής αδρανούς αερίου (συνήθως ήλιο). Σε αυτόν περιέχονται δύο ηλεκτρόδια, που είναι γραφιτικές ράβδοι υψηλής καθαρότητας, αν και δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι είναι απαραίτητος εξαιρετικά καθαρός γραφίτης. Τυπικά, η άνοδος είναι μία ράβδος διαμέτρου ~6 mm, ενώ η κάθοδος είναι πολύ κοντύτερη αλλά με διάμετρο ~9 mm. Πειραματικά έχει αποδειχθεί πως για την παραγωγή καλής ποιότητας νανοσωλήνων άνθρακα είναι απαραίτητη η ικανοποιητική ψύξη της καθόδου. Επιπρόσθετα, η θέση της ανόδου καθορίζεται εξωτερικά από τον αντιδραστήρα, έτσι ώστε ένα σταθερό κενό μεταξύ των ηλεκτροδίων να διατηρείται κατά την διάρκεια της εξάχνωσης του τόξου. Για την επίτευξη της τελευταίας χρησιμοποιείται μια σταθεροποιημένη τάση συνεχούς ρεύματος που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 40 V. Η ένταση του ρεύματος, η οποία συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 A, εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως η διάμετρος των ράβδων, η απόσταση τους και η πίεση του αερίου.

Κατά την πειραματική διαδικασία, όταν η πίεση στο εσωτερικό του αντιδραστήρα σταθεροποιείται, κλείνει η τάση του ρεύματος. Στη αρχή, τα ηλεκτρόδια δεν βρίσκονται σε επαφή, οπότε δεν έχουμε ροή ρεύματος, στην συνέχεια όμως, η κινητή άνοδος βαθμιαία μετακινείται πιο κοντά στην κάθοδο μέχρι να δημιουργηθεί τόξο. Όταν επιτυγχάνεται ένα σταθερό τόξο, το κενό μεταξύ των δύο ράβδων πρέπει να διατηρείται περίπου στο 1 mm ή λιγότερο και τότε η ράβδος καταναλώνεται με ένα ρυθμό μερικών χιλιοστών το λεπτό. Όταν όλη η ράβδος καταναλωθεί, τότε η παροχή ρεύματος σταματά και ο αντιδραστήρας αφήνεται να ψυχθεί, πριν ανοιχθεί.

Οι νανοσωλήνες άνθρακα που παράγονται βρίσκονται στο εσωτερικό του ηλεκτροδίου της καθόδου και είναι κυρίως πολυφλοιϊκοί, ενώ είναι καλυμμένοι από ένα σκληρό περιτύλιγμα το οποίο αποτελείται από νανοσωματίδια, άμορφο άνθρακα και φουλερίνες [7 – 9]. Προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα αποδείχθηκε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλύτη. Για τον σκοπό αυτό, στην γραφιτική ράβδο της ανόδου τοποθετείται ο καταλύτης με τη μορφή σκόνης, σε κατάλληλες θέσεις [10]. Οι καταλύτες που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως ο σίδηρος (Fe), το κοβάλτιο

(Co), το νικέλιο (Ni) και το ίτριο (Y), καθώς και μεικτοί καταλύτες σιδήρου/νικελίου (Fe/Ni), κοβαλτίου/νικελίου (Co/Ni) και κοβαλτίου/πλατίνας (Co/Pt). Το προϊόν είναι μονοφλοιικοί νανοσωλήνες άνθρακα με τη μορφή συστοιχιών (bundles) [4, 11], που όμως βρίσκονται αποθεμένοι μέσα στον αντιδραστήρα και όχι στο ηλεκτρόδιο της καθόδου. Στο Σχήμα 2.2 βλέπουμε σχηματικά τα ηλεκτρόδια ανάλογα με το είδος των νανοσωλήνων που επιθυμούμε να παραχθεί

Σχήμα 2.2: Σχηματική απεικόνιση των ηλεκτροδίων της διάταξης του τόξου εκκένωσης σε συνάρτηση με το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα [12].

Εκτός όμως από την καθαρότητα των γραφιτικών ράβδων των ηλεκτροδίων και την παρουσία ή όχι καταλύτη, η ποιότητα των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους, με σημαντικότερη αυτή της πίεσης του He στον αντιδραστήρα. Έχει βρεθεί πως αύξηση της πίεσης του αδρανούς οδηγεί σε αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των σωλήνων που παράγονται [2], παρατηρείται όμως ένα μέγιστο (500 Torr), πάνω από το οποίο αύξηση της πίεσης οδηγεί σε ελάττωση της απόδοσης. Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό, πως για την παραγωγή των φουλερινών (C_{60}) απαιτείται πίεση μικρότερη από 100 Torr.

Μια ακόμα σημαντική παράμετρος αυτής της διεργασίας είναι η ένταση του ρεύματος. Έχει βρεθεί πως πολύ υψηλή ένταση ρεύματος οδηγεί σε σκληρά, συμπυκνωμένα υλικά με ελάχιστους ελεύθερους νανοσωλήνες, για αυτό η ένταση του ρεύματος θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη και σταθερή ώστε να επιτυγχάνεται σταθερό πλάσμα [13, 14].

2.1.2 Μέθοδος εξαχνωσης με laser

Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα είναι αυτή της εξαχνωσης με laser (Σχήμα 2.3). Ένα laser παλμικό [15, 16] ή συνεχές [17, 18] χρησιμοποιείται για να εξαχνώσει τον γραφитικό στόχο, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε έναν ηλεκτρικό φούρνο και θερμαίνεται στους 1200°C. Αδρανές αέριο αργό (Ar) ή ήλιο (He) χρησιμοποιείται για την πλήρωση του αντιδραστήρα και την διατήρηση της πίεσης στα ~500Torr.

Σχήμα 2.3: Σχηματικές απεικονίσεις αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο της εξαχνωσης με laser [5, 16, 19, 22].

Συσσωματώματα άνθρακα από τον γραφитικό στόχο μεταφέρονται μέσω της ροής του αδρανούς από την ζώνη υψηλής θερμοκρασίας στον υδρόψυκτο συλλέκτη χαλκού έξω από τον φούρνο. Καθώς τα εξατμισμένα χημικά είδη ψύχονται, μικρά μόρια και άτομα άνθρακα συμπυκνώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερα συσσωματώματα, τα οποία πιθανότατα περιέχουν και φουλερίνες. Ο καταλύτης συμπυκνώνεται και αυτός, αλλά αρχικά πιο αργά και προσκολλάται στα συσσωματώματα του άνθρακα. Σε αυτά αρχίζουν να αναπτύσσονται κυλινδρικές δομές με την μορφή νανοσωλήνων άνθρακα μέχρι

τα καταλυτικά σωματίδια είτε να γίνουν πολύ μεγάλα είτε οι συνθήκες να είναι τόσο ψυχρές που να εμποδίζουν την περαιτέρω διάχυση του άνθρακα μέσα ή πάνω από την επιφάνεια του καταλυτικού σωματιδίου [5, 12, 19 – 21].

Όπως και στην περίπτωση της χρήσης της μεθόδου του τόξου εκκένωσης, οι νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν να είναι είτε πολυφλοιϊκοί είτε μονοφλοιϊκοί. Οι πρώτοι παράγονται όταν ο στόχος αποτελείται αποκλειστικά από καθαρό γραφίτη, ενώ όταν στον γραφίτη έχει προστεθεί και κάποιο μέταλλο, όπως ο σίδηρος (Fe), το κοβάλτιο (Co), το νικέλιο (Ni), το ίτριο (Y) ή και κάποιος μικτός καταλύτης (Co/Ni, Ni/Y), τότε παράγονται και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα. Μάλιστα έχουν αναφερθεί υψηλά ποσοστά μετατροπής του γραφίτη σε μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες (>70-90%) [20], ενώ το παραγόμενο υλικό αποτελείται από συστοιχίες μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα με διαμέτρους μεταξύ 10 και 20 nm και με μήκος μέχρι 100 μm ή και περισσότερο. Η μέση διάμετρος του νανοσωλήνα, αλλά και η κατανομή των διαμέτρων μπορούν να ελεγχθούν τροποποιώντας ορισμένες από τις παραμέτρους της διεργασίας, όπως είναι η θερμοκρασία και η σύσταση του καταλύτη.

2.1.3 Χημική απόθεση ατμών

Η τρίτη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα είναι αυτή της Χημικής Απόθεσης Ατμών (Chemical Vapor Deposition, CVD). Πρόκειται για την ελκυστικότερη των μεθόδων, μιας και είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί εύκολα να βρει εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα. Επίσης πλεονεκτεί των άλλων μεθόδων χάρη στη δυνατότητα που παρέχει για απευθείας ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα στις επιθυμητές θέσεις του υποστρώματος, ενώ οδηγεί σε νανοσωλήνες μεγάλου μήκους, ευθύγραμμους ή όχι, με έλεγχο της διαμέτρου τους και λίγες ατέλειες.

Η σύνθεση των νανοσωλήνων άνθρακα με χημική απόθεση ατμών απαιτεί την παρουσία μια αέριας φάσης η οποία περιέχει άνθρακα. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές άνθρακα είναι οι υδρογονάνθρακες όπως το μεθάνιο (CH_4), το αιθυλένιο (C_2H_4) και το ακετυλένιο (C_2H_2), αλλά και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Επίσης ως πηγές του άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώσεις σε στερεή, αλλά και σε υγρή μορφή, όπως οι αλκοόλες. Στην ομάδα των αλκοολών ανήκουν και οι πηγές του άνθρακα που χρησιμοποιήσαμε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων αυτής της διατριβής.

Η διάσπαση και κατ' επέκταση ενεργοποίηση της πηγής του άνθρακα επιτυγχάνεται είτε με ενέργεια μέσω πλάσματος (Plasma – Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD), είτε με θέρμανση (Thermal Chemical Vapor Deposition, TCVD). Οι συνηθέστερες θερμοκρασίες στις οποίες πραγματοποιείται αυτή η διεργασία κυμαίνονται μεταξύ 500 και 1200 °C.

Απαραίτητη για αυτή την μέθοδο είναι και η παρουσία καταλύτη. Οι καταλύτες που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως μέταλλα υποστηριγμένα σε κάποιο υπόστρωμα, που έχουν παρασκευαστεί με διάφορους τρόπους, ενώ εγχάραξή τους από κάποια χημικά, όπως η αμμωνία, ή θερμική σκλήρυνσή τους συχνά λαμβάνει χώρα προκειμένου να ενισχυθεί η πυρηνοποίηση των καταλυτικών σωματιδίων, στα οποία θα λάβει χώρα η ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα. Ακόμα, η παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς την παρουσία υποστρώματος, όπου στην περίπτωση αυτή ο καταλύτης εισάγεται στον αντιδραστήρα σε αέρια μορφή μαζί με την πηγή του άνθρακα.

Η επιλογή ενός κατάλληλου μετάλλου ως καταλύτη, αλλά και ο συνδυασμός άλλων παραμέτρων, μπορεί να οδηγήσει την διεργασία εξειδικευμένα προς την παραγωγή μονοφλοιϊκών αντί για πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες ή ακόμα και να ελέγξει τον σχηματισμό ατομικών ή συστοιχιών νανοσωλήνων. Τέτοιοι καταλύτες είναι συνήθως τα στοιχεία μεταπτώσεως σίδηρος (Fe), κοβάλτιο (Co) και νικέλιο (Ni). Επίσης καθοριστική είναι και η παράμετρος της διαμέτρου του καταλυτικού σωματιδίου. Έχει αποδειχθεί πως μεγάλα σωματίδια οδηγούν στην παραγωγή πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, ενώ αν το μέγεθός τους είναι υπερβολικά μεγάλο, τότε ευνοείται ο σχηματισμός ινών άνθρακα. Επιπρόσθετα η φύση και η χημική κατάσταση του καταλύτη μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό “εξωτικών” δομών, όπως οι σωλήνες τύπου “bamboo” [23].

Στην πραγματικότητα, η χημική απόθεση ατμών είναι μια διεργασία, η οποία αποτελείται από δύο βήματα. Το πρώτο αφορά την παρασκευή του καταλύτη, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει την σύνθεση των νανοσωλήνων άνθρακα. Με την μέθοδο της Χημικής Απόθεσης Ατμών επιτυγχάνεται, σε γενικές γραμμές, η παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με ελάχιστες προσμίξεις ανεπιθύμητων μορφών άνθρακα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τεχνικές σύνθεσης των νανοσωλήνων, ενώ τα εναπομείναντα καταλυτικά σωματίδια συχνά βρίσκονται στα άκρα των νανοσωλήνων κάνοντας έτσι εύκολη την απομάκρυνσή τους, σε ένα στάδιο επεξεργασίας που ακολουθεί την σύνθεση των νανοσωλήνων.

Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε έναν αντιδραστήρα χημικής απόθεσης ατμών. Κατά την είσοδο του αερίου επικρατούν φαινόμενα μεταφοράς μάζας που περιλαμβάνουν τόσο ροή του αερίου κατά μήκος του ρεύματος του αντιδραστήρα, όσο και διάχυση, η οποία προκαλείται από την βαθμίδα της συγκέντρωσης στην αέρια φάση. Την ίδια στιγμή στην επιφάνεια του καταλύτη λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις, οι οποίες οδηγούν στον σχηματισμό υμενίων (films), ενώ τα πτητικά προϊόντα της αντίδρασης απομακρύνονται. Μάλιστα κατά την διάρκεια της αντίδρασης η διάχυση του άνθρακα στο στερεό είναι το ρυθμορυθμιστικό βήμα της διεργασίας. Ταυτόχρονα θερμότητα μεταφέρεται μέσω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας, ενώ στην αέρια φάση δημιουργούνται οι πρόδρομοι της απόθεσης, αλλά και παραπροϊόντα που μεταφέρονται με τη ροή έξω από τον αντιδραστήρα [24].

Σχήμα 2.4: Σχηματική απεικόνιση ενός αντιδραστήρα χημικής απόθεσης ατμών και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του [24].

Η μέθοδος αυτή για παραγωγή ινών άνθρακα είναι ήδη γνωστή από το 1959 [25], αλλά μόλις το 1993 αναφέρεται η χρησιμοποίησή της για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα, τόσο από τον Endo και τους συνεργάτες του [26], οι οποίοι παρήγαγαν νανοσωλήνες άνθρακα με πυρόλυση του βενζολίου στους 1100 °C, όσο και από τον Yacaman και τους συνεργάτες του [27], οι οποίοι συνέθεσαν ελικοειδείς πολυφλοϊικούς νανοσωλήνες άνθρακα με διάσπαση του

ακετυλενίου στους 700 °C. Και στις δύο περιπτώσεις, ως καταλύτης χρησιμοποιήθηκε ο σίδηρος. Στην συνέχεια ερευνήτες παρήγαγαν πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα και από άλλους υδρογονάνθρακες, όπως το αιθυλένιο [28] και το μεθάνιο [29]. Μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα με τη μέθοδο της Χημικής Απόθεσης Ατμών παρήχθησαν για πρώτη φορά από τον Dai και τους συνεργάτες του το 1996, μέσω διάσπασης μονοξειδίου του άνθρακα στους 1200 °C σε καταλύτη μολυβδένιο [30], ενώ ακολούθησε η παραγωγή τους και από άλλους υδρογονάνθρακες όπως το βενζόλιο [31], το ακετυλένιο [32], το αιθυλένιο [33] και το μεθάνιο [34,35], σε διαφορετικούς καταλύτες. Από τότε, μεγάλος αριθμός ερευνητών που ασχολούνται με την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο βελτιστοποιώντας την και εξειδικεύοντάς την με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η παραγωγή του επιθυμητού κάθε φορά προϊόντος ανάλογα με την εφαρμογή του.

2.1.3.1 Χημική απόθεση ατμών με πλάσμα

Η χημική απόθεση ατμών με πλάσμα χρησιμοποιείται για την παρασκευή νανοσωλήνων άνθρακα γιατί μπορεί εύκολα να βρει εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες πειραματικές τεχνικές της χημικής απόθεσης ατμών, πλεονεκτεί όμως έναντι αυτών διότι επιτρέπει την ανάπτυξή τους σε θερμοκρασίες μικρότερες από τους 550 °C, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών. Επίσης με αυτό τον τρόπο το υλικό που έχει αποτεθεί βρίσκεται κατά αποκλειστικότητα στο υπόστρωμα από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί με ευκολία, ενώ επιτρέπει και τον έλεγχο του προσανατολισμού και της ευθύγραμμης διάταξης των συστοιχιών των νανοσωλήνων άνθρακα, καθώς βέβαια και τον περιορισμό τους σε κλίμακα νανομέτρου [12, 36].

Το πλάσμα χρησιμοποιείται για την διάσπαση και ενεργοποίηση των αντιδρώντων στην αέρια φάση και συνήθως δημιουργείται είτε από θερμή ίνα (Hot Filament (HF)) είτε από ηλεκτρική εκκένωση σε διαφορετικές συχνότητες (συνεχές ρεύμα (DC), ραδιοσυχνότητα (RF) – 13.56 MHz, μικροκύματα (MW) – 2.47 GHz) [12].

Στην διεργασία αυτή (PECVD) ο καταλύτης (Fe, Ni ή Co) υποστηρίζεται από το υπόστρωμα (Si ή SiO₂) και έχει παρασκευαστεί είτε με μεθόδους υγρής χημείας, είτε με βομβαρδισμό της επιφάνειας (sputtering). Στην πρώτη περίπτωση, ένα διάλυμα που περιέχει το μέταλλο (οξείδιο ή άλας) αποτίθεται στην επιφάνεια του υποστρώματος. Στην δεύτερη περίπτωση ένα μεταλλικό

στρώμα δημιουργείται στο υπόστρωμα με βομβαρδισμό που προκαλείται από ραδιοσυχνότητα (RF sputtering). Και οι δύο διαδικασίες ακολουθούνται είτε από χημική εγχάραξη είτε από θερμική σκλήρυνση έτσι ώστε να ενισχυθεί ο σχηματισμός σωματιδίων και συσσωματωμάτων του μετάλλου στο υπόστρωμα, στα οποία στην συνέχεια θα αναπτυχθούν οι νανοσωλήνες άνθρακα. Στην συνέχεια τα χημικά είδη του άνθρακα της αέριας φάσης (CH_4 , C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 ή CO) διαχέονται προς το υπόστρωμα, το οποίο συνήθως θερμαίνεται μεταξύ 650 και 1500 °C, ενώ η πίεση που επικρατεί στον αντιδραστήρα της απόθεσης είναι μικρότερη από 100 Torr.

Επίσης, αρκετά πειράματα έχουν διεξαχθεί με την χρήση ομογενούς καταλύτη στην αέρια φάση. Ο καταλύτης εισάγεται με την μορφή οργανομεταλλικής ένωσης (π.χ. φερροκένιο, $(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{Fe}$), η οποία διασπάται από το πλάσμα με ταυτόχρονη παραγωγή μεταλλικών συσσωματωμάτων απευθείας στην αέρια φάση. Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η ένωση αυτή ήταν το 1997 από τον Sen και τους συνεργάτες του [37].

Ο καταλύτης επιδρά σημαντικά στο προϊόν που παράγεται και κυρίως στη διάμετρο των νανοσωλήνων, τον ρυθμό ανάπτυξης, το πάχος των τοιχωμάτων, αλλά και την μορφολογία και την μικροδομή τους. Πειράματα έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το νικέλιο είναι ο καταλληλότερος καταλύτης για την ανάπτυξη ευθύγραμμων πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα [38], η διάμετρος των οποίων είναι ~15 nm. Ενώ, το υψηλότερο ποσοστό νανοσωλήνων άνθρακα που αναφέρεται με την χρήση αυτής της τεχνικής και μάλιστα σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία (<330°C) είναι ~50% [39].

Στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζονται διάφορες πειραματικές διατάξεις χημικής απόθεσης ατμών με πλάσμα, ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη του πλάσματος. Στην πρώτη περίπτωση για την ενεργοποίηση των αντιδρώντων χρησιμοποιείται μια θερμή ίνα, η οποία ενισχύει τον σχηματισμό ριζών και ενεργών χημικών ειδών, ενώ τα προϊόντα της αντίδρασης συμπυκνώνονται και αποτίθενται στο υπόστρωμα (Σχήμα 2.5(a)). Τα κυριότερα σημεία μιας τέτοιας διάταξης είναι:

- ένας αντιδραστήρας κενού, στον οποίο η πίεση των αερίων της αντίδρασης διατηρείται σε τιμές μεταξύ 10 και 300 Torr,
- μια θερμή ίνα, η οποία συνήθως τοποθετείται σε απόσταση μερικών χιλιοστών από το υπόστρωμα στο οποίο πρέπει να αποτεθεί το υλικό και

- ένα πρόσθετο σύστημα για την θέρμανση του υποστρώματος το οποίο είναι απαραίτητο, διότι για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων απαιτείται θερμοκρασία μεταξύ 800 και 1500 °C.

Σχήμα 2.5: Σχηματικές απεικονίσεις αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο της χημικής απόθεσης ατμών με πλάσμα, όπου το πλάσμα δημιουργείται από διαφορετικές πηγές: (a) με θερμή ίνα [23], (b) με συνδυασμό θερμής ίνας και συνεχούς ρεύματος [12, 39], (c) με μικροκύματα [23] και (d) με ραδιοκύματα [43].

Στην δεύτερη περίπτωση, όπου το πλάσμα παράγεται μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης οι συνθήκες σύνθεσης των νανοσωλήνων άνθρακα μοιάζουν με εκείνες όπου χρησιμοποιείται θερμή ίνα, ενώ σε πάρα πολλές μελέτες χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός των παραπάνω πηγών πλάσματος [40 – 42].

Στα πεδία b, c και d του Σχήματος 2.5 βλέπουμε αντίστοιχα εικόνες τέτοιων διατάξεων, όπου για την δημιουργία του πλάσματος έχουν χρησιμοποιηθεί συνεχές ρεύμα σε συνδυασμό με θερμή ίνα, μικροκύματα και ραδιοκύματα. Ο συνδυασμός των πηγών είναι που σε ορισμένες περιπτώσεις

έκανε δυνατή την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα σε μεγάλα ποσοστά, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες [39].

Σε κάθε περίπτωση το υπόστρωμα τοποθετείται στο εσωτερικό της περιοχής, στην οποία έχει δημιουργηθεί το πλάσμα, ενώ η ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα ακολουθεί την κατεύθυνση του πεδίου.

2.1.3.2 Θερμική χημική απόθεση ατμών

Από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα είναι αυτή της Χημικής Απόθεσης Ατμών κατά την οποία η ένωση που περιέχει τον άνθρακα διασπάται χάρη στην θερμότητα που παρέχεται από έναν ηλεκτρικό φούρνο παρουσία καταλύτη. Η μέθοδος αυτή συχνά αναφέρεται και ως Θερμική Χημική Απόθεση Ατμών ή Καταλυτική Χημική Απόθεση Ατμών. Εμφανίζει τα ίδια πλεονεκτήματα όπως και η Χημική Απόθεση Ατμών με Πλάσμα και επιπλέον είναι μια οικονομική και απλή μέθοδος που επιτρέπει την σύνθεση νανοσωλήνων άνθρακα σε χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και σε ατμοσφαιρική πίεση.

Η τεχνική της Θερμικής Χημικής Απόθεσης Ατμών χρησιμοποιεί έναν αντιδραστήρα ροής, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό ενός φούρνου για την θερμική διάσπαση των ενώσεων του άνθρακα. Ως αντιδρώντα χρησιμοποιούνται κυρίως αέρια πλούσια σε άνθρακα αναμεμιγμένα με κάποιο αδρανές αέριο (αργό (Ar), άζωτο (N₂) ή ήλιο (He)), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πηγή του άνθρακα μπορεί να είναι και σε υγρή μορφή. Ο καταλύτης μπορεί να είναι είτε σε στερεή μορφή, υποστηριγμένος σε ένα υπόστρωμα ή να εισέρχεται στον αντιδραστήρα μαζί με την αέρια τροφοδοσία του άνθρακα. Οι αντιδραστήρες απόθεσης διατηρούνται συνήθως σε ατμοσφαιρική πίεση, ακόμα και αν κάποιες ενδιαφέρουσες διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Ερευνητικά έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές διατάξεις για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με θερμική χημική απόθεση ατμών στις οποίες διαφοροποιείται η θέση του αντιδραστήρα, ο τύπος της καταλυτικής κλίνης, αλλά και το είδος της προδρόμου πηγής του άνθρακα.

Η συνηθέστερη μορφή διατάξεων Θερμικής Χημικής Απόθεσης Ατμών είναι σαν αυτή του Σχήματος 2.6, όπου ο αντιδραστήρας, συνήθως κατασκευασμένος από χαλαζία, βρίσκεται σε οριζόντια θέση στο εσωτερικό ενός φούρνου. Η συσκευή συνοδεύεται από θερμοστοιχεία για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του φούρνου και του υποστρώματος, αλλά και από μία εξωτερική

διάταξη ρυθμιστών ροής μάζας, όπου ελέγχονται και αναμιγνύονται τόσο τα αέρια που πρόκειται να λάβουν μέρος στην αντίδραση της απόθεσης, όσο και τα αέρια που χρησιμοποιούνται για την εγχάραξη των μεταλλικών καταλυτικών επιφανειών και τον σχηματισμό μεταλλικών νανοσωματιδίων στην επιφάνεια του υποστρώματος [44].

Σχήμα 2.6: Σχηματική απεικόνιση οριζόντιου αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νανοσωληνών άνθρακα με την μέθοδο της θερμικής χημικής απόθεσης ατμών [44].

Μια εναλλακτική μορφή του αντιδραστήρα είναι αυτή όπου είναι κάθετα τοποθετημένος στο εσωτερικό του ηλεκτρικού φούρνου. Μια τέτοια διάταξη εικονίζεται στο Σχήμα 2.7 και είναι η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήσαμε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων που περιέχονται σε αυτή τη διδακτορική διατριβή. Το πλεονέκτημά της συγκριτικά με την προηγούμενη είναι ότι επιτρέπει την συνεχή μέτρηση των μεταβολών του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με τον χρόνο της απόθεσης. Αναλυτικότερα η διάταξη αυτή περιγράφεται στο επόμενο Κεφάλαιο (§3.4).

Ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του αντιδραστήρα και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο καταλύτης και το υπόστρωμα, που αποτελούν την καταλυτική κλίνη, τοποθετούνται στο κέντρο της ισοθερμοκρασιακής περιοχής του αντιδραστήρα σε στερεή μορφή (fixed-bed). Η θερμοκρασία της διεργασίας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 600 και 1200 °C, ώστε να είναι ικανοποιητικά υψηλή για την διάσπαση του υδρογονάνθρακα, ενώ οι ατμοί του τελευταίου

εισέρχονται στον αντιδραστήρα και παραμένουν για χρονικό διάστημα μεταξύ 15 και 60 min, οπότε και λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη των νανοσωλήνων πάνω από τον καταλύτη. Στην συνέχεια το σύστημα αφήνεται να ψυχθεί μέχρι να φθάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ακολούθως συλλέγονται οι αποτεθειμένοι νανοσωλήνες άνθρακα. Στην περίπτωση που η πρόδρομος πηγή του άνθρακα είναι σε υγρή μορφή (βενζόλιο, αλκοόλη, κ.ά.), τότε αυτή είναι τοποθετημένη σε ένα ειδικό δοχείο το οποίο θερμαίνεται και στη συνέχεια αδρανές αέριο λειτουργεί ως το φέρον αέριο για την μεταφορά της στον αντιδραστήρα. Όταν τέλος η πηγή του άνθρακα είναι σε στερεή μορφή (καμφορά ($C_{10}H_{16}O$), ναφθαλίνιο ($C_{10}H_8$), κ.ά.), τότε η εξατμισή τους επιτυγχάνεται σε έναν άλλο φούρνο σε χαμηλότερη θερμοκρασία από εκείνη του κύριου φούρνου.

Σχήμα 2.7: Απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών σε κάθετο αντιδραστήρα.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα η καταλυτική κλίνη να είναι ρευστοστερεά. Μια τέτοια πειραματική διάταξη εικονίζεται στο Σχήμα 2.8 και έχει αναπτυχθεί

προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα [45 – 48].

Σχήμα 2.8: Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών σε ρευστοστερεά κλίνη.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται καταλύτες με μεγάλη ειδική επιφάνεια ($\sim 100 - 300 \text{ m}^2/\text{g}$) σε μορφή σκόνης. Το σύστημα αποτελείται κυρίως από έναν ηλεκτρικό φούρνο και ένα σωλήνα χαλαζία στο μέσο του οποίου είναι τοποθετημένο ένα φίλτρο από το οποίο το υποστρώμα ρευστοποιείται χάρη στην ροή του αερίου. Τυχόν διαφορετικά αέρια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην αντίδραση αναμιγνύονται εξωτερικά του αντιδραστήρα και εισέρχονται σε αυτόν από την βάση. Με αυτή τη μέθοδο μεγάλες ποσότητες νανοσωλήνων άνθρακα αποτίθενται χάρη στην υψηλή ειδική επιφάνεια του καταλύτη, η οποία επιτρέπει την επαφή του αερίου με πάρα πολλά μεταλλικά συσσωματώματα, τα οποία είναι και τα κέντρα πυρηνοποίησης για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα, ενώ με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και καλύτερη επαφή του υποστρώματος με το αέριο απόθεσης εξαιτίας της ρευστοποίησης που επικρατεί στον αντιδραστήρα.

Στις παραπάνω περιπτώσεις για την παρασκευή των νανοσωλήνων άνθρακα είναι απαραίτητη η χρήση υποστρώματος για την υποστήριξη του καταλύτη. Με αυτή τη μέθοδο ο καταλύτης εισάγεται στο αέριο ρεύμα με την

μορφή π.χ. μιας οργανομεταλλικής ένωσης. Μια τέτοια διάταξη απαιτεί την ύπαρξη δύο φούρνων οι οποίοι λειτουργούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες και στον πρώτο λαμβάνει χώρα η διάσπαση και η εξάτμιση της ένωσης, ενώ στον δεύτερο φούρνο ο οποίος είναι στην υψηλότερη θερμοκρασία, τα χημικά είδη του άνθρακα ροφούνται από τα καταλυτικά σωματίδια της ίδιας της ένωσης και ακολουθεί ο σχηματισμός των νανοσωλήνων. Μια τέτοια πειραματική διάταξη φαίνεται στο Σχήμα 2.9. Κάτι παρόμοιο έχει χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση της χημικής απόθεσης ατμών με πλάσμα. Ο Tibbetts και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν ένα μίγμα μεθανίου ή εξανίου με οργανομεταλλική ένωση όπως είναι ο πεντακαρβονυλικός σίδηρος ($\text{Fe}(\text{CO})_5$) ή το φεροκένιο ($\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$) για αυτό τον σκοπό [49].

Σχήμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών με δύο φούρνους [50].

2.2 Χημική απόθεση ατμών αλκοόλης

Η πρώτη αναφορά για την χρήση αλκοολών ως πιθανών πηγών άνθρακα στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών γίνεται το 2002 από την ερευνητική ομάδα του Maruyama και των συνεργατών του [51]. Πρόκειται για μια απλή και ασφαλή διεργασία που επιτρέπει την σύνθεση υψηλής καθαρότητας μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Αρχικά, η χρήση των αλκοολών ως πηγών του άνθρακα στην διεργασία αυτή, αμφισβητούνταν διότι γνωρίζουμε πως η διάσπασή τους οδηγεί στον σχηματισμό λιγότερης αιθάλης ή στερεού άνθρακα, συγκριτικά με τους υδρογονάνθρακες. Στην πραγματικότητα όμως πλεονεκτεί των τελευταίων

μιας και λαμβάνουν χώρα ανταγωνιστικές αντιδράσεις σχηματισμού μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων και εγχάραξης άμορφου άνθρακα στην επιφάνεια του καταλύτη, που είναι και το κλειδί στην σύνθεση μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων υψηλής καθαρότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα εξαιτίας των δύο αυτών χαρακτηριστικών της διεργασίας επιτυγχάνεται εύκολη αναγωγή της παραγωγής σε μεγαλύτερες ποσότητες με χαμηλό κόστος, ενώ οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιτρέπουν την εφαρμογή της για την απευθείας παραγωγή ημιαγώγιμων ηλεκτρικών διατάξεων.

Σχήμα 2.10: Σχηματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης [52].

Μια τέτοια πειραματική διάταξη χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης εικονίζεται στο Σχήμα 2.10. Πρόκειται για μια κλασική διάταξη αντιδραστήρα χημικής απόθεσης ατμών σε οριζόντια θέση, ο οποίος θερμαίνεται μέσω ενός ηλεκτρικού φούρνου, εμπλουτισμένη με ένα δοχείο υγρών, μέσα από το οποίο διοχετεύονται στον αντιδραστήρα οι ατμοί της αλκοόλης.

Ο καταλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας υποστηριγμένος σε ζεόλιθο (Υ – τύπου) διμεταλλικός καταλύτης σιδήρου – κοβαλτίου, με χαμηλή περιεκτικότητα των δύο μετάλλων. Ως πηγές του άνθρακα εξετάστηκαν η μεθανόλη, η αιθανόλη και η προπανόλη – 1, σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Τα προϊόντα που παρήχθησαν ήταν νανοσωλήνες άνθρακα που διαφοροποιούνταν ως προς το είδος τους ανάλογα με την πηγή του άνθρακα και την θερμοκρασία απόθεσης. Μετά το τέλος της διεργασίας απόθεσης, η οποία διαρκούσε 10 min, παρατηρούνταν μια εξειδίκευση προς την παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, εντονότερη από την αντίστοιχη των υδρογονανθράκων, η οποία αποδίδεται στην παρουσία των ελεύθερων ριζών υδροξυλίου (-OH), που παράγονται κατά την διάσπαση των αλκοολών. Οι ελεύθερες αυτές ρίζες

αντιδρούν με τον στερεό άνθρακα και σχηματίζουν μονοξειδίο του άνθρακα μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το ποσό της παραγόμενης αιθάλης, αλλά και τον αριθμό εκείνων των χημικών ειδών, που στην συνέχεια θα οδηγούσαν στην απόθεση άμορφου άνθρακα στον καταλύτη [53].

Την πρώτη δημοσίευση του 2002 ακολούθησαν και άλλες της ίδιας ερευνητικής ομάδας, στις οποίες εξετάζονταν η επίδραση διαφόρων παραμέτρων της διεργασίας στο παραγόμενο προϊόν. Έτσι, μελετήθηκε ο χρόνος της αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης στους 800 °C, η αύξηση του οποίου οδηγούσε σε μεγαλύτερης διαμέτρου μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες [54], η επίδραση του είδους του καταλύτη [55], αλλά και η παρουσία του υδρογόνου στη διεργασία. Ακολούθησαν αρκετές αναφορές τους σχετικά με τη μελέτη και άλλων παραμέτρων της διεργασίας αυτής με στόχο την βελτιστοποίησή τους για την παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, ενώ εστίασαν και στην μελέτη των ιδιοτήτων των παραγόμενων νανοσωλήνων [52, 56 – 65].

Ένα χρόνο μετά την πρώτη αναφορά για χρήση των αλκοολών στη διεργασία αυτή (2003), μια άλλη ερευνητική ομάδα, αυτή του Lyu και των συνεργατών του, εστίασε στην παραγωγή διπλότοιχων νανοσωλήνων άνθρακα σε καταλύτη σίδηρο/μολυβδένιο υποστηριγμένο σε οξείδιο του αλουμινίου, μέσω χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης στους 800 °C. Η διεργασία έλαβε χώρα σε ατμοσφαιρική πίεση και οι ατμοί της αλκοόλης έφθαναν στον αντιδραστήρα μέσω φέροντος αδρανούς αερίου [66].

Από τότε μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον και άλλων ερευνητών έχει στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή, μιας και η χημική απόθεση ατμών αλκοόλης είναι μια πολλά υποσχόμενη διεργασία για την παραγωγή κυρίως μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα [79 – 86].

2.3 Μηχανισμοί ανάπτυξης νανοσωλήνων άνθρακα

Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την ανακάλυψη των νανοσωλήνων άνθρακα, εντούτοις δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος ο μηχανισμός ανάπτυξής τους. Οι περισσότεροι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με αυτό εστιάζουν κυρίως στον τρόπο που οι νανοσωλήνες άνθρακα αναπτύσσονται μέσω των μεθόδων του τόξου εκκένωσης και της εξάχνωσης με laser, ενώ πολύ λίγες είναι οι αναφορές στον μηχανισμό ανάπτυξης των νανοσωλήνων άνθρακα που παράγονται με χημική απόθεση ατμών.

Οι παράμετροι κλειδιά της ανάπτυξής τους έχει αποδειχθεί πως είναι η πηγή του άνθρακα, η πηγή της θερμότητας που απαιτείται για να επιτευχθεί η

επιθυμητή θερμοκρασία και η παρουσία ή μη καταλύτη (το σύνολο του φορέα και του μετάλλου). Μάλιστα η ύπαρξη του τελευταίου είναι αναγκαία για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών, ενώ όταν οι άλλες δύο μέθοδοι παραγωγής χρησιμοποιούνται, τότε καταλύτης απαιτείται μόνο για την παραγωγή των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Η πιο αποδεκτή υπόθεση για τον μηχανισμό ανάπτυξης αυτών των υλικών είναι όμοια με τον μηχανισμό που προτάθηκε από τον Baker, για την περιγραφή της ανάπτυξης των ινών άνθρακα [87], χάρη στην αναλογία που παρατηρείται μεταξύ του σχηματισμού τους και των νανοσωλήνων. Το πρότυπο για την ανάπτυξη των τελευταίων βασίζεται στην θεωρία αερίου – υγρού – στερεού (Vapor – Liquid – Solid, VLS) των Wagner και Ellis [88], όπου η διάσπαση του μορίου και η διάλυση του άνθρακα υποθέτουμε ότι λαμβάνουν χώρα στο ένα άκρο του καταλυτικού σωματιδίου, όπου και έχουμε υπερκορεσμό [30].

Σχήμα 2.11: Μηχανισμός ανάπτυξης ινών άνθρακα [87].

Πιο συγκεκριμένα οι ίνες του άνθρακα αναπτύσσονται ακολουθώντας έναν μηχανισμό τεσσάρων σταδίων. Στο πρώτο στάδιο, ο υδρογονάνθρακας διασπάται στην επιφάνεια του μετάλλου και ελευθερώνει άνθρακα και υδρογόνο. Στο δεύτερο, ο άνθρακας διαχέεται μέσω του μεταλλικού σωματιδίου και καθιζάνει στην πίσω του πλευρά, όπου σχηματίζεται ο αρχικός πυρήνας της ίνας. Στο σημείο αυτό ο ρυθμός της διάχυσης είναι το καθοριστικό βήμα, η κινητήρια δύναμη της οποίας δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη. Θεωρείται ότι είτε πηγάζει από την βαθμίδα της θερμοκρασίας, η οποία δημιουργείται στο σωματίδιο από την εξώθερμη διάσπαση του υδρογονάνθρακα στις εκτεθειμένες όψεις του και την ενδόθερμη απόθεση του άνθρακα στις πίσω πλευρές, οι οποίες αρχικά είναι σε επαφή με το υπόστρωμα [87, 89], είτε από την βαθμίδα της

συγκέντρωσης [30, 90.] Στην συνέχεια, καθώς η παροχή του άνθρακα στην εκτεθειμένη επιφάνεια του σωματιδίου είναι γρηγορότερη από την διάχυση, προκαλείται συσσώρευση άνθρακα, η οποία πρέπει να απομακρυνθεί προκειμένου να μην παρεμποδιστούν φυσικά τα ενεργά κέντρα της επιφάνειας. Αυτό επιτυγχάνεται με επιφανειακή διάχυση και έτσι σχηματίζεται ένα φιλμ άνθρακα γύρω από τον κύριο πυρήνα της ίνας (3° στάδιο). Τέλος, στο τέταρτο στάδιο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των ινών είτε λόγω υπερκάλυψης και απενεργοποίησης του καταλυτικού σωματιδίου από προσμίξεις, είτε από τον σχηματισμό ενός σταθερού καρβιδίου του μετάλλου [91, 92]. Στο Σχήμα 2.11 απεικονίζεται ο μηχανισμός ανάπτυξης των ινών άνθρακα που σχηματίζονται στο καταλυτικό σωματίδιο κατά την θερμική διάσπαση συγκεκριμένων υδρογονανθράκων.

Σχήμα 2.12: Σχηματική αναπαράσταση των νανοδομών άνθρακα που παράγονται κατά την διάσπαση υδρογονανθράκων σε συνάρτηση με τη διάμετρο του καταλυτικού σωματιδίου [92].

Ακολουθώντας τον ίδιο μηχανισμό ανάπτυξης, αυτό που διαφοροποιεί τον σχηματισμό των νανοσωλήνων έναντι των ινών άνθρακα είναι η διάσταση του καταλυτικού σωματιδίου, η οποία είναι της τάξης του νανομέτρου [89, 92, 93]. Στο Σχήμα 2.12 φαίνεται η εξάρτηση του είδους του άνθρακα που παράγεται, σε συνάρτηση με την διάμετρο του καταλυτικού σωματιδίου. Παρατηρούμε πως όταν το καταλυτικό σωματίδιο είναι πάρα πολύ μικρό (~1 nm), τότε μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα παράγονται, ενώ για σωματίδια διαμέτρων μεταξύ 10 και 50 nm προκύπτουν πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα. Ακόμα μεγαλύτερα σωματίδια οδηγούν απλά σε κάλυψη τους από άνθρακα.

Σχήμα 2.13: Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού yarmulke που προτάθηκε από τον Dai και τους συνεργάτες του.

Πιο αναλυτικά, σε ένα σωματίδιο μόλις λίγων νανομέτρων περιέχεται ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιφανειακών ατόμων, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα επιφανειακής ενέργειας ανά άτομο. Περίσσεια άνθρακα βοηθά στην επίλυση αυτού του προβλήματος, αφού το βασικό πλέγμα (basal plane) του γραφίτη έχει μια εξαιρετικά χαμηλή επιφανειακή ενέργεια (10 – 20 φορές

μικρότερη από εκείνη των περισσότερων μετάλλων), οδηγώντας σε ελάττωση της συνολικής επιφανειακής ενέργειας μέσω του σχηματισμού ενός γραφιτικού “καπακιού” στην καταλυτική επιφάνεια, με τα άκρα του ισχυρά χημοροφημένα στο μέταλλο. Αυτό το πρότυπο μηχανισμού καλείται “μηχανισμός *yarmulke*” χάρη στην ομοιότητά του “καπακιού” που σχηματίζεται με τα εβραϊκά καπέλα *yarmulke* (Σχήμα 2.13). Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό αυτού του μηχανισμού είναι ότι αποφεύγεται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης η δημιουργία ανοιχτών γραφιτικών δομών, οι οποίες θα οδηγούσαν στην δημιουργία ενεργοβόρων δεσμών, ενώ αποδίδει ικανοποιητικότερα σε σχέση με άλλα πρότυπα την δημιουργία κλειστών σωλήνων χωρίς ραφές.

Ο άνθρακας που συνεχίζει να παρέχεται συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του καταλυτικού σωματιδίου και μπορεί να απορροφηθεί με δύο τρόπους. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή το αρχικό κέλυφος συνεχίζει να αναπτύσσεται γύρω από το σωματίδιο, το οποίο υπερκαλύπτεται και απενεργοποιείται με την συνεχή παροχή του άνθρακα. Διαφορετικά, ένα δεύτερο “καπάκι” θα μπορούσε να σχηματιστεί κάτω από το πρώτο. Καθώς πρόσθετα “καπάκια” σχηματίζονται το ένα μέσα στο άλλο, τα παλαιότερα πιέζονται για να ανασηκωθούν και δημιουργούν έναν κυλινδρικό σωλήνα, του οποίου το ανοιχτό άκρο παραμένει χημοροφημένο στο καταλυτικό σωματίδιο. Η πυρηνοποίηση νέων (εσωτερικών) στρωμάτων σταματά όταν η τάση που προκαλείται από την αυξανόμενη καμπυλότητα των νέων στρωμάτων γίνει πολύ μεγάλη. Με τον τρόπο αυτό ευνοείται και η μη πλήρης κάλυψη και κατ’ επέκταση απενεργοποίηση του καταλυτικού σωματιδίου, ενώ εξηγείται και η προγενέστερη παρατήρηση του Tibbets το 1984 σύμφωνα με την οποία η εσωτερική διάμετρος των πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα σπάνια είναι μικρότερη από 3 nm [95].

Καθοριστικό ρόλο στον μηχανισμό της ανάπτυξης κατέχουν και οι αλληλεπιδράσεις μετάλλου – υποστρώματος [86, 96, 97] (Σχήμα 2.14). Έτσι, ισχυρές αλληλεπιδράσεις οδηγούν σε ανάπτυξη νανοσωλήνων προς τα πάνω, με το καταλυτικό σωματίδιο να βρίσκεται “ριζωμένο” στο υπόστρωμα. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης καλείται ανάπτυξη κατά την βάση (*base – growth*) και σε αυτόν κυριαρχεί η επιφανειακή διάχυση του άνθρακα, ενώ όταν οι αλληλεπιδράσεις του καταλυτικού σωματιδίου και του υποστρώματος είναι ασθενείς, τότε το καταλυτικό σωματίδιο “σηκώνεται” από τον νανοσωλήνα που αρχίζει να σχηματίζεται, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Αυτός ο μηχανισμός καλείται μηχανισμός ανάπτυξης κατά την

κορυφή (tip – growth) και περιλαμβάνει την διάχυση του άνθρακα στη κύρια μάζα (bulk) του υλικού [98].

Σχήμα 2.14: Επικρατέστερα πρότυπα για τον μηχανισμό ανάπτυξης των νανοσωλήνων άνθρακα [94].

Τέλος, αναζητώντας τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να λαμβάνουν χώρα στον μηχανισμό κατά την ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα από χημική απόθεση ατμών αλκοόλης, οι Shibuta και Maruyama [99] πραγματοποίησαν μοριακές προσομοιώσεις και κατέληξαν στον ακόλουθο μηχανισμό για την ανάπτυξη των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, χρησιμοποιώντας ως καταλύτη νικέλιο. Στο Σχήμα 2.15 εικονίζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για τα αρχικά στάδια της απόθεσης του άνθρακα και τον σχηματισμού του νανοσωλήνα.

Πιο αναλυτικά, τα άτομα του άνθρακα (που προέρχονται είτε από την διάσπαση κάποιου υδρογονάνθρακα, είτε κάποιας αλκοόλης [100]) αρχικά ροφούνται στο μεταλλικό συσσωμάτωμα μέχρι κορεσμού και δημιουργούν ένα εξαγωνικό πλέγμα ατόμων άνθρακα στο εσωτερικό της επιφάνειας του συσσωματώματος. Μερικά από τα δίκτυα του άνθρακα που έχουν σχηματιστεί διαχωρίζονται από την επιφάνεια του σωματιδίου και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται και δομές που μοιάζουν με “καπάκια”. Περαιτέρω παροχή ατόμων άνθρακα οδηγεί στο σχηματισμό προεξοχών από γραφιτικές δομές. Μετά τον συνασπισμό πολλών “καπακιών” δημιουργείται μια δακτυλιοειδής γραφιτική προεξοχή, ενώ το συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο άνθρακα καλύπτει την

επιφάνεια με συγκεκριμένη καμπυλότητα. Τα υπερκορεσμένα άτομα άνθρακα που βρίσκονται στο εσωτερικό του συσσωματώματος του νικελίου βαθμιαία ανασηκώνουν το κέλυφος του άνθρακα της επιφάνειας οδηγώντας σε μια δομή ημι-καπακιού, που παρατηρείται μετά από 4 0 ns. Αυτή η άνοδος του “καπακιού” άνθρακα οδηγεί στον σχηματισμό ενός “κορμού”, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως το αρχικό στάδιο της διεργασίας ανάπτυξης των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Σχήμα 2.15: Στιγμιότυπα της καταλυτικής διεργασίας ανάπτυξης δομών τύπου “καπακιού”, που έλαβε χώρα σε καταλύτη νικέλιο στους 2500 K. Οι μπλε κύκλοι αντιπροσωπεύουν τα άτομα του νικελίου. Τα τόξα δείχνουν την ελεύθερη καταλυτική επιφάνεια στην οποία παρέχονται τα επιπλέον άτομα του άνθρακα [99, 100].

Μάλιστα, για να λάβει χώρα η τελευταία θα πρέπει ορισμένη από την καταλυτική επιφάνεια του συσσωματώματος να παραμείνει εκτεθειμένη στο ρεύμα του άνθρακα. Επίσης, έχει αποδειχθεί πως αν το καταλυτικό συσσωμάτωμα του μετάλλου έχει το σχήμα μιας τέλει σφαίρας, η διάμετρος του “καπακιού” σχετίζεται με εκείνη του καταλύτη. Παρόλα αυτά το σχήμα των καταλυτικών σωματιδίων που χρησιμοποιούνται στα πειράματα δεν είναι ιδανικά σφαιρικό, για αυτό η διάμετρος του “καπακιού” δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε εκείνη του μετάλλου του καταλύτη. Γενικά άνοδος της δομής του “καπακιού” που έχει σχηματιστεί παρατηρείται μόνο όταν η διάμετρός του

είναι μεγάλη, διότι πολύ μικρά “καπάκια” δεν μπορούν να απομακρυνθούν γιατί η ενέργεια που προκαλείται από την καμπυλότητά τους είναι πολύ υψηλή.

2.4 Σκοπός διδακτορικής διατριβής

Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι, αρχικά, η μελέτη των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στην αέρια φάση κατά την διάσπαση των αλκοολών, απουσία ή και παρουσία καταλύτη. Μελετώνται δύο αλκοόλες, η αιθανόλη και η μεθανόλη και σκοπός μας είναι η ταυτοποίηση των χημικών εκείνων ειδών που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα, με τη χρήση της μεθόδου της χημικής απόθεσης ατμών.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας τους ατμούς αυτών των πηγών του άνθρακα πρόκειται να αναπτυχθεί μια σειρά καταλυτών και να μελετηθούν διάφορες παράμετροι της διεργασίας με στόχο την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων, σημαντικής καθαρότητας, νανοσωλήνων άνθρακα. Ταυτόχρονα, ο καταλύτης μελετάται και ως προς τις φάσεις του μετάλλου προκειμένου να πιστοποιηθεί η ενεργώς φάση του, που οδηγεί στην ανάπτυξη των νανοδομών αυτών.

Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί και στη μελέτη εκείνων των συνδυασμών καταλύτη και πειραματικών συνθηκών που ευνοούν την πυρηνοποίηση μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

2.5 Βιβλιογραφικές αναφορές

- [1] S. Iijima, *“Helical microtubules of graphitic carbon”*, Nature **354**, 56 (1991).
- [2] T. W. Ebbessen and P. M. Ajayan, *“Large scale synthesis of carbon nanotubes”*, Nature **358**, 220 (1992).
- [3] P. J. F. Harris, *“Solid state growth mechanisms for carbon nanotubes”*, Carbon **45**, 229 (2007).
- [4] M. Paradise and T. Goswami, *“Carbon nanotubes: Production and industrial applications”*, Materials and Design **28**, 1477 (2007).
- [5] C. N. R. Rao and A. Govindaraj, *“Nanotubes and Nanowires”*, RSC Publishing (2005).
- [6] P. J. F. Harris, *“Carbon nanotubes and related structures: New materials for the Twenty – first century”*, Cambridge University Press (2001).
- [7] S. Iijima and T. Ichihashi, *“Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter”*, Nature **363**, 603 (1993).
- [8] P. M. Ajayan and S. Iijima, *“Smallest carbon nanotube”*, Nature **358**, 23 (1992).
- [9] V. P. Dravid, X. Lin, Y. Wang, X. K. Wang, A. Yee, J. B. Ketterson and R. P. H. Chang, *“Buckytubes and derivatives: their growth and implications for buckyball formation”*, Science **259**, 1601 (1993).
- [10] D. S. Bethune, C. H. Klang, M. S. de Vries, G. Gorman, R. Savoy, J. Vazquez and R. Beyers, *“Cobalt-catalysed growth of carbon nanotubes with single-atomic-layer walls”*, Nature **363**, 605 (1993).
- [11] C. Journet, W.K. Maser, P. Bernier, A. Loiseau, M. Lamy de la Chapelle, S. Lefrant, P. Deniard, R. Lee and J. E. Fischer, *“Large – scale production of single-walled carbon nanotubes by electric – arc technique”*, Nature **388**, 756 (1997).
- [12] Διαδίκτυο: www.ilzinnanotech.co.kr/en/material
- [13] T. W. Ebbessen, H. Hiura, J. Fujita, Y. Ochiai, S. Matsui and K. Tanigaki, *“Patterns in the bulk growth of carbon nanotubes”*, Chem. Phys. Lett. **209** (1 – 2), 83 (1993).
- [14] G. H. Taylor, J. D. Fitz Gerald, L. Pang and M. A. Wilson, *“Cathode deposits in fullerene formation – microstructural evidence for independent pathways of pyrolytic carbon and nanobody formation”*, J. Crystal Growth **135** (1 – 2), 157 (1994).
- [15] M. Yudasaka, R. Yamada, N. Sensui, T. Wilkins, T. Ichihashi and S. Iijima, *“Mechanism of the effect of NiCo, Ni and Co catalysts on the yield of single-wall carbon nanotubes formed by pulsed Nd:Y AG laser ablation”*, J. Phys. Chem. B **103**, 6224 (1999).

- [16] P. C. Eklund, B. K. Pradhan, U. J. Kim, Q. Xiong, J. E. Fischer, A. D. Friedman, B. C. Holloway, K. Jordan and M. W. Smith, *"Large – scale production of single – walled carbon nanotubes using ultrafast pulses from a free electron laser"*, Nano Letters **2** (6), 561 (2002).
- [17] W. K. Maser, E. Munoz, A. M. Benito, M. T. Martinez, G. F. de la Fuente, Y. Maniette, E. Anglaret and J. – L. Sauvajol, *"Production of high – density single – walled nanotubes material by a simple laser – ablation method"*, Chem. Phys. Lett. **292**, 587 (1998).
- [18] A. P. Bolshakov, S. A. Uglov, A. V. Saveliev, V. I. Konov, A. A. Gorbunov, W. Pompe and A. Graff, *"A novel CW laser – powder method of carbon single – wall nanotubes production"*, Diamond and Related Materials **11**, 927 (2002).
- [19] T. Guo, P. Nikolaev, A. G. Rinzler, D. Tomanek, D. T. Colbert and R. E. Smalley, *"Self – assembly of tubular fullerenes"*, J. Phys. Chem. **99**, 10694 (1995).
- [20] A. Thess, R. Lee, P. Nikolaev, H. Dai, P. Petit, J. Robert, C. Xu, Y. H. Lee, S. G. Kim, A. R. Rinzler, D. T. Colbert, G. E. Scuseria, D. Tomanek, J. E. Fiascher and R. E. Smalley, *"Crystalline ropes of metallic carbon nanotubes"*, Science **273**, 483 (1996).
- [21] C. Journet and P. Bernier, *"Production of carbon nanotubes"*, Appl. Phys. A **67**, 1 (1998).
- [22] Y. Ando, X. Zhao, T. Sugai and M. Kumar, *"Growing carbon nanotubes"*, Materials Today **7** (10), 22 (2004).
- [23] M. L. Terranova, V. Sessa and M. Rossi, *"The world of carbon nanotubes: an overview of CVD growth methodologies"*, Chem. Vap. Depos. **12**, 315 (2006).
- [24] Διαδίκτυο: www.timedomaincvd.com
- [25] P. L. Walker, J.F. Rakszawski and G. R. Imperial, *"Carbon formation from carbon monoxide – hydrogen mixtures over iron catalysts. Properties of carbon formed"*, J. Phys. Chem. **63** (2), 133 (1959).
- [26] M. Endo, K. Takeuchi, S. Igarashi, K. Kobori, M. Shiraishi and H. W. Kroto, *"The production and structure of pyrolytic carbon nanotubes (PCNTs)"*, J. Phys. Chem. Solids **54** (12), 1841 (1993).
- [27] M. Jose – Yacaman, M. Miki – Yoshida and L. Rendon, *"Catalytic growth of carbon microtubules with fullerene structure"*, Appl. Phys. Lett. **62** (6), 657 (1993).
- [28] K. Hernadi, A. Fonseca, J. B. Nagy, D. Bernaerts and A. A. Lucas, *"Fe – catalyzed carbon nanotube formation"*, Carbon **34** (10), 1249 (1996).
- [29] B. C. Satishkumar, A. Govindaraj and C. N. R. Rao, *"Bundles of aligned carbon nanotubes produced by metal catalyzed disproportionation of carbon monoxide"*, Chem. Phys. Lett. **260**, 471 (1996).

- [30] H. Dai, A. G. Rinzler, P. Nikolaev, A. Thess, D. T. Colbert and R. E. Smalley, *"Single – wall nanotubes produced by metal catalyzed disproportionation of carbon monoxide"*, Chem. Phys. Lett. **260**, 471 (1996).
- [31] H. M. Cheng, F. Li, X. Sun, S. D. M. Brown, M. A. Pimenta, A. Marucci, G. Dresselhaus and M. S. Dresselhaus, *"Bulk morphology and diameter distribution of single – walled carbon nanotubes synthesized by catalytic decomposition of hydrocarbons"*, Chem. Phys. Lett. **289**, 602 (1998).
- [32] B. C. Satishkumar, A. Govindaraj, R. Sen and C. N. R. Rao, *"Single – walled nanotubes by the pyrolysis of acetylene – organometallic mixtures"*, Chem. Phys. Lett. **293**, 47 (1998).
- [33] J. H. Hafner, M. J. Bruikowski, B. R. Azamian, P. Nikolaev, A. G. Rinzler, D. T. Colbert, K. A. Smith and R. E. Smalley, *"Catalytic growth of single – wall carbon nanotubes from metal particles"*, Chem. Phys. Lett. **296**, 195 (1998).
- [34] J. Kong, A. M. Cassell and H. Dai, *"Chemical vapor deposition of methane for single – walled carbon nanotubes"*, Chem. Phys. Lett. **292**, 567 (1998).
- [35] E. Flahaut, A. Govindaraj, A. Peigney, Ch. Laurent, A. Rousset and C. N. R. Rao, *"Synthesis of single – walled carbon nanotubes using binary (Fe, Co, Ni) alloy nanoparticles prepared in situ by the reduction of oxide solid solutions"*, Chem. Phys. Lett. **300**, 236 (1999).
- [36] G. S. Duesberg, A. P. Graham, F. Kreupl, M. Liebau, R. Seidel, E. Unger and W. Hoenlein, *"Ways towards the scaleable integration of carbon nanotubes into silicon based technology"*, Diamond and Related Materials **13**, 354 (2004).
- [37] R. Sen, A. Govindaraj and C. N. R. Rao, *"Carbon nanotubes by the metallocene route"*, Chem. Phys. Lett. **267**, 276 (1997).
- [38] Z. P. Huang, D. Z. Wang, J. G. Wen, M. Sennett, H. Gibson and Z. F. Ren, *"Effect of nickel, iron and cobalt on growth of aligned carbon nanotubes"*, Appl. Phys. A **74**, 387 (2002).
- [39] M. Chen, C. – M. Chen and C. – F. Chen, *"Preparation of high yield multi – walled carbon nanotubes by microwave plasma chemical vapor deposition at low temperature"*, J. Mater. Sci. **37**, 3562 (2002).
- [40] J. – H. Han, W. – S. Yang, J. – B. Yoo and C. – Y. Park, *"Growth and emission characteristics fo vertically well – aligned carbon nanotubes grown on glass substrate by hot filament plasma – enhanced chemical vapor deposition"*, J. Appl. Phys. **88** (12), 7363 (2000).
- [41] K. Matthews, A. B. Cruden, B. Chen, M. Meyyappan and L. Delzeit, *"Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition of Multiwalled Carbon Nanofibers"*, J. Nanosc. and Nanotech. **2** (5), 475 (2002).

- [42] N. Satake, G. – H. Jeong, T. Hirata, R. Hatakeyama, H. Ishida, K. Tohji and K. Motomiya, *“Production of carbon nanotubes by controlling radiofrequency glow discharge with reactive gases”*, Physica B **323**, 290 (2002).
- [43] L. Delzeit, I. McAninch, B. A. Cruden, D. Hash, B. Chen, J. Han and M. Meyyappan, *“Growth of multiwall carbon nanotubes in an inductively coupled plasma reactor”*, J. Appl. Phys. **91** (9), 6027 (2002).
- [44] J. – B. Park, G. – S. Choi, Y. – S. Cho, S. – Y. Hong, D. Kim, S. – Y. Choi, J. – H. Lee and K. – L. Cho, *“Characterization of Fe – catalyzed carbon nanotubes growth by thermal chemical vapor deposition”*, J. Crystal Growth **244**, 211 (2002).
- [45] D. Venegoni, Ph.Serp, R. Feuer, Y. Kihn, C. Vahlas and Ph. Kalck, *“Parametric study for the growth of carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition in a fluidized bed reactor”*, Carbon **40**, 1799 (2002).
- [46] Y. Wang, F. Wei, G. Luo, H. Yu and G. Gu, *“The large – scale production of carbon nanotubes in a nano – agglomerate fluidized – bed reactor”*, Chem. Phys. Lett. **364**, 568 (2002).
- [47] A. Weidenkaff, S. G. Ebbinghaus, Ph. Mauron, A. Reller, Y. Zhang and A. Zuttel, *“Metal nanoparticles for the production of carbon nanotube composite materials by decomposition of different carbon sources”*, Mater. Sci. Eng. C **19**, 119 (2002).
- [48] Y. Wang, F. Wei, G. Gu and H. Yu, *“Agglomerated carbon nanotubes and its mass production in a fluidized – bed reactor”*, Physica B **323**, 327 (2002).
- [49] G. Tibbetts, D. W. Gorkiewvzz and R. L. Alig, *“A new reactor for growing carbon fibers from liquid and vapor phase hydrocarbons”*, Carbon **31** (5), 809 (1993).
- [50] C. J. Lee, S. C. Lyu, H. – W. Kim, C. – Y. Park and C. – W. Yang, *“Large – scale production of aligned carbon nanotubes by the vapor phase growth method”*, Chem. Phys. Lett. **359**, 109 (2002).
- [51] S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi and M. Kohno, *“Low – temperature synthesis of high – purity single – walled carbon nanotubes from alcohol”*, Chem. Phys. Lett. **360**, 229 (2002).
- [52] Y. Murakami, S. Chiashi, Y. Miyauchi and S. Maruyama, *“Direct synthesis of single – walled carbon nanotubes on silicon and quartz – based systems”*, Jpn J. App. Phys. **43** (3), 1221 (2004).
- [53] H. Kataura, Y. Maniwa, T. Kodama, K. Kikuchi, K. Hirahara, K. Suenaga, S. Iijima, S. Suzuki, Y. Achiba and W. Kratschmer, *“High – yield fullerene encapsulation in single – wall carbon nanotubes”*, Synthetic Metals **121**, 1195 (2001).

- [54] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, “*Characterization of single – walled carbon nanotubes catalytically synthesized from alcohol*”, Chem. Phys. Lett. **374**, 53 (2003).
- [55] Y. Murakami, S. Yamakita, T. Okubo and S. Maruyama, “*Single – walled carbon nanotubes catalytically grown from mesoporous silica thin*”, Chem. Phys. Lett. **375**, 393 (2003).
- [56] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, “*Direct synthesis of high – quality single – walled carbon nanotubes on silicon and quartz substrates*”, Chem. Phys. Lett. **377**, 49 (2003).
- [57] S. Maruyama, Y. Miyauchi, Y. Murakami and S. Chiashi, “*Optical characterization of single – walled carbon nanotubes synthesized by catalytic decomposition of alcohol*”, New J. of Physics **5**, 149.1 (2003).
- [58] S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi and S. Maruyama, “*Cold wall CVD generation of single – walled carbon nanotubes and in – situ Raman scattering measurements of the growth stage*”, Chem. Phys. Lett. **386**, 89 (2004).
- [59] Y. Miyauchi, S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Hayashida and S. Maruyama, “*Fluorescence spectroscopy of single – walled carbon nanotubes synthesized from alcohol*”, Chem. Phys. Lett. **387**, 198 (2004).
- [60] S. Maruyama, Y. Murakami, Y. Shibuta, Y. Miyauchi, and S. Chiashi, “*Generation of single - walled carbon nanotubes from alcohol and generation mechanism by molecular dynamics simulations*”, J. Nanosc. and Nanotechn. **4** (4), 360 (2004).
- [61] M. Hu, Y. Murakami, M. Ogura, S. Maruyama and T. Okubo, “*Morphology and chemical state of Co – Mo catalysts for growth of single – walled carbon nanotubes vertically aligned on quartz substrates*”, J. Catal. **225**, 230 (2004).
- [62] M. Kohno, T. Orii, M. Hirasawa, T. Seto, Y. Murakami, S. Chiashi, Y. Miyauchi and S. Maruyama, “*Growth of single – walled carbon nanotubes from size – selected catalytic metal particles*”, Appl. Phys. A **79**, 787 (2004).
- [63] S. Maruyama, E. Einarsson, Y. Murakami and T. Edamura, “*Growth process of vertically aligned single – walled carbon nanotubes*”, Chem. Phys. Lett. **403**, 320 (2005).
- [64] S. Noda, H. Sugime, T. Osawa, Y. Tsuji, S. Chiashi, Y. Murakami and S. Maruyama, “*A simple combinatorial method to discover Co – Mo binary catalysts that grow vertically aligned single – walled carbon nanotubes*”, Carbon **44**, 1414 (2006).
- [65] E. Einarsson, H. Shiozawa, C. Kramberger, M. H. Rummeli, A. Gruneis, T. Pichler and S. Maruyama, “*Revealing the small – bundle internal structure of*

- vertically aligned single – walled carbon nanotubes films*", J. Phys. Chem. C **111**, 17861 (2007).
- [66] S. C. Lyu, T. J. Lee, C. W. Yang and C. J. Lee, "Synthesis and characterization of high – quality double – walled carbon nanotubes by catalytic decomposition of alcohol", Chem. Comm. 1404 (2003).
- [67] S. Okubo, T. Sekine, S. Suzuki, Y. Achiba, K. Tsukagoshi, Y. Aoyagi and H. Kataura, "Purification of single – wall carbon nanotubes synthesized from alcohol by catalytic chemical vapor deposition", Jpn J. App. Phys. **43** (3B), L396 (2004).
- [68] L. Huang, X. Cui, B. White and S. P. O'Brien, "Long and oriented single – walled carbon nanotubes grown by ethanol chemical vapor deposition", J. Phys. Chem. B **108**, 16451 (2004).
- [69] H. E. Unalah and M. Chhowall, "Parametric study of single – walled carbon nanotubes using alcohol catalytic chemical vapor deposition", Mater. Res. Soc. Symp. Proc. **858E**, HHI.5.1 (2005).
- [70] A. Okamoto and H. Shinohara, "Control of diameter distribution of single – walled carbon nanotubes using the zeolite – CCVD method at atmospheric pressure", Carbon **43**, 431 (2005).
- [71] P. Ramesh, T. Okazaki, R. Taniguchi, J. Kimura, T. Sugai, K. Sato, Y. Ozeki and H. Shinohara, "Selective chemical vapor deposition synthesis of double – wall carbon nanotubes on mesoporous silica", J. Phys. Chem. B **109**, 1141 (2005).
- [72] S. Musso, G. Fanchini and A. Tagliaferro, "Growth of vertically aligned carbon nanotubes by CVD by evaporation of carbon precursors", Diamond & Related Materials **14**, 784 (2005).
- [73] S. Inoue, T. Nakajima and Y. Kikuchi, "Synthesis of single – wall carbon nanotubes from alcohol using Fe/Co, Mo/Co, Rh/Pd catalysts", Chem. Phys. Lett. **406**, 184 (2005).
- [74] S. Inoue and Y. Kikuchi, "Diameter control and growth mechanism of single – walled carbon nanotubes", Chem. Phys. Lett. **410**, 209 (2005).
- [75] H. E. Unalah and M. Chhowalla, "Investigation of single – walled carbon nanotubes growth parameters using alcohol catalytic chemical vapour deposition", Nanotechnology **16**, 2153 (2005).
- [76] P. Ramesh, T. Okazaki, T. Sugai, J. Kimura, N. Kishi, K. Sato, Y. Ozeki and H. Shinohara, "Purification and characterization of double – wall carbon nanotubes synthesized by catalytic chemical vapor deposition on mesoporous silica", Chem. Phys. Lett. **418**, 408 (2006).

- [77] L. F. Su, J. N. Wang, F. Yu, Z. M. Sheng, H. Chang and C. Pak, "Continuous production of single-wall carbon nanotubes by spray pyrolysis of alcohol with dissolved ferrocene", Chem. Phys. Lett. **420**, 421 (2006).
- [78] T. Danis, M. Kadlecikova, A. Vojackova, J. breza, M. Michalka, D. Buc, R. Redhammer and M. Vojs, "The influence of Ni catalyst on the growth of carbon nanotubes on Si substrates", Vacuum **81**, 22 (2006).
- [79] A. Gruneis, M. H. Rummeli, C. Kramberger, A. Barreiro, T. Pichler, R. Pfeiffer, H. Kuzmany, T. Gemming and B. Buchner, "High quality double wall carbon nanotubes with a defined diameter distribution by chemical vapor deposition from alcohol", Carbon **44**, 3177 (2006).
- [80] H. Sato, K. Hata K. Hiasa and Y. Saito, "Low temperature growth of carbon nanotubes by alcohol catalytic chemical vapor deposition for field emitter applications", J. Vac. Sci. Technol. B **25** (2), 579 (2007).
- [81] L. A. Montoro, P. Corio and J. M. Rosolen, "A comparative study of alcohols and ketones as carbon precursor for multi – walled carbon nanotube growth", Carbon **45**, 1234 (2007).
- [82] N. Inami, M. A. Mohamed, E. Shikoh and Fujiwara, "Synthesis – condition dependence of carbon nanotubes growth by alcohol catalytic chemical vapor deposition method", Scien. and Techn. Adv. Mater. **8**, 292 (2007).
- [83] Y. L. Li, L. H. Zhang, X. H. Zhong and A. H. Windle, "Synthesis of high purity single – walled carbon nanotubes from ethanol by catalytic gas flow CVD reactions", Nanotechnology **18**, 225604 (2007).
- [84] T. Izak, T. Danis, M. Vesely, M. Marton and M. Michalka, "Influence of co – catalyst on growth of carbon nanotubes using alcohol catalytic CVD method", Vacuum **82**, 134 (2008).
- [85] A. Bachmatiuk, E. Borowiak-Palen, M. H. Rummeli, T. Gemming and R. J. Kalenczuk, "Influence of the substrate loading on the quality and diameter distribution of SWCNT in alcohol – CVD", Phys. Stat. Sol. (b) **244** (11), 3925 (2007).
- [86] E. Borowiak-Palen, A. Bachmatiuk, , M. H. Rummeli, T. Gemming, M. Kruszynska and R. J. Kalenczuk, "Modifying CVD synthesized carbon nanotubes via the carbon feed rate", Physica E In press (2007).
- [87] R. T. K. Baker, "Catalytic growth of carbon filaments", Carbon **27** (3), 315 (1989).
- [88] R. S. Wagner and W. C. Ellis, "Vapor – liquid – solid mechanism of single crystal growth", Appl. Phys. Lett. **4** (5), 89 (1964).
- [89] H. Kanzow and A. Ding, "Formation mechanism of single-wall carbon nanotubes on liquid-metal particles", Phys. Rev. B **60** (15), 11180 (1991).

- [90] J. R. Nielsen and D. L. Trimm, “Mechanisms of carbon formation on nickel containing catalysts”, J. Catal. **48**, 155 (1977).
- [91] P. M. Ajayan and T. W. Ebbesen, “Nanometre – size tubes of carbon”, REP. Prog. Phys **60**, 1025 (1997).
- [92] C. N. Rao, B. C. Satishkumar, A. Govindaraj and A. Nath, “Nanotubes”, CHEMPHYSICHEM **2**, 78 (2001).
- [93] C. N. Rao, “Nanotubes and Nanowires”, RSC Publishing (2005).
- [94] S.B. Sinnott, R. Andrews, D. Qian, A.M. Rao, Z. Mao, E. C. Dickey and F. Derbyshire, “Model of carbon nanotube growth through chemical vapour deposition”, Chem. Phys. Lett. **315**, 25 (1999).
- [95] G. G. Tibbett, “Why are carbon filaments tubular”, J. Crystal Growth **66**, 632 (1984).
- [96] A. M. Cassell, J. A. Raymakers, J. Kong and H. Dai, “Large scale CVD synthesis of single- walled carbon nanotubes”, J. Phys. Lett. **315**, 25 (1999).
- [97] Y. Ando, X. Zhao, T. Sugai and M. Kumar, “Growing carbon nanotubes”, Materials Today **22** (2004).
- [98] C. H. See and A. T. Harris, “A review of carbon nanotube synthesis via fluidized – bed chemical vapour deposition”, Int. Eng. Chem. Res. **46**, 997 (2007).
- [99] Y. Shibuta and S. Maruyama, “Molecular dynamics simulation of formation process of single-walled carbon nanotubes by CCVD method”, Chem. Phys. Lett. **382**, 381 (2003).
- [100] S. Maruyama, Y. Murakami, Y. Shibuta, Y. Miyauchi and S. Chiashi, “Generation of Single-Walled Carbon Nanotubes from Alcohol and Generation Mechanism by Molecular Dynamics Simulations”, J. Nanosc. and Nanotech. **4** (4), 360 (2004).

Κεφάλαιο 3ο

Πειραματικές Μέθοδοι και Τεχνικές

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η διεργασία παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα μέσω καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αλκοολών. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται διάφοροι καταλύτες (Fe, Ni, Mo), οξείδια μετάλλων, υποστηριγμένοι σε φορείς (Al_2O_3 , SiO_2 , MgO), καθώς και διαφορετικές πρόδρομες ενώσεις του άνθρακα ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, CH_3OH). Στο Κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι μέθοδοι παρασκευής των καταλυτών και οι τεχνικές χαρακτηρισμού τους, η πειραματική διάταξη και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα, καθώς και οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, τόσο στη στερεά, όσο και στην αέρια φάση.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφέρουμε πως σε αυτή τη διατριβή, όπως και γενικότερα στη βιβλιογραφία που αφορά τους νανοσωλήνες άνθρακα, με τον όρο “καταλύτης” αναφερόμαστε στο σύνολο του μετάλλου και του υποστρώματος και δεν ακολουθείται ο παραδοσιακός ορισμός, σύμφωνα με τον οποίο ο καταλύτης είναι μια ουσία, η οποία επιταχύνει τον ρυθμό με τον οποίο μια αντίδραση φθάνει σε κατάσταση ισορροπίας, χωρίς να καταναλώνεται κατά την διάρκεια αυτής. Αντίθετα σε αυτά τα πειράματα ο καταλύτης είναι μέρος του τελικού προϊόντος. Προφανώς, βεβαίως, δεν υπάρχει συσχέτιση του καταλύτη με την στοιχειομετρία της απόθεσης.

3.1 Μέθοδοι παρασκευής καταλυτών

Οι καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα παρασκευάστηκαν με πέντε διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Ως φορείς χρησιμοποιήθηκαν εμπορικές ενώσεις οι οποίες συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1, ενώ οι καταλύτες ήταν μέταλλα με κυριότερο τον σίδηρο (Fe), ενώ και νικέλιο (Ni) και μολυβδένιο (Mo) χρησιμοποιήθηκαν για να ευνοήσουν την πυρηνοποίηση των νανοσωλήνων. Οι πρόδρομες ενώσεις των μετάλλων αυτών φαίνονται στον Πίνακα 3.2.

Μέθοδος Καταβύθισης (Precipitation Method). Καθορισμένη ποσότητα της πρόδρομης ένωσης του φορέα (ανάλογα με την επιθυμητή σύσταση του καταλύτη), με τη μορφή ένυδρου άλατος, διαλύεται σε μεθανόλη. Αντίστοιχα καθορισμένη ποσότητα της πηγής του μετάλλου (συνήθως με τη μορφή ένυδρου άλατος), διαλύεται επίσης σε μεθανόλη. Τα δύο διαλύματα αναμιγνύονται και θερμαίνονται υπό ανάδευση στους 75 °C, μέχρι να εξατμιστεί πλήρως η μεθανόλη. Στην συνέχεια το στερεό υπόλειμμα θερμαίνεται στους 500 °C, σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (He) για 20 min, μέχρι να λάβει χώρα πλήρης διάσπαση των νιτρικών αλάτων. Τέλος, το εναπομείναν στερεό υλικό κονιορτοποιείται σε αχάτινο γουδί και αποθηκεύεται.

Τροποποιημένη Μέθοδος Καταβύθισης. Ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία, όπως και στην μέθοδο της καταβύθισης μόνο που σε αυτή την περίπτωση ως διαλύτης χρησιμοποιείται το νερό και όχι η μεθανόλη. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για την παραγωγή των διμεταλλικών καταλυτών, το τελικό

διάλυμα των οποίων προέκυψε από την ανάμιξη τριών διαλυμάτων (των δύο πηγών των μετάλλων και του φορέα)

Πίνακας 3.1. Εμπορικοί φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των καταλυτών.

Εμπορικός Φορέας	Προμηθευτής
Al_2O_3	Sasol
Al_2O_3 (Acidic)	Alpha
Al_2O_3 (Basic)	Alpha
Al_2O_3 (Neutral)	Alpha
Al_2O_3 (Πελέττες)	Engelhard
$\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	Alpha
SiO_2	Alpha
ZrO_2	Alpha
MgO	Ελληνικοί Λευκόλιθοι

Πίνακας 3.2. Πρόδρομες ενώσεις μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των καταλυτών.

Πρόδρομη Ένωση Μετάλλου	Προμηθευτής
$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	Alpha
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Aldrich
$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Alpha

Μέθοδος Καύσης (Combustion Synthesis). Καθορισμένες ποσότητες των πρόδρομων ενώσεων του φορέα και του μετάλλου τοποθετούνται σε πυρίμαχο σωλήνα και θερμαίνονται απότομα στους 500 °C για 20 min, παρουσία του οξυγόνου της ατμόσφαιρας και χωρίς την περαιτέρω προσθήκη κάποιου

καυσίμου (ουρία) ή κάποιου διαλύτη (H_2O , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ κ.ά.) μιας και το H_2O που ήδη υπήρχε στα άλατα των πρόδρομων ενώσεων ήταν αρκετό για την διάλυσή τους. Μετά το πέρας των 20 min ο καταλύτης αφήνονταν να ψυχθεί και ακολούθως κονιορτοποιούνταν σε αχάτινο γουδί και μετά αποθηκεύονταν.

Μέθοδος Εμβάπτισης (Impregnation Method). Στην περίπτωση αυτή ως φορέας χρησιμοποιείται απευθείας το οξείδιο του αλουμινίου, όπως προμηθεύεται εμπορικά και όχι το άλας του. Πιο αναλυτικά η πρόδρομος ένωση του μετάλλου διαλύεται σε νερό και στην συνέχεια προστίθεται προζυγισμένη ποσότητα του φορέα. Το νέο διάλυμα θερμαίνεται υπό ανάδευση στους $75\text{ }^\circ\text{C}$ μέχρι την ξήρανση του. Στην συνέχεια, όπως και στη μέθοδο της καθίζησης, το στερεό υπόλειμμα θερμαίνεται στους $500\text{ }^\circ\text{C}$, σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (He) για 20 min, μέχρι να λάβει χώρα πλήρης διάσπαση των νιτρικών αλάτων. Τέλος, το εναπομείναν στερεό υλικό κονιορτοποιείται σε αχάτινο γουδί και αποθηκεύεται.

Τροποποιημένη Μέθοδος Εμβάπτισης. Ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία, όπως και στην μέθοδο της εμβάπτισης, μόνο που σε αυτή την περίπτωση ως διαλύτης χρησιμοποιείται η μεθανόλη και όχι το νερό.

3.2 Τεχνική φυσικής ρόφησης – εκρόφησης αζώτου

Η ιδιότητα των στερεών υλικών να ροφούν φυσικά ένα αέριο στην επιφάνεια τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της ειδικής του επιφάνειας. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό είναι των Brunauer, Emmett και Teller (BET), μέσω της τεχνικής της φυσικής ρόφησης – εκρόφησης αζώτου, σε θερμοκρασία υγρού αζώτου.

3.2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η ποσότητα αερίου που ροφάται από ένα στερεό δείγμα είναι ανάλογη της μάζας του, m και εξαρτάται επίσης από την θερμοκρασία, T και την πίεση, P του αερίου, καθώς και από την φύση, τόσο του υπό εξέταση στερεού, όσο και του αερίου. Η σχέση που συνδέει το ποσό του αερίου n (moles/gr) και την σχετική πίεση P/P_0 εκφράζεται μέσω ισοθέρμων ρόφησης f [1]:

$$n = f(P / P_0)_{T, gas, solid} \quad (3.1)$$

σε σταθερή θερμοκρασία, για ένα δοσμένο όγκο αερίου σε συγκεκριμένο στερεό, όπου P_0 είναι η πίεση κορεσμού του αζώτου.

Από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ισόθερμες ρόφησης είναι αυτή της BET. Οι Brunauer, Emmett και Teller ανέπτυξαν την θεωρία της φυσικής ρόφησης πολλαπλών στιβάδων και κατέληξαν σε μία εξίσωση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της ολικής επιφάνειας των στερεών [2]. Η εξίσωση αυτή είναι η ακόλουθη:

Εξίσωση B.E.T:

$$\frac{P}{V \cdot (P_0 - P)} = \frac{1}{V_m \cdot C} + \frac{(C-1) \cdot P}{V_m \cdot C \cdot P_0} \quad (3.2)$$

όπου:

P : η πίεση ισορροπίας του N_2 ,

P_0 : η πίεση κορεσμού του αζώτου στη θερμοκρασία του πειράματος,

V : ο όγκος του ροφημένου αερίου στην πίεση P ,

V_m : ο ροφημένος όγκος του αερίου που αντιστοιχεί σε μονοστιβαδική κάλυψη και

C : σταθερά που εξαρτάται από την θερμότητα ρόφησης, Q_1 και την λανθάνουσα θερμότητα υγροποίησης του αερίου, Q_2 , σύμφωνα με την εξίσωση (3.2)

$$C = \exp(Q_1 - Q_2) / RT \quad (3.3)$$

Εάν η εξίσωση B.E.T ακολουθείται, τότε η γραφική παράσταση του όρου

$\frac{P}{V \cdot (P_0 - P)}$ συναρτήσει του $\frac{P}{P_0}$ δίνει μια ευθεία γραμμή με κλίση:

$$S = \frac{(C-1)}{V_m \cdot C} \quad (3.4)$$

και διατομή με τον άξονα των τεταγμένων:

$$I = \frac{1}{C \cdot V_m} \quad (3.5)$$

Από την κλίση και την διατομή ο όγκος του ροφημένου αερίου που απαιτείται για μια μονοστιβάδα είναι:

$$V_m = \frac{1}{S+I}, (cm^3 / g) \quad (3.6)$$

και η ολική επιφάνεια του στερεού, όταν άζωτο χρησιμοποιείται για την μέτρησή της είναι:

$$S_g = 4.35 \cdot 10^4 \cdot V_m, (cm^2 / g) \quad (3.7)$$

3.2.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία

Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων μέτρησης της ειδικής επιφάνειας των καταλυτών χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Autosorb – 1 (Model: ASIC – LP), της εταιρείας Quantachrome (Σχήμα 3.1).

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την μέτρηση αυτή είναι η ακόλουθη:

Προζυγισμένη ποσότητα (~10 – 15 mg) του προς ανάλυση καταλύτη εισάγεται σε γυάλινο σωλήνα, ο οποίος στην συνέχεια τοποθετείται στην θέση της συσκευής όπου θα λάβει χώρα η απαέρωσή του. Το σύνολο του σωλήνα και του δείγματος καλύπτεται από θερμαντικό μανδύα και θερμαίνεται στους ~100 °C. Ο χρόνος της απαέρωσης εξαρτάται από το εξεταζόμενο κάθε φορά δείγμα και θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί όταν η ένδειξη της πίεσης του σωλήνα είναι μικρή (<0.004 mmHg). Στην συνέχεια ο σωλήνας του δείγματος μεταφέρεται στην θέση μέτρησης, αφού βέβαια ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Στο σημείο αυτό, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με την συσκευή καθορίζονται διάφορες παράμετροι όπως το βάρος του δείγματος, η πίεση κορεσμού (760 mmHg), ο τύπος του δείγματος (σκόνη ή μεγάλα κομμάτια) και το είδος του αερίου που χρησιμοποιήθηκε για την απαέρωση. Με την έναρξη της μέτρησης τόσο το δοχείο του δείγματος, όσο και το δοχείο ισορροπίας εισέρχονται στο δοχείο σταθερής θερμοκρασίας, το οποίο έχει πληρωθεί με υγρό άζωτο. Στην συνέχεια μια κατάλληλη σειρά βαλβίδων στέλνει στο δείγμα το αέριο ανάλυσης (N₂), με συγκεκριμένη ροή και καταγράφονται οι τιμές των πιέσεων ισορροπίας (P) και οι αντίστοιχες τιμές των

όγκων (V) του ροφημένου αζώτου, από τις οποίες στην συνέχεια και με βάση τις εξισώσεις 3.1 – 3.6 υπολογίζεται η επιφάνεια του προς ανάλυση δείγματος.

Σχήμα 3.1: Απεικόνιση πειραματικής συσκευής μέτρησης της ειδικής επιφάνειας των καταλυτών (Autosorb – 1, Quantachrome).

3.3 Τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD)

Για την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση των φάσεων των καταλυτών, του σχετικού βαθμού κρυσταλλικότητας των φορέων και τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών τους χρησιμοποιείται η τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ (X – Ray Diffraction, XRD).

3.3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η βασική αρχή αυτής της μεθόδου στηρίζεται στο γεγονός ότι αν μια δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας κατευθυνθεί σε ένα μεταλλικό στόχο μέσα σε μια λυχνία με κενό, μέρος της κινητικής της ενέργειας μπορεί να

μετατραπεί σε μια πολύ διεισδυτική μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτές οι ακτίνες παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά το 1895 από τον Γερμανό φυσικό Wilhelm Röntgen και τις ονόμασε “ακτίνες Χ”, επειδή δεν γνώριζε την προέλευσή τους.

Οι ακτίνες Χ έχουν μήκη κύματος που κυμαίνονται μεταξύ 0.1 και 25 Å και είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις αποστάσεις των ατόμων στα κρυσταλλικά υλικά, με αποτέλεσμα οι κρύσταλλοι να δρουν σαν φράγματα περίθλασης για αυτές. Στο Σχήμα 3.2 βλέπουμε μια σχηματική απεικόνιση μιας δέσμης ακτίνων Χ, η οποία προσκρούοντας στην κρυσταλλική επιφάνεια σκεδάζεται μερικώς από τα άτομα στο πρώτο στρώμα. Ένα άλλο μέρος της σκεδάζεται από το δεύτερο στρώμα και η διαδικασία συνεχίζεται, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν χώρα φαινόμενα συμβολής.

Σχήμα 3.2: Περίθλαση των ακτίνων Χ από ένα κρύσταλλο [3].

Η απαίτηση για να έχουμε συμβολή εκφράστηκε πρώτα από τον W. L. Bragg ως εξής:

$$A \cdot B + B \cdot C = n \cdot \lambda \quad (3.8)$$

$$A \cdot B = B \cdot C = d \cdot \sin \theta \quad (3.9)$$

άρα
$$n \cdot \lambda = 2d \cdot \sin \theta \quad (3.10)$$

όπου: n , ένας ακέραιος που καθορίζει την τάξη της περιθλώμενης ακτινοβολίας,

λ , το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης ακτίνων Χ,

- d, η απόσταση των επιπέδων στην εξεταζόμενη κρυσταλλογραφική διεύθυνση και
- θ , η γωνία ανάμεσα στην προσπίπτουσα δέσμη και στο ανακλαστικό κρυσταλλικό επίπεδο (γωνία Bragg).

Από την εξίσωση Bragg (3.10) είναι φανερό ότι η γωνία περίθλασης εξαρτάται από την απόσταση των δικτυωτών επιπέδων για την αντίστοιχη κρυσταλλογραφική διεύθυνση. Διαφορετικές ομάδες επιπέδων σε ένα πλέγμα έχουν διαφορετικές τιμές της μεταξύ τους απόστασης. Η απόσταση d μεταξύ δύο επιπέδων μετρούμενη σε ορθή γωνία με τα επίπεδα, εξαρτάται από τους δείκτες Miller ($h\ k\ l$) του επιπέδου και τις σταθερές πλέγματος (A, B, C) [4].

3.3.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία

Τα φάσματα XRD των καταλυτών ελήφθησαν με τη χρήση του περιθλασίμετρου σκόνης ακτίνων Χ, Bruker D8 Advance, τύπου Bragg – Brantano, με εύρος γωνιών σάρωσης που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 120°, με ταυτόχρονη κίνηση της πηγής των ακτίνων και του ανιχνευτή. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λάμπα Cu και φίλτρο Ni (ώστε να παρέχεται η ακτινοβολία $K\alpha$ του Cu, με μήκος κύματος $\lambda=1.54056\text{ \AA}$) (Σχήμα 3.3).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την λήψη των φασμάτων είναι η ακόλουθη:

Το δείγμα σε μορφή σκόνης τοποθετείται σε ειδικό υποδοχέα από πλαστικό υλικό και πιέζεται από μια γυάλινη πλάκα για την δημιουργία επίπεδης επιφάνειας. Στην συνέχεια ο υποδοχέας με το δείγμα τοποθετείται με κατάλληλο προσανατολισμό στην προκαθορισμένη θέση της συσκευής για την λήψη του φάσματος. Ο θάλαμος στον οποίο πραγματοποιείται η μέτρηση κλείνει ερμητικά. Με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ρυθμίζεται η επιθυμητή περιοχή γωνιών σάρωσης (συνήθως: $2\theta = 20 - 80^\circ$), καθώς και η ταχύτητα σάρωσης. Κατά την διάρκεια της μέτρησης η θέση του δείγματος παραμένει σταθερή, κινούνται όμως τόσο η πηγή των ακτίνων, όσο και ο ανιχνευτής της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, δημιουργώντας έτσι κάθε φορά διαφορετική γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας ως προς το δείγμα. Τα δεδομένα συλλέγονται με κατάλληλο λογισμικό και δίνουν το φάσμα του υπό εξέταση δείγματος.

Σχήμα 3.3: Περιθλασιόμετρο σκόνης ακτίνων X Bruker D8 Advance.

Η δομή της εξεταζόμενης κρυσταλλικής ένωσης ταυτοποιείται με δεδομένα που παρέχονται από βιβλιογραφική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ενώ το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση Scherrer:

$$d = \frac{0.9 \cdot \lambda}{B \cdot \cos \theta} \quad (3.11)$$

όπου: d , η μέση διάμετρος των κρυσταλλιτών του φορέα σε Å,

λ , το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ($\lambda_{\text{CuK}\alpha} = 1.54056 \text{ Å}$),

B , το πλάτος της κορυφής περίθλασης στο ήμισυ του ύψους της 2θ (rad)

και θ , η γωνία Bragg.

3.4 Καταλυτική χημική απόθεση ατμών αλκοόλης

Για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αλκοολών. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε εικονίζεται στο Σχήμα 3.4, και τα κυριότερα μέρη της είναι: ένα σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της ροής των αερίων αντίδρασης, ο αντιδραστήρας και το σύστημα συλλογής και καταγραφής των αποτελεσμάτων.

Πιο αναλυτικά, μέσω ειδικών βαλβίδων και ρυθμιστών ροής μάζας καθορίζονται οι συγκεντρώσεις των αερίων που πρόκειται να συμμετάσχουν στην αντίδραση, τα οποία αναμιγνύονται εξωτερικά και διοχετεύονται στον αντιδραστήρα από την κορυφή. Οι ατμοί των υγρών ενώσεων οδηγούνται στο σημείο ανάμιξης μέσω ενός κορεστή, ο οποίος βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η εξάτμιση της αλκοόλης πραγματοποιείται μέσω φέροντος αερίου, που για τα συγκεκριμένα πειράματα ήταν το ήλιο (He) και η συγκέντρωσή της υπολογίζεται με τη βοήθεια μιας σειράς δύο ρυθμιστών ροής μάζας.

Ο αντιδραστήρας είναι ένας κάθετος σωλήνας από χαλαζία με εσωτερική διάμετρο 15 mm, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος στο εσωτερικό ενός δίφυλλου σωληνοειδούς φούρνου δύο ζωνών, με ισοθερμοκρασιακή περιοχή μήκους ~22 cm. Η ρύθμιση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται μέσω δύο θερμοστοιχείων τύπου K, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα μεταξύ των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα και του φούρνου και ο έλεγχος τους γίνεται με ρυθμιστές θερμοκρασίας τύπου PID (Omega CN 9000 °C). Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας είναι ίσος με ~20 °C/min.

Η διεργασία πραγματοποιείται σε ατμοσφαιρική πίεση, ενώ δίδεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση των πειραμάτων και σε διαφορετικές πιέσεις. Η κλίνη στην οποία λαμβάνει χώρα η απόθεση των νανοσωλήνων άνθρακα δημιουργείται από ~3 mg καταλύτη σε μορφή σκόνης, ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό ενός αβαθούς δοχείου κατασκευασμένου από πλατίνα διαστάσεων $\mu^* \pi^* \nu = 5^* 5^* 2$ (mm). Βρίσκεται τοποθετημένο στο κέντρο της ισοθερμοκρασιακής περιοχής του αντιδραστήρα και μέσω ενός αναβατήρα και λεπτού σύρματος αναρτάται από τον βραχίονα δείγματος του ευαίσθητου μικροζυγού (ευαισθησίας 1 μg), ενώ ο αντιδραστήρας, ο οποίος βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, λειτουργεί ως ο σωλήνας δείγματος της θερμοβαρομετρικής διάταξης (TGA).

Μετά το τέλος του πειράματος, ένα υλικό μαύρου χρώματος και “fluffy” δομής έχει αποτεθεί στον καταλύτη (Σχήμα 3.5), ενώ κατά την διάρκεια του πειράματος δίνεται η δυνατότητα μέσω του θερμοζυγού να καταγράφονται οι μεταβολές του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο της διεργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου και καταγράφονται. Στις τιμές αυτές όμως περιλαμβάνονται και μεταβολές του βάρους που οφείλονται στην οπισθέλκουσα δύναμη που εφαρμόζεται στο δείγμα εξαιτίας της ροής του αερίου και η οποία γίνεται εντονότερη με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Σχήμα 3.4: Πειραματική διάταξη καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αλκοόλης για παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα.

Έτσι, προκειμένου να υπολογιστεί η τιμή της παραμέτρου αυτής πραγματοποιήθηκαν πειράματα αναφοράς απουσία καταλύτη. Τελικά, υπολογίζεται η σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σύμφωνα με την σχέση

$$W_{correct} = \frac{W_{afterdeposition}(time) - W_{beforedeposition}}{W_{catalyst} - (W_o - W_{beforedeposition}) - W_{dragforce}} \quad (3.12)$$

η οποία αντιστοιχεί στο πραγματικό βάρος του υλικού που αποτέθηκε στον καταλύτη.

Σχήμα 3.5: Οι νανοσωλήνες άνθρακα όπως φαίνονται μετά το τέλος της καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης.

Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων ακολουθήθηκαν τα ακόλουθα τρία πρωτόκολλα πειραματισμού:

Πρωτόκολλο τριών βημάτων. Αρχικά ο καταλύτης θερμαίνεται παρουσία αδρανούς αερίου μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. Στο επόμενο βήμα ακολουθεί απόθεση από τους ατμούς της αλκοόλης ή από μίγμα ατμών αλκοόλης και υδρογόνου, στην ίδια θερμοκρασία. Μετά την ολοκλήρωση της απόθεσης ο αντιδραστήρας αφήνεται να ψυχθεί παρουσία αδρανούς αερίου μέχρι την θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν ανοιχθεί για να αφαιρεθεί το υλικό που παράχθηκε.

Πρωτόκολλο τεσσάρων βημάτων. Όπως και στο προηγούμενο πρωτόκολλο ο καταλύτης θερμαίνεται αρχικά παρουσία αδρανούς αερίου μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. Ακολουθεί αναγωγή του από υδρογόνο για 1 h, στην θερμοκρασία αυτή και στην συνέχεια λαμβάνει χώρα απόθεση είτε από τους ατμούς της αλκοόλης, είτε από μίγμα ατμών αλκοόλης και υδρογόνου. Η διεργασία ολοκληρώνεται με την ψύξη του υλικού, όπως και στο προηγούμενο πρωτόκολλο.

Πρωτόκολλο πέντε βημάτων. Και πάλι ο καταλύτης θερμαίνεται παρουσία αδρανούς αερίου, μέχρι να φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία αναγωγής. Ακολουθεί αναγωγή του από υδρογόνο για 1 h και στο επόμενο βήμα θερμαίνεται και πάλι παρουσία αδρανούς προκειμένου να φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία απόθεσης. Ακολουθεί απόθεση από ατμούς αλκοόλης και η διεργασία ολοκληρώνεται, όπως και στα παραπάνω πρωτόκολλα με την ψύξη του υλικού μέχρι την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

3.5 Ηλεκτρονική μικροσκοπία

Τα υλικά που παρήχθησαν μέσω της καταλυτικής χημικής απόθεσης ατμών αλκοολών χαρακτηρίστηκαν με μεθόδους Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων (Transmission Electron Microscope –TEM) και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (Scanning Electron Microscope – SEM) για την πιστοποίηση της παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα και κυρίως για τον προσδιορισμό του είδους τους.

3.5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία χρησιμοποιεί τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων καθώς αυτά σκεδάζονται από ένα υλικό ή διέρχονται μέσα από αυτό. Οι αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της δέσμης των ηλεκτρονίων και του υλικού μπορούν να είναι είτε ελαστικές είτε ανελαστικές. Οι πρώτες επηρεάζουν τις τροχιές των ηλεκτρονίων της δέσμης, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τις ενέργειές τους, ενώ οι δεύτερες έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά μέρους ή όλης της ενέργειας των ηλεκτρονίων στο στερεό, το οποίο διεγείρεται. Το διεγερμένο στερεό στη συνέχεια εκπέμπει δευτερογενή ηλεκτρόνια, ηλεκτρόνια Auger, αλλά και ακτίνες Χ. Στο Σχήμα 3.6 φαίνονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της δέσμης των ηλεκτρονίων και του δείγματος.

Σχήμα 3.6: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ δέσμης ηλεκτρονίων και δείγματος [5].

Αυτές τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων είναι που εκμεταλλεύτηκαν και για την δημιουργία των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων, τα οποία ήρθαν για να αντικαταστήσουν τα οπτικά μικροσκόπια των οποίων η διακριτική ικανότητα περιορίζεται στα 200 nm, εξαιτίας ορίων που θέτει η κυματική φύση του ορατού φωτός και το ελάχιστο μήκος κύματός του. Αντίθετα, με τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια επιτυγχάνεται διακριτική ικανότητα για παρατήρηση λεπτομερειών που φθάνουν τα 0.02 nm, τιμή που προκύπτει από την εξίσωση (3.13), που συνδέει την ενέργεια των ηλεκτρονίων με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, για ενέργεια ηλεκτρονίων ίσης με 3600 eV.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{E} \quad (3.13)$$

όπου: λ , το μήκος κύματος της ακτινοβολίας,

h , η σταθερά του Planck,

p , η ορμή

και E , η ενέργεια των ηλεκτρονίων.

Στην πραγματικότητα όμως η τελική μέγιστη ανάλυση που μπορούμε να έχουμε από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι της τάξης του 0.1 nm, καθώς υπεισέρχονται περιορισμοί από την κατασκευή του οργάνου.

3.5.2 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης (*Transmission Electron Microscope –TEM*)

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης χρησιμοποιείται για να μας δώσει πληροφορίες για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως είναι το μέγεθος, το σχήμα και η διάταξη των σωματιδίων που το αποτελούν, κρυσταλλογραφικές πληροφορίες που αφορούν την διάταξη των ατόμων, τον βαθμό της αταξίας τους και πιθανές ατέλειες (σε περιοχές διαμέτρου μερικών nm), καθώς και πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του δείγματος, όταν είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο ανιχνευτή (επίσης σε περιοχές διαμέτρου μερικών nm).

Το δείγμα έχει τη μορφή λεπτού δίσκου, το πάχος του οποίου είναι από μερικές δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες nm. Για την προετοιμασία του χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως: (α) λέπτυνση με δέσμη ηλεκτρονίων, (β) χρήση μικροτόμων υψηλής λεπτότητας, (γ) χημική λέπτυνση, (δ) παράλληλο σχίσσιμο σε κρυσταλλικά επίπεδα και (ε) βομβαρδισμός με δέσμες ιόντων. Η πλευρική διάστασή του, το οποίο έχει συνήθως τη μορφή δίσκου είναι μερικά mm. Το δείγμα εισάγεται στο θάλαμο του μικροσκοπίου μέσω ειδικής θυρίδας που εξασφαλίζει τη διατήρηση του κενού και τοποθετείται σε διάταξη μικρομετρικών μετατοπίσεων. Τα ηλεκτρόνια τα οποία διέρχονται από το δείγμα περιθλώνται σύμφωνα με τον νόμο του Bragg, σε διαφορετικές γωνίες ανάλογα με τα κρυσταλλικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής του.

Ο τρόπος που λειτουργεί ένα τέτοιο μικροσκόπιο θέτει πολλούς περιορισμούς ως προς την φύση των δειγμάτων που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Έτσι τέτοια δείγματα θα πρέπει να αντέχουν σε υψηλό κενό, να είναι σταθερά στο βομβαρδισμό ηλεκτρονίων, να είναι αρκετά λεπτά για να μπορούν να τα διαπερνούν τα ηλεκτρόνια και να επιτρέπουν την διαφορική σκέδαση των ηλεκτρονίων. Στην τελική απεικόνιση του δείγματος, τα σημεία του που δεν είναι διαπερατά από τα ηλεκτρόνια (ηλεκτρονιόφιλα ή ηλεκτρονιακά πυκνά σημεία) μας δίνουν σκοτεινές περιοχές, ενώ αντίθετα τα διαπερατά σημεία (ηλεκτρονιακά διαφανή) μας δίνουν φωτεινές περιοχές.

Για τις φωτογραφίες TEM των δειγμάτων των νανοσωλήνων άνθρακα που εξετάσαμε χρησιμοποιήθηκε η πειραματική συσκευή που εικονίζεται στο Σχήμα 3.7. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης ηλεκτρονίων υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRTEM) μοντέλο JEOL 2010, που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη.

Σχήμα 3.7: Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας JEOL 2010.

3.5.3 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscopy – SEM)

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι ένα από τα πλέον χρήσιμα συστήματα, από όσα χρησιμοποιούν οπτική ηλεκτρονίων για τη μελέτη συμπαγών δειγμάτων. Έχει διακριτική ικανότητα που φθάνει τα 3 nm και χρησιμοποιείται για να μας δώσει αντίστοιχες πληροφορίες, όπως και το

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης σε ότι αφορά τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, ενώ ως προς την μορφολογία του μπορούμε και πάλι να μελετήσουμε το σχήμα, το μέγεθος και την διάταξη των σωματιδίων που αποτελούν την επιφάνειά του ή έχουν προέλθει από χημική διάβρωσή της. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για το είδος και τη σύσταση των στοιχείων του υλικού, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα διαμέτρου συγκριτικά με το TEM ($\sim 1 \mu\text{m}$).

Σχήμα 3.8: Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης Zeiss Supra 35VP της εταιρείας LEO, εξοπλισμένο με ανιχνευτές δευτερογενών ηλεκτρονίων, οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων και στοιχειακό μικροαναλυτή ακτίνων Χ.

Και αυτή η μέθοδος θέτει κάποιους περιορισμούς σχετικά με τα δείγματα που μπορούν να μελετηθούν. Έτσι αυτά θα πρέπει να αντέχουν στο υψηλό κενό, στον βομβαρδισμό ηλεκτρονίων και να είναι αγωγίμα. Στην περίπτωση που το δείγμα δεν είναι αγωγίμο απαιτείται η απόθεση επάνω σε αυτό ενός λεπτού στρώματος μετάλλου. Τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό είναι ο χρυσός, ο άνθρακας ή ο λευκόχρυσος.

Στην περίπτωση των δειγμάτων που εμείς μελετήσαμε το δείγμα (νανοσωλήνες άνθρακα) τοποθετούνταν επάνω σε κυλινδρική βάση αλουμινίου στην οποία υπήρχε αγωγήμη κόλλα από άνθρακα. Λόγω της αγωγήμης συμπεριφοράς του υλικού μας δεν απαιτούνταν περαιτέρω επεξεργασία του. Στην συνέχεια η βάση τοποθετούνταν στο θάλαμο μέτρησης του οργάνου.

Για την λήψη των φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του Σχήματος 3.8. Πρόκειται για ένα Zeiss Supra 35VP μικροσκόπιο της εταιρείας LEO εξοπλισμένο με ανιχνευτές δευτερογενών ηλεκτρονίων (SE) και οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων (BSE), ενώ έχει την δυνατότητα στοιχειακής μικροανάλυσης των δειγμάτων με ακτίνες Χ (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, EDX).

3.6 Φασματοσκοπία Raman

Τα υλικά που προέκυψαν από την χημική απόθεση ατμών αλκοολών στους καταλύτες χαρακτηρίστηκαν και με φασματοσκοπία Raman προκειμένου να διακριτοποιηθούν ως προς το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα. Επίσης με αυτή τη μέθοδο δίδονται πληροφορίες σχετικά με προσμίξεις που έχουν σχηματιστεί κατά την πειραματική διαδικασία, καθώς και με την ύπαρξη πιθανών ατελειών στο πλέγμα των σχηματισμένων νανοσωλήνων άνθρακα.

3.6.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Αν μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας συναντήσει ένα σωματίδιο (άτομα, μόρια) με διαστάσεις περίπου 10% του μήκους κύματος, τότε το σωματίδιο εκτίθεται στο παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο του κύματος και μπορεί να “πολωθεί” (μερικός διαχωρισμός του θετικού και αρνητικού φορτίου) και να δημιουργηθεί ένα δίπολο. Καθώς το κύμα περνά, το δίπολο ταλαντώνεται στην ίδια συχνότητα με την ακτινοβολία και έτσι δημιουργείται ένα δεύτερο πεδίο που λειτουργεί ως πηγή ακτινοβολίας. Αυτή η ακτινοβολία έχει την ίδια συχνότητα με την προσπίπτουσα, αλλά μπορεί να διαδοθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Όλα τα σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν αυτό τον τρόπο ελαστικής σκέδασης, που είναι γνωστή ως σκέδαση Rayleigh και η έντασή της είναι ανάλογη της τέταρτης δύναμης της συχνότητας.

Ένας άλλος τύπος σκέδασης που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με ένα μόριο, είναι η μη ελαστική σκέδαση

Raman, η οποία ανακαλύφθηκε το 1928 από τον Ινδό φυσικό C. V. Raman, ο οποίος χρησιμοποιώντας μια έντονη πηγή φωτός και παρατηρώντας την σκεδαζόμενη σε ορθή γωνία ακτινοβολία βρήκε νέα μήκη κύματος, μικρότερα και μεγαλύτερα από το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Σε αυτό τον τύπο σκέδασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή φωτός, η μικρή όμως ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας (μόλις 0.01% της έντασης της προσπίπτουσας δέσμης) απαιτεί την χρήση ακτινοβολίας laser ως πηγής διέγερσης.

Στην περίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα ενεργειακά σωματίδια που είναι γνωστά ως κβάντα, αντιστοιχούν στα φωτόνια. Η ενέργεια ενός φωτονίου δίνεται από την σχέση:

$$E = h \cdot \nu \quad (3.14)$$

όπου: h , η σταθερά του Planck

ν , η συχνότητα.

Η αλληλεπίδραση ενός φωτονίου με ένα μόριο μπορεί να οδηγήσει σε τρία φαινόμενα:

1. Απορρόφηση, που πραγματοποιείται αν η ενέργεια του φωτονίου αντιστοιχεί στην διαφορά ενέργειας των δύο ενεργειακών επιπέδων,
2. Εκπομπή, η οποία εμφανίζεται από το διεγερμένο μόριο όταν η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου είναι όση και η διαφορά ενέργειας των δύο ενεργειακών επιπέδων και
3. Σκέδαση, η οποία παρατηρείται όταν κατά την αλληλεπίδραση του φωτονίου με το μόριο, η ενέργεια του φωτονίου είναι διαφορετική από την ενεργειακή διαφορά μεταξύ της πρώτης διεγερμένης και της θεμελιώδους ενεργειακής στάθμης ενός μορίου.

Αν υποθέσουμε ότι μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας προσπέσει σε ένα δείγμα και η ενέργεια των φωτονίων είναι τέτοια που δεν μπορεί να προκληθεί ηλεκτρονιακή μετάβαση, τότε τα φωτόνια αφού αλληλεπιδράσουν με το δείγμα θα διεγερθούν και ενεργειακά θα βρεθούν σε ένα συγκεκριμένο εικονικό, ενεργειακό επίπεδο, το οποίο ονομάζεται φαινόμενη ενεργειακή στάθμη. Στην συνέχεια λαμβάνει χώρα ακαριαία χαλάρωση του συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα το μόριο να επανέλθει στην θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη, με ταυτόχρονη σκέδαση ενός φωτονίου ίσης ενέργειας με αυτή του

προσπίπτοντος (ελαστική σκέδαση Rayleigh). Είναι δυνατόν όμως, το μόριο να χαλαρώσει και να βρεθεί στο πρώτο δονητικά διεγερμένο ενεργειακό επίπεδο με ταυτόχρονη σκέδαση ενός φωτονίου μικρότερης ενέργειας από αυτή του προσπίπτοντος και ίσης με αυτή της διαφοράς των δύο διαδοχικών δονητικών επιπέδων του μορίου. Η σκέδαση αυτή ονομάζεται μη ελαστική σκέδαση Raman – Stokes.

Σχήμα 3.9: Σχηματικό διάγραμμα ενεργειακών σταθμών για φαινόμενα σκέδασης. Γραμμές Rayleigh, Stokes και anti-Stokes [6].

Πιο σπάνια περίπτωση, κυρίως για πειράματα που γίνονται σε θερμοκρασία δωματίου, είναι το προσπίπτον φωτόνιο να αλληλεπιδράσει με ένα ήδη δονητικά διεγερμένο μόριο και η χαλάρωση του συστήματος στη θεμελιώδη δονητική στάθμη να προκαλέσει τη σκέδαση ενός φωτονίου με περίσσεια ενέργειας, ίσης και πάλι με αυτή της διαφοράς μεταξύ των δύο διαδοχικών δονητικών επιπέδων του μορίου. Η σκέδαση αυτή καλείται μη ελαστική Raman – anti-Stokes. Στο Σχήμα 3.9 φαίνονται διαγραμματικά οι ενεργειακές στάθμες και τα φαινόμενα σκέδασης που λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση ενός φωτονίου με ένα μόριο [6].

3.6.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία

Για την λήψη των φασμάτων Raman των νανοσωλήνων άνθρακα χρησιμοποιήθηκε ο φασματογράφος T – 64000 της εταιρείας Jobin Yvon, σε διακριτική ικανότητα $\sim 3 \text{ cm}^{-1}$, που εικονίζεται στο Σχήμα 3.10.

Σχήμα 3.10: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης micro – Raman T-64000 της εταιρείας Jobin Yvon [6].

Ως πηγή διέγερσης χρησιμοποιείται ένα αερόψυκτο laser Ar^+ που εκπέμπει σε μήκος κύματος 514.5 nm και ονομαστική ισχύ ακτινοβολίας 40 mW, η οποία στο δείγμα ισοδυναμεί με 2 mW. Η δέσμη κατευθύνεται αρχικά σε ένα πλακίδιο καθυστέρησης φάσης $\lambda/2$, όπου καθορίζεται η πόλωσή της, στη συνέχεια σε ένα φίλτρο στενής φασματικής διαπερατότητας (interference filter) όπου απαλλάσσεται από τις παρασιτικές γραμμές εκπομπής του Ar^+ και τέλος στο δείγμα, όπου με τη βοήθεια μικροσκοπίου μετράται η οπισθοσκεδαζόμενη ακτινοβολία. Στο μικροσκόπιο, η προώθηση της δέσμης του laser και η συλλογή της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας γίνεται μέσω ενός διαχωριστή δέσμης και του αντικειμενικού φακού. Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία μετά την ανάλυσή της απαλλάσσεται από την ελαστική σκέδαση Rayleigh με την βοήθεια ενός φίλτρου (notch filter). Επιπρόσθετα στο μικροσκόπιο είναι προσαρτημένη και ειδική

οθόνη φωταψίας του δείγματος, η οποία επιτρέπει την απεικόνιση της επιφάνειας του δείγματος με φως λάμπας αλογόνου για την επιλογή του σημείου εξέτασης καθώς και για τον έλεγχο της επιφάνειας πριν και μετά την έκθεσή της στην ακτινοβολία του laser.

Τέλος, η σκεδαζόμενη ακτινοβολία διοχετεύεται στον φασματογράφο, όπου διασπείρεται στα διάφορα μήκη κύματος με την βοήθεια φράγματος περίθλασης 1800 εγκοπών/mm και τέλος ανιχνεύεται με την βοήθεια CCD κάμερας, η οποία ψύχεται στους 140 K [7, 8].

Για την λήψη των φασμάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία των δειγμάτων, παρό σε μια γυάλινη πλάκα αποτίθεται μικρή, αλλά ικανοποιητική ποσότητα του υπό εξέταση υλικού και στην συνέχεια τοποθετείται στην ειδική θέση της μέτρησης, όπου και εστιάζεται η δέσμη του laser.

3.6.3 Χαρακτηρισμός νανοσωλήνων άνθρακα μέσω φασματοσκοπίας Raman

Ο αριθμός των ενεργών δονήσεων Raman ενός νανοσωλήνα άνθρακα (n, m) υπολογίζεται θεωρητικά ίσος με $(3N - 4)$, όπου N ο συνολικός αριθμός των ατόμων του άνθρακα στη μοναδιαία κυψελίδα του νανοσωλήνα και είναι διαφορετικός για κάθε έναν. Σύμφωνα με τους κανόνες της θεωρίας των ομάδων μόνο 15 με 16 τύποι δονήσεων (A_{1g} , E_{1g} ή E_{2g} συμμετρίες) είναι ενεργές στο Raman και είναι ανεξάρτητοι από την διάμετρο και την χειρομορφία του σωλήνα (Σχήμα 3.11). Βέβαια, είναι πολύ πιθανό ένας τύπος δόνησης να είναι πολύ ασθενής ώστε να ανιχνευθεί πειραματικά, ακόμα και αν προβλέπεται θεωρητικά.

Οι τρεις υψηλότερες συχνότητες των ενεργών δονήσεων Raman παρατηρούνται στους ~ 1585 , 1587 και 1591 cm^{-1} και είναι όμοιες με τις E_{2g2} Raman δονήσεις του γραφίτη στους $\sim 1582 \text{ cm}^{-1}$, που αποδίδονται σε ελαστικές κινήσεις του δεσμού άνθρακα – άνθρακα μεταξύ των πλησιέστερων γειτόνων στη μοναδιαία κυψελίδα του γραφίτη, ενώ οι τέσσερις χαμηλότερες ενεργές δονήσεις εμφανίζονται στους ~ 17 , 118 , 165 και 368 cm^{-1} και πρόκειται για ακτινικές δονήσεις αναπνοής του μορίου (Radial Breathing Mode, RBM).

Στο Σχήμα 3.12 βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό φάσμα Raman νανοσωλήνων άνθρακα που λήφθηκε με μήκος κύματος laser 514.5 nm . Πρόκειται για ένα δείγμα μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, μιας και είναι εμφανείς οι κορυφές σε χαμηλούς κυματοαριθμούς, οι οποίες είναι ενδεικτικές και της διαμέτρου τους.

Σχήμα 3.11: Υπολογισμένα χαρακτηριστικά διανύσματα των ενεργών Raman δονήσεων ενός (10, 10) νανοσωλήνα. Μόνο ένα διάνυσμα παρουσιάζεται για κάθε διπλά εκφυλισμένη E_{1g} και E_{2g} δόνηση [9].

Μάλιστα, με σκοπό να εξαχθεί μια σχέση που να συνδέει τη θέση εμφάνισης της κορυφής με τη διάμετρο του νανοσωλήνα έχουν γίνει διάφοροι θεωρητικοί υπολογισμοί, οι οποίοι έχουν καταλήξει στην ακόλουθη γενική σχέση [11 – 15]:

$$\omega_r = \frac{A}{d} \quad (3.15)$$

όπου: ω_r , ο κυματαριθμός εμφάνισης της κορυφής

d , η διάμετρος του νανοσωλήνα, και

A , μια σταθερά η οποία κυμαίνεται μεταξύ 218 και 248 $\text{cm}^{-1} \cdot \text{nm}$, ανάλογα με τις παραδοχές κάθε προτύπου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της.

Όμως, όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται θεωρώντας ότι έχουμε έναν απομονωμένο μονοφλοιϊκό νανοσωλήνα άνθρακα. Στην πραγματικότητα όμως τα πειραματικά αποτελέσματα που λαμβάνονται αφορούν συστοιχίες νανοσωλήνων, οπότε στο δείγμα λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωλήνων και των συστοιχιών των σωλήνων. Αν συμπεριληφθούν και αυτές οι

παράμετροι, τότε η σχέση που συνδέει την συχνότητα εμφάνισης μιας RBM κορυφής με την διάμετρο του νανοσωλήνα αυξάνεται κατά ~7%, για σωλήνες διαμέτρων $0.7 < d < 1.5$ nm [16, 17]. Έτσι έχει υπολογιστεί πως στην εξίσωση 3.15 προστίθεται ένας ακόμα παράγοντας, ο οποίος μπορεί να λαμβάνει τις τιμές 14 cm^{-1} [16], 12.5 cm^{-1} [18], 6.5 cm^{-1} [19] και 6 cm^{-1} [20].

Σχήμα 3.12: Φάσμα Raman μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα που ελήφθη με laser μήκους κύματος 514.5 nm. Οι κορυφές που επισημαίνονται με “*” αντιστοιχούν σε δονήσεις Raman δεύτερης τάξης. Τα τέσσερα πεδία στην βάση του διαγράμματος αντιστοιχούν στις θεωρητικά υπολογισμένες ενεργές δονήσεις Raman νανοσωλήνων τύπου armchair (n, n), για n = 8, 9, 10 και 11. Οι κάθετες ράβδοι αντιστοιχούν σε ισχυρές Raman δονήσεις, ενώ τα τόξα σε ασθενείς [10].

Στην περίπτωση των δειγμάτων που μελετήσαμε για τον υπολογισμό των διαμέτρων των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα χρησιμοποιήσαμε την σχέση 3.15, όπου: $A=223.75 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{nm}$ [16, 21 – 23].

Εκτός όμως από τις RBM κορυφές που εμφανίζονται στους μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα δύο έντονες κορυφές εμφανίζονται στην περιοχή των υψηλών κυματαριθμών ($1000 - 2000 \text{ cm}^{-1}$), οι οποίες είναι χαρακτηριστικές αυτής της μορφής του άνθρακα. Πρόκειται για την G (graphite) κορυφή, η οποία εμφανίζεται στους $\sim 1580 \text{ cm}^{-1}$ και αποδίδεται σε εφαπτομενική

ελαστική δόνηση των ατόμων του άνθρακα και παρατηρείται και σε άλλες μορφές άνθρακα, όπως ο γραφίτης, αλλά είναι ανεξάρτητη της διαμέτρου του νανοσωλήνα και η κορυφή D (disorder), η οποία εμφανίζεται στους $\sim 1345 \text{ cm}^{-1}$ και είναι ενδεικτική της ύπαρξης αταξιών στη δομή [24]. Πιο συγκεκριμένα, η κορυφή αυτή συναντάται σε όλες τις αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα συμπεριλαμβανομένου και του άμορφου sp^2 και sp^3 άνθρακα. Σε ένα δείγμα νανοσωλήνων η κορυφή αυτή μπορεί να οφείλεται είτε σε αταξίες στο πλέγμα των νανοσωλήνων, είτε και στην μη ύπαρξη νανοσωλήνων. Μάλιστα συχνά η ποιότητα του υπό εξέταση δείγματος υπολογίζεται συγκρίνοντας τις σχετικές εντάσεις των κορυφών D και G, όπου μικρές τιμές του λόγου αυτού αντιστοιχούν σε μεγάλη κρυσταλλικότητα του γραφιτικού δείγματος.

3.7 Θερμοσταθμική ανάλυση (Thermogravimetric analysis – TGA)

Ο χαρακτηρισμός των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα ολοκληρώνεται με τη μέθοδο της θερμοσταθμικής ανάλυσης για την ταυτοποίηση των ειδών του άνθρακα που παρήχθησαν και τον υπολογισμό της καθαρότητας των υλικών.

3.7.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η θερμοσταθμική ανάλυση (TGA) είναι μια αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της θερμικής σταθερότητας ενός υλικού, το ποσοστό υγρασίας του, των οργανικών και ανόργανων συστατικών του, καθώς και το κλάσμα των πτητικών συστατικών του, μέσω της παρατήρησης των μεταβολών του βάρους κατά την θέρμανση του υλικού. Η μέτρηση υπό κανονικές συνθήκες γίνεται σε περιβάλλον αέρα ή μίγματος αέρα με κάποιο αδρανές αέριο, όπως ήλιο (He) ή άζωτο (N_2) και το βάρος καταγράφεται σαν συνάρτηση της αυξανόμενης θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μέτρηση λαμβάνει χώρα σε περιορισμένης συγκέντρωσης ατμόσφαιρα οξυγόνου (1 – 5% O_2 σε N_2 ή He) για επιβράδυνση της οξείδωσης.

Ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται είναι δυνατό εκτός από τις αλλαγές του βάρους να καταγραφεί η διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ του δείγματος και ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων αναφοράς (διαφορική θερμική ανάλυση, Differential Thermal Analysis, DTA) ή της θερμότητας που ελευθερώνεται στο δείγμα σε σύγκριση με εκείνη του δείγματος αναφοράς (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης, Differential Scanning Calorimetry, or DSC).

Η τελευταία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ενέργειας που ελευθερώνεται ή απορροφάται από τις χημικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της διεργασίας της θέρμανσης [25, 26].

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των νανοσωλήνων άνθρακα η θερμοκρασία οξείδωσης T_o του δείγματος είναι ένα μέτρο της θερμικής σταθερότητας του υλικού αυτού και εξαρτάται από έναν αριθμό παραμέτρων, όπως η διάμετρος των νανοσωλήνων, η ύπαρξη προσμίξεων, αλλά και ο ρυθμός θέρμανσης [27].

Σχήμα 3.13: Τυπική Θερμοσταθμική Διάταξη (Setaram TG-DTA 92 B type).

Για την πραγματοποίηση τέτοιων μετρήσεων έχουν αναπτυχθεί πειραματικές διατάξεις που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον προσανατολισμό τους (οριζόντιες ή κάθετες). Στην κάθετη διάταξη, μια τυπική εικόνα της οποίας βλέπουμε στο Σχήμα 3.13, το δείγμα είτε κρεμιέται από το ζυγό, είτε τοποθετείται πάνω σε αυτόν σε ειδική θέση. Στην πρώτη περίπτωση είναι απαραίτητη η επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να απαλειφθεί η επίδραση της μεταβολής της πυκνότητας του αερίου με την θερμοκρασία, όπως επίσης και με το είδος του αερίου (οπισθέλκουσα). Στην δεύτερη περίπτωση, οριζόντια διάταξη, δεν υπάρχει συνήθως δείγμα αναφοράς, γεγονός που καθιστά τα αποτελέσματα διαφορικής θερμικής ανάλυσης και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης μη αξιόπιστα, ενώ όταν υπάρχει δείγμα αναφοράς τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιες μετρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνει χώρα επίδραση της οπισθέλκουσας, οπότε περαιτέρω

επεξεργασία των αποτελεσμάτων απαιτείται μόνο στην περίπτωση της μέτρησης της διαφορικής θερμιδομετρίας [26].

3.7.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία

Η διάταξη που χρησιμοποιήσαμε για την πραγματοποίηση των θερμοσταθμικών πειραμάτων αποτελείται από έναν κάθετο σωλήνα χαλαζία εσωτερικής διαμέτρου 15 mm, ο οποίος θερμαίνεται μέσω ενός σωληνοειδούς φούρνου μιας ζώνης σε μήκος 30 cm. Το προς ανάλυση δείγμα τοποθετείται σε ένα αβαθές δοχείο από πλατίνα και τοποθετείται στο μέσο της ισοθερμοκρασιακής περιοχής του αντιδραστήρα. Μέσω ενός αναβατήρα και λεπτού σύρματος το δοχείο με το δείγμα αναρτάται από τον βραχίονα του μικροζυγού ευαισθησίας 1 μg , ο οποίος βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και λειτουργεί ως ο σωλήνας δείγματος της θερμοσταθμικής διάταξης. Η αύξηση της θερμοκρασίας του φούρνου γίνεται γραμμικά και πιο συγκεκριμένα λαμβάνει χώρα θέρμανση από τους 25 °C – 810 °C με ρυθμό 5 °C/min, ενώ πριν αρχίσει η ψύξη του δείγματος παραμένει στη μέγιστη θερμοκρασία για 10 min (η μέγιστη θερμοκρασία επιλέχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος της μέτρησης το βάρος του δείγματος να είναι σταθερό και να μη λαμβάνει χώρα καμία περαιτέρω χημική αντίδραση).

Στο κάτω μέρος του αντιδραστήρα έχει προσαρμοστεί θερμοστοιχείο το οποίο επιτρέπει την μέτρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σωλήνα και στο ύψος που βρίσκεται το δείγμα. Οι τιμές και των δύο θερμοστοιχείων καταγράφονται μέσω ειδικού προγράμματος (Cal Comms Ver 1.23) με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα δεδομένα που λαμβάνονται μας δίνουν πληροφορίες για την μεταβολή της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με τον χρόνο. Την ίδια στιγμή σε ένα δεύτερο ηλεκτρονικό υπολογιστή καταγράφεται η μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο (CAHN Digital Recording Balance, D-101).

Η πειραματική διάταξη ολοκληρώνεται μέσω ενός συνδυασμού σωληνώσεων, ρυθμιστών ροής μάζας και ελεγκτών. Η ποσότητα του δείγματος που χρησιμοποιείται είναι $\geq 3 \text{ mg}$, ενώ κατά την διάρκεια της θέρμανσης στον αντιδραστήρα διοχετεύεται μίγμα αέρα και αδρανούς αζώτου (15% O₂, 150 sccm αέρα και 50 sccm N₂).

3.7.3 Χαρακτηρισμός νανοσωλήνων άνθρακα μέσω θερμοσταθμικής ανάλυσης

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων θερμοσταθμικής ανάλυσης σε νανοσωλήνες άνθρακα λαμβάνονται τρεις σημαντικές πληροφορίες. Η πρώτη αφορά την καθαρότητα του δείγματος και προκύπτει από την μάζα του υλικού που έχει παραμείνει μετά την καύση και η οποία αντιστοιχεί στον αρχικό καταλύτη που χρησιμοποιήθηκε. Η δεύτερη πληροφορία σχετίζεται με την θερμοκρασία οξείδωσης του υλικού, η οποία συσχετίζεται άμεσα και με το είδος των νανοσωλήνων του δείγματος, ενώ τέλος λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα συστατικά του προς ανάλυση δείγματος, όπως για παράδειγμα ο άμορφος άνθρακας, ο γραφίτης, οι φουλερίνες κ.ά.

Ένα τυπικό διάγραμμα αυτής της μεθόδου εικονίζεται στο Σχήμα 3.14. Η μαύρη γραμμή αντιστοιχεί στη μεταβολή του σχετικού βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με την θερμοκρασία του και υπολογίζεται από την αρχική ποσότητα του δείγματος, συμπεριλαμβανομένης και της παραμέτρου της οπισθέλκουσας, η οποία οφείλεται στη ροή του αερίου και είναι και αυτή συνάρτηση της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα. Η καθαρότητα του δείγματος μπορεί να υπολογιστεί από την τιμή του σχετικού βάρους σε μεγάλες θερμοκρασίες, όπου δεν λαμβάνει χώρα πλέον απώλεια βάρους και όπου στο δείγμα μας έχει απομείνει μόνο ο καταλύτης (M_{res} , διακεκομμένη γραμμή).

Σχήμα 3.14. Θερμοσταθμική ανάλυση δείγματος νανοσωλήνων άνθρακα. Ρυθμός θέρμανση 5 °C/min παρουσία αέρα.

Ενώ, ο καθορισμός του εναπομείναντος υλικού είναι αδιαμφισβήτητος, η θερμοκρασία οξείδωσης T_0 μπορεί να καθοριστεί με διάφορους τρόπους

συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου του ρυθμού της σχετικής απώλειας βάρους (dm/dT_{max}) και της θερμοκρασίας έναρξης της απώλειας βάρους. Η πρώτη αναφέρεται στη θερμοκρασία του μέγιστου ρυθμού οξείδωσης (T_0), ενώ η δεύτερη στην θερμοκρασία έναρξης της οξείδωσης. Για τους νανοσωλήνες άνθρακα συνήθως προτιμάται η χρήση της πρώτης γιατί συχνά είναι δύσκολο να καθοριστεί πλήρως η θερμοκρασία έναρξης της οξείδωσής τους, μιας και οι μεταπτώσεις του βάρους είναι ιδιαίτερα ευρείες και η αρχική απώλεια βάρους αποδίδεται περισσότερο στην οξείδωση του άμορφου άνθρακα παρά των νανοσωλήνων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπερκαλύπτεται από την αύξηση του βάρους που παρατηρείται λίγο πριν την απότομη απώλεια βάρους και η οποία αποδίδεται στην οξείδωση του καταλύτη [28 – 32].

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η θερμοκρασία οξείδωσης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως ο ρυθμός της θέρμανσης, η καθαρότητα των υλικών (το ποσοστό προσμίξεων και καταλύτη, η ύπαρξη ατελειών και η διάμετρος των νανοσωλήνων). Αν και γνωρίζουμε τις παραμέτρους που επηρεάζουν την θερμοκρασία οξείδωσης ενός υλικού, εν τούτοις είναι αδύνατο να διακρίνουμε την συνεισφορά κάθε μιας από τις παραμέτρους αυτές.

Έχει παρατηρηθεί πως υψηλότεροι ρυθμοί απόθεσης μπορούν να προκαλέσουν απότομη καύση των νανοσωλήνων οδηγώντας έτσι σε διαφορετικά αποτελέσματα στην ανάλυση TGA [32]. Αναφέρεται, πως αύξηση του ρυθμού θέρμανσης από 1 σε 20 °C/min οδήγησε σε ταυτόχρονη αύξηση της T_0 από 444 σε 600 °C [33].

Επίσης, μια πολύ σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την T_0 και κατά συνέπεια την θερμική σταθερότητα του υλικού, είναι η καθαρότητά του. Έχει αναφερθεί πως οι ίδιες οι μεταλλικές προσμίξεις δρουν καταλυτικά στην οξείδωση των άνθρακα [34], χαμηλώνοντας την θερμοκρασία οξείδωσης και αυξάνοντας τον ρυθμό [29 – 31 & 34 – 36]. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το πρωτογενές υλικό μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα καίγεται στους 405.87 ± 1.58 °C, ενώ μετά από διεργασία καθαρισμού, η οποία αύξησε την καθαρότητά του από $26.4 \pm 3.3\%$ σε $59.00 \pm 0.18\%$ η θερμοκρασία οξείδωσης βρέθηκε ίση με 602.0 ± 6.5 °C [32].

Μια τελευταία παράμετρος που επιδρά είναι αυτή της διαμέτρου του υλικού. Νανοσωλήνες μικρότερης διαμέτρου οξειδώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ως συνέπεια και της μεγαλύτερης καμπυλότητάς τους [32]. Κατά αντιστοιχία και οι μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα οξειδώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ακολουθώντας μια διεργασία πρώτης τάξης,

συγκρινόμενοι με τους πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, όπου λαμβάνει χώρα σταδιακή καύση των τοιχωμάτων τους [37, 38].

Συνοψίζοντας όσα βιβλιογραφικά αναφέρονται μπορούμε ποιοτικά να πούμε πως ο άμορφος άνθρακας καίγεται πρώτος και σε εύρος θερμοκρασιών μεταξύ 300 και 500 °C, οι μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες συνήθως μεταξύ 500 και 600 °C, ενώ οι πολυφλοιϊκοί σε ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες (600 – 700 °C). Το εύρος των θερμοκρασιών οξείδωσης που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών.

3.8 Φασματοσκοπία μάζας

Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το δίκτυο των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της χημικής απόθεσης των ατμών των αλκοολών στον καταλύτη για παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα, σε συνάρτηση με το χρόνο της διεργασίας, πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε φασματογράφο μάζας.

3.8.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η φασματοσκοπία μάζας είναι μια από τις σημαντικότερες μεθόδους προσδιορισμού της δομής και του μοριακού βάρους των οργανικών ενώσεων. Περιλαμβάνει την παραγωγή ιόντων σε αέρια φάση από ένα δείγμα και στη συνέχεια το διαχωρισμό τους σύμφωνα με το λόγο της μάζας προς το φορτίο τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο φασματογράφος μάζας είναι ένα όργανο που με την βοήθεια ηλεκτρονικού βομβαρδισμού τεμαχίζει την ουσία που μελετάται παράγοντας ιόντα. Τα ιόντα αυτά επιταχύνονται με την βοήθεια ισχυρού μαγνητικού πεδίου και συλλέγονται από τον ανιχνευτή σε διαστήματα ανάλογα με το μοριακό τους βάρος.

3.8.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία

Η διάταξη στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα για την μελέτη της αέριας φάσης κατά την διεργασία της παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα εικονίζεται στο Σχήμα 3.15. Αποτελείται από ένα σύστημα ελέγχου και ρύθμισης των ροών των αντιδρώντων, τον αντιδραστήρα και ένα σύστημα ανάλυσης και καταγραφής των αποτελεσμάτων. Η ροή των αερίων γίνεται

μέσα από ένα σύστημα ρυθμιστών πίεσης, ροομέτρων και βαλβίδων, ενώ η τροφοδοσία των υγρών (αλκοολών) πραγματοποιείται μέσω κορεστών, οι οποίοι λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενώ το φέρον αέριο είναι ήλιο (He).

Σχήμα 3.15: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση με φασματογράφο μάζας των αέριων προϊόντων της αντίδρασης παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα [39].

Ο αντιδραστήρας (Σχήμα 3.16) που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των πειραμάτων είναι ένας αντιδραστήρας στερεάς κλίνης, που αποτελείται από ένα σωλήνα χαλαζία μήκους 35 cm και εξωτερικής διαμέτρου 6 mm. Στο κεντρικό του τμήμα υπάρχει διεύρυνση 8 mm, όπου βρίσκεται η καταλυτική κλίνη (~15 mg σκόνης καταλύτη) και η οποία στηρίζεται σε μικρό στρώμα υαλοβάμβακα. Ο αντιδραστήρας βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό φούρνο ο οποίος ελέγχεται από έναν ρυθμιστή θερμοκρασίας τύπου PID (Jumo Dicon 501). Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του φούρνου γίνεται με τη χρήση θερμοστοιχείου τύπου K, που είναι τοποθετημένο μεταξύ του αντιδραστήρα και των τοιχωμάτων του φούρνου. Η θερμοκρασία σε όλο το μήκος της καταλυτικής κλίνης ελέγχεται με δεύτερο θερμοστοιχείο τύπου K, το οποίο τοποθετείται σε σωλήνα χαλαζία εξωτερικής διαμέτρου 3 mm και είναι βυθισμένο στην καταλυτική κλίνη.

Τα προϊόντα αντίδρασης οδηγούνται από την έξοδο του αντιδραστήρα μέσω ανοξείδωτων θερμαινόμενων σωληνώσεων στο σύστημα ανάλυσης, που είναι ένας τετραπολικός φασματογράφος μάζας (VG Quadrupoles, Sensorlab

200D) και ο οποίος είναι συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου και γίνεται η καταγραφή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Σχήμα 3.16: Αντιδραστήρας σταθερής κλίνης, που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων με φασματογράφο μάζας [40].

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται είναι αντίστοιχη εκείνης του πρωτοκόλλου τριών βημάτων που ακολουθείται και στον θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Συνοπτικά να αναφέρουμε πως αρχικά λαμβάνει χώρα θέρμανση του καταλύτη στην επιθυμητή θερμοκρασία αντίδρασης παρουσία αδρανούς αερίου (He), στην συνέχεια διοχετεύεται στον αντιδραστήρα καθορισμένο μίγμα ατμών αλκοόλης και He, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ψύξη του δείγματος. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή καταγράφονται θραύσματα ενώσεων με βάρη 2, 28, 44, 31, 15, 27, 32, 29 και 39 που αντιστοιχούν σε H_2 , CO , CO_2 , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, CH_4 , C_2H_4 , CH_3OH , CH_3CHO και C_3H_6 . Η βαθμονόμηση των σημάτων του ανιχνευτή πραγματοποιήθηκε με χρήση αέριων μιγμάτων γνωστής σύστασης των υπό μελέτη ενώσεων.

3.9 Βιβλιογραφικές αναφορές

- [1] Quantachrome Corporation, Autosorb-1, Gas Sorption System Manual.
- [2] Ξ. Ε. Βερύκιος, “Κινητική Χημικών Αντιδράσεων και Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών (2000).
- [3] Διαδίκτυο: <http://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/x-ray.htm>
- [4] R. L. Pecsok, L. D. Shields, T. Cairns and I. G. Mc William, “Σύγχρονες Μέθοδοι στη Χημική Ανάλυση”, Εκδόσεις Γ. Α. Πνευματικός, Β’ Έκδοση (1980).
- [5] Διαδίκτυο: <http://www.unledu/CMRAcfem/en.htm>
- [6] Am. Soto Beobide, “Molecular orientation study of poly(ethylene naphthalate) / poly(ethylene terephthalate) (PEN/PET) copolymers utilizing polarized Raman spectra and specular reflection infrared dichroism”, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2002).
- [7] A. Soto and G. A. Voyiatzis, “Molecular orientation study of poly(ethylene naphthalate) / poly(ethylene terephthalate) copolymers utilizing polarized Raman spectra”, *Macromolecules* **35**, 2095 (2002).
- [8] A. Soto, S. M. Iconomopoulou, A. C. Manikas and G. A. Voyiatzis, “Molecular orientation study of poly(ethylene naphthalate) / poly(butylenes terephthalate) probed by polarized Raman spectra: A parallel study”, *Appl. Spectrosc.* **59** (10), 1257 (2005).
- [9] A. M. Rao, E. Richter, S. Bandow, B. Chase, P. C. Eklund, K. A. Williams, S. Fang, K. R. Subbaswamy, M. Menon, A. Thess, R. E. Smalley, G. Dresselhaus and M. S. Dresselhaus, “Diameter selective Raman scattering from vibrational modes in carbon nanotubes”, *Science* **275**, 187 (1997).
- [10] A. M. Rao, P. C. Eklund, S. Bandow and R. E. Smalley, “Evidence for charge transfer in doped carbon nanotubes bundle from Raman scattering”, *Nature* **388**, 257 (1997).
- [11] R. A. Jishi, L. Venkataraman, M. S. Dresselhaus and G. Dresselhaus, “Phonon modes in nanotubules”, *Chem. Phys. Lett.* **209** (12), 77 (1993).
- [12] J. Kurti, G. Kresse and H. Kuzmany, “First – principles calculations of the radial breathing mode of single – wall carbon nanotubes”, *Phys. Rev. B* **58** (14), R8869 (1998).
- [13] D. Sanchez – Portal, E. Artacho and J. M. Solar, “Ab initio structural, elastic and vibrational properties of carbon nanotubes”, *Phys. Rev B* **59** (19), 12678 (1991).
- [14] G. D. Mahan, “Oscillations of a thin hollow cylinder: Carbon nanotubes”, *Phys. Rev. B* **65**, 235402 (2002).

- [15] M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio, A. G. Souza Filho and R. Saito, *"Raman spectroscopy on isolated single wall carbon nanotubes"*, Carbon **40**, 2043 (2002).
- [16] U. D. Venkateswaran, A. M. Rao, E. Richter, M. Menon, A. Rinzler, R. E. Smalley and P. C. Eklund, *"Probing the single – wall carbon nanotube bundle: Raman scattering under high pressure"*, Phys. Rev. B **59** (16), 10928 (1999).
- [17] L. Henrard, E. Hernandez, P. Bernier and A. Rubio, *"Van der Waals interaction in nanotube bundles: Consequences on vibrational modes"*, Phys. Rev. B **60** (12), R8521 (1999).
- [18] Y. Miyauchi, S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Hayashita and S. Maruyama, *"Fluorescence spectroscopy of single – walled carbon nanotubes synthesized from alcohol"*, Chem. Phys. Lett. **387**, 198 (2004).
- [19] H. Hose, Y. Kitajima, Y. Miyamoto, Y. Miyatake, Y. Tajima and M. Hashino, *"Electronic spectra of anion radicals of C₆₀ and its derivative in γ – irradiated MTHF solid solutions"*, Chem. Phys. Lett. **326**, 186 (2000).
- [20] D. Kahn and J. P. Lu, *"Vibrational modes of carbon nanotubes and nanopores"*, Phys. Rev B **60** (9), 6535 (1999).
- [21] M. S. Dresselhaus and P. C. Eklund, *"Phonons in carbon nanotubes"*, Advances in Physics **49** (6), 705 (2000).
- [22] S. Bandow, S. Asaka, Y. Saito, A. M. Rao, L. Grigorian, E. Richter and P. C. Eklund, *"Effect of the growth temperature on the diameter distribution and chirality of single-wall carbon nanotubes"*, Phys. Rev. Lett. **80** (17), 3779 (1998).
- [23] H. Yu, Q. Zhang, Q. Zhang, G. Ning, G. Luo and F. Wei, *"Effect of the reaction atmosphere on the diameter of single – walled carbon nanotubes produced by chemical vapor deposition"*, Carbon **44**, 1706 (2006).
- [24] F. Tuinstra and J. E. Koenig, *"Raman spectrum of graphite"*, The Journal of Chemical Physics **53** (3), 1126 (1970).
- [25] Διαδίκτυο: <http://www.wikipedia.org>.
- [26] Διαδίκτυο: <http://www.msel.nist.gov>.
- [27] S. Arepalli, P. Nikolaev, O. Gorelik, V. G. Hadjiev, W. Holmes, B. Files, L. Yowell, *"Protocol for the characterization of single-wall carbon nanotube material quality"*, Carbon **42**, 1783 (2004).
- [28] S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi and M. Kohno, *"Low – temperature synthesis of high – purity single – walled carbon nanotubes from alcohol"*, Chem. Phys. Lett. **360**, 229 (2002).

- [29] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, “*Characterization of single – walled carbon nanotubes catalytically synthesized from alcohol*”, Chem. Phys. Lett. **374**, 53 (2003).
- [30] W. Zhou, Y. H. Ooi, R. Russo, P. Papanek, D. E. Luzzi, J. E. Fischer, M. J. Bronikowski, P. A. Willis and R. E. Smalley, “*Structural characterization and diameter – dependent oxidative stability of single wall carbon nanotubes synthesized by the catalytic decomposition of CO*”, Chem. Phys. Lett. **350**, 6 (2001).
- [31] M. Cinke, J. Li, B. Chen, A. Cassell, L. Delzeit, J. Han and M. Meyyappan, “*Pore structure of raw and purified HiPco single walled carbon nanotubes*”, Chem. Phys. Lett. **365**, 69 (2002).
- [32] S. Arepalli, P. Nikolaev, O. Gorelik, V. G. Hadjiev, W. Holmes, B. Files, L. Yowell, “*Protocol for the characterization of single-wall carbon nanotube material quality*”, Carbon **42**, 1783 (2004).
- [33] J. D. Saxby, S. P. Chatfield, A. J. Palmisano, A. M. Vassallo, M. A. Wilson and L. S. K. Pang, “*Thermogravimetric Analysis of Buckminsterfullerene and Related Materials in Air*”, J. Phys. Chem. **96**, 17 (1992).
- [34] I. W. Chiang, B. E. Brinson, R. E. Smalley, J. L. Margrave, and R. H. Hauge, “*Purification and Characterization of Single-Wall Carbon Nanotubes*”, J. Phys. Chem. B **105**, 1157 (2001).
- [35] B. Kitiyanan, W. E. Alvarez, J. H. Harwell and D. E. Resasco, “*Controlled production of single-wall carbon nanotubes by catalytic decomposition of CO on bimetallic Co–Mo catalysts*”, Chem. Phys. Lett. **317**, 497 (2000).
- [36] E. Mizoguti, F. Nihey, M. Yudasaka, S. Iijima, T. Ichihashi and K. Nakamura, “*Purification of single-wall carbon nanotubes by using ultrafine gold particles*”, Chem. Phys. Lett. **321**, 297 (2000).
- [37] W. E. Alvarez, B. Kitiyanan, A. Borgna and D. E. Resasco, “*Synergism of Co and Mo in the catalytic production of single wall carbon nanotubes by decomposition of CO*”, Carbon **39**, 547 (2001).
- [38] C. A. Querini and S. C. Fung, “*Temperature-programmed oxidation technique: kinetics of coke-o, reaction on supported metal catalysts*”, Appl. Catal. A: General **117**, 53 (1994).
- [39] Π. Χ. Παναγιωτοπούλου, “*Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμων καταλυτών για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό (WGS) σε χαμηλές θερμοκρασίες και κινητική μελέτη*”, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2006).

- [40] Α. Χ. Μπασαγιάννης, *“Αναμόρφωση βιο-καυσίμων για την παραγωγή υδρογόνου”*, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2007).

Κεφάλαιο 4ο

Επίδραση των λειτουργικών παραμέτρων στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό

Στο παρόν Κεφάλαιο εξετάζονται δύο διαφορετικές πρόδρομες ενώσεις του άνθρακα σε υγρή μορφή, η αιθανόλη και η μεθανόλη, ως προς τη δυνατότητα χρήσης τους για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα, μέσω χημικής απόθεσης ατμών. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τη μελέτη του ρυθμού και του ποσοστού απόθεσης με τη βοήθεια θερμοβαρομετρικού αντιδραστήρα, αλλά και δυναμικά πειράματα με τη βοήθεια φασματογράφου μάζας προκειμένου να ερευνηθεί η αέρια φάση κατά τη διεργασία παραγωγής των υλικών αυτών. Ταυτόχρονα εξετάστηκε και η επίδραση της μεταβολής της θερμοκρασίας απόθεσης, της περιεκτικότητας της αλκοόλης, αλλά και του συνολικού χρόνου της διεργασίας, τόσο στο ρυθμό εξέλιξής της, όσο και στο

είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα. Ως καταλύτες χρησιμοποιήθηκαν μίκτα οξειδία σιδήρου/αλουμινίου ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$) σε διαφορετικές κατά βάρος αναλογίες, ενώ τα προϊόντα που παρήχθησαν χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπίας Raman.

4.1 Εισαγωγή

Μια από τις σημαντικότερες και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα είναι αυτή της χημικής απόθεσης ατμών, η οποία πλεονεκτεί χάρη στην δυνατότητα που παρέχει για ανάπτυξη των νανοσωλήνων σε καθορισμένες θέσεις, με μεγάλη καθαρότητα και λίγες ατέλειες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεγάλες παραγωγές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή σύνθεση των νανοσωλήνων άνθρακα με αυτή τη μέθοδο είναι η σωστή επιλογή της προδρόμου ένωσης του άνθρακα, του καταλύτη, αλλά και των πειραματικών συνθηκών (θερμοκρασία, χρόνος παραμονής, περιεκτικότητα πηγής άνθρακα, κ.ά.). Μάλιστα, η διάσπαση και ο διαχωρισμός της προδρόμου ένωσης του άνθρακα, η οποία και οδηγεί σε στοιχειακό άνθρακα, είναι θεμελιώδες βήμα στον μηχανισμό ανάπτυξης των νανοσωλήνων, για αυτό και η πρόδρομος πηγή αναμφίβολα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας σύνθεσης, όπως επίσης και στις δομικές ιδιότητες των νανοδομών.

Οι κυριότερες πηγές άνθρακα που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα για αυτό το σκοπό είναι κυρίως αέριες ενώσεις του άνθρακα, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) [1 – 4], αλλά και υδρογονάνθρακες όπως το μεθάνιο (CH_4) [5 – 10], το αιθυλένιο (C_2H_4) [11 – 13] και το ακετυλένιο (C_2H_2) [14 – 16]. Μόλις το 2002 αναφέρεται για πρώτη φορά η χρήση σε υγρή μορφή πηγής του άνθρακα για την παραγωγή των υλικών αυτών από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Maruyama στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο [17]. Η πηγή αυτή ήταν αλκοόλη (υπό μορφή ατμών) και οδήγησε κυρίως στον σχηματισμό μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Μεταξύ των αλκοολών που έχουν εξεταστεί για αυτό τον σκοπό είναι η μεθανόλη [18 – 20], η αιθανόλη [21 – 26], η ισοπροπανόλη [27, 28], αλλά και μεγαλύτερα μόρια αλκοολών, όπως η κυκλοεξανόλη [29] και η οκτανόλη [30], ενώ έχει μελετηθεί και η ακετόνη από την ομάδα των κετονών [31]. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν δείξει πως αυτές οι ενώσεις είναι αποδοτικές για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα, τόσο μονοφλοιϊκών [32 – 34], όσο και

διπλότοιχων [35 – 37] και πολυφλοιϊκών [23, 38, 39], ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη πηγή και τις υπόλοιπες πειραματικές συνθήκες.

Το πλεονέκτημα της χρήσης των αλκοολών έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από τον απαραίτητο άνθρακα που παρέχουν για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων, με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χάρη στις ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου που σχηματίζονται κατά την διάσπασή τους, δημιουργούν δεσμούς με γειτονικά άτομα άνθρακα δημιουργώντας πιο σταθερές ενώσεις όπως το μονοξείδιο του άνθρακα και εμποδίζουν την απόθεση άμορφου άνθρακα στον καταλύτη [37, 40 – 43]. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της μεθόδου επιτυγχάνεται η παραγωγή νανοσωλήνων με μικρό εύρος κατανομής χειρομορφίας, συγκριτικά με άλλες μεθόδους, κάτι που είναι επιθυμητό σε ορισμένες εφαρμογές. Έτσι οι αλκοόλες θεωρούνται μια πολλά υποσχόμενη πηγή άνθρακα στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων, μέσω χημικής απόθεσης ατμών [30].

4.2 Η αιθανόλη ως πηγή άνθρακα

Αρχικά εξετάστηκε η αιθανόλη ως πιθανή πηγή άνθρακα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα. Αν και είναι αυτή που έχει μελετηθεί περισσότερο βιβλιογραφικά για αυτή τη διεργασία, εντούτοις δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά με τα χημικά εκείνα είδη (species) που αντιδρούν στην επιφάνεια του καταλύτη για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων. Η αιτία για αυτό είναι ότι τα χημικά είδη που προκύπτουν από την διάσπαση της προδρομίου ένωσης του άνθρακα στον καταλύτη μπορεί να είναι εν μέρει διαφορετικά από εκείνα που ανιχνεύονται στην έξοδο του φούρνου, εξαιτίας της βαθμίδας της θερμοκρασίας που πάντα υπάρχει ανάμεσα στη ζώνη ανάπτυξης και την έξοδο του αντιδραστήρα, γεγονός που δυσχεραίνει την χρήση συσκευών όπως ο αέριος χρωματογράφος και ο φασματογράφος μάζας. Παρόλα αυτά όμως προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιήσαμε αυτά τα προβλήματα προσαρμόζοντας κατάλληλα την πειραματική μας διάταξη και έτσι πραγματοποιήσαμε δυναμικά πειράματα με τη χρήση φασματογράφου μάζας.

4.2.1 Ομογενείς αντιδράσεις

Σε πρώτο στάδιο μελετήθηκαν οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την θερμική διάσπαση της αιθανόλης απουσία καταλύτη, προκειμένου να βρεθεί η πιθανή συνεισφορά των ομογενών αντιδράσεων σε εκείνες που λαμβάνουν χώρα κατά την χημική απόθεση άνθρακα για την

παραγωγή των νανοσωλήνων παρουσία καταλύτη. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δυναμικά πειράματα με τη βοήθεια φασματογράφου μάζας σε αντιδραστήρα που δεν περιείχε κλίνη καταλύτη και εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες (650, 700, 800 και 900 °C), ενώ το μίγμα της αντίδρασης αποτελούνταν από 3% αιθανόλη σε αδρανές αέριο (He).

Σχήμα 4.1: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 650 °C απουσία καταλύτη.

Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν κατά την πραγματοποίηση του πειράματος στους 650 °C. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της αιθανόλης (~80%) που διοχετεύεται στον αντιδραστήρα δεν αντιδρά σε αυτή τη θερμοκρασία, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό λαμβάνει χώρα η αντίδραση της αφυδρογόνωσης της αιθανόλης για παραγωγή ακεταλδεΐδης (εξίσωση 4.1), αλλά και της αφυδάτωσης (εξίσωση 4.2) και της διάσπασής της (εξίσωση 4.3) για παραγωγή αιθυλενίου, μεθανίου και μονοξειδίου του άνθρακα, αντίστοιχα. Τέλος, η πολύ μικρή συγκέντρωση σε διοξείδιο του άνθρακα που ανιχνεύθηκε πιθανότατα είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης μετατόπισης του μονοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με την αντίδραση της εξίσωσης 4.4:

Αυξάνοντας τη θερμοκρασία διεξαγωγής της απόθεσης κατά 50 °C παρατηρείται (Σχήμα 4.2) πως επιτυγχάνεται λίγο μεγαλύτερη θερμική διάσπαση της αιθανόλης (~70% της αρχικής δεν έχει διασπαστεί). Και σε αυτή τη θερμοκρασία εμφανίζονται τα προϊόντα αφυδάτωσης και διάσπασής της, η ακεταλδεΐδη, το μεθάνιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, με τα τελευταία να είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό, ενδεικτικά της περιορισμένης αντίδρασης διάσπασης της αιθανόλης σε αυτή τη θερμοκρασία απουσία καταλύτη.

Σχήμα 4.2: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 700 °C απουσία καταλύτη.

Περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας κατά 100 °C (θερμοκρασία απόθεσης οι 800 °C) έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση ακόμα μεγαλύτερου ποσοστού αιθανόλης. Σε αυτές τις συνθήκες μόλις το 7.5% της αρχικής αιθανόλης παραμένει χωρίς να αντιδράσει (Σχήμα 4.3).

Σχήμα 4.3: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 800 °C απουσία καταλύτη.

Η κυριότερη αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε αυτή τη θερμοκρασία είναι αυτή της διάσπασης της αιθανόλης με ταυτόχρονη παραγωγή μεθανίου και μονοξειδίου του άνθρακα, ενώ το αιθυλένιο που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα της αφυδάτωσής της. Το πολύ μικρό ποσοστό ακεταλδεΐδης που εμφανίζεται προκύπτει από την αφυδρογόνωση της αιθανόλης, η οποία πιθανότατα συνοδεύεται και από την αντίδραση διάσπασης της ακεταλδεΐδης προς μεθάνιο και μονοξείδιο του άνθρακα σύμφωνα με την αντίδραση της εξίσωσης 4.5:

Σε αυτή τη θερμοκρασία παρατηρήθηκε απόθεση και στα τοιχώματα του αντιδραστήρα, πιθανότατα άμορφου άνθρακα ακολουθώντας κάποια από τις ακόλουθες αντιδράσεις:

Η τελευταία θερμοκρασία που εξετάστηκε είναι αυτή των 900 °C. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 4.4. Υπό αυτές τις συνθήκες παρατηρούμε πως λαμβάνει χώρα πλήρης μετατροπή της αιθανόλης προς μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και αιθυλένιο, ακολουθώντας τις αντιδράσεις διάσπασης και αφυδάτωσης της. Και σε αυτή τη περίπτωση, όπως και στους 800 °C παρατηρήθηκε απόθεση άνθρακα στα τοιχώματα του αντιδραστήρα, αποτέλεσμα πιθανότατα μιας από τις αντιδράσεις των εξισώσεων 4.6, 4.7 ή 4.8. Αυτό δικαιολογεί και το συνολικά μικρότερο ποσοστό άνθρακα που παρατηρούμε συγκριτικά με την αρχική ποσότητα αιθανόλης που χρησιμοποιήθηκε.

Σχήμα 4.4: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 900 °C απουσία καταλύτη.

4.2.2 Αντιδράσεις απόθεσης ατμών αιθανόλης παρουσία καταλύτη

Για το ίδιο ποσοστό αιθανόλης και τις ίδιες θερμοκρασίες που εξετάστηκαν και στην προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιήθηκαν τα αντίστοιχα πειράματα παρουσία καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$. Για τη δημιουργία της κλίνης του αντιδραστήρα χρησιμοποιήθηκαν περίπου 15 mg καταλύτη, ο οποίος είχε παρασκευαστεί με την μέθοδο της καταβύθισης των ένυδρων νιτρικών αλάτων του σιδήρου και του αλουμινίου, η αναλογία των οποίων ήταν

$\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:1/3$ (ο τρόπος παρασκευής του καταλύτη αναφέρεται αναλυτικά στην §3.1). Ταυτόχρονα διεξήχθησαν και πειράματα στο θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα χρησιμοποιώντας την ίδια σύσταση αντιδρώντος μίγματος και τον ίδιο καταλύτη, τροποποιώντας όμως την ποσότητα της κλίνης, η οποία σε αυτά τα πειράματα αποτελούνταν από ~3 mg καταλύτη, με σκοπό να αντιστοιχήσουμε ποιοτικά τις μεταβολές στο ρυθμό τις αντιδράσεις με τις αλλαγές των χημικών ειδών στην αέρια φάση. Και για τα δύο είδη πειραμάτων προηγούνταν της απόθεσης η θέρμανση του καταλύτη στην επιθυμητή θερμοκρασία αντίδρασης παρουσία αδρανούς αερίου (He), με ρυθμό $20\text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$.

Στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από τον χαρακτηρισμό με φασματογράφο μάζας των αέριων προϊόντων της αντίδρασης απόθεσης της αιθανόλης στους $650\text{ }^\circ\text{C}$ στον καταλύτη. Η χρονική στιγμή $t=0$ αντιστοιχεί στην στιγμή έναρξης της απόθεσης.

Σχήμα 4.5: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους $650\text{ }^\circ\text{C}$ σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Παρατηρούμε πως τα κυριότερα προϊόντα της αντίδρασης αρχικά είναι το υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα, και σε μικρότερο ποσοστό η ακεταλδεΰδη, το μεθάνιο και το αιθυλένιο. Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι στα πρώτα 10 min της απόθεσης δεν ανιχνεύεται αιθανόλη που δεν έχει αντιδράσει. Μάλιστα αυτό το χρονικό διάστημα είναι το αντίστοιχο στο οποίο παρατηρείται το πρώτο στάδιο εξέλιξης του ρυθμού της απόθεσης

σύμφωνα και με το διάγραμμα του Σχήματος 4.6, που προκύπτει από τα αποτελέσματα της μεταβολής του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Σχήμα 4.6: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 650°C .

Από τη χρονική αυτή στιγμή και μετά, στο μεν πείραμα μεταβολής του βάρους με το χρόνο παρατηρούμε πως ο ρυθμός απόθεσης σταδιακά ελαττώνεται μέχρι που τελικά παρατηρείται σταθεροποίηση του βάρους του δείγματος, στη δε αέρια φάση αρχίζει να εμφανίζεται και αιθανόλη. Μάλιστα εκτός της διάσπασής της, που ήταν η κυρίαρχη αντίδραση αρχικά και συνεχίζει να είναι η βασική αντίδραση, παρατηρείται πως πλέον λαμβάνει χώρα και αφυδρογόνωσή της προς ακεταλδεΐδη.

Η μεταβολή που εμφανίζεται στα αέρια προϊόντα και κυρίως η εμφάνιση της αιθανόλης λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διεργασίας, σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού της απόθεσης του άνθρακα, αποδίδεται στον δηλητηριασμό του καταλύτη. Πιο αναλυτικά, η σταδιακά αυξανόμενη απόθεση του άνθρακα στον καταλύτη έχει ως συνέπεια την πλήρη κάλυψη των ενεργών του κέντρων και κατ' επέκταση την απενεργοποίησή του, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο τις περαιτέρω αντιδράσεις αποσύνθεσης της αιθανόλης.

Αντίστοιχα πειράματα πραγματοποιήθηκαν και στους 700 °C. Τα αποτελέσματα που αφορούν τα προϊόντα της αέριας φάσης φαίνονται στο Σχήμα 4.7, ενώ τα αντίστοιχα της μεταβολής του ρυθμού απόθεσης με το χρόνο παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.8.

Σχήμα 4.7: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 700 °C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Και σε αυτή τη θερμοκρασία η κύρια αντίδραση που λαμβάνει χώρα κατά τα πρώτα λεπτά της απόθεσης είναι αυτή της διάσπασης της αιθανόλης προς μονοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο. Αρχικά δεν παρατηρείται αιθανόλη που δεν έχει αντιδράσει, κάτι που εμφανίζεται στην συνέχεια της διεργασίας και που σε συνδυασμό με την ελάττωση του ρυθμού της απόθεσης, μας οδηγεί στα ίδια συμπεράσματα σχετικά με την απενεργοποίηση του καταλύτη. Επιπρόσθετα, στους 700 °C είδαμε πως πραγματοποιείται αφυδρογόνωση της αιθανόλης για παραγωγή ακεταλδεΐδης, η συγκέντρωση της οποίας όμως είναι χαμηλή, γεγονός που αποδίδεται είτε στο ότι δεν ευνοείται η αφυδρογόνωση της πηγής του άνθρακα, είτε διότι πιθανότατα η ακεταλδεΐδη που παράγεται διασπάται στην συνέχεια σύμφωνα με την αντίδραση της εξίσωσης 4.5 παράγοντας μεθάνιο και μονοξείδιο του άνθρακα.

Σχήμα 4.8: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 700°C .

Η επόμενη θερμοκρασία που μελετήθηκε είναι αυτή των 800°C . Τα αντίστοιχα με τα παραπάνω διαγράμματα για αυτή τη θερμοκρασία είναι τα Σχήματα 4.9 και 4.10.

Σχήμα 4.9: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 800°C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Σχήμα 4.10: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C .

Σε αυτή τη περίπτωση παρατηρούμε πως κυριαρχεί η αντίδραση διάσπαση της αιθανόλης με ταυτόχρονη παραγωγή μεθανίου και μονοξειδίου του άνθρακα, ενώ λαμβάνει χώρα και αφυδάτωση. Μάλιστα, το ποσοστό του αιθυλενίου που παράγεται κατά την τελευταία αντίδραση είναι χαμηλό, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην περαιτέρω διάσπασή του σύμφωνα με την αντίδραση της εξίσωσης 4.8. Αν και σε αυτή τη θερμοκρασία παρατηρούμε ελάττωση του ρυθμού απόθεσης, εντούτοις δεν ανιχνεύεται αιθανόλη στα αέρια προϊόντα της αντίδρασης, οδηγώντας μας στην διαπίστωση πως ακόμα και λίγη ποσότητα ενεργού καταλύτη, είναι ικανή να διασπάσει το μικρό ποσοστό της αιθανόλης που δεν διασπάται θερμικά, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα του ομογενούς πειράματος στην ίδια θερμοκρασία. Μάλιστα, σε αυτή την θερμοκρασία μετρήθηκε και το μεγαλύτερο ποσοστό συνολικής απόθεσης άνθρακα στον καταλύτη, η διάχυση του οποίου έγινε σταδιακά ευνοώντας την διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ενεργότητας του καταλύτη.

Τέλος, στη θερμοκρασία των 900°C (Σχήμα 4.11 και 4.12) η συμπεριφορά των ενώσεων της αέριας φάσης μοιάζει περισσότερο με εκείνη των 800°C , όπου κατ' αντιστοιχία και με το ομογενές πείραμα επιβεβαιώνεται η πλήρης θερμική διάσπαση της αιθανόλης, η οποία επηρεάζεται θετικά από την παρουσία του καταλύτη. Στην στερεή φάση όμως παρατηρούμε χαμηλότερο ποσοστό

Σχήμα 4.11: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών αιθανόλης σε He στους 900 °C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Σχήμα 4.12: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 900 °C.

αποτεθειμένου άνθρακα με αποτέλεσμα να μην “κλείνει” το ισοζύγιο ως προς την αρχική ποσότητα που διοχετεύεται στον αντιδραστήρα. Το γεγονός αυτό

αποδίδεται σε δύο παράγοντες. Αρχικά, πιθανότατα λαμβάνουν χώρα δυσκολίες στη διάχυση των χημικών ειδών του άνθρακα προς τον καταλύτη, εξαιτίας του ήδη αποτεθειμένου στον τελευταίο, ενώ όπως αποδείχθηκε και από το ομογενές πείραμα ευνοείται η απόθεση άνθρακα και στα τοιχώματα του αντιδραστήρα.

Σχήμα 4.13: Μεταβολή του αρχικού ρυθμού απόθεσης σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.

Ανακεφαλαιώνοντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση της θερμοκρασίας στη διεργασία απόθεσης των νανοσωλήνων άνθρακα χαράσσουμε τα διαγράμματα των Σχημάτων 4.13 και 4.14, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε τη μεταβολή τόσο του αρχικού ρυθμού απόθεσης, όσο και του ποσοστού των νανοσωλήνων που παράγονται μετά την έκθεση του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα για 1 h, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία διεξαγωγής του πειράματος.

Είναι εμφανές πως τόσο ο αρχικός ρυθμός, όσο και το ποσοστό της απόθεσης παρουσιάζουν μέγιστα όταν η διεργασία λαμβάνει χώρα στους 800 °C, θερμοκρασία στην οποία έχουμε πλήρη διάσπαση της αιθανόλης, αλλά χωρίς απόθεση άνθρακα στα τοιχώματα του αντιδραστήρα, παρουσία καταλύτη, συγκριτικά με τους 900 °C, όπου ενώ και πάλι η αιθανόλη διασπάται πλήρως,

ποσό του άνθρακα "χάνεται" αφού αποτίθεται στα τοιχώματα του αντιδραστήρα.

Σχήμα 4.14: Μεταβολή του ποσοστού απόθεσης μετά την έκθεση του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα για 1 h, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.

Έτσι, συμπεραίνουμε πως στις χαμηλότερα εξεταζόμενες θερμοκρασίες των 650 και 700 °C η αιθανόλη δεν διασπάται θερμικά, ενώ παρουσία του καταλύτη ευνοείται η διάσπασή της και κατ' επέκταση η εμφάνιση χημικών ειδών άνθρακα, που συμμετέχουν στο σχηματισμό των νανοσωλήνων. Αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο ότι η καταλυτική διάσπαση της αλκοόλης είναι το καθοριστικό αρχικό βήμα στη διεργασία ανάπτυξης των νανοσωλήνων άνθρακα, σε αυτές τις θερμοκρασίες. Την ίδια στιγμή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως αυτή των 900 °C αφενός μεν η διάσπαση της αλκοόλης επιτυγχάνεται θερμικά, καθιστώντας αυτή την αντίδραση ως την καθοριστική του ρυθμού, ταυτόχρονα όμως η μειωμένη απόδοση που παρατηρείται μπορεί επιπρόσθετα της απόθεσης στα τοιχώματα του αντιδραστήρα, να αποδοθεί και στα συσσωματώματα του καταλύτη που δημιουργούνται εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται. Πιο αναλυτικά, στην θερμοκρασία αυτή λαμβάνει χώρα συσσωμάτωση του καταλύτη, που έχει ως συνέπεια την δημιουργία μεγάλων καταλυτικών σωματιδίων, τα οποία γρήγορα καλύπτονται

από άνθρακα, δυσχεραίνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα.

Έτσι συγκριτικά και με όσα παραπάνω αναφέρονται καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (650 °C) λαμβάνει χώρα απόθεση άνθρακα και μάλιστα με τη μορφή νανοσωλήνων, όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια και από τον χαρακτηρισμό των υλικών, όμως η βέλτιστη θερμοκρασία για αυτή την πηγή του άνθρακα είναι οι 800 °C, αναφορικά πάντα με τον ρυθμό απόθεσης και το ποσοστό των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα.

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την βέλτιστη θερμοκρασία απόθεσης των ατμών αιθανόλης ανεξάρτητα από τον καταλύτη πραγματοποιήσαμε πειράματα και σε καταλύτες με διαφορετική περιεκτικότητα σε μέταλλο. Εκτός από τους 800 °C και οι 700°C εξετάστηκαν, μιας και σε αυτή τη θερμοκρασία παρατηρήθηκαν σημαντικές τιμές αρχικού ρυθμού και ποσοστού απόθεσης στον προηγούμενο καταλύτη. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα αποτελέσματα για τον καταλύτη με αναλογία οξειδίων $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$, ο οποίος έχει επίσης παρασκευαστεί με τη μέθοδο της καταβύθισης των αντίστοιχων ένυδρων νιτρικών αλάτων.

Σχήμα 4.15: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 700 °C και στους 800 °C (Καταλύτης $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$).

Στο Σχήμα 4.15 φαίνονται οι καμπύλες μεταβολής του σχετικού βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο απόθεσης για τις δύο διαφορετικές θερμοκρασίες που εξετάστηκαν (700 και 800 °C), ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις το μίγμα της απόθεσης αποτελείται από ατμούς αιθανόλης 3% σε He. Παρατηρούμε πως ο αρχικός ρυθμός απόθεσης είναι της ίδιας τάξης μεγέθους και για τις δύο θερμοκρασίες και υπολογίστηκε ίσος με $6.65 \cdot 10^{-4}$ mg/s και $7.48 \cdot 10^{-4}$ mg/s για τους 700 και 800 °C, όμως στην χαμηλότερη θερμοκρασία ελαττώνεται πολύ γρηγορότερα με αποτέλεσμα τα ποσοστά απόθεσης άνθρακα που επιτυγχάνονται μετά από μια ώρα έκθεσης του καταλύτη στον αντιδρόν αέριο μίγμα να διαφέρουν σημαντικά. Οι τιμές της παραμέτρου αυτής υπολογίστηκαν ίσες με 17 και 115% ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη, αντίστοιχα στους 700 και 800 °C. Και αυτά τα αποτελέσματα μας ωθούν προς το συμπέρασμα μας πως ικανοποιητικότερη θερμοκρασία απόθεσης, όταν οι ατμοί της αιθανόλης χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα είναι οι 800 °C, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του καταλύτη σε μέταλλο

4.2.3 Επίδραση της συγκέντρωσης της αιθανόλης στο μίγμα απόθεσης

Μια ακόμα παράμετρος, εκτός από την θερμοκρασία απόθεσης, που επηρεάζει τον αρχικό ρυθμό και το ποσοστό του αποθεθειμένου άνθρακα είναι η συγκέντρωση της πηγής του άνθρακα στο αντιδρόν αέριο μίγμα της απόθεσης. Βιβλιογραφικά η παράμετρος αυτή μελετάται κυρίως ως προς το είδος των νανοσωλήνων άνθρακα που παράγονται, ενώ δεν γίνεται αναφορά ως προς την συνολική ποσότητα του άνθρακα που εκμεταλλεύεται συγκριτικά με την προσφερόμενη ποσότητα του άνθρακα [44]. Προκειμένου να ποσοτικοποιήσουμε την επίδραση του ποσοστού της αιθανόλης στο ρυθμό της απόθεσης και στο ποσοστό πραγματοποιήσαμε τα ακόλουθα τρία πειράματα.

Στον καταλύτη με την υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$) έλαβε χώρα χημική απόθεση ατμών αιθανόλης στους 800 °C (βέλτιστη θερμοκρασία ως προς το ποσοστό της απόθεσης, όπως ήδη συμπεράναμε στην προηγούμενη παράγραφο), όπου το μίγμα της απόθεσης διαφοροποιούνταν κάθε φορά ως προς την σύστασή του σε αιθανόλη. Να επισημάνουμε πως η συνολική ροή των αερίων και κατ' επέκταση ο χρόνος παραμονής τους παρέμενε σταθερός. Οι περιεκτικότητες που μελετήθηκαν ήταν αυτές των 15, 3 και 6% ατμών αιθανόλης σε ήλιο. Τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του στο μίγμα αυτό φαίνονται στο Σχήμα 4.16.

Σχήμα 4.16: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% στους 800°C.

Παρατηρούμε πως και στις τρεις περιπτώσεις ο ρυθμός απόθεσης εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο ακολουθώντας τρία στάδια, τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής: ένα αρχικό στάδιο μεγάλου ρυθμού, το οποίο διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα και αντικατοπτρίζει την ταχύτητα με την οποία τα χημικά είδη του άνθρακα ροφούνται στην επιφάνεια του μετάλλου του καταλύτη και ξεκινά ο σχηματισμός των νανοσωλήνων, ακολουθεί ένα στάδιο επιβράδυνσης του ρυθμού της απόθεσης, κατά το οποίο εξακολουθεί η ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα, η διάχυση όμως του τελευταίου προς τον καταλύτη δυσχεραίνεται από τον ήδη αποτεθειμένο άνθρακα και τέλος στο τρίτο στάδιο, το βάρος του δείγματος παραμένει αμετάβλητο, ως αποτέλεσμα της πλήρους κάλυψης όλων των ενεργών κέντρων του καταλύτη για τον σχηματισμό νανοσωλήνων.

Αν και ποιοτικά ο ρυθμός εμφανίζεται ίδιος και για τις τρεις περιεκτικότητες αιθανόλης, ποσοτικά παρατηρούμε πως στην περίπτωση της μεγαλύτερης περιεκτικότητας (6%) εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αρχικός ρυθμός, ο οποίος όμως επιβραδύνεται ταχύτερα και μάλιστα οδηγεί και σε μικρότερο ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h έκθεσης του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα, όπως φαίνεται καλύτερα και στον Πίνακα 4.1. Το γεγονός αυτό είναι

πιθανότατα απόρροια της ταχύτατης και επιφανειακής κάλυψης των ενεργών κέντρων του καταλύτη από μεγάλη ποσότητα άνθρακα, η οποία συνεπάγεται την δηλητηρίασή του, ενώ ταυτόχρονα φαινόμενα παρεμπόδισης της διάχυσης του άνθρακα προς τον καταλύτη πρέπει να λαμβάνουν χώρα εξαιτίας των ιδίων των μορίων της αλκοόλης, αλλά και του ήδη αποτεθειμένου άνθρακα, ιδιαίτερα αν ο μηχανισμός ανάπτυξης των νανοσωλήνων είναι ως προς την βάση.

Πίνακας 4.1. Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h έκθεσης του καταλύτη σε ατμούς αιθανόλης 1.5, 3 και 6%.

Ποσοστό αιθανόλης (%)	Αρχικός Ρυθμός (10^{-3} mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h (%)
1.5	1.37	339
3	2.60	396
6	4.19	300

Το αντίστοιχο πείραμα με την μικρότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη (1.5%) εμφάνισε τον μικρότερο αρχικό ρυθμό $1.37 \cdot 10^{-3}$ mg/s, αλλά παρέμεινε σε αυτή τη τιμή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συγκρινόμενο με τις άλλες δύο περιεκτικότητες, επιτυγχάνοντας μάλιστα ποσοστό απόθεσης 339% μετά από 1 h, μεγαλύτερο δηλαδή και από τον αντίστοιχο του 6%. Μάλιστα, η εξέλιξη της απόθεσης για ακόμα περισσότερη ώρα (2 h 30 min) έδειξε οριακή ταύτιση του ποσοστού με εκείνο της αιθανόλης με 3% περιεκτικότητα, που αποτελεί την βέλτιστη, για τις συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως για μικρότερες περιεκτικότητες σε αιθανόλη λαμβάνει χώρα αργή κάλυψη των ενεργών κέντρων του καταλύτη και κατ' επέκταση πληρέστερη κάλυψή τους, σε αντίθεση με τις μεγάλες περιεκτικότητες. Επίσης, το ελαττωμένο ποσό αποτεθειμένου άνθρακα που παρατηρείται όταν χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη περιεκτικότητα ατμών αιθανόλης θα μπορούσε να αποδοθεί και σε καύση των νανοσωλήνων άνθρακα, από το ίδιο το οξυγόνο που παρέχεται κατά την διάσπαση της αιθανόλης [39].

Στην συνέχεια, με σκοπό να ποσοτικοποιηθεί το ποσοστό του άνθρακα που αποτίθεται στον καταλύτη, σε συνάρτηση με τον άνθρακα που διατίθεται για να αποτεθεί για κάθε μία από τις τρεις διαφορετικές περιεκτικότητες σε αιθανόλη, χαράχθηκε το διάγραμμα του Σχήματος 4.17. Επισημαίνεται πως η μάζα του άνθρακα που διατίθεται στον αντιδραστήρα αν θεωρηθεί πως η

αιθανόλη διασπάται πλήρως σε 2 άτομα άνθρακα είναι 2.986 mg/s, 5.971 mg/s και 11.941 mg/s για τις περιεκτικότητες 1.5, 3 και 6%, αντίστοιχα.

Σχήμα 4.17: Μεταβολή του λόγου του αποθεμένου προς τον διαθέσιμο άνθρακα σε συνάρτηση με το χρόνο, για περιεκτικότητες ατμών αιθανόλης 1.5, 3 και 6%.

Είναι φανερό πως ακόμα και για πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, το μεγαλύτερο ποσοστό του απομακρύνεται από τον αντιδραστήρα χωρίς να αντιδράσει με τον καταλύτη για να σχηματιστούν νανοσωλήνες άνθρακα. Η βέλτιστη εκμετάλλευση που επιτυγχάνεται ακόμα και όταν χρησιμοποιείται μικρή ποσότητα αιθανόλης, αγγίζει μόλις το 5.6% του άνθρακα που έχει διατεθεί στον αντιδραστήρα μετά από 30 min. Το μειονέκτημα αυτό, χαρακτηριστικό όχι μόνο της αιθανόλης, αλλά και άλλων ενώσεων της ομάδας των αλκοολών, είναι που αποθάρρυνε αρχικά τους ερευνητές να ασχοληθούν με τις αλκοόλες ως πηγές του άνθρακα, μιας και ήταν γνωστό πως η διάσπασή τους οδηγεί σε λιγότερο άνθρακα, συγκριτικά με τους υδρογονάνθρακες. Παρόλα αυτά όμως, η εξειδίκευσή τους ως προς το είδος των νανοσωλήνων άνθρακα που παράγονται, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στις επόμενες παραγράφους αντισταθμίζει αυτό τους το μειονέκτημα.

4.2.4 Επίδραση του χρόνου απόθεσης των ατμών της αιθανόλης

Μια ακόμα παράμετρος της διεργασίας αυτής, που όμως επηρεάζει κυρίως το ποσοστό της απόθεσης και όχι τον αρχικό ρυθμό είναι αυτή της διάρκειας της διεργασίας. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν τρία πειράματα στα οποία μεταβλητή ήταν η διάρκειά τους. Ως καταλύτης χρησιμοποιήθηκε το οξείδιο $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ και έλαβε χώρα απόθεση ατμών αιθανόλης σε ποσοστό 3% σε He στους 800 °C, για χρονικά διαστήματα 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.18: Σχετική μεταβολή του βάρους των δειγμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, για χρονικά διαστήματα 20 min, 1 h και 3 h.

Στο Σχήμα 4.18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους των δειγμάτων σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής τους στο μίγμα της απόθεσης για τα τρία διαφορετικά πειράματα. Παρατηρούμε πως ο ρυθμός εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο, εμφανίζοντας τα τρία στάδια που ήδη έχουμε περιγράψει αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους. Αξιοσημείωτη είναι η ταύτιση των καμπυλών που παρατηρείται μεταξύ των πειραμάτων που διήρκεσαν 20 min και 3 h, ενώ οι διαφορές που παρατηρούνται με το πείραμα της 1h αποδίδονται σε μικροσφάλματα που τυχόν έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση

των batch πειραμάτων και σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο διευθέτησης του καταλύτη στο “ταψάκι”. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί πως μια παράμετρος που επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα είναι η περιοχή στην οποία είναι τοποθετημένος ο καταλύτης, μάλιστα βιβλιογραφικά αναφέρεται πως διπλασιασμός της οδηγεί σε τριπλασιασμό του ποσού του αποθεμένου άνθρακα [40, 45, 46]. Αυτό αποδίδεται στο ποσό της επιφάνειας που κάθε φορά είναι εκτεθειμένο στο αέριο αντιδρόν ρεύμα, η αύξηση του οποίου ευνοεί την δημιουργία περισσότερων αντιδράσεων, ενώ μειώνονται και πιθανές αντιστάσεις στη διάχυση του άνθρακα. Βέβαια, κατά την εκτέλεση των πειραμάτων προσπαθήσαμε να περιορίσουμε την επίδραση αυτής της παραμέτρου χρησιμοποιώντας πάντα το ίδιο “ταψάκι”, υπήρχαν όμως μικρές διαφορές στην αρχική ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καταλύτη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αύξηση της διάρκειας της απόθεσης οδηγεί σε αύξηση του αποθεμένου άνθρακα, όχι όμως αναλογικά μιας και φαινόμενα περιορισμού των μεταλλικών σωματιδίων του καταλύτη, αλλά και δυσκολίες στη διάχυση του άνθρακα, από τον ήδη αποθεμένο λαμβάνουν χώρα [47], οι οποίες παρατηρούνται κυρίως μετά την 1 h της διεργασίας, χρονικό διάστημα που όπως αποδεικνύεται είναι αρκετό για την κάλυψη της πλειοψηφίας των ενεργών κέντρων του καταλύτη. Επιπρόσθετα, παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις στο είδος των παραγόμενων υλικών, όπως θα αναφερθεί διεξοδικά κατά τον χαρακτηρισμό των υλικών αυτών στη συνέχεια

4.2.5 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman

Τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, και φασματοσκοπίας Raman, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το είδος του άνθρακα που αποτέθηκε, αλλά και η καθαρότητα των δειγμάτων ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και αναλυτής EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy) για την στοιχειακή μικροανάλυση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό του δείγματος.

4.2.5.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ως προς τη θερμοκρασία απόθεσης, αλλά και το ποσοστό των ατμών της αιθανόλης στο αντιδρόν αέριο

μίγμα και τη διάρκεια της διεργασίας αντικατοπτρίζουν διαφορές και στο παραγόμενο υλικό.

Μιλώντας αρχικά για το χαρακτηρισμό των προϊόντων που προέκυψαν κατά την μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας, θα ξεκινήσουμε αναφέροντας πως ακόμα και μακροσκοπικά παρατηρήσαμε πως στις περιπτώσεις όπου η απόθεση είχε λάβει χώρα στους 650 και 700 °C το υλικό μας εμφανίζεται περισσότερο "fluffy" συγκριτικά με εκείνο των 800 και 900 °C, ένδειξη πιθανής παρουσίας κυρίως πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Για να καταλήξουμε όμως σε πιο ασφαλή συμπεράσματα χρησιμοποιήσαμε την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Στο Σχήμα 4.19 παρουσιάζονται εικόνες χαμηλής μεγέθυνσης για την πρώτη ομάδα πειραμάτων όπου είχε λάβει χώρα απόθεση ατμών αιθανόλης στον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 4.19: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Όλες οι εικόνες παρατίθενται και στο Παράρτημα σε μεγαλύτερες διαστάσεις, ώστε να είναι ευκολότερη η παρατήρηση των λεπτομερειών.

Είναι εμφανές, πως σε κάθε θερμοκρασία παρήχθησαν νανοσωλήνες άνθρακα και μάλιστα σημαντικής ομοιογένειας, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από μια τέτοια μεγέθυνση.

Οι αντίστοιχες εικόνες μεσαίας μεγέθυνσης των δειγμάτων αυτών φαίνονται στο Σχήμα 4.20. Πλησιάζοντας περισσότερο την επιφάνεια του δείγματος αποδεικνύεται πως το κύριο προϊόν της διεργασίας και για τις τέσσερις διαφορετικές συνθήκες που μελετήθηκαν ήταν οι νανοσωλήνες άνθρακα. Πιο αναλυτικά όμως, στους 650 °C παρατηρήθηκε και καταλύτης, ο οποίος δεν είχε καλυφθεί πλήρως από τους νανοσωλήνες, ενώ άνθρακας είχε αποτεθεί και ως άμορφος. Ο τελευταίος είναι ευδιάκριτος και στους 700 °C, αλλά σε μικρότερη ποσότητα συγκριτικά με τους 650 °C. Καθαρότερο φαίνεται πως είναι το υλικό που παράχθηκε στους 800 και στους 900 °C.

Σχήμα 4.20: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Τέλος, από τις εικόνες των δειγμάτων αυτών σε υψηλή μεγέθυνση (Σχήμα 4.21) υπολογίστηκαν τυπικές διαμέτροι νανοσωλήνων άνθρακα που παρήχθησαν σε κάθε περίπτωση και οι οποίες αντιστοιχούν είτε σε

πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες, είτε σε συστοιχίες (bundles) μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων. Οι διάμετροι που μετρήθηκαν ήταν για τους 700 °C μεταξύ 12 και 18 nm, που ήταν και οι μικρότερες που μετρήθηκαν μεταξύ αυτών των δειγμάτων. Στους 800 °C οι διάμετροι κυμαίνονταν μεταξύ 21 και 28 nm, ενώ για τις δύο ακραίες θερμοκρασίες των 650 και 900 °C οι διάμετροι ήταν ακόμα μεγαλύτερες και υπολογίστηκαν μεταξύ 37 και 57 nm και 40 και 81 nm, αντίστοιχα. Συμπερασματικά λοιπόν, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα [19, 20, 48].

Σχήμα 4.21: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Αναλυτικότερα, στους 650 °C, πιθανότατα έχουμε κυρίως πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, μιας και υψηλότερες θερμοκρασίες ευνοούν τον σχηματισμό μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, η διάμετρος των οποίων στη συνέχεια αυξάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας (700 και 800 °C) [17, 18, 21, 44]. Υπάρχει όμως ένα μέγιστο πάνω από το οποίο και άλλα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα που αντιστρέφουν τα παραπάνω συμπεράσματα. Έτσι, στους 900 °C, και

μεν επιτυγχάνεται η ανάπτυξη μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, όμως λόγω της συσσωμάτωσης του καταλύτη που λαμβάνει χώρα εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης διαμέτρου πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα σχηματίζονται στην επιφάνεια των μεγάλης διαμέτρου καταλυτικών σωματιδίων. Οι διαπιστώσεις αυτές γίνονται σαφέστερες μετά και τον χαρακτηρισμό των υλικών με φασματοσκοπία Raman.

Σχήμα 4.22: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Επιπρόσθετα, προκειμένου σε ορισμένα δείγματα να διαλευκάνουμε αν τα έντονα φωτεινά σημεία των εικόνων αντιστοιχούν στον καταλύτη ή σε κάποια άλλη μορφή του άνθρακα, χρησιμοποιήθηκε EDX αναλυτής. Για το δείγμα στο οποίο η απόθεση είχε γίνει στους 800 °C, το σημείο στο οποίο έγινε η ανάλυση καθώς και το ποιοτικό διάγραμμα των ειδών που ανιχνεύθηκαν φαίνονται στο Σχήμα 4.22. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τουλάχιστον για την συγκεκριμένη περίπτωση τα φωτεινά σημεία αντιστοιχούν κυρίως σε νανοσωλήνες οι οποίοι σχηματίζουν γωνία, ενώ τυχόν καταλυτικό σωματίδιο βρίσκεται εσωτερικά στη δομή του νανοσωλήνα, όπως πιστοποιείται από τις πολύ χαμηλές κορυφές του Fe και του Al, συγκριτικά με εκείνη του C.

Οι αντίστοιχες φωτογραφίες ελήφθησαν και στην περίπτωση του καταλύτη με την μικρότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο και για τις θερμοκρασίες των 700 και 800 °C. Οι εικόνες χαμηλής, μεσαίας και υψηλής μεγέθυνσης φαίνονται στα Σχήματα 4.23, 4.24 και 4.25, αντίστοιχα. Και στις δύο θερμοκρασίες παρήχθησαν νανοσωλήνες άνθρακα, στην περίπτωση όμως που η απόθεση έλαβε χώρα στους 700 °C είναι σημαντικό το ποσό των καταλυτικών σωματιδίων που παρατηρούνται, γεγονός που σημαίνει πως εκτός από την Al_2O_3 , η οποία ευνοεί την διάσπαση της αιθανόλης [49], αξιοσημείωτη είναι και η επίδραση του μετάλλου, στην οποία θα αναφερθούμε διεξοδικά στο επόμενο Κεφάλαιο, η χαμηλή περιεκτικότητα του οποίου οδηγεί σε ελαττωμένη διάσπαση της αιθανόλης.

Σχήμα 4.23: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.24: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.25: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Με την ίδια τεχνική χαρακτηρίστηκαν και τα υλικά που προέκυψαν κατά την μελέτη της επίδρασης του ποσοστού των ατμών της αιθανόλης στη διεργασία. Στα Σχήματα 4.26, 4.27 και 4.28 φαίνονται οι εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας που ελήφθησαν από τα δείγματα αυτά σε τρεις διαφορετικές μεγεθύνσεις και για τις τρεις διαφορετικές περιεκτικότητες σε αιθανόλη που χρησιμοποιήθηκαν.

Σχήμα 4.26: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.27: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1,5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.28: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1,5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Παρατηρούμε πως το κυριότερο προϊόν ήταν νανοσωλήνες άνθρακα, και μόνο στην περίπτωση της χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη εμφανίσθηκε και άμορφος άνθρακας, αντίθετα με αυτό που περιμέναμε, όπου ο περισσότερος άνθρακας που διατίθεται, εφόσον δεν μπορεί να αποτεθεί ως νανοσωλήνας στον καταλύτη θα οδηγούσε στην κάλυψη του τελευταίου με άμορφο [20]. Ο λόγος που παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο είναι πιθανότατα αποτέλεσμα των αντίστοιχα λιγότερων ελεύθερων ριζών υδροξυλίου (-OH) που υπάρχουν όταν και η περιεκτικότητα σε αιθανόλη είναι μικρή και που είναι αυτές που δεσμεύουν τον άνθρακα και τον μετατρέπουν σε μονοξείδιο, εμποδίζοντας την εμφάνισή του ως άμορφου [37, 39, 50, 51].

Τα σημεία των εικόνων όπως αυτό που επιδεικνύεται με το τόξο στην εικόνα του Σχήματος 4.28 αντιστοιχούν σε άμορφο άνθρακα, όπως αποδεικνύεται και από την EDX ανάλυση του σημείου αυτού. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της μέτρησης φαίνονται στο Σχήμα 4.29, όπου Al και Fe, μόλις που ανιχνεύονται συγκριτικά με τον C.

Σχήμα 4.29: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης 1.5% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$:3/1 στους 800 °C.

Σχήμα 4.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ για 2 0 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.31: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ για 2 0 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.32: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800 °C για 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.33: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης του υλικού που παρήχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800 °C για 20 min.

Σχήμα 4.34: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης του υλικού που παρήχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800 °C για 1 h.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αντίστοιχες εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης χαμηλής, μεσαίας και υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την μελέτη της επίδρασης του χρόνου της απόθεσης. Εικάζεται πως η παρατεταμένη έκθεση του καταλύτη στο μίγμα της απόθεσης μπορεί να δρα αρνητικά στους ήδη σχηματισμένους νανοσωλήνες καλύπτοντάς τους με άμορφο άνθρακα. Οι εικόνες αυτές φαίνονται στα Σχήματα 4.30, 4.31 και 4.32.

Είναι εμφανές, πως όταν η απόθεση διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα (20 min) παρήχθησαν νανοσωλήνες άνθρακα, όμως και η παρουσία καταλύτη, ο οποίος δεν έχει αντιδράσει είναι πολύ έντονη. Μάλιστα ο καταλύτης είναι ευδιάκριτος ακόμα και όταν η απόθεση έλαβε χώρα για 1 h, ενώ όλος έχει καλυφθεί από άνθρακα στην περίπτωση των 3 h.

Ακόμα, EDX ανάλυση των κρυσταλλικών σωματιδίων που παρατηρούνται στις εικόνες των δύο πρώτων πειραμάτων επιβεβαίωσε πως πρόκειται για καταλύτη, ο οποίος μάλιστα αποτελείται κυρίως από Al και λιγότερο από Fe, κάτι που ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της περιεκτικότητας των δύο αυτών μετάλλων στον καταλύτη, αρχικά. Αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κορυφή του φάσματος που αντιστοιχεί στο

οξυγόνο είναι μικρή, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως έχει λάβει χώρα αναγωγή του καταλύτη από την ίδια την αιθανόλη. Τα EDX φάσματα, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις του υλικού στις οποίες ελήφθησαν εικονίζονται στα Σχήματα 4.33 και 4.34. Τέλος, σε ότι αφορά τον άμορφο άνθρακα, στην περίπτωση που η απόθεση διήρκεσε 3 h, εκτός από την πλήρη κάλυψη του καταλύτη από νανοσωλήνες παρατηρήθηκε και άμορφος, όχι όμως τόσοι ώστε να κάνει απαγορευτική την διάρκεια αυτή.

4.2.5.2 Φασματοσκοπία Raman

Από τον μέχρι τώρα χαρακτηρισμό των προϊόντων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως με την χρήση της αιθανόλης ως πηγής άνθρακα παρήχθησαν νανοσωλήνες, η καθαρότητα των οποίων όμως διαφέρει ανάλογα με την θερμοκρασία στην οποία έλαβε χώρα η απόθεση, τη συγκέντρωση των ατμών της αιθανόλης που διοχετεύθηκε στον αντιδραστήρα και την διάρκεια της διεργασίας. Έτσι, προκειμένου να διακριτοποιηθούν οι νανοσωλήνες ανάλογα με το πλήθος των τοιχωμάτων τους, τα υλικά χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια φασματοσκοπίας Raman, μήκους κύματος 514.5 nm. Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πειραματικής διάταξης αναφέρονται στην § 3.6.

Στο Σχήμα 4.35 φαίνονται τα φάσματα που ελήφθησαν για κάθε μια από τις θερμοκρασίες που εξετάστηκαν στην περίπτωση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$. Παρατηρούμε πως και στις τέσσερις περιπτώσεις εμφανίζονται οι δύο κύριες κορυφές που αποδίδονται στους νανοσωλήνες άνθρακα, η κορυφή D (D-band) στους $\sim 1351 \text{ cm}^{-1}$, η οποία είναι ενδεικτική της παρουσίας είτε άμορφου άνθρακα, είτε ατελειών στη δομή του νανοσωλήνα και η κορυφή G (G-band) στους $\sim 1571 \text{ cm}^{-1}$, ενδεικτική της κρυσταλλικότητας του πλέγματος του νανοσωλήνα. Μάλιστα, ο λόγος των σχετικών εντάσεων των δύο αυτών κορυφών (I_D/I_G) είναι ενδεικτικός της καθαρότητας των νανοσωλήνων που παρήχθησαν. Οι τιμές του λόγου αυτού για τις τέσσερις θερμοκρασίες που εξετάστηκαν υπολογίστηκε ίσος με: 0.725, 0.626, 0.581 και 0.390 για τους 650, 700, 800 και 900 °C, αντίστοιχα. Είναι φανερό πως καθώς αυξάνει η θερμοκρασία της εναπόθεσης παράγονται νανοσωλήνες με λιγότερες ατέλειες στο πλέγμα τους [44].

Επιπρόσθετα, εστιάζοντας στη περιοχή χαμηλών κυματαριθμών του Σχήματος 4.35, χαράσσουμε το Σχήμα 4.36, στο οποίο παρατηρείται πως στη μεν χαμηλότερη θερμοκρασία των 650 °C δεν εμφανίζονται κορυφές μεταξύ των 100

Σχήμα 4.35: Φάσματα μ-Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:1/3 στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Σχήμα 4.36: Φάσματα μ-Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:1/3 στους 650, 700, 800 και 900 °C (εστίαση στη περιοχή των κορυφών ακτινικής δόνησης αναπνοής).

και 500 cm^{-1} , άρα το προϊόν είναι πολυφλοϊικοί νανοσωλήνες άνθρακα. Αυξάνοντας την θερμοκρασία απόθεσης κατά $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, ίχνη πιθανών κορυφών αρχίζουν να ανιχνεύονται σε αυτή τη περιοχή κυματαριθμών με κυριότερη εκείνη στους 291 cm^{-1} , η οποία αντιστοιχεί σε μονοφλοϊικούς νανοσωλήνες άνθρακα διαμέτρου 0.77 nm . Σε ακόμα υψηλότερη θερμοκρασία και πιο συγκεκριμένα στους $800\text{ }^{\circ}\text{C}$, που θεωρείται η βέλτιστη ως προς το ρυθμό και το ποσοστό της απόθεσης, δύο κορυφές είναι πλήρως ευδιάκριτες σε χαμηλούς κυματαριθμούς, οι οποίες μάλιστα αντιστοιχούν σε μονοφλοϊικούς νανοσωλήνες διαμέτρου 1.04 και 0.81 nm . Τέλος, στην υψηλότερη θερμοκρασία που εξετάστηκε ($900\text{ }^{\circ}\text{C}$) παράχθηκε μια σειρά τριών διαφορετικών ως προς τη διάμετρο μονοφλοϊικών νανοσωλήνων, αφού ανιχνεύθηκαν κορυφές στους 175 , 217 και 277 cm^{-1} . Παρατηρούμε πως εκτός από την αρκετά υψηλή θερμοκρασία απόθεσης, η οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή μονοφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα, η αύξηση της παραμέτρου αυτής έχει και ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα [32, 39, 48].

Σχήμα 4.37: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και $800\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Τα αντίστοιχα φάσματα Raman ελήφθησαν και στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ο καταλύτης $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ και εξετάστηκαν οι θερμοκρασίες των 700 και $800\text{ }^{\circ}\text{C}$. Στο Σχήμα 4.37 φαίνονται τα φάσματα στους υψηλούς

κυματαριθμούς, μιας και κορυφές στην περιοχή μεταξύ 1 0 0 και 50 0 cm^{-1} δεν παρατηρήθηκαν.

Όπως προκύπτει σε συνδυασμό και με τις εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και στις δύο θερμοκρασίες παρήχθησαν νανοςωλήνες άνθρακα και μάλιστα πολυφλοιϊκοί, όμως στην περίπτωση των 700 °C, που η απόθεση ήταν η μικρότερη, ήταν σημαντικές οι ατέλειες των παραγόμενων νανοςωλήνων, ενώ στους 800 °C, όπου και πάλι παρήχθησαν πολυφλοιϊκοί νανοςωλήνες άνθρακα ο λόγος των σχετικών εντάσεων των δύο κορυφών υπολογίστηκε ίσος με 0.629, ενδεικτικός καθαρότερου προϊόντος.

Σχήμα 4.38: Φάσματα μ -Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών αιθανόλης σε ποσοστά 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$:3/1 στους 800 °C.

Τέλος, στο Σχήμα 4.38 παρατίθενται τα φάσματα Raman του υλικών που προέκυψαν κατά την μελέτη της επίδρασης της περιεκτικότητας της αιθανόλης στο μίγμα της απόθεσης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούνται οι δύο χαρακτηριστικές κορυφές D και G των νανοςωλήνων άνθρακα, ενώ ο υπολογισμός των σχετικών εντάσεων τους έδειξε πως το καθαρότερο υλικό

παράχθηκε όταν το μίγμα της απόθεσης αποτελούνταν από ατμούς αιθανόλης σε ποσοστό 3%. Οι αριθμητικές τιμές των λόγων αυτών υπολογίστηκαν ίσες με 0.616, 0.581 και 0.724 για 1.5, 3 και 6% αιθανόλη. Η μεγαλύτερη τιμή του λόγου αυτού που παρατηρείται όταν η αυξημένη ροή των ατμών αιθανόλης χρησιμοποιείται θα μπορούσε να αποδοθεί σε δυσκολία της διάχυσης των παραπροϊόντων της αντίδρασης από τα ίδια τα μόρια της αιθανόλης, με αποτέλεσμα τα πρώτα να παγιδεύονται ανάμεσα στις συστοιχίες των νανοσωλήνων και να αυξάνεται με αυτό τον τρόπο η ένταση της D κορυφής [39].

Επιπρόσθετα στις δύο ακραίες περιεκτικότητες δεν ανιχνεύθηκαν κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς ενδεικτικές της παρουσίας μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, γεγονός το οποίο για την μεν χαμηλή περιεκτικότητα μπορεί να αποδοθεί στην μη ύπαρξη των αναγκαίων για αυτό το σκοπό χημικών ειδών άνθρακα από την διάσπαση της αιθανόλης, ενώ στην περίπτωση της υψηλής περιεκτικότητας η περίσσεια οξυγόνου που διοχετεύεται στον αντιδραστήρα κατά την διάσπαση της αιθανόλης πιθανότατα ευθύνεται και για την καύση των πολύ λεπτών και ευαίσθητων μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

4.3 Η μεθανόλη ως πηγή άνθρακα

Η δεύτερη αλκοόλη που εξετάστηκε ως πιθανή πρόδρομος ένωση του άνθρακα για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα είναι η μεθανόλη. Και σε αυτή την περίπτωση μελετήθηκαν διαφορετικές θερμοκρασίες απόθεσης. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι θερμοκρασίες των 550, 700 και 800 °C. Ο καταλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ίδιος όπως και στην περίπτωση της αιθανόλης, ενώ και εδώ έλαβαν χώρα πειράματα με φασματογράφο μάζας απουσία καταλύτη προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των ομογενών αντιδράσεων στην διεργασία.

4.3.1 Ομογενείς αντιδράσεις

Αρχικά, έλαβαν χώρα τα πειράματα με τη βοήθεια φασματογράφου μάζας απουσία καταλύτη. Εξετάστηκαν τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες οι 550, 700 και 800 °C, ενώ το μίγμα της αντίδρασης αποτελούνταν από 4% μεθανόλη σε αδρανές αέριο (He).

Στο Σχήμα 4.39 που φαίνεται παρακάτω, βλέπουμε τα αποτελέσματα που ελήφθησαν πραγματοποιώντας το πείραμα στους 550 °C. Παρατηρούμε

πως η μεθανόλη δεν διασπάται σχεδόν καθόλου απουσία καταλύτη και εξαιτίας μόνο της θερμοκρασίας.

Αυξάνοντας την θερμοκρασία σημαντικά και πραγματοποιώντας το αντίστοιχο πείραμα στους 700 °C (Σχήμα 4.40) παρατηρούμε και πάλι μια ανάλογη συμπεριφορά της αέριας φάσης με εκείνη των 550 °C, όπου η μεθανόλη δύσκολα διασπάται.

Σχήμα 4.39: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 550 °C απουσία καταλύτη.

Προκειμένου να εξεταστεί αν είναι εφικτή η διάσπασή της εξαιτίας μόνο της θερμοκρασίας και απουσία καταλύτη, αυξήθηκε ακόμα παραπάνω η θερμοκρασία. Τα αποτελέσματα του πειράματος που έλαβε χώρα στους 800 °C φαίνονται στο Σχήμα 4.41. Παρατηρούμε πως σε τόσο υψηλή θερμοκρασία λαμβάνει χώρα διάσπαση της μεθανόλης προς μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο ακολουθώντας την αντίδραση:

αλλά μόλις σε ποσοστό 50%. Εμφανίζεται επίσης και μεθάνιο πιθανότατα ως προϊόν της αντίδρασης μεθανοποίησης:

Σχήμα 4.40: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 700 °C απουσία καταλύτη.

Σχήμα 4.41: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 800 °C απουσία καταλύτη.

Στην τελευταία περίπτωση (800 °C), παρατηρήθηκε και άμορφος άνθρακας ο οποίος είχε καλύψει τα τοιχώματα του αντιδραστήρα και ο οποίος πιθανότατα αντιστοιχεί στο ποσό του άνθρακα που υπολείπεται της αρχικής ποσότητας που διοχετεύθηκε στον αντιδραστήρα

4.3.2 Αντιδράσεις απόθεσης ατμών μεθανόλης παρουσία καταλύτη

Κατά αντιστοιχία με τα πειράματα απόθεσης μεθανόλης σε διαφορετικές θερμοκρασίες απουσία καταλύτη, πραγματοποιήθηκαν και πειράματα παρουσία καταλύτη. Χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος καταλύτης όπως και στην περίπτωση της αιθανόλης και η κλίνη αποτελούνταν από ~15 mg. Στα αντίστοιχα πειράματα που έλαβαν χώρα στο θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα χρησιμοποιήθηκαν ~7.5 mg καταλύτη.

Στο Σχήμα 4.42 βλέπουμε το φάσμα της αντίδρασης απόθεσης των ατμών μεθανόλης στους 550 °C. Παρατηρούμε πως η παρουσία καταλύτη είναι καθοριστική για την διάσπαση της μεθανόλης ακόμα και σε χαμηλή θερμοκρασία.

Σχήμα 4.42: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 550 °C σε καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃.

Εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο που είναι τα προϊόντα διάσπασής της, σύμφωνα με την αντίδραση της εξίσωσης 4.9, παρατηρείται επίσης και διοξείδιο του άνθρακα ως αποτέλεσμα της μερικής οξείδωσής της σύμφωνα με την αντίδραση:

από το οξυγόνο του πλέγματος του καταλύτη, ενώ το μεθάνιο αποδίδεται, όπως και στις περιπτώσεις των πειραμάτων απουσία καταλύτη, στην πραγματοποίηση της αντίδρασης της εξίσωσης 4.10. Μάλιστα παρατηρείται μια μικρή ελάττωση των ποσοστών τους, όταν αντίστοιχα παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης του μονοξειδίου του άνθρακα και του υδρογόνου.

Σχήμα 4.43: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 550 °C.

Σε συνδυασμό με το Σχήμα 4.43, όπου παρατηρούμε τη μεταβολή του βάρους του καταλύτη σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του στους ατμούς της μεθανόλης βλέπουμε πως λαμβάνει χώρα απόθεση, σε μικρά όμως ποσοστά, ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη. Ο ρυθμός της βέβαια δεν παρουσιάζει τα στάδια που αναφέραμε για την περίπτωση της αιθανόλης, παρά αλλαγές στην κλίση. Η πρώτη μεταβολή που παρατηρείται είναι περίπου στα 2000s (33 min), την ίδια χρονική στιγμή που στο φάσμα του Σχήματος 4.42 παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης του υδρογόνου και του μονοξειδίου του άνθρακα και ταυτόχρονη μείωση του μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα.

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το πείραμα που έλαβε χώρα στους 700 °C φαίνονται στα Σχήματα 4.44 και 4.45. Στην περίπτωση αυτή σε αντίθεση με ότι συνέβαινε απουσία καταλύτη, επιτυγχάνεται πλήρης διάσπαση της μεθανόλης σύμφωνα με την αντίδραση της εξίσωσης 4.9, ενώ και σε αυτή την

περίπτωση ο ρυθμός παραμένει σταθερός, αφού βέβαια έχει προηγηθεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αναγωγή του καταλύτη υπερκαλύπτει την απόθεση του άνθρακα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως το ποσοστό του άνθρακα που αποτίθεται συνολικά είναι πολύ χαμηλό.

Σχήμα 4.44: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 700 °C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Σχήμα 4.45: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 700 °C.

Σχήμα 4.46: Φάσμα αντίδρασης απόθεσης ατμών μεθανόλης σε He στους 800°C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Σχήμα 4.47: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 800°C .

Τέλος, η πραγματοποίηση του πειράματος στους 800°C (Σχήματα 4.46 και 4.47) αποδεικνύει πως η παρουσία καταλύτη οδηγεί σε πλήρη διάσπαση της μεθανόλης σε αυτή τη θερμοκρασία, χωρίς όμως να ευνοεί την απόθεση

άνθρακα με τη μορφή νανοσωλήνων σε μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες παρατηρήθηκε ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αναγωγή του καταλύτη υπερκάλυπτε την απόθεση. Το γεγονός αυτό καθιστά μη υποσχόμενη τη χρήση μεθανόλης στους 800 °C για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα.

Παρατηρούμε συνεπώς πως βέλτιστη θερμοκρασία σε ότι αφορά το ποσό του άνθρακα που αποτίθεται στον καταλύτη είναι οι 700 °C, όταν ατμοί μεθανόλης χρησιμοποιούνται, ενώ και στους 550 °C λαμβάνει χώρα απόθεση, αν και σε μικρότερο βαθμό.

Σχήμα 4.48: Σχετική μεταβολή του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 550 °C και στους 700 °C (Καταλύτης $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$).

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν αυτά τα συμπεράσματα εξετάστηκαν οι διαφορετικές θερμοκρασίες απόθεσης των ατμών της μεθανόλης και σε καταλύτες με μικρότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο. Ενδεικτικά στο Σχήμα 4.48 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο κατά την απόθεση ατμών μεθανόλης στους 550 και 700 °C στον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$. Και στην περίπτωση αυτού του καταλύτη το μεγαλύτερο ποσοστό απόθεσης παρατηρείται στην θερμοκρασία των 700 °C, ενώ σημαντική είναι και η αναγωγή του καταλύτη που παρατηρείται πριν από την έναρξη της απόθεσης.

4.3.3 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Όλα τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε το είδος του άνθρακα που αποτέθηκε, αλλά και την καθαρότητα των δειγμάτων ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και αναλυτής EDX για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό τους.

4.3.3.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Οι εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας των προϊόντων που παρήχθησαν κατά την απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3:3/1$ στις θερμοκρασίες των 550, 700 και 800 °C φαίνονται στα Σχήματα 4.49, 4.50 και 4.51, αντίστοιχα σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή μεγέθυνση.

Σχήμα 4.49: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 550, 700 και 800 °C.

Είναι εμφανές, πως στην χαμηλότερη θερμοκρασία η παρουσία του καταλύτη είναι πάρα πολύ έντονη, αποδεικνύοντας κυρίως από την εικόνα

χαμηλής μεγέθυνσης πως δεν πρόκειται για ομογενές υλικό ως προς τον άνθρακα. Αυξάνοντας τη μεγέθυνση παρατηρούμε πως και νανοσωλήνες παρήχθησαν και μάλιστα με μικρές διαμέτρους. Ενδεικτικές τιμές τους που μετρήθηκαν είναι 186 και 24.9nm. Παρόμοια η εικόνα και στους 700 °C, όπου παρά την μεγαλύτερη απόθεση που έλαβε χώρα και σε αυτή τη περίπτωση ο καταλύτης είναι εμφανής, ενώ και άμορφος άνθρακας έχει σχηματιστεί. Διάμετροι που μετρήθηκαν σε αυτό το δείγμα βρέθηκαν ίσες με 25.5 και 27 nm.

Σχήμα 4.50: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 550, 700 και 800 °C.

Τέλος, στους 800 °C πολύ μικρή ποσότητα άνθρακα αποτέθηκε στον καταλύτη και κυρίως ως άμορφος. Οι λίγοι νανοσωλήνες που σχηματίστηκαν είχαν μεγάλες διαμέτρους όπως 73 και 135nm. Πιθανολογούμε πως σε αυτή τη θερμοκρασία έλαβε χώρα συσσωμάτωση του καταλύτη, η οποία δεν ήταν εφικτό να προσπελαστεί από τα χημικά είδη της διάσπασης της μεθανόλης και να οδηγήσει στην παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα. Αντίθετα τα σωματίδια αυτά καλύφθηκαν από άμορφο άνθρακα και μάλιστα όχι πλήρως.

Στις περιπτώσεις των θερμοκρασιών των 700 και 800 °C έγινε και ανάλυση EDX, που για την μεν πρώτη θερμοκρασία επιβεβαίωσε πως αυτό που παρατηρούμε είναι άμορφος άνθρακας που έχει καλύψει το καταλυτικό σωματίδιο (Σχήμα 4.52), για δε την περίπτωση των 800 °C η EDX ανάλυση έδειξε

Σχήμα 4.51: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 550, 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.52: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παρήχθηκε μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 700 °C.

πως επικρατέστερος είναι ο καταλύτης του άνθρακα που έχει αποτεθεί (Σχήμα 4.53).

Σχήμα 4.53: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.54: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.55: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.56: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός για τον καταλύτη $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3:3/7$ φαίνεται στα Σχήματα 4.54 - 4.56. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για τον καταλύτη με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μέταλλο, η παρουσία του καταλύτη στις εικόνες είναι έντονη, και ιδιαίτερα στους 550 °C, όπως επιβεβαιώνεται και από την EDX ανάλυση του Σχήματος 4.57. Και στις δύο θερμοκρασίες όμως παράγονται και νανοσωλήνες άνθρακα και μάλιστα με διαμέτρους της τάξης των 20 nm.

Σχήμα 4.57: EDX ανάλυση σε εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης του υλικού που παράχθηκε μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 °C.

4.3.3.2 Φασματοσκοπία Raman

Ο χαρακτηρισμός των υλικών που παρήχθησαν από χημική απόθεση ατμών μεθανόλης ολοκληρώνεται με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας Raman. Στο Σχήμα 4.58 βλέπουμε τα φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την απόθεση ατμών μεθανόλης στους 550, 700 και 800 °C στον καταλύτη με την υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο.

Παρατηρούμε πως και σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται οι δύο ενδεικτικές κορυφές των νανοσωλήνων άνθρακα (D- και G – band) ενώ οι λόγοι των σχετικών εντάσεων τους υπολογίστηκαν και βρέθηκαν ίσες με 0.729, 0.458 και 0.761 για τις αντίστοιχες τρεις θερμοκρασίες με αύξουσα σειρά αποδεικνύοντας πως καθαρότερο ήταν το δείγμα στο οποίο έλαβε χώρα και η μεγαλύτερη απόθεση, δηλαδή στους 700 °C. Όμως τόσο σε αυτή τη θερμοκρασία, όσο και στην υψηλότερη, τμήμα του λιγοστού άνθρακα που έχει αποθεθεί είναι με την μορφή πολυφλοϊικών νανοσωλήνων, ενώ στους 550 °C ανιχνεύθηκαν και κορυφές σε χαμηλούς κυματοαριθμούς, ενδεικτικές της

παρουσίας μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων με μεγάλο εύρος διαμέτρων (0.8 – 1.4 nm).

Σχήμα 4.58: Φάσματα μ-Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 550, 700 και 800 °C.

Φάσματα μ-Raman ελήφθησαν και στην περίπτωση που η απόθεση των ατμών της μεθανόλης έγινε στον καταλύτη με τη μικρότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 4.59, όπου παρατηρούμε πως στα υλικά που παρήχθησαν υπάρχει έντονα και άμορφος άνθρακας σε συνδυασμό με τις ατέλειες στο πλέγμα τους. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως ο λόγος των σχετικών εντάσεων των δύο κορυφών υπολογίστηκε ίσος με 0.775 και 0.608 για τους 550 και 700 °C, αντίστοιχα, αποδεικνύοντας πως περισσότερο καθαρό είναι το υλικό στο οποίο παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη απόθεση. Και στις δύο περιπτώσεις δεν κατεγράφησαν κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς, απόρροια της μη ύπαρξης μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα στα δείγματά μας, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα δεν είναι εξάρτηση μόνο της πηγής του άνθρακα και της θερμοκρασίας απόθεσης, αλλά και του καταλύτη.

Σχήμα 4.59: Φάσματα μ-Raman των υλικών που παρήχθησαν από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

4.4 Συγκριτική μελέτη της αιθανόλης και της μεθανόλης ως πιθανών πρόδρομων ενώσεων του άνθρακα στη διεργασία παραγωγής νανοσωλήνων

Στο Σχήμα 4.60 βλέπουμε το συγκριτικό διάγραμμα της σχετικής μεταβολής του βάρους του καταλύτη σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του στο αντιδρόν αέριο μίγμα. Χρησιμοποιήθηκε ο καταλύτης με την υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο και στο διάγραμμα παραθέτονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων στα οποία έλαβε χώρα απόθεση από ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, που θεωρείται ως βέλτιστη για αυτήν και στην αντίστοιχη βέλτιστη ως προς το ποσοστό απόθεσης για τους ατμούς της μεθανόλης θερμοκρασία, τους 700 °C.

Είναι εμφανείς οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των δύο διαφορετικών πηγών, οι οποίες παρουσιάζονται τόσο στον τρόπο εξέλιξης του ρυθμού απόθεσης, όσο και στο συνολικό ποσοστό του αποτιθεμένου άνθρακα. Πιο αναλυτικά, όταν χρησιμοποιείται αιθανόλη τότε είναι ευδιάκριτα τα στάδια της αρχικής, μεγάλης απόθεσης, που ακολουθείται από ένα στάδιο επιβράδυνσης του ρυθμού και τέλος οδηγούμαστε σε σταθεροποίηση του βάρους του δείγματος, ενώ όταν χρησιμοποιούνται ατμοί μεθανόλης, τότε ο ρυθμός

απόθεσης είναι σχεδόν σταθερός και πολύ μικρός. Δεν παρατηρείται απενεργοποίηση του καταλύτη, ακόμα και αν η απόθεση ξεπεράσει τις 4 h σε διάρκεια, αν και το συνολικό ποσό άνθρακα που παράγεται είναι παρά πολύ μικρό συγκριτικά με εκείνο της αιθανόλης, ακόμα και με χαμηλότερη περιεκτικότητα των ατμών της στο μίγμα της αντίδρασης. Η παρατήρηση αυτή είναι απόρροια του αριθμού των ατόμων άνθρακα του μορίου κάθε αλκοόλης και κατ' επέκταση του δυνατών χημικών ειδών άνθρακα που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων [20].

Σχήμα 4.60: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:1/3$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς μεθανόλης στους 700 °C και σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

4.5 Συμπεράσματα

Ανακεφαλαιώνοντας όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν θα ξεκινήσουμε από τα συμπεράσματα που προκύπτουν σε ότι αφορά την χρήση των ατμών της αιθανόλης για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών. Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων απέδειξε πως η αιθανόλη είναι μια πολλά υποσχόμενη πηγή άνθρακα που οδηγεί στην παραγωγή των υλικών αυτών, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ μπορούν να παραχθούν είτε πολυφλοιϊκοί είτε μίγμα μονοφλοιϊκών και

πολυφλοϊκών νανοσωλήνων, ανάλογα και με τις υπόλοιπες πειραματικές συνθήκες.

Ακόμα, αποδείχθηκε πως η βέλτιστη θερμοκρασία σε ότι αφορά το μέγιστο αρχικό ρυθμό και το ποσοστό της απόθεσης είναι οι 800 °C, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε μέταλλο του καταλύτη, η οποία οδηγεί σε μίγμα νανοσωλήνων άνθρακα, με μονοφλοϊκούς των οποίων η διάμετρος κυμαίνεται μεταξύ 0.77 και 1.28 nm. Επίσης καθοριστική είναι και η παρουσία του καταλύτη, ο οποίος εκτός από το ότι αποτελεί το σημείο πυρηνοποίησης για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων, βοηθά ταυτόχρονα και στην διάσπαση της αιθανόλης, η οποία ιδιαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά θερμικά.

Από τα πειράματα που έγιναν βρέθηκε επιπρόσθετα πως η διεργασία επηρεάζεται και από την παράμετρο της συγκέντρωσης της αιθανόλης στο μίγμα της αντίδρασης, όπου αποδείχθηκε πως αν και τα χαμηλά ποσοστά οδηγούν σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση του προσφερόμενου άνθρακα και επιτυγχάνουν το ίδιο ποσοστό απόθεσης ακόμα και με μεγαλύτερα αρχικά ποσά αιθανόλης, εντούτοις διαφοροποιούνται ως προς το είδος του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, όταν χρησιμοποιήθηκαν 1.5% ατμοί αιθανόλης, τότε παρήχθησαν πολυφλοϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα, ενώ όταν το ποσοστό διπλασιάστηκε ανιχνεύθηκαν και μονοφλοϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα.

Επίσης, σε ότι αφορά την παράμετρο της χρονικής διάρκειας της απόθεσης, η αύξησή της πραγματικά οδηγεί σε αύξηση του αποτεθειμένου άνθρακα, υπάρχει όμως ένα μέγιστο, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στη 1 h απόθεσης, πάνω από την οποία η αύξηση του παραγόμενου άνθρακα δεν είναι αναλογική.

Ταυτόχρονα, από τα αντίστοιχα πειράματα που έγιναν χρησιμοποιώντας ατμούς μεθανόλης ως πιθανής πηγής άνθρακα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως δυνητικά και η μεθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό, αν και η εφαρμογή της εμφανίζει μειονεκτήματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την ποσότητα του άνθρακα που αποτίθεται στον καταλύτη. Το γεγονός αυτό είναι που μας έκανε να μην μελετήσουμε περαιτέρω τις υπόλοιπες λειτουργικές παραμέτρους της διεργασίας.

Από τα παραπάνω πειράματα επιβεβαιώθηκε πως είναι δυνατόν να λάβει χώρα απόθεση άνθρακα με τη μορφή νανοσωλήνων, κυρίως σε καταλύτες μικτών οξειδίων σιδήρου και αλουμινίου, ακόμα και σε χαμηλές περιεκτικότητες σε μέταλλο, ενώ κρίνεται αναγκαία και η ύπαρξη του καταλύτη για την διάσπασή της, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί θερμικά.

Σε ότι αφορά τη μελέτη των θερμοκρασιών απόθεσης, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι συνάρτηση του προϊόντος το οποίο επιθυμούμε. Έτσι, στους μεν 700 °C, επιτυγχάνεται η παραγωγή περισσότερων νανοσωλήνων άνθρακα, πρόκειται όμως για πολυφλοιϊκούς, ενώ στους 550 °C παράγονται και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα. Στους 800 °C η διεργασία της απόθεσης καθυστερεί πάρα πολύ να ξεκινήσει για αυτό και μια τέτοια θερμοκρασία δεν ενδείκνυται στην περίπτωση της μεθανόλης.

Συγκεντρωτικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ιδανικότερη πηγή άνθρακα τόσο ως προς το συνολικό ποσό των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, όσο και ως προς την εξειδίκευσή της για την παραγωγή είτε πολυφλοιϊκών, είτε μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων είναι η αιθανόλη [52].

4.6 Βιβλιογραφικές αναφορές

- [1] W. E. Alvarez, B. Kitiyanan, A. Borgna and D. E. Resasco, *"Synergism of Co and Mo in the catalytic production of single – wall carbon nanotubes by decomposition of CO"*, Carbon **39**, 547 (2001).
- [2] J. E. Herrera and D. E. Resasco, *"Role of Co-W Interaction in the Selective Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from CO Disproportionation"*, J. Phys. Chem B **107**, 3738 (2003).
- [3] P. Nikolaev, M. J. Bronikowski, R. K. Bradley, F. Rohmund, D. T. Colbert, K. A. Smith and R. E. Smalley, *"Gas-phase catalytic growth of single-walled carbon nanotubes from carbon monoxide"*, Chem. Phys. Lett. **313**, 91 (1999).
- [4] D. E. Resasco, W. E. Alvarez, F. Pompeo, L. Balzano, J.E. Herrera, B. Kitiyanan and A. Borgna, *"A scalable process for production of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) by catalytic disproportionation of CO on a solid catalyst"*, J. Nanoparticle Research **4**, 131 (2002).
- [5] A. R. Harutyunyan, B. K. Pradhan, U. J. Kim, G. Chen and P. C. Eklund, *"CVD Synthesis of Single Wall Carbon Nanotubes under "Soft" Conditions"*, Nanoletters **2** (5), 525 (2002).
- [6] S – Piao Chai, S. Hussein, S. Zein and A. R. Mohamed, *"Preparation of carbon nanotubes over cobalt - containing catalysts via catalytic decomposition of methane"*, Chem. Phys. Lett. **426**, 345 (2006).
- [7] S. I. Choi, J. S. Nam, C. M. Lee, S. S. Choi, J. I. Kim, J. M. Park and S. H. Hong, *"High purity synthesis of carbon nanotubes by methane decomposition using an arc-jet plasma"*, Current Appl. Phys. **6**, 224 (2006).
- [8] H. Yu, Z. Li, C. Zhang, F. Peng and H. Wang, *"Growth of Aligned Carbon Nanotubes on Large Scale by Methane Decomposition with Deactivation Inhibitor"*, J. Natural Gas Chemistry **16**, 382 (2007).
- [9] N. Zhao, Q. Cui, C. He, C. Shi, J. Li, H. Li and X. Du, *"Synthesis of carbon nanostructures with different morphologies by CVD of methane"*, Mat. Sci. & Engin. **460–461** 255 (2007).
- [10] S. P. Mitri and S. V. Sotirchos, *"Synthesis of carbon nanostructures in – situ study of carbon deposition parameters"*, J. Nanosci. & Nanotechn. **7** (7), 2451 (2007).
- [11] S. P. Mitri and S. V. Sotirchos, *"Production of carbon nanotubes using CVD study of the operating parameters"*, Rev. Adv. Mat. Sci. **10**, 314 (2005).
- [12] K. Hernadi, A. Fonseca, J. B. Nagya, A. Siska and I. Kiricsi, *"Production of nanotubes by the catalytic decomposition of different carbon –containing compounds"*, Appl. Catal. A **199**, 245 (2000).

- [13] Q. Li, H. Yan, J. Zhang and Z. Liu, *“Effect of hydrocarbons precursors on the formation of carbon nanotubes in chemical vapor deposition”*, Carbon **42**, 829 (2004).
- [14] M. Escobar, M. Sergio Moreno, R. J. Candal, M. Claudia Marchi, A. Caso, P. I. Polosecki, G. H. Rubiolo and S. Goyanes, *“Synthesis of carbon nanotubes by CVD: Effect of acetylene pressure on nanotubes characteristics”*, Appl. Surf. Sci. **254**, 251 (2007).
- [15] D. Porwal, K. Mukhopadhyay, K. Ram and G.N. Mathur, *“Investigation of the synthesis strategy of CNTs from CVD by thermal analysis”*, Thermochimica Acta **463**, 53 (2007).
- [16] D. Gournis, M. A. Karakassides, T. Bakas, N. Boukos and D. Petridis, *“Catalytic synthesis of carbon nanotubes on clay minerals”*, Carbon **40**, 2641 (2002).
- [17] S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi and M. Kohno, *“Low – temperature synthesis of high – purity single – walled carbon nanotubes from alcohol”*, Chem. Phys. Lett. **360**, 229 (2002).
- [18] Y. Miyauchi, S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Hayashida and S. Maruyama, *“Fluorescence spectroscopy of single – walled carbon nanotubes synthesized from alcohol”*, Chem. Phys. Lett. **387**, 198 (2004).
- [19] S. Inoue, T. Nakajima and Y. Kikuchi, *“Synthesis of single – wall carbon nanotubes from alcohol using Fe/Co, Mo/Co, Rh/Pd catalysts”*, Chem. Phys. Lett. **406**, 184 (2005).
- [20] A. Okamoto and H. Shinohara, *“Control of diameter distribution of single – walled carbon nanotubes using the zeolite – CCVD method at atmospheric pressure”*, Carbon **43**, 431 (2005).
- [21] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, *“Characterization of single – walled carbon nanotubes catalytically synthesized from alcohol”*, Chem. Phys. Lett. **374**, 53 (2003).
- [22] Y. Murakami, S. Yamakita, T. Okubo and S. Maruyama, *“Single – walled carbon nanotubes catalytically grown from mesoporous silica thin”*, Chem. Phys. Lett. **375**, 393 (2003).
- [23] J. Liu, M. Shao, X. Chen, W. Yu, X. Liu and Y. Qian, *“Large-Scale Synthesis of Carbon Nanotubes by an Ethanol Thermal Reduction Process”*, J. Am. Chem. Soc. **125**, 8088 (2003).
- [24] S. Maruyama, Y. Miyauchi, Y. Murakami and S. Chiashi, *“Optical characterization of single – walled carbon nanotubes synthesized by catalytic decomposition of alcohol”*, New J. of Physics **5**, 149.1 (2003).

- [25] S. Okubo, T. Sekine, S. Suzuki, Y. Achiba, K. Tsukagoshi, Y. Aoyagi and H. Kataura, *"Purification of single – wall carbon nanotubes synthesized from alcohol by catalytic chemical vapor deposition"*, Jpn J. App. Phys. **43** (3B), L396 (2004).
- [26] P. Ramesh, T. Okazaki, R. Taniguchi, J. Kimura, T. Sugai, K. Sato, Y. Ozeki and H. Shinohara, *"Selective chemical vapor deposition synthesis of double – wall carbon nanotubes on mesoporous silica"*, J. Phys. Chem. B **109**, 1141 (2005).
- [27] T. Okazaki and H. Shinohara, *"Synthesis and characterization of single-wall carbon nanotubes by hot-filament assisted chemical vapor deposition"*, Chem. Phys. Lett. **376**, 606 (2003).
- [28] Y. L. Li, L. H. Zhang, X. H. Zhong and A. H. Windle, *"Synthesis of high purity single – walled carbon nanotubes from ethanol by catalytic gas flow CVD reactions"*, Nanotechnology **18**, 225604 (2007).
- [29] S. Musso, G. Fanchini and A. Tagliaferro, *"Growth of vertically aligned carbon nanotubes by CVD by evaporation of carbon precursors"*, Diamond & Related Materials **14**, 784 (2005).
- [30] A. G. Nasibulin, A. Moisala, H. Jiang and E. I. Kauppinen, *"Carbon nanotube synthesis from alcohols by a novel aerosol method"*, J. Nanoparticle Research **8**, 465 (2006).
- [31] L. A. Montoro, P. Corio and J. M. Rosolen, *"A comparative study of alcohols and ketones as carbon precursor for multi – walled carbon nanotube growth"*, Carbon **45**, 1234 (2007).
- [32] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, *"Direct synthesis of high – quality single – walled carbon nanotubes on silicon and quartz substrates"*, Chem. Phys. Lett. **377**, 49 (2003).
- [33] S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi and S. Maruyama, *"Cold wall CVD generation of single – walled carbon nanotubes and in – situ Raman scattering measurements of the growth stage"*, Chem. Phys. Lett. **386**, 89 (2004).
- [34] M. Hu, Y. Murakami, M. Ogura, S. Maruyama and T. Okubo, *"Morphology and chemical state of Co – Mo catalysts for growth of single – walled carbon nanotubes vertically aligned on quartz substrates"*, J. Catal. **225**, 230 (2004).
- [35] S. C. Lyu, T. J. Lee, C. W. Yang and C. J. Lee, *"Synthesis and characterization of high – quality double – walled carbon nanotubes by catalytic decomposition of alcohol"*, Chem. Comm. 1404 (2003).
- [36] P. Ramesh, T. Okazaki, T. Sugai, J. Kimura, N. Kishi, K. Sato, Y. Ozeki and H. Shinohara, *"Purification and characterization of double-wall carbon nanotubes synthesized by catalytic chemical vapour deposition on mesoporous silica"*, Chem. Phys. Lett. **418**, 408 (2004).

- [37] A. Gruneis, M. H. Rummeli, C. Kramberger, A. Barreiro, T. Pichler, R. Pfeiffer, H. Kuzmany, T. Gemming and B. Buchner, *"High quality double wall carbon nanotubes with a defined diameter distribution by chemical vapor deposition from alcohol"*, Carbon **44**, 3177 (2006).
- [38] T. Danis, M. Kadlecikova, A. Vojackova, J. breza, M. Michalka, D. Buc, R. Redhammer and M. Vojs, *"The influence of Ni catalyst on the growth of carbon nanotubes on Si substrates"*, Vacuum **81**, 22 (2006).
- [39] H. E. Unalan and M. Chhowalla, *"Investigation of single – walled carbon nanotube growth parameters using alcohol catalytic chemical vapour deposition"*, Nanotechnology **16**, 2153 (2005).
- [40] C. H. See and A. T. Harris, *"A review of carbon nanotubes synthesis via fluidized – bed chemical vapour deposition"*, Ind. Eng. Chem. Res. **46**, 997 (2007).
- [41] H. Kataura, Y. Maniwa, T. Kodama, K. Kikuchi, K. Hirahara, K. Suenaga, S. Iijima, S. Suzuki, Y. Achiba and W. Kratschmer, *"High – yield fullerene encapsulation in single – wall carbon nanotubes"*, Synthetic Metals **121**, 1195 (2001).
- [42] Y. L. Li, L. H. Zhang, X. H. Zhong and A. H. Windle, *"Synthesis of high purity single – walled carbon nanotubes from ethanol by catalytic gas flow CVD reactions"*, Nanotechnology **18**, 225604 (2007).
- [43] M. Gulas, M. Caplovicova, M. Michalka, F. De Normand, M. Rayar, P. Macko and P. Veis, *"Growth of carbon nanofibers and related structures by combined method of plasma enhanced chemical vapor deposition and aerosol synthesis"*, Vacuum, Article in Press (2007).
- [44] H. E. Unalan and M. Chhowalla, *"Parametric Study of Single-Walled Carbon Nanotubes Using Alcohol Catalytic Chemical Vapor Deposition"*, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. **858E**, HH1.5.1 (2005).
- [45] H. Kathyayini, N. Nagaraju, A. Fonseca and J. B. Nagy, *"Catalytic activity of Fe, Co. and Fe/Co supported on Ca and Mg oxides, hydroxides and carbonates in the synthesis of carbon nanotubes"*, J. Mol. Catal. A **223** (1 – 2), 129 (2004).
- [46] X. Zeng, X. Sun, G. Cheng, X. Yan and X Xu, *"Production of multiwall carbon nanotubes on a large scale"*, Physica B **323** (1 – 4), 323 (2002).
- [47] D. Venegoni, Ph.Serp, R. Feuer, Y. Kihn, C. Vahlas and Ph. Kalck, *"Parametric study for the growth of carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition in a fluidized bed reactor"*, Carbon **40**, 1799 (2002).
- [48] S. Maruyama, Y. Murakami, Y. Shibuta, Y. Miyauchi, and S. Chiashi, *"Generation of single - walled carbon nanotubes from alcohol and generation*

- mechanism by molecular dynamics simulations*", J. Nanosc. and Nanotechn. **4** (4), 360 (2004).
- [49] A. N. Fatsikostas and X. E. Verykios, "Reaction network of steam reforming of ethanol over Ni-based catalysts", J. Catal. **225**, 439 (2004).
- [50] A. Okamoto, T. Kawakubo, T. Hiraoka, T. Okazaki, T. Sugai and H. Shinohara, "Synthesis and characterization of multi and single – wall carbon nanotubes by the catalytic vapor deposition method", Molecular Crystals and Liquid Crystals **387** (1), 93 (2002).
- [51] S. Bandow, S. Asaka, Y. Saito, A. M. Rao, L. Grigorian, E. Richter and P. C. Eklund, "Effect of the Growth Temperature on the Diameter Distribution and chirality of Single-Wall Carbon Nanotubes", Phys. Rev. Lett. **80** (17), 3779 (1998).
- [52] K. B. Kouravelou and S. V. Sotirchos, "Dynamic study of carbon nanotubes production by chemical vapor deposition of alcohols", Rev. Adv. Mater. Sci. **10**, 243 (2005).

Κεφάλαιο 5°

Ανάπτυξη καταλυτών για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό

Στο παρόν Κεφάλαιο μελετώνται διάφοροι καταλύτες ως προς τη δυνατότητα τους να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα. Οι καταλύτες αυτοί εξετάζονται ως προς την σύστασή τους, τον τρόπο παρασκευής τους, την επίδραση του τύπου του υποστρώματος στον οποίο είναι υποστηριγμένο το μέταλλο, αλλά και την ύπαρξη ή όχι δεύτερου μετάλλου. Επιπρόσθετα μελετάται και ένα παραπροϊόν της μεταλλουργίας, η ερυθρά ιλύς, ως δυνητικός καταλύτης της διεργασίας αυτής.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημικής απόθεσης ατμών χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο ως πηγή του άνθρακα την αιθανόλη και η διεργασία ελάμβανε χώρα στους 800 °C. Η προσοχή εστιάστηκε στην

μελέτη της εξέλιξης του ρυθμού και του ποσοστού της απόθεσης σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσης του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα, αλλά και στο είδος των παραγόμενων προϊόντων. Αυτά χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM), φασματοσκοπίας Raman, ενώ και θερμοσταθμική ανάλυση (TGA), καθώς και στοιχειακή μικροανάλυση (EDX) έλαβε χώρα σε ορισμένες περιπτώσεις.

5.1 Εισαγωγή

Ήδη στο Κεφάλαιο 2 αναφέρθηκε πως νανοσωλήνες άνθρακα είναι δυνατό να παραχθούν χωρίς την χρήση μεταλλικού καταλύτη όταν εφαρμόζεται η μέθοδος του τόξου εκκένωσης οδηγώντας όμως αποκλειστικά σε πολυφλοιϊκούς, ενώ προκειμένου να παραχθούν και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα απαιτείται η παρουσία μετάλλου. Μάλιστα, όταν χρησιμοποιείται η χημική απόθεση ατμών τότε το μέταλλο είναι αναγκαίο ανεξάρτητα από το είδος των επιθυμητών νανοσωλήνων.

Έτσι δημιουργείται ένα από τα κυρίαρχα ερωτήματα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών, που σχετίζεται με τον ρόλο του καταλύτη σε αυτήν. Μια απλοϊκή απάντηση σε αυτό είναι ότι ο αρχικός του ρόλος είναι η διάσπαση των μορίων της πηγής του άνθρακα, κάτι όμως που δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα και τον σχηματισμό νανοσωλήνων.

Οι καταλύτες που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως μέταλλα, στοιχεία μετάπτωσης. Η χαρακτηριστική ιδιότητα των στοιχείων αυτών να καταλύουν το σχηματισμό των νανοσωλήνων άνθρακα σχετίζεται πραγματικά με την καταλυτική τους ενεργότητα για την διάσπαση των ενώσεων του άνθρακα, αλλά και την ικανότητά τους να σχηματίζουν καρβίδια, αλλά και το ότι επιτρέπουν στον άνθρακα να διαχέεται μέσα και πάνω από αυτά εξαιρετικά γρήγορα [1]. Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα για αυτό το σκοπό στοιχεία είναι ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο.

Βιβλιογραφικά, οι περισσότερες εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα σε καταλύτη σίδηρο αναφέρουν την παραγωγή πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα [1 – 17], ενώ και μονοφλοιϊκοί μπορούν να παραχθούν [18 – 26]. Όταν το κοβάλτιο χρησιμοποιείται τότε παράγονται κατά κύριο λόγο πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα [27 – 35], ενώ και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα είναι δυνατόν να σχηματιστούν [25, 36, 37]. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που παρατηρούμε όταν ως καταλύτης

χρησιμοποιείται το νικέλιο. Και σε αυτή την περίπτωση το κύριο προϊόν είναι οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα [27, 32, 38 – 48], ενώ σπάνια σχηματίζονται και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες [37, 49].

Προκειμένου να ενισχυθεί η απόδοση των καταλυτών εξετάστηκε η δυνατότητα χρησιμοποίησης κράματος μετάλλων, ο συνδυασμός των συστατικών του οποίου οδήγησε σε διαφορετικά προϊόντα. Έτσι, όταν χρησιμοποιούνται σίδηρος και νικέλιο τότε παράγονται πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα, ενώ όταν το κράμα αποτελείται από σίδηρο και κοβάλτιο τότε παράγονται μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα [50 – 53]. Οι τελευταίοι μάλιστα μπορούν να παραχθούν και από κράμα νικελίου – κοβαλτίου [54].

Επιπρόσθετα, και άλλα μέταλλα έχουν χρησιμοποιηθεί, τα οποία κατά κύριο λόγο, αλλά όχι κατά κανόνα είναι μη ενεργοί καταλύτες για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα και χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την απόδοση των “κλασικών” καταλυτών, όταν προστίθενται σε αυτούς σε διαφορετικές περιεκτικότητες. Από τα μέταλλα αυτά το σημαντικότερο είναι το μολυβδένιο, το οποίο είτε όταν προστίθεται σε σίδηρο [55 – 63], είτε σε κοβάλτιο [64 – 73] οδηγεί σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στο σχηματισμό μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Επίσης και το μαγνήσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό, το οποίο σε κράμα με το νικέλιο οδηγεί στο σχηματισμό πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων, ενώ με κοβάλτιο αναπτύσσονται μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα [67, 74].

Εκτός όμως από την επίδραση του μετάλλου, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του υποστρώματος. Άλλωστε, να επαναλάβουμε, πως για την διεργασία της παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα ως καταλύτης θεωρείται το σύνολο του μετάλλου και του υποστρώματος. Μεταξύ των κυριότερων υποστρωμάτων που έχουν μελετηθεί είναι η αλούμινα (Al_2O_3), η síλικά (SiO_2), η τιτάνια (TiO_2), καθώς και διαφορετικοί τύποι ζεολίθων [10, 59, 60, 75]. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί το υπόστρωμα σε συνάρτηση με το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, μιας και αυτό εξαρτάται και από το μέταλλο που χρησιμοποιείται. Έτσι, τα συμπεράσματα είναι συνδυασμός των ιδιοτήτων τόσο του υποστρώματος, όσο και του μετάλλου. Μάλιστα οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των δύο διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και στο είδος του μηχανισμού ανάπτυξης των νανοσωλήνων. Να επαναλάβουμε πως ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του μετάλλου και του υποστρώματος οδηγούν σε

ανάπτυξη κατά την βάση (base growth), ενώ όταν αυτές είναι ασθενείς, τότε λαμβάνει χώρα ανάπτυξη κατά την κορυφή (tip growth).

Μια επίσης πολύ σημαντική παράμετρος είναι αυτή του μεγέθους του καταλυτικού σωματιδίου. Η πλειοψηφία των ερευνητών συσχετίζει το μέγεθος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα με τη διάμετρο του καταλυτικού σωματιδίου [7, 19, 20, 26, 37, 45, 53, 54, 64], αν και έχει εκφραστεί και η άποψη πως η διάμετρος του νανοσωλήνα είναι ανάλογη της διαμέτρου του καταλυτικού σωματιδίου, αλλά την χρονική στιγμή της απόθεσης και όχι απαραίτητα πριν ή και μετά το πέρας αυτής [21]. Για τον λόγο αυτό ο τρόπος παρασκευής του καταλύτη είναι επίσης μια πολύ σημαντική παράμετρος της διεργασίας.

5.2 Επίδραση της περιεκτικότητας του καταλύτη σε μέταλλο

Όταν η χημική απόθεση ατμών χρησιμοποιείται για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα, τότε η παρουσία κάποιου μετάλλου είναι αναγκαία ακόμα και αν το επιθυμητό προϊόν είναι πολυφλουϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα. Η πρώτη δράση του καταλύτη είναι να συνδέει τα μόρια της πηγής του άνθρακα στην επιφάνειά του, η οποία πλέον είναι σε μία ροφημένη κατάσταση και αλληλεπιδρά με τον καταλύτη μεταφέροντας ένα ποσό της ηλεκτρονιακής της κατάστασης σε αυτόν. Η αναγκαιότητα αυτή είναι που ευνοεί την χρήση των στοιχείων μετάπτωσης για αυτό το σκοπό, των οποίων η d στοιβάδα δεν είναι συμπληρωμένη, για αυτό και είναι ικανά να αλληλεπιδρούν με ενώσεις του άνθρακα και να επιδεικνύουν καταλυτική ενεργότητα. Επιπρόσθετα, στοιχεία της ομάδας αυτής μπορούν να σχηματίζουν καρβίδια και ευνοούν την διάχυση του άνθρακα μέσα και επάνω από το σωματίδιό τους εξαιρετικά γρήγορα [76].

Για την πραγματοποίηση της σειράς πειραμάτων που ακολουθεί και στην οποία μελετάται η επίδραση της περιεκτικότητας του μετάλλου του καταλύτη τόσο στον τρόπο εξέλιξης της διεργασίας, όσο και στο είδος του τελικού προϊόντος επιλέχθηκε ως μέταλλο ο σίδηρος (Fe). Ως φορέας χρησιμοποιήθηκε το οξείδιο του αλουμινίου και έλαβαν χώρα πειράματα χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης στους 800 °C σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Τα τελικά προϊόντα εξετάστηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman.

5.2.1 Παρασκευή καταλυτών

Οι καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή αυτής της σειράς των πειραμάτων παρασκευάστηκαν με την μέθοδο της καταβύθισης

(§3.1). Αναλυτικότερα, προζυγισμένες ποσότητες ένυδρου νιτρικού αλουμινίου ($\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) και ένυδρου νιτρικού σιδήρου ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) διαλύθηκαν σε μεθανόλη. Τα δύο διαλύματα αναμίχθηκαν και θερμάνθηκαν υπό ανάδευση στους 75 °C μέχρι να εξατμιστεί πλήρως η μεθανόλη. Το στερεό υπόλειμμα θερμάνθηκε στους 500 °C, σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (He) για 20 min, μέχρι την πλήρη διάσπαση των νιτρικών. Ακολούθησε κονιορτοποίησή του στερεού υπολείμματος σε αχάτινο γουδί.

Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 13 φορές, όσες και οι διαφορετικές συστάσεις των καταλυτών που εξετάστηκαν, όπου η περιεκτικότητα του Fe_2O_3 κυμαινόταν μεταξύ 0% κ.β - 100% κ.β. Για χάρη συντομίας οι καταλύτες θα αναφέρονται με βάση την περιεκτικότητά τους σε Fe_2O_3 ως εξής: x% Fe_2O_3 , όπου $x \in [0, 100]$. Επισημαίνεται πως ο καταλύτης 0% Fe_2O_3 , αποτελείται αποκλειστικά από Al_2O_3 , ενώ ο καταλύτης 100% Fe_2O_3 μόνο από Fe_2O_3 και για την παρασκευή τους δεν απαιτήθηκε διάλυση σε μεθανόλη, παρά μόνο έλαβε χώρα απότομη θέρμανσή τους στους 500 °C.

5.2.2 Χαρακτηρισμός καταλυτών

Όλοι οι καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα μελετήθηκαν ως προς την επιφάνειά τους και την δομή τους με τις μεθόδους ρόφησης – εκρόφησης N_2 και περίθλασης ακτίνων X (XRD), αντίστοιχα. Αναλυτικά η μεθοδολογία των τεχνικών χαρακτηρισμού που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (§3.2 και §3.3).

Στο Σχήμα 5.1 που ακολουθεί παρατίθενται τα XRD φάσματα που ελήφθησαν από τους καταλύτες, ενώ στον Πίνακα 5.1 φαίνονται οι υπολογισμοί της ειδικής τους επιφάνειας (BET), καθώς και του μεγέθους των κρυσταλλιτών τους.

Παρατηρούμε πως για περιεκτικότητες μικρότερες από 40% σε Fe_2O_3 ($\leq 40\%$) ο καταλύτης που προκύπτει είναι άμορφος, οπότε και δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του μεγέθους των κρυσταλλιτών του. Μάλιστα, στις περιπτώσεις των καταλυτών 3 και 9% Fe_2O_3 με δυσκολία διακρίνονται κορυφές που μπορούν να αποδοθούν σε κάποια γνωστή μορφή είτε του σιδήρου, είτε του αλουμινίου, καθώς όμως η περιεκτικότητα σε μέταλλο αυξάνει ευνοείται η κρυσταλλικότητα του καταλύτη και μάλιστα η φάση του αιματίτη κυριαρχεί έναντι της αλούμινας, οι χαρακτηριστικές κορυφές της οποίας με δυσκολία διακρίνονται. Επιπρόσθετα σε ότι αφορά το μέγεθος των κρυσταλλιτών του αιματίτη δεν είναι εμφανείς αξιοσημείωτες μεταβολές στο μέγεθος, ακόμα και όταν μόνο Fe_2O_3 αποτελεί τον

καταλύτη (αναφερόμαστε πάντα στους καταλύτες με κρυσταλλική δομή και περιεκτικότητα $\geq 5.0\%$ εκτός από την περίπτωση του $7.5\% \text{Fe}_2\text{O}_3$, όπου η μικρότερη διάμετρος κρυσταλλιτών υπολογίστηκε και βρέθηκε ίση με 10.5 nm , την ίδια στιγμή που αυτός ο καταλύτης εμφανίζει την μεγαλύτερη επιφάνεια συγκριτικά με τους υπολοίπους (εξαιρείται ο $100\% \text{Fe}_2\text{O}_3$).

Σχήμα 5.1: Φάσματα XRD των καταλυτών $(x)\text{Fe}_2\text{O}_3/(1-x)\text{Al}_2\text{O}_3$, όπου $x \in [0, 100\%]$.

Πίνακας 5.1: Ειδική επιφάνεια και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των καταλυτών x% Fe₂O₃, όπου x η περιεκτικότητα του καταλύτη σε Fe₂O₃.

Καταλύτης		Ειδική Επιφάνεια	Μέγεθος
(x%Fe ₂ O ₃)	(x%Fe)	BET (m ² /g)	κρυσταλλιτών Fe (nm)
0	0.0	185	-
3	2.1	169	-
9	6.3	184	-
15	10.5	82	?5.2?
30	21.0	187	?4.8?
40	28.0	165	?4.5?
50	35.0	129	24.6
60	42.0	167	25.4
75	52.5	204	10.5
85	59.5	100	23.5
90	63.0	81	18.9
95	66.5	56	16.3
100	70.0	255	25.3

5.2.3 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της περιεκτικότητας του καταλύτη σε μέταλλο στον τρόπο εξέλιξης της διεργασίας σχηματισμού των νανοσωλήνων άνθρακα όλοι οι καταλύτες χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση πειραμάτων χημικής απόθεσης ατμών σε ποσοστό 3%, ως προς την συνολική ροή του αντιδρώντος μίγματος, στους 800 °C σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πειραματισμού των τριών βημάτων (§3.4), όπου ο καταλύτης θερμαινόταν αρχικά παρουσία αδρανούς αερίου μέχρι τους 800 °C και με ρυθμό 20 °C/min, ακολουθούσε η απόθεση από τους ατμούς της αιθανόλης και η διαδικασία ολοκληρωνόταν με τη ψύξη του υλικού μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και πάλι παρουσία αδρανούς αερίου.

Σχήμα 5.2: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών x% Fe_2O_3 , όπου $x \in [0,100]$, σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Στο Σχήμα 5.2 παρατίθενται οι καμπύλες της σχετικής μεταβολής του βάρους των καταλυτών σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής τους στο αντιδρόν αέριο μίγμα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της απόθεσης, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Παρατηρούμε πως όταν ο καταλύτης μας αποτελείται αποκλειστικά από Al_2O_3 δεν λαμβάνει χώρα απόθεση άνθρακα, ενώ περιορισμένη είναι και στις περιπτώσεις όπου μικρή είναι η περιεκτικότητα του Fe_2O_3 .

Καθώς όμως η ποσότητα του μετάλλου αυξάνεται, σημαντικά ποσά άνθρακα αρχίζουν να αποτίθενται. Το όριο μοιάζει να είναι η περιεκτικότητα του 30% Fe_2O_3 , όπου παρατηρούμε πλέον πως ο ρυθμός εξελίσσεται ακολουθώντας τα τρία χαρακτηριστικά στάδια μεταβολής, ενδεικτικά της χρήσης ατμών αιθανόλης ως πηγής του άνθρακα. Αντίστοιχες οι καμπύλες και των καταλυτών με περιεκτικότητες 40, 50, 60, 75 και 85% Fe_2O_3 , όπου ο ρυθμός εμφανίζεται αρχικά σημαντικά μεγάλος, αλλά διατηρεί αυτή του την τιμή για μικρό χρονικό διάστημα και ακολουθεί επιβράδυνσή του, στάδιο κατά το οποίο εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα απόθεση άνθρακα, ενώ τέλος ο ρυθμός απόθεσης άνθρακα πρακτικά μηδενίζεται και δεν λαμβάνει χώρα περαιτέρω αύξηση του βάρους των δειγμάτων. Να αναφέρουμε πως σε όλα τα πειράματα που έλαβαν χώρα κατά την θέρμανση παρατηρήθηκε ελάττωση του βάρους των καταλυτών ως αποτέλεσμα της απομάκρυνσης της υγρασίας τους, ενώ κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της απόθεσης περαιτέρω ελάττωση του βάρους τους ήταν εμφανής, η οποία αποδίδεται στην αναγωγή του αιματίτη που προκλήθηκε από το υδρογόνο της διάσπασης της αιθανόλης και η οποία όμως σύντομα υπερκαλύφθηκε από την αύξηση του βάρους λόγω της απόθεσης του άνθρακα.

Στο Σχήμα 5.3 μπορούμε να δούμε τη μεταβολή τόσο του αρχικού ρυθμού, όσο και του ποσοστού της απόθεσης σε συνάρτηση με την περιεκτικότητα του καταλύτη σε Fe_2O_3 . Είναι εμφανές πως καθώς αυξάνει η περιεκτικότητα του καταλύτη σε μέταλλο αυξάνει ταυτόχρονα, αλλά όχι αναλογικά ο αρχικός ρυθμός, αλλά και το ποσοστό απόθεσης του άνθρακα, απόρροια των περισσότερων ενεργών καταλυτικών κέντρων που υπάρχουν στους καταλύτες με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Fe_2O_3 . Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως τα ποσοστά απόθεσης μετά από 1 h που επετεύχθησαν στους καταλύτες ήταν 209, 269, 307, 397 και 440%, ως προς την ανηγμένη ποσότητα των καταλυτών 40, 50, 60, 75 και 85% Fe_2O_3 , αντίστοιχα.

Παρατηρείται όμως ένα μέγιστο και στις δύο αυτές παραμέτρους το οποίο αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα του 85% Fe_2O_3 , ενώ περαιτέρω αύξηση του μετάλλου οδηγεί σε ελάττωσή τόσο του αρχικού ρυθμού της διεργασίας, όσο και του ποσοστού της απόθεσης. Μάλιστα, στις περιπτώσεις των καταλυτών 90, 95 και 100% Fe_2O_3 παρατηρήσαμε και μια πιο αργή εξέλιξη όλων των σταδίων του ρυθμού, καθώς στις τρεις ώρες διάρκειας της απόθεσης δεν έχει ακόμα εμφανισθεί το τρίτο στάδιο σταθεροποίησης του βάρους των δειγμάτων. Υπό αυτές τις συνθήκες αντιδρά αρχικά ο επιφανειακός σίδηρος, ο οποίος καλύπτεται από άνθρακα, δυσχεραίνοντας όμως στη συνέχεια την αντίδραση και των κατώτερων στρωμάτων του οξειδίου του σιδήρου, καθυστερώντας την

διάχυση του άνθρακα προς αυτά [77]. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό απόθεσης που επιτυγχάνεται στην περίπτωση που ο καταλύτης αποτελείται αποκλειστικά από το οξείδιο του μετάλλου, όπου μετά από τρεις ώρες υπερτετραπλασίασε το αρχικό του βάρος (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας λόγω αναγωγής).

Σχήμα 5.3: Επίδραση της περιεκτικότητας του καταλύτη σε Fe_2O_3 στον αρχικό ρυθμό και το ποσοστό της απόθεσης, μετά από έκθεση των καταλυτών σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είδαμε πως η συνεχής αύξηση των ενεργών καταλυτικών κέντρων δεν οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας του άνθρακα που αποτίθεται στον καταλύτη, γεγονός που αποδίδεται στην μη εφικτή αντίδραση όλων των ενεργών καταλυτικών κέντρων. Έτσι, προκειμένου να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα σχετικά με την βέλτιστη περιεκτικότητα του καταλύτη σε Fe_2O_3 ως προς το τελικό ποσοστό των παραγόμενου άνθρακα, υπολογίσαμε τον παράγοντα C/Fe, ο οποίος αντιστοιχεί στον λόγο του παραγόμενου άνθρακα προς την ποσότητα του μετάλλου του αντίστοιχου καταλύτη. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών σε συνάρτηση με την περιεκτικότητα του καταλύτη σε Fe_2O_3 φαίνονται στον Πίνακα 5.2.

Πίνακας 5.2: Μεταβολή του λόγου του παραγόμενου άνθρακα, προς την περιεκτικότητα του μετάλλου σε συνάρτηση με την συγκέντρωση του καταλύτη.

<i>Καταλύτης</i> <i>($x\%\text{Fe}_2\text{O}_3$)</i>	<i>C/Fe</i> <i>(a.u)</i>
0	-
3	-
9	1.349
15	1.000
30	3.857
40	7.464
50	7.686
60	7.309
75	7.562
85	7.395
90	5.079
95	4.195
100	2.429

Παρατηρούμε πως αν και το μέγιστο ποσοστό απόθεσης επετεύχθη όταν χρησιμοποιήθηκε ο καταλύτης 85% Fe_2O_3 , εντούτοις η μέγιστη εκμετάλλευση των ενεργών καταλυτικών κέντρων επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιούνται οι καταλύτες 50 και 75% Fe_2O_3 , καθιστώντας τον τελευταίο ως το ανώτατο όριο

περιεκτικότητας του καταλύτη σε μέταλλο. Να επισημάνουμε πως τα μέχρι τώρα συμπεράσματά μας είναι συνάρτηση αποκλειστικά του παραγόμενου άνθρακα και θα αναδιατυπωθούν σε σχέση με το είδος των παραγόμενων προϊόντων μετά τον χαρακτηρισμό των τελευταίων. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί και με όσα βιβλιογραφικά έχουν παρατηρηθεί όταν ως πηγή του άνθρακα χρησιμοποιήθηκε μεθάνιο, οπότε και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι καλύτεροι καταλύτες σιδήρου – αλούμινας είναι αυτοί όπου η περιεκτικότητα της αλούμινας κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50% κ.β. [78].

5.2.4 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman προκειμένου να ταυτοποιηθεί το είδος του άνθρακα που αποτέθηκε, αλλά και η καθαρότητα των δειγμάτων ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη. Σε κάποιες περιπτώσεις και αναλυτής EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy) χρησιμοποιήθηκε για την στοιχειακή μικροανάλυση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων.

5.2.4.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στο Σχήμα 5.4 παρατίθενται οι εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης όλων των υλικών που παρήχθησαν μετά την έκθεση των καταλυτών x% Fe_2O_3 , όπου $x \in [0,100]$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C. Παρατηρούμε πως όταν δεν περιέχεται καθόλου μέταλλο στον καταλύτη (0% Fe_2O_3), τότε διακρίνονται σχεδόν αποκλειστικά ο τελευταίος, ο οποίος σταδιακά αρχίζει να καλύπτεται από άνθρακα. Η μη κρυσταλλική δομή του, όμως, στις χαμηλές περιεκτικότητες του μετάλλου οδηγεί στην κάλυψή του κυρίως από άμορφο άνθρακα, ενώ νανοσωλήνες αρχίζουν να σχηματίζονται όταν ο καταλύτης 15% Fe_2O_3 χρησιμοποιήθηκε.

Η περαιτέρω αύξηση της περιεκτικότητας του οξειδίου του μετάλλου οδήγησε σε πληρέστερη κάλυψη του καταλύτη από νανοσωλήνες άνθρακα, με αποτέλεσμα για τα δείγματα με συγκέντρωση >40% Fe_2O_3 με δυσκολία να ανιχνεύεται. Το πιο ομοιογενές υλικό ως προς τους νανοσωλήνες φαίνεται να παράχθηκε όταν ο 60% Fe_2O_3 αποτέλεσε την καταλυτική κλίνη για τον

σχηματισμό των νανοσωλήνων άνθρακα, όπου στην περίπτωση αυτή μετρήθηκαν και νανοσωλήνες με μήκη της τάξεως των ~50 μm .

Σχήμα 5.4: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών με την διαφορετική περιεκτικότητα σε μέταλλο σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Νανοσωλήνες παρήχθησαν και όταν χρησιμοποιήθηκαν οι περιεκτικότητες των 90 και 95% σε αιματίτη, σε αντίθεση με ότι συνέβη όταν ο καταλύτης αποτελούνταν αποκλειστικά από οξείδιο του σιδήρου. Στην ακραία αυτή περίπτωση δεν ανιχνεύθηκαν νανοσωλήνες, γεγονός που συνεπάγεται πως ο άνθρακας που αποτέθηκε ήταν άμορφος και αποδίδεται στα μεγαλύτερα καταλυτικά σωματίδια που σχηματίζονται όταν η συγκέντρωση του σιδήρου αυξάνει, ευνοώντας έτσι τον σχηματισμό άλλων μορφών άνθρακα, πλην των νανοσωλήνων [79]. Επιπρόσθετα αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτού του καταλύτη είναι ότι μοιάζει να έχει λάβει χώρα πλήρης αναγωγή του μιας και στο φάσμα της στοιχειακής μικροανάλυσης (EDX) που ελήφθη σε καταλυτικό του σωματίδιο, η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι πολύ μικρή συγκριτικά με

εκείνη του σιδήρου (Σχήμα 5.5). Συνεπώς, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η παρουσία της αλούμινας ως υποστρώματος είναι αναγκαία προκειμένου η απόθεση του άνθρακα να πραγματοποιηθεί με τη μορφή νανοσωλήνων [80]. Το συμπέρασμα αυτό αναφέρεται και βιβλιογραφικά όταν ως πηγή του άνθρακα χρησιμοποιήθηκε μεθάνιο, όπου μόνο ο σίδηρος δεν αποδείχθηκε αρκετός να καταλύσει την διάσπασή του για τον σχηματισμό ινώδους άνθρακα, αλλά θα έπρεπε πρώτα να διασπαρθεί [2].

Σχήμα 5.5: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη 100% Fe₂O₃ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

5.2.4.2 Φασματοσκοπία Raman

Ο χαρακτηρισμός των προϊόντων ολοκληρώνεται με τη βοήθεια φασματοσκοπία Raman. Στο Σχήμα 5.6 παρατίθενται τα φάσματα που ελήφθησαν από κάθε διαφορετικό ως προς την περιεκτικότητά του σε μέταλλο δείγμα. Επιβεβαιώνεται ότι και από τις εικόνες της μικροσκοπίας είχαμε αναφέρει. Δηλαδή στις πολύ χαμηλές περιεκτικότητες σε Fe₂O₃ το προϊόν μας είναι κυρίως άμορφο, ενώ για πρώτη φορά διακρίνουμε τις χαρακτηριστικές D και G κορυφές των νανοσωλήνων άνθρακα όταν χρησιμοποιείται ο 15% Fe₂O₃, όπου και πάλι όμως η κρυσταλλικότητά τους είναι πολύ μικρή ενδεικτική των ατελειών στο πλέγμα τους, αλλά και της παρουσίας άμορφου άνθρακα.

Σχήμα 5.6: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών με διαφορετική περιεκτικότητα σε μέταλλο σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Για περιεκτικότητες σε Fe_2O_3 μεταξύ 30 και 60% επειδή ανιχνεύονται μόνο οι κορυφές D και G και κανένα ίχνος κορυφών δεν παρατηρείται στην περιοχή των χαμηλών κυματαριθμών λαμβάνουμε την ένδειξη πως οι νανοσωλήνες που παράχθηκαν είναι πολυφλοϊκοί. Μάλιστα, αξιοσημείωτη είναι και η τιμή του λόγου των δύο αυτών κορυφών (I_D/I_G), που υπολογίστηκε στην μικρότερή του τιμή (0.34), όταν χρησιμοποιήθηκε ο καταλύτης 60% Fe_2O_3 , και να επαναλάβουμε πως είναι εκείνος στον οποίο παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ομοιογένεια στις εικόνες SEM. Οι αντίστοιχες τιμές για τους καταλύτες 30, 40 και 50% Fe_2O_3 υπολογίστηκαν ίσες με 0.626, 0.630 και 0.600, ένδειξη ότι παρά τις διαφοροποιήσεις στο ποσοστό της απόθεσης, αυτή η μεταβολή στην περιεκτικότητα του μετάλλου οδήγησε σε παρεμφερούς κρυσταλλικότητας πολυφλοϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα.

Καθώς όμως ο αριθμός των καταλυτικών ενεργών θέσεων αυξήθηκε παρατηρούμε πως όταν ο καταλύτης με το μέγιστο αριθμό του παράγοντα C/Fe χρησιμοποιήθηκε (75% Fe_2O_3), τότε παρατηρήθηκαν και κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς, οι οποίες μάλιστα αντιστοιχούν σε μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες διαμέτρων 0.81 και 1.04 nm. Αντίστοιχης διαμέτρου νανοσωλήνες παρήχθησαν και όταν ο 95 % Fe_2O_3 χρησιμοποιήθηκε, ενώ στις δύο ενδιάμεσες περιπτώσεις των 85 και 90 % Fe_2O_3 , πιθανή χαρακτηρίζεται η παραγωγή και μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων διαμέτρου 0.77 nm.

Τέλος, όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης της αλούμινας προκειμένου να ευνοηθεί ο σχηματισμός των νανοσωλήνων άνθρακα επιβεβαιώνονται και από το φάσμα Raman του υλικού που προέκυψε από την απόθεση ατμών αιθανόλης στους 800 °C στον καταλύτη 100% Fe_2O_3 , όπου φαίνεται να μην αντιστοιχεί σε κρυσταλλική μορφή άνθρακα, ενώ και η επίδραση της παρουσίας του αιματίτη είναι εμφανής από την μορφή του φάσματος στην περιοχή των χαμηλών κυματαριθμών.

5.3 Επίδραση του τρόπου παρασκευής του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα

Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε από την διεξαγωγή των πειραμάτων με την μεταβλητή περιεκτικότητα των καταλυτών σε μέταλλο ήταν πως μόνο του το οξείδιο του σιδήρου (σε bulk μορφή) δεν μπορεί να καταλύσει την αντίδραση διάσπασης της αιθανόλης για τον σχηματισμό νανοσωλήνων άνθρακα. Έτσι προκειμένου να πετύχουμε την παραγωγή αυτών των υλικών απαιτείται η διασπορά του μετάλλου και η παρασκευή των καταλυτών με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται μεταλλικά νανοσωματίδια.

Στην Παράγραφο αυτή περιγράφεται η χρήση τεσσάρων διαφορετικών τρόπων παρασκευής ενός καταλύτη με συγκεκριμένη αναλογία οξειδίων του σιδήρου και του αλουμινίου και μελετάται η επίδραση της παραμέτρου αυτής τόσο στην εξέλιξη της διεργασίας απόθεσης, όσο και στο είδος των παραγόμενων προϊόντων άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης στους 800°C σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα, ενώ τα υλικά που παράχθηκαν χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, φασματοσκοπίας Raman και θερμοσταθμικής ανάλυσης.

5.3.1 Παρασκευή καταλυτών

Για την μελέτη της επίδρασης του τρόπου παρασκευής του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα παρασκευάστηκαν καταλύτες μικτού οξειδίου του σιδήρου και του αλουμινίου ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$) σε αναλογία 3/1, με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 (§3.1).

Εν συντομία να επαναλάβουμε πως ο πρώτος καταλύτης, ο οποίος στο εξής για χάρη συντομίας θα αναφέρετε ως C1, παρασκευάστηκε με την μέθοδο της καταβύθισης (precipitation method), όπου προζυγισμένες ποσότητες ένυδρου νιτρικού αλουμινίου ($\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) και ένυδρου νιτρικού σιδήρου ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) διαλύθηκαν σε μεθανόλη (CH_3OH). Τα δύο διαλύματα αναμίχθηκαν και θερμάνθηκαν υπό ανάδευση στους 75°C μέχρι να εξατμιστεί πλήρως ο διαλύτης. Το στερεό υπόλειμμα θερμάνθηκε στους 500°C , σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (He) για 20 min, μέχρι την πλήρη διάσπαση των νιτρικών και ακολούθησε κονιορτοποίηση του στερεού υπολείμματος σε αχάτινο γουδί.

Ο δεύτερος καταλύτης, C2, παρασκευάστηκε με την μέθοδο της καύσης (combustion synthesis). Πιο συγκεκριμένα οι ίδιες ποσότητες νιτρικών αλάτων που χρησιμοποιήθηκαν και για την παρασκευή του C1, θερμάνθηκαν στους 500°C για 20 min, παρουσία του οξυγόνου της ατμόσφαιρας και χωρίς την περαιτέρω προσθήκη κάποιου καυσίμου (ουρία) ή κάποιου διαλύτη (H_2O , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, κ.ά.). Η θέρμανση του μίγματος οδήγησε στην αναγωγή των προδρόμων ενώσεων και τον σχηματισμό σωματιδίων μικτού οξειδίου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κονιορτοποίηση του στερεού υπολείμματος σε αχάτινο γουδί, όπως και παραπάνω.

Ο τρίτος καταλύτης, C3, παρασκευάστηκε με την μέθοδο της εμβάπτισης (impregnation method). Ως φορέας χρησιμοποιήθηκε Al_2O_3 καθαρότητας 99.97% (προϊόν της εταιρείας Sasol) και ως φορέας του μετάλλου ο $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$. Πιο συγκεκριμένα, 3.8 g $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ διαλύθηκαν σε 20 mL H_2O και στο διάλυμα προστέθηκαν 0.25 g Al_2O_3 . Το διάλυμα αφέθηκε για ξήρανση υπό ανάδευση στους 75°C και ακολούθως θερμάνθηκε στους 500°C , όπως και ο καταλύτης C1.

Τέλος, ο τέταρτος καταλύτης, C4, παρασκευάστηκε τροποποιώντας την μέθοδο της εμβάπτισης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του C3 και χρησιμοποιώντας ως διαλύτη μεθανόλη, αντί για H_2O .

5.3.2 Χαρακτηρισμός καταλυτών

Οι παραπάνω καταλύτες εξετάστηκαν ως προς την επιφάνειά τους και την δομή τους με τις μεθόδους φυσικής ρόφησης – εκρόφησης N_2 και περίθλασης ακτίνων X (XRD), αντίστοιχα. Αναλυτικά η μεθοδολογία των τεχνικών χαρακτηρισμού που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (§3.2 και §3.3).

Στον Πίνακα 5.3 παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των ειδικών επιφανειών (BET) και του μεγέθους των κρυσταλλιτών των καταλυτών αυτών. Παρατηρούμε πως και οι δυο αυτές παράμετροι είναι συνάρτηση της μεθόδου παρασκευής του καταλύτη, μιας και μεταβάλλονται ανάλογα με τον τρόπο που ο καταλύτης παρασκευάστηκε.

Πίνακας 5.3: Ειδική επιφάνεια και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των καταλυτών C1, C2, C3 και C4.

Καταλύτης	Ειδική Επιφάνεια	Μέγεθος
	BET (m^2/g)	κρυσταλλιτών Fe (nm)
C1	204	10.45
C2	137	9.40
C3	62	22.50
C4	93	19.28

Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη επιφάνεια μετρήθηκε στην περίπτωση που ο καταλύτης είχε παρασκευαστεί με την μέθοδο της καταβύθισης, ενώ η μικρότερη όταν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της εμβάπτισης, δίνοντας μια αρχική εικόνα ως προς την κρυσταλλικότητα των καταλυτών (πιο κρυσταλλικό το υλικό $\rightarrow$ μικρότερη επιφάνεια). Ακόμα, παρατηρήθηκε πως η ειδική επιφάνεια του καταλύτη αυξάνεται όταν τα άλατα διαλύονται σε μεθανόλη, η οποία απομακρύνεται και ευκολότερα από το διάλυμα, συγκριτικά με ότι συμβαίνει όταν το νερό χρησιμοποιείται ως διαλύτης.

Συνεχίζοντας τον χαρακτηρισμό των καταλυτών, για να προσδιοριστεί καλύτερα η δομή τους χρησιμοποιούμε τα φάσματα XRD που ελήφθησαν και τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 5.7. Παρατηρούμε πως οι καταλύτες C3 και C4, για την παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκε εμπορική αλούμινα, εμφανίζονται να είναι περισσότερο κρυσταλλικοί συγκρινόμενοι με τους C1 και C2, όπου ως

πρόδρομος της Al_2O_3 χρησιμοποιήθηκε το $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$. Να υπενθυμίσουμε πως το φάσμα XRD της αλούμινας που προκύπτει κατά την διάσπαση του νιτρικού αλουμινίου οδηγεί σε άμορφο υλικό.

Σχήμα 5.7: Φάσματα XRD των καταλυτών που παρασκευάστηκαν με διαφορετική μέθοδο.

Επιπρόσθετα, στους περισσότερους άμορφους καταλύτες μετρήθηκαν και τα μικρότερα μεγέθη κρυσταλλιτών αιματίτη (Fe_2O_3), ο οποίος αποτελεί και την κυριότερη φάση των καταλυτών αυτών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής τους, μιας και η περιεκτικότητά του στον συνολικό καταλύτη είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής της Al_2O_3 . Βέβαια και κορυφές οι οποίες αποδίδονται σε οξείδιο του αλουμινίου (Al_2O_3) ανιχνεύονται, ενώ μια αχνή κορυφή στις $\sim 30^\circ$

αποδίδεται σε μια από τις ανηγμένες μορφές του οξειδίου του σιδήρου, αυτής του μαγνητίτη (Fe_3O_4). Τέλος, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε είτε η μέθοδος της εμβάπτισης, είτε η τροποποίησή της παρατηρήθηκε ασθενώς μια ακόμα κορυφή, η οποία θεωρούμε πως υποδηλώνει την ύπαρξη στον καταλύτη ενός μικτού οξειδίου σιδήρου – αλουμινίου (AlFeO_3).

5.3.3 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Για να μελετηθεί η επίδραση του διαφορετικού τρόπου παρασκευής του καταλύτη στον τρόπο εξέλιξης τόσο του αρχικού ρυθμού, όσο και του ποσοστού απόθεσης του άνθρακα πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης συγκέντρωσης 2.5%, ως προς την συνολική ροή, στους 800 °C, σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πειραματισμού των τριών βημάτων (§3.4), όπου ο καταλύτης θερμαινόταν αρχικά παρουσία αδρανούς αερίου μέχρι τους 800 °C και με ρυθμό 20 °C/min, ακολουθούσε η απόθεση από τους ατμούς της αιθανόλης και η διαδικασία ολοκληρωνόταν με τη ψύξη του υλικού μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και πάλι παρουσία αδρανούς αερίου.

Στο Σχήμα 5.8 παρουσιάζονται οι καμπύλες της σχετικής μεταβολής του βάρους των καταλυτών σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής τους στο αντιδρόν αέριο μίγμα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της απόθεσης, μέχρι και την ολοκλήρωσή της, ενώ στο Σχήμα 5.9 παρατίθενται οι αντίστοιχες καμπύλες αλλά για το χρονικό διάστημα λίγων λεπτών πριν και μετά την έναρξη της απόθεσης. Να επαναλάβουμε πως στα πειράματα αυτά παραμένει σταθερή η σύσταση των καταλυτών, η θερμοκρασία απόθεσης και η σύσταση του αντιδρώντος μίγματος, διαφέρει όμως ο τρόπος παρασκευής του καταλύτη, καθώς και η διάρκεια της απόθεσης.

Και σε αυτή τη σειρά παρατηρούμε αυτό που ήταν αναμενόμενο σχετικά με τον τρόπο εξέλιξης του ρυθμού της διεργασίας, ο οποίος αρχικά εμφανίζεται να έχει μια μεγάλη τιμή, η οποία στη συνέχεια ελαττώνεται, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σταθεροποίηση του βάρους του δείγματος και συνεπώς τον πρακτικό μηδενισμό του ρυθμού. Των σταδίων αυτών όμως είχε προηγηθεί ελάττωση του βάρους του καταλύτη, αρχικά λόγω της θέρμανσής του μέχρι τους 800 °C και την απομάκρυνση της περιεχόμενης του υγρασίας, αλλά και λόγω της αναγωγής η οποία λαμβάνει χώρα όταν οι ατμοί της αιθανόλης διοχετεύονται στον αντιδραστήρα και οφείλεται στο υδρογόνο που προκύπτει κατά την διάσπαση της πηγής του άνθρακα.

Σχήμα 5.8: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών C1, C2, C3 και C4, σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Αν και ο τρόπος παρασκευής του καταλύτη δεν επηρεάζει τα στάδια εξέλιξης του ρυθμού της απόθεσης, εντούτοις επιδρά σημαντικά τόσο στην τιμή του, όσο και στο ποσοστό της απόθεσης που επιτυγχάνεται. Στο Σχήμα 5.10 παρατίθενται τα διαγράμματα της μεταβολής των δύο αυτών παραμέτρων σε συνάρτηση με την ειδική επιφάνεια των καταλυτών, που είναι μια μεταβλητή ενδεικτική του τρόπου παρασκευής τους

Παρατηρούμε πως οι σχετικά πιο άμορφοι καταλύτες οδηγούν σε μεγαλύτερα ποσοστά απόθεσης συγκριτικά με εκείνους με έντονη κρυσταλλική δομή και μάλιστα ο καταλύτης με το μικρότερο μέγεθος κρυσταλλίτη (9.4 nm) οδήγησε σε ποσοστό απόθεσης ~400% μετά από 1 h έκθεσής του στο μίγμα της αντίδρασης, ενώ αυξανόταν ακόμα παραπάνω ξεπερνώντας το 500%, ως προς την αρχική ποσότητα του δείγματος μετά από ~3.5 h απόθεσης, ένδειξη της αντίδρασης περισσότερων καταλυτικών σωματιδίων πριν η δηλητηρίαση του καταλύτη από τον αποτεθειμένο άνθρακα οδηγήσει στην απενεργοποίησή του. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε στην περίπτωση του καταλύτη C3, όπου τα

μεγαλύτερα σε μέγεθος καταλυτικά του σωματίδια καλύφθηκαν αρχικά από άνθρακα σχηματίζοντας πιθανότατα τους πρώτους νανοσωλήνες, η μεγάλη τους διάμετρος όμως καθώς και οι ήδη αποτεθειμένοι νανοσωλήνες δυσχέραναν την διάχυση του άνθρακα ώστε και οι υπόλοιπες καταλυτικές θέσεις να αποτελέσουν κέντρα πυρηνοποίησης για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μετά από μία ώρα το μικρότερο ποσοστό απόθεσης συγκριτικά με τους υπόλοιπους καταλύτες της ίδιας περιεκτικότητας σε μέταλλο.

Σχήμα 5.9: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών C1, C2, C3 και C4, σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C (εστίαση στο χρονικό διάστημα πλησίον της έναρξης της απόθεσης).

Ενδιάμεσα ήταν τα αποτελέσματα ως προς το ποσοστό της απόθεσης όταν οι καταλύτες C1 και C4 χρησιμοποιήθηκαν, με τον καταλύτη με την μεγαλύτερη επιφάνεια να εμφανίζει έναν σχετικά χαμηλό αρχικό ρυθμό απόθεσης, ο οποίος όμως διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν η επιβράδυνσή του ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να έχουμε την σταδιακότερη και άρα πληρέστερη κάλυψη των ενεργών καταλυτικών του κέντρων. Αντίθετα, όταν ο C4 χρησιμοποιήθηκε παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος αρχικός ρυθμός ο

οποίος υπολογίστηκε ίσος με $2.25 \cdot 10^{-3}$ mg/s, ο οποίος όμως είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη επιφανειακή κάλυψη του καταλύτη από άνθρακα και κατά συνέπεια την απενεργοποίησή του, οπότε και το ποσοστό απόθεσης που τελικά επετεύχθη ήταν μικρότερο από εκείνα των καταλυτών C1 και C2.

Σχήμα 5.10: Μεταβολή του αρχικού ρυθμού και του ποσοστού απόθεσης μετά από 1 h έκθεσης των καταλυτών σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C σε συνάρτηση με την επιφάνεια των διαφορετικά παρασκευασμένων καταλυτών.

5.3.4 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), φασματοσκοπία Raman και θερμοσταθμική ανάλυση (TGA).

Τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, φασματοσκοπίας Raman και θερμοσταθμικής ανάλυσης προκειμένου να ταυτοποιηθεί το είδος του άνθρακα που αποτέθηκε, αλλά και η καθαρότητα των δειγμάτων ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη.

5.3.4.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στα Σχήματα 5.11 και 5.12 παρουσιάζονται εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης μεσαίας και υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που προέκυψαν κατά την μελέτη της επίδρασης του διαφορετικού τρόπου παρασκευής του καταλύτη στο είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα.

Σχήμα 5.11: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Παρατηρούμε πως ανεξάρτητα από την ειδική επιφάνεια και την κρυσταλλικότητα της δομής του καταλύτη παράχθηκαν νανοσωλήνες άνθρακα. Μάλιστα αξιοσημείωτη είναι η ομοιογένειά τους, ειδικά στην περίπτωση του καταλύτη C2, που να υπενθυμίσουμε πως είναι αυτός στον οποίο αποτέθηκε η περισσότερη ποσότητα άνθρακα. Καταλυτικά σωματίδια δεν είναι εμφανή, ένδειξη ότι τουλάχιστον ο επιφανειακός σίδηρος έχει όλος αντιδράσει για να σχηματιστούν νανοσωλήνες. Επίσης, διαφορετικά είδη αποτεθειμένου άνθρακα δεν είναι εύκολα διακριτά, εκτός από την περίπτωση του C4, όπου ανιχνεύεται σε μικρό βαθμό άμορφος άνθρακας

Σχήμα 5.12: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Επιπρόσθετα, από τις εικόνες υψηλής μεγέθυνσης βλέπουμε πως το εύρος κατανομής των μετρήσιμων διαμέτρων των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα κυμαίνεται μεταξύ 9 και 46 nm, επιβεβαιώνοντας τον σχηματισμό πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και δίνοντας ενδείξεις για πιθανό

ταυτόχρονο σχηματισμό είτε λεπτών πολυφλοϊκών νανοσωλήνων είτε και μονοφλοϊκών.

5.3.4.2 Φασματοσκοπία Raman

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την παραγωγή και μονοφλοϊκών νανοσωλήνων στα δείγματά μας, τα χαρακτηρίσαμε και με φασματοσκοπία Raman. Τα φάσματα που ελήφθησαν παρατίθενται στο Σχήμα 5.13.

Σχήμα 5.13: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Είναι εμφανείς οι δύο χαρακτηριστικές κορυφές των νανοσωλήνων άνθρακα η D-band στους $\sim 1350\text{ cm}^{-1}$ και η G-band στους $\sim 1580\text{ cm}^{-1}$, άρα όπως και από τις εικόνες SEM συμπεράναμε, νανοσωλήνες άνθρακα παράχθηκαν ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής του καταλύτη. Όμως ο τελευταίος φαίνεται να επηρεάζει την κρυσταλλικότητα των παραγόμενων νανοσωλήνων, αφού οι λόγοι των σχετικών εντάσεων των δύο αυτών κορυφών διαφέρουν. Το υλικό με τις λιγότερες ατέλειες μοιάζει να είναι εκείνο στο οποίο και το μικρότερο ποσοστό απόθεσης παρατηρήθηκε, δηλαδή από τον καταλύτη C3 ($I_D/I_G=0.483$), ο οποίος να υπενθυμίσουμε πως είχε παρασκευαστεί διασπείροντας το μέταλλο σε εμπορικό φορέα. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή και πολύ έντονες κορυφές στην περιοχή των χαμηλών κυματαριθμών ανιχνεύθηκαν οι οποίες αποδίδονται σε μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα διαμέτρων 0.79 και 1.03 nm.

Παρόμοιας κρυσταλλικότητας ($I_D/I_G=0.491$) ήταν και το υλικό που παράχθηκε όταν ο καταλύτης είχε παρασκευαστεί με την μέθοδο της καταβύθισης, ενώ και σε αυτή την περίπτωση οι κορυφές στους 281 και 213 cm^{-1} αποδεικνύουν πως και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες παράχθηκαν διαμέτρων 0.79 και 1.05 nm, αντίστοιχα.

Περισσότερες ατέλειες είχαν οι νανοσωλήνες άνθρακα όταν χρησιμοποιήθηκε ο καταλύτης C4 ($I_D/I_G=0.573$), ενώ και υπό αυτές τις συνθήκες παρατηρήθηκαν και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα κοντινών διαμέτρων με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις.

Όταν όμως ο καταλύτης που είχε παρασκευαστεί με απότομη θέρμανση αποτέλεσε την καταλυτική κλίνη για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων, τότε παράχθηκαν μόνο πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα και μάλιστα με αρκετές ατέλειες στη δομή τους, μιας και ο λόγος των σχετικών εντάσεων των κορυφών τους υπολογίστηκε ίσος με 0.573.

Παρατηρήθηκε πως οι μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα που παράγονται έχουν την ίδια διάμετρο ανεξάρτητα από το μέγεθος του καταλυτικού σωματιδίου που μετρήθηκε μέσω των φασμάτων XRD. Μάλιστα, όταν μετρήθηκε το μικρότερο μέγεθος κρυσταλλίτη δεν παράχθηκαν μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα, παρατήρηση που έρχεται σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερευνητών οι οποίοι συσχετίζουν το μέγεθος του παραγόμενου νανοσωλήνα άνθρακα με το μέγεθος του καταλυτικού σωματιδίου [7, 19, 20, 26, 37, 45, 53, 54, 64]. Όμως το μέγεθος του σωματιδίου μετά την ανάπτυξη του νανοσωλήνα είναι μεγαλύτερο από την διάμετρο του τελευταίου, αφού τα σωματίδια εξακολουθούν να αναπτύσσονται και μετά την

πυρηνοποίηση του νανοσωλήνα [21], για αυτό αξία θα είχε να γνωρίζαμε το μέγεθος του καταλυτικού σωματιδίου κατά την στιγμή της έναρξης του σχηματισμού του νανοσωλήνα.

5.3.4.3 Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA)

Μερική ποσότητα των προϊόντων που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα εξετάστηκε με τη βοήθεια θερμοσταθμικής ανάλυσης. Αναλυτικά η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε και οι συνθήκες που εφαρμόστηκαν περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 (§3.7). Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν για κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές φαίνονται στο Σχήμα 5.14. Σε κάθε διάγραμμα βλέπουμε την μεταβολή του βάρους του δείγματος (μαύρη συνεχή γραμμή), καθώς και το ρυθμό της σχετικής μεταβολής του βάρους του (γκρι συνεχή γραμμή) σε συνάρτηση με την θερμοκρασία.

Σχήμα 5.14: Θερμοσταθμική ανάλυση των δειγμάτων που προέκυψαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Παρατηρούμε πως δεν εμφανίζεται ελάττωση του βάρους στη θερμοκρασιακή περιοχή μέχρι τους ~350 °C, ενδεικτική της απουσίας άμορφου

άνθρακα, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι για την συγκεκριμένη τουλάχιστον περιεκτικότητα των καταλυτών σε μέταλλο οι ρίζες υδροξυλίου (-OH) της αιθανόλης βοηθούν στην απομάκρυνση του άμορφου άνθρακα με τη μορφή πιθανότατα μονοξειδίου του άνθρακα [81 – 85]. Η κυριότερη μάζα του υλικού μας καίγεται σε ένα θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 480 και 640 °C, αποδεικνύοντας και πάλι πως πρόκειται για νανοσωλήνες άνθρακα.

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση του καταλύτη C1 η μέγιστη θερμοκρασία καύσης αντιστοιχεί στους 564 °C, ενώ σημαντική ποσότητα νανοσωλήνων με μικρότερη διάμετρο φαίνεται πως καίγονται στους 531 °C. Για το δείγμα αυτό υπολογίστηκε και η καθαρότητά του ως προς άνθρακα και βρέθηκε ίση με 78%. Αντίστοιχα στην περίπτωση του C2 παρατηρούμε από τις θερμοκρασίες οξείδωσης πως πρόκειται για πολυφλοϊκούς νανοσωλήνες, οι οποίοι καίγονται στους 606 °C, ενώ υπάρχουν και λεπτότερης διαμέτρου, οι οποίοι καίγονται στους 571.6 °C. Η καθαρότητα σε αυτή την περίπτωση ήταν ίση με 80%. Στον καταλύτη C3 το εύρος των θερμοκρασιών οξείδωσης είναι ακόμα μεγαλύτερο, οπότε κατ' επέκταση και το εύρος των διαμέτρων των παραγόμενων νανοσωλήνων, ενισχύοντας και την παρατήρηση που έγινε μέσω των φασμάτων Raman για την παρουσία και μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Η καθαρότητα για αυτόν υπολογίστηκε στο 61%. Τέλος για τον καταλύτη C4 παρατηρούμε αντίστοιχη συμπεριφορά με εκείνη του C1, με αυξημένη όμως την θερμοκρασία κατά ~10 °C, ενώ η καθαρότητα αυτού του δείγματος ήταν ίση με 70%.

5.4 Επίδραση του τύπου του φορέα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα

Η αναγκαιότητα της διασποράς του μετάλλου σε ένα φορέα προκειμένου ο άνθρακας να αποτεθεί στη μορφή των νανοσωλήνων έχει ήδη αποσαφηνισθεί από όσα περιγράφηκαν μέχρι τώρα. Μάλιστα το υπόστρωμα πρέπει να έχει μεγάλη ειδική επιφάνεια, ώστε να επιτυγχάνεται καλή διασπορά του μετάλλου, αλλά και να απομακρύνεται εύκολα από το τελικό προϊόν [86]. Επίσης, οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους επηρεάζουν ακόμα και το είδος του αποτιθέμενου άνθρακα, ενώ ο φορέας συχνά συμμετέχει στη διεργασία ενισχύοντας και την διάσπαση της πηγής του άνθρακα [87].

Στην Παράγραφο αυτή μελετούμε τέσσερις διαφορετικούς φορείς ως προς την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα. Εξετάζεται το οξείδιο του αλουμινίου (Al_2O_3), η σίλικα

(SiO₂), η μαγνησία (MgO) και η ζιρκόνια (ZrO₂), ενώ οι ενεργές καταλυτικές θέσεις αντιστοιχούν και πάλι σε οξείδιο του σιδήρου (Fe₂O₃).

5.4.1 Παρασκευή καταλυτών

Για να είναι πιο ευδιάκριτη η επίδραση του υποστρώματος στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα παρασκευάσαμε τους καταλύτες με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο (μόλις 5 % Fe, ως προς την συνολική μάζα του καταλύτη). Οι φορείς που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το οξείδιο του αλουμινίου, το οποίο προέκυπτε μέσω του ένυδρου νιτρικού του άλατος, εμπορική σίλικα καθαρότητας 99.8%, καθώς και εμπορικά προϊόντα ζιρκονίας και μαγνησίας. Το μέταλλο βρισκόταν στον καταλύτη με τη μορφή του οξειδίου του σιδήρου και προερχόταν από το ένυδρο νιτρικό του άλας.

Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της εμβάπτισης (§3.1), με την οποία συνοπτικά να αναφέρουμε πως προζυγισμένες ποσότητες των φορέων και του μετάλλου διαλύονταν σε νερό. Τα διαλύματα στη συνέχεια αναμιγνύονταν και αφήνονταν υπό ανάδευση στους 75 °C μέχρι να εξατμιστεί πλήρως ο διαλύτης. Ακολουθούσε θέρμανση του στερεού υπολείμματος στους 500 °C, σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (He) για 20 min και τέλος κονιορτοποίησή του σε αχάτινο γουδί.

Για λόγους συντομίας οι καταλύτες αυτοί θα αναφέρονται στη συνέχεια με βάση το είδος του υποστρώματος το οποίο χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή ως Al₂O₃, SiO₂, MgO και ZrO₂.

5.4.2 Χαρακτηρισμός καταλυτών

Οι καταλύτες που παρασκευάστηκαν για τη μελέτη της επίδρασης του φορέα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως προς την επιφάνειά τους και την δομή τους με τις μεθόδους φυσικής ρόφησης – εκρόφησης N₂ και περίθλασης ακτίνων X (XRD), αντίστοιχα. Αναλυτικά η μεθοδολογία των τεχνικών χαρακτηρισμού που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (§3.2 και §3.3).

Στον Πίνακα 5.4 παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των ειδικών επιφανειών (BET) και του μεγέθους των κρυσταλλιτών, καθώς και οι τιμές της ειδικής επιφάνειας των φορέων. Όπως ήταν αναμενόμενο η προσθήκη του μετάλλου ελάττωσε την επιφάνεια του φορέα, εκτός από την περίπτωση της ζιρκονίας.

Τα υλικά που προέκυψαν ήταν άμορφα όταν η αλούμινα και η σίλικα χρησιμοποιήθηκαν ως φορείς και παρατηρήθηκε πως στην περίπτωση της πρώτης ακόμα και η μικρή αυτή περιεκτικότητα σε οξείδιο του μετάλλου είναι αρκετή για να καλύψει το οξείδιο του αλουμινίου, αφού μόνο κορυφές του αιματίτη ανιχνεύονται, ενώ όταν το οξείδιο του πυριτίου αποτέλεσε το υπόστρωμα, τότε δεν μπορούμε με σαφήνεια να συμπεράνουμε αν οι κορυφές, στο κατά τα άλλα άμορφο υλικό αντιστοιχούν σε αιματίτη ή σε ένα μικτό οξείδιο σιδήρου – πυριτίου (Σχήμα 5.15).

Πίνακας 5.4: Ειδική επιφάνεια υποστρώματος και καταλύτη, καθώς και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά υποστρώματα.

Τύπος Φορέα	Ειδική Επιφάνεια Φορέα (m^2/g)	Ειδική Επιφάνεια Καταλύτη (m^2/g)	Μέγεθος κρυσταλλιτών Fe (nm)
Al ₂ O ₃	185	121.7	-
SiO ₂	350 – 410	271.0	7.1
ZrO ₂	4	102.0	49.7
MgO	68.7	58.0	18.1

Στις περιπτώσεις των άλλων δύο φορέων οι κορυφές των οξειδίων που εμφανίζονται είναι πιο ξεκάθαρες. Έτσι όταν χρησιμοποιήθηκε μαγνησία, τότε ανιχνεύονται κατ' αποκλειστικότητα οι χαρακτηριστικές της κορυφές, ενώ το οξείδιο του σιδήρου δεν παρουσιάζεται, γεγονός που πιθανότατα σημαίνει πως έχει καλυφθεί από την μαγνησία.

Αντίστοιχη η εικόνα του φάσματος και για την ζιρκόνια οι χαρακτηριστικές κορυφές της οποίας επικρατούν, ενώ με δυσκολία διακρίνεται μία κορυφή στις ~54°, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στον αιματίτη. Και από το φάσμα αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο σίδηρος πιθανότατα είναι καλυμμένος από τον φορέα.

Σχήμα 5.15: Φάσματα XRD των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα.

5.4.3 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Οι καταλύτες με περιεκτικότητα 5% σε σίδηρο που παρασκευάστηκαν με διαφορετικούς φορείς χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση πειραμάτων χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Η διεργασία έλαβε χώρα στους 800 °C και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πειραματισμού των τριών βημάτων (§3.4). Το ποσοστό των ατμών της αιθανόλης στο συνολικό μίγμα της απόθεσης ήταν 3%.

Στο Σχήμα 5.16 φαίνονται οι καμπύλες σχετικής μεταβολής του βάρους των καταλυτών σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής τους στο αντιδρόν αέριο

μίγμα και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της απόθεσης, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Παρατηρούμε πως τα ποσοστά απόθεσης άνθρακα ακόμα και μετά την έκθεση των καταλυτών στους ατμούς της αιθανόλης για περίπου τρεις ώρες είναι πολύ χαμηλά, ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη.

Πιο συγκεκριμένα το μικρότερο ποσοστό απόθεσης μετά από μία ώρα υπολογίστηκε ίσο με ~8% και αντιστοιχεί στον καταλύτη με υπόστρωμα σιλίκας, η οποία άλλωστε και χαρακτηρίζεται ως σχεδόν μη ενεργή στη διεργασία απόθεσης άνθρακα [88], αφού σαν υπόστρωμα εμφανίζει μικρή καταλυτική ενεργότητα για την διάσπαση των υδρογονανθράκων [89]. Παρόμοια ήταν και η τιμή όταν χρησιμοποιήθηκε η ζιρκόνια.

Σχήμα 5.16: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Το μέγιστο ποσοστό απόθεσης παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε η αλούμινα ως φορέας και μετά από μία ώρα υπολογίστηκε ίσο με ~14% ενώ ο αρχικός του ρυθμός ήταν ίσος με $3.1 \cdot 10^{-4}$ mg/s. Τέλος στην περίπτωση που η μαγνησία αποτελούσε τον φορέα του καταλύτη το ποσοστό της απόθεσης ήταν μικρότερο, όμως ο αρχικός του ρυθμός ήταν ο υψηλότερος και ίσος με $1.0 \cdot 10^{-3}$

mg/s, που όμως είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη κάλυψη των ενεργών καταλυτικών κέντρων και κατά συνέπεια την γρήγορη απενεργοποίηση του καταλύτη

5.4.4 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Αν και τα ποσοστά απόθεσης άνθρακα που λάβαμε κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης σειράς πειραμάτων δεν είναι αξιοσημείωτα, εντούτοις εξετάσαμε τα προϊόντα με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία Raman προκειμένου να ταυτοποιήσουμε το είδος του άνθρακα που αποτέθηκε. Σε κάποιες περιπτώσεις και αναλυτής EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy) χρησιμοποιήθηκε για την στοιχειακή μικροανάλυση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων.

5.4.4.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Αρχικά τα δείγματα εξετάστηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Στο Σχήμα 5.17 παρουσιάζονται οι εικόνες τους σε μεσαία μεγέθυνση.

Σχήμα 5.17: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα, σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.18: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη που παρασκευάστηκε σε υπόστρωμα ZrO_2 , μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.19: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη που παρασκευάστηκε σε υπόστρωμα MgO , μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Δεν παρατίθεται η εικόνα που αντιστοιχεί στο υπόστρωμα της σίλικας, διότι δεν ήταν εφικτή η λήψη εικόνας από το δείγμα αυτό, χωρίς να έχει επιχρυσωθεί, ένδειξη ότι ο άνθρακας που είχε αποτεθεί ήταν πολύ λίγος συγκριτικά με τον υπόλοιπο καταλύτη, με αποτέλεσμα το δείγμα να φορτίζει κατά την μέτρηση.

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα και όταν η μαγνησία χρησιμοποιήθηκε, όπου δεν ανιχνεύονται να έχουν παραχθεί νανοσωλήνες άνθρακα, παρά το γεγονός ότι από άλλες ερευνητικές ομάδες αναφέρεται πως η μαγνησία ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό άμορφου άνθρακα και εμποδίζει την συσσώμωση των μεταλλικών σωματιδίων οδηγώντας μάλιστα σε μεγαλύτερα ποσοστά απόθεσης συγκριτικά με την αλούμινα και τη σίλικα [402].

Μικρή ποσότητα νανοσωλήνων άνθρακα είναι εμφανής όταν η ζιρκόνια αποτέλεσε τον φορέα και πάλι όμως η κυρίαρχη φάση είναι τα καταλυτικά σωματίδια. Η πολύ μικρή περιεκτικότητα του άνθρακα στα δείγματα αυτά επιβεβαιώνεται και από τις EDX αναλύσεις τους, τα φάσματα των οποίων φαίνονται στα Σχήμα 5.18 και 5.19. Πιο ξεκάθαρη είναι η παραγωγή των νανοσωλήνων όταν η αλούμινα αποτέλεσε τον φορέα του καταλύτη, η οποία να υπενθυμίσουμε είναι και αυτή που οδήγησε στο μεγαλύτερο ποσοστό απόθεσης και αποδίδεται όχι μόνο στην καλή διασπορά του μετάλλου όταν αυτή είναι ο φορέας, αλλά και στο ότι συμμετέχει ενεργά στην διάσπαση της αιθανόλης

5.4.4.2 Φασματοσκοπία Raman

Ο χαρακτηρισμός των προϊόντων ολοκληρώνεται με την λήψη των φασμάτων Raman τους. Τα αποτελέσματα εικονίζονται στο Σχήμα 5.20 και είναι φανερό πως ακόμα και στις περιπτώσεις που μέσω των εικόνων SEM είχαμε πιστοποιήσει την παραγωγή νανοσωλήνων εντούτοις οι εντάσεις των D και G κορυφών δείχνουν πως υλικά με πολλές ατέλειες παράχθηκαν, ενώ η μετατόπιση των κορυφών προς μεγαλύτερους κυματαριθμούς δείχνει πως το υλικό μας είναι περισσότερο γραφιτικό.

Αξιοσημείωτο είναι το φάσμα όταν η ζιρκόνια χρησιμοποιήθηκε, όπου και κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς παρατηρούνται, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν σε μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, αλλά οφείλονται στον καταλύτη, όπως αποδεικνύεται και από το φάσμα Raman του που εικονίζεται στο Σχήμα 5.21.

Σχήμα 5.20: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά υποστρώματα, σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.21: Φάσμα Raman του καταλύτη με περιεκτικότητα 5% Fe σε ZrO₂.

5.5 Επίδραση του τύπου της αλούμινας ως φορέα στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα

Η μελέτη διαφορετικών τύπων φορέων έδειξε πως τα καλύτερα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη μέθοδο και χρησιμοποιώντας ως πηγή του άνθρακα ατμούς αιθανόλης επιτυγχάνονται όταν χρησιμοποιείται αλούμινα ως υπόστρωμα. Στην Παράγραφο αυτή εξετάζουμε έξι διαφορετικούς τύπους αλούμινας ως προς την ειδική τους επιφάνεια και την οξύτητά τους για να δούμε πως οι παράμετροι αυτές επιδρούν στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα.

5.5.1 *Παρασκευή καταλυτών*

Για την παρασκευή των καταλυτών αυτής της σειράς πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν έξι διαφορετικοί τύποι αλούμινας. Οι τρεις πρώτοι ήταν γ - Al_2O_3 καθαρότητας 96% που διέφεραν μεταξύ τους ως προς την οξύτητά τους και για λόγους συντομίας στο εξής θα αναφέρονται ως: “acidic - ac”, “basic - ba” και “neutral - ne”. Μια ακόμα Al_2O_3 με παρόμοια καθαρότητα (97%), αλλά μικρότερη ειδική επιφάνεια αποτέλεσε τον φορέα για αυτούς τους καταλύτες και θα αναφέρεται ως “Sasol - sa”. Επίσης, επιλέχθηκε ένα ακόμα προϊόν σε μορφή κυλινδρικών πελεττών διαμέτρου 1/8” που κονιορτοποιήθηκε πριν προστεθεί στο διάλυμα του μετάλλου και στο εξής θα αναφέρεται με το όνομα της παρασκευάστριας εταιρείας ως “Engelhard - en”. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο ($\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) ως πηγή της Al_2O_3 που θα αναφέρεται ως “ $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O} - \text{NO}_3$ ”.

Ως μέταλλο επιλέχθηκε και πάλι ο σίδηρος και η πρόδρομος ένωσή του ήταν το ένυδρο νιτρικό του άλας ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$). Η σύσταση των καταλυτών ως προς τα οξειδιά τους επιλέχθηκε να είναι $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ και οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με την μέθοδο της εμβάπτισης (§3.1). Συνοπτικά να αναφέρουμε πως προζυγισμένη ποσότητα ένυδρου νιτρικού σιδήρου διαλύονταν σε νερό και στη συνέχεια προστίθονταν η καθορισμένη ποσότητα του φορέα της Al_2O_3 . Ακολουθούσε ανάδευση του διαλύματος στους 75 °C μέχρι να εξατμιστεί πλήρως ο διαλύτης και στη συνέχεια θέρμανση του στερεού υπολείμματος στους 500 °C, σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (He) για 20min και τέλος κονιορτοποίησή του σε αχάτινο γουδί.

5.5.2 Χαρακτηρισμός καταλυτών

Όλοι οι καταλύτες που παρασκευάστηκαν για τη μελέτη της επίδρασης του διαφορετικού τύπου της αλούμινας χαρακτηρίστηκαν ως προς την επιφάνεια και την δομή τους με τις μεθόδους φυσικής ρόφησης – εκρόφησης N_2 και περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), αντίστοιχα. Αναλυτικά η μεθοδολογία των τεχνικών χαρακτηρισμού που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (§3.2 και §3.3).

Πίνακας 5.5: Ειδική επιφάνεια υποστρώματος και καταλύτη, καθώς και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά υποστρώματα Al_2O_3 .

Τύπος Al_2O_3	Ειδική Επιφάνεια Φορέα (m^2/g)	Ειδική Επιφάνεια Καταλύτη (m^2/g)	Μέγεθος κρυσταλλιτών Fe (nm)
Acidic	150	99	20.5
Basic	150	115	20.9
Neutral	150	109	17.6
Engelhard	190	105	17.8
Sasol	66	62	22.5
$Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$	185	101	20.2

Στον Πίνακα 5.5 παρατίθενται οι υπολογισμοί της ειδικής επιφάνειας (BET) τόσο των φορέων της αλούμινας που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και των τελικών καταλυτών που παρασκευάστηκαν, καθώς και το μέγεθος των κρυσταλλιτών τους όπως υπολογίστηκε από τα φάσματα XRD τους. Τα τελευταία εικονίζονται στο Σχήμα 5.22. Όπως ήταν αναμενόμενο η επιφάνεια του φορέα ελαττώνεται με την προσθήκη του μετάλλου, οι παραγόμενοι όμως καταλύτες έχουν παρόμοιες επιφάνειες εκτός από την περίπτωση όπου ο φορέας με την μικρότερη επιφάνεια χρησιμοποιήθηκε.

Αναλυτικότερα, όταν οι διαφορετικές ως προς την οξύτητα τους αλούμινες αποτέλεσαν τους φορείς, οι καταλύτες που προέκυψαν ήταν κρυσταλλικοί και επικρατούσε η φάση του αιματίτη. Η κορυφή στις $\sim 30^\circ$ αποδίδεται στο προϊόν του πρώτου σταδίου αναγωγής του αιματίτη προς

μαγνητίτη (Fe_3O_4), ενώ τα σωματίδια των κρυσταλλιτών υπολογίστηκαν να έχουν παρόμοιες διαμέτρους που κυμαίνονται μεταξύ 17.6 και 20.5 nm. Εξίσου κρυσταλλικός, αλλά με μεγαλύτερο μέγεθος σωματιδίων ήταν ο καταλύτης που παρασκευάστηκε με την Sasol αλούμινα, ενώ όταν το ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο αποτέλεσε την πρόδρομη πηγή του οξειδίου του αλουμινίου, περισσότερες κορυφές οι οποίες αποδίδονται σε αυτό ανιχνεύονται. Πιο έντονες ήταν οι κορυφές της αλούμινας όταν χρησιμοποιήθηκε η Engelhard, ένδειξη ότι το Fe_2O_3 κάλυψε τους πόρους του φορέα, υπάρχει όμως σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο οξειδίων.

- * Hematite (Fe_2O_3)
- ⊗ Aluminum Oxide (Al_2O_3)
- ∇ Magnetite (Fe_3O_4)

Σχήμα 5.22: Φάσματα XRD των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικούς φορείς αλούμινας.

5.5.3 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Οι παραπάνω καταλύτες χρησιμοποιήθηκαν για την απόθεση ατμών αιθανόλης συγκέντρωσης 3% στους 800 °C, σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα με σκοπό την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πειραματισμού των τριών βημάτων (§3.4) και η απόθεση ολοκληρωνόταν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ωρών.

Σχήμα 5.23: Σχετική μεταβολή του βάρους των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά υποστρώματα αλούμινας σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Στο Σχήμα 5.23 φαίνονται οι καμπύλες σχετικής μεταβολής του βάρους των καταλυτών σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής τους στο αντιδρόν αέριο μίγμα και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της απόθεσης, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Παρατηρούμε πως ο ρυθμός εξελίσσεται ακολουθώντας τρία στάδια, τα οποία είναι ποιοτικά όμοια ανεξάρτητα από το είδος της αλούμινας που χρησιμοποιήθηκε, μεταβάλλονται όμως ποσοτικά από την παράμετρο αυτή.

Στον Πίνακα 5.6 αναγράφονται όλες οι υπολογισμένες τιμές του αρχικού ρυθμού, του ποσοστού απόθεσης μετά από μία ώρα, καθώς και της καθαρότητας ως προς άνθρακα του παραγόμενου υλικού για κάθε μία από τις διαφορετικές αλούμινες που χρησιμοποιήθηκε. Παρατηρούμε πως το μέγιστο ποσοστό απόθεσης επιτυγχάνεται όταν ως πηγή του οξειδίου του αλουμινίου χρησιμοποιείται το ένυδρο νιτρικό του άλας, φθάνοντας το 350% ως προς την ανηγμένη μάζα του καταλύτη μετά από μία ώρα, ενώ μετά το τέλος της διεργασίας το βάρος του καταλύτη είχε αυξηθεί κατά 4.5 φορές. Αν και ο αρχικός ρυθμός της απόθεσης υπολογίστηκε ίσος με $1.82 \cdot 10^{-3}$ mg/s και δεν αντιστοιχεί στον μέγιστο αυτής της σειράς των πειραμάτων, εντούτοις μη χρησιμοποιώντας εμπορική αλούμινα ως υπόστρωμα επιτυγχάνεται πιθανότατα καλύτερη διασπορά του μετάλλου σε αυτήν, βελτιώνοντας την ενεργότητα του καταλύτη και αξιοποιώντας περισσότερα καταλυτικά κέντρα.

Πίνακας 5.6: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1h έκθεσης των καταλυτών που είχαν παρασκευαστεί από διαφορετικού τύπου φορέα αλούμινας, σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Τύπος Al_2O_3	Αρχικός Ρυθμός (10^{-3} mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1h (%)	Καθαρότητα ως προς C (%)
Acidic	2.47	312	81
Basic	1.48	214	78
Neutral	0.92	143	73
Engelhard	1.53	192	76
Sasol	1.87	197	73
$Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$	1.82	350	82

Ο μέγιστος ρυθμός της απόθεσης παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε ο όξινος φορέας αλούμινας και βρέθηκε ίσος με $2.47 \cdot 10^{-3}$ mg/s, οπότε και έλαβε χώρα γρήγορη αρχική κάλυψη του καταλύτη από άνθρακα, επιβραδύνθηκε

όμως συντομότερα οδηγώντας και πάλι σε τελικό υλικό με σημαντική καθαρότητα (81%) αφού κατά την τετράωρη διαδικασία τετραπλασιάστηκε το αρχικό βάρος του καταλύτη. Η παρατήρηση αυτή έρχεται να συμφωνήσει με την διαπίστωση ότι όξινοι φορείς ευνοούν την απόθεση του άνθρακα [90]

Σημαντικά τα ποσά του παραγόμενου άνθρακα και στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν η βασική και η Engelhard αλούμινα οι οποίες οδήγησαν αντίστοιχα σε αύξηση του αρχικού βάρους του καταλύτη κατά 3.6 και 3.1 φορές. Και σε αυτούς τους καταλύτες παρατηρούμε έναν αρχικό υψηλό ρυθμό, ο οποίος στην συνέχεια επιβραδύνεται, ενώ παρά την παρατεταμένη έκθεση των καταλυτών στους ατμούς της αιθανόλης δεν έχει φθάσει ακόμα το στάδιο της σταθεροποίησης του βάρους ένδειξη ότι καταλυτικά κέντρα παραμένουν ενεργά συνεχίζοντας την διάσπαση της αλκοόλης και ευνοώντας την πυρινηνοποίηση για τον σχηματισμό νέων νανοσωλήνων.

Μικρότερες ήταν οι καθαρότητες αλλά και τα ποσοστά απόθεσης όταν χρησιμοποιήθηκαν η ουδέτερη και η αλούμινα τύπου Sasol. Οι καθαρότητες και των δύο υλικών υπολογίστηκαν ίσες με 73%, στην περίπτωση όμως της πρώτης έλαβε χώρα πιο αργή και σταδιακή κάλυψη του καταλύτη από άνθρακα, αντίθετα με ότι συνέβη όταν η αλούμινα με την μικρότερη επιφάνεια χρησιμοποιήθηκε, οπότε η γρήγορη κάλυψή της από άνθρακα οδήγησε και σε ταχύτατη απενεργοποίηση του καταλύτη.

5.5.4 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Όλα τα υλικά που προέκυψαν κατά την μελέτη της επίδρασης του διαφορετικού τύπου της αλούμινας στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα εξετάστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλυτής EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy) χρησιμοποιήθηκε για την στοιχειακή μικροανάλυση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων.

5.5.4.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στο Σχήμα 5.24 βλέπουμε τις εικόνες μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των έξι καταλυτών αυτής της σειράς πειραμάτων σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C για χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών. Οι εικόνες αυτές παρατίθενται και στο Παράρτημα σε

μεγαλύτερες διαστάσεις προκειμένου να είναι ευκολότερη η παρατήρηση των λεπτομερειών τους.

Σχήμα 5.24: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα αλούμινας, σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

Είναι εμφανές πως σε όλες τις περιπτώσεις παράχθηκαν νανοσωλήνες άνθρακα η ομοιογένειά τους όμως διαφέρει ανάλογα με τον καταλύτη.

Αναλυτικότερα, όταν το ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο αποτέλεσε την πηγή της αλούμινας, τότε και επετεύχθη το μεγαλύτερο ποσοστό απόθεσης, τότε το πιο ομοιογενές υλικό ως προς τους νανοσωλήνες άνθρακα παρατηρείται. Σημαντική η ομοιογένεια και του υλικού που παράχθηκε όταν η όξινη αλούμινα χρησιμοποιήθηκε, όμως σε αυτή την περίπτωση και άμορφος άνθρακας φαίνεται πως σχηματίστηκε. Μάλιστα στο δείγμα αυτό μετρήθηκαν διαμέτροι νανοσωλήνων της τάξης των 20nm.

Νανοσωλήνες αυτής της τάξης διαμέτρου, αλλά και μικρότερες που έφθαναν τα 6nm μετρήθηκαν και στα υπόλοιπα δείγματα, η ομοιογένεια των υλικών αυτών όμως ως προς άνθρακα ήταν χειρότερη, με αποκορύφωμα την περίπτωση όπου η ουδέτερη αλούμινα χρησιμοποιήθηκε, οπότε και ο άμορφος άνθρακας μοιάζει να κυριαρχεί των νανοσωλήνων. Η διαπίστωσή μας αυτή επιβεβαιώνεται και από το φάσμα μικροανάλυσης του δείγματος που εικονίζεται στο Σχήμα 5.25 και αποδεικνύει πως οι λευκές φωτεινές περιοχές δεν αντιστοιχούν σε καταλυτικά σωματίδια, αλλά σε κάποια μορφή του άνθρακα. Η εμφάνιση άμορφου άνθρακα σε αυτά τα πειράματα, παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη της ρίζας του υδροξυλίου που προκύπτει κατά την διάσπαση των ατμών της αιθανόλης γνωρίζουμε πως τον απομακρύνει θα μπορούσε να αποδοθεί και στη μεγάλη διάρκεια των πειραμάτων.

Σχήμα 5.25: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη που παρασκευάστηκε σε υπόστρωμα ουδέτερης αλούμινας, μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C.

5.5.4.2 Φασματοσκοπία Raman

Από τις εικόνες SEM των παραπάνω δειγμάτων είδαμε πως νανοσωλήνες άνθρακα έχουν παραχθεί γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα φάσματα Raman τους, αφού οι χαρακτηριστικές τους κορυφές D και G ανιχνεύονται (Σχήμα 5.26). Αναλυτικότερα, η παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα πιστοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, η κρυσταλλικότητά τους όμως διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της αλούμινας που χρησιμοποιήθηκε κατά την παρασκευή του καταλύτη.

Σχήμα 5.26: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν από διαφορετικούς φορείς αλούμινας σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Ένδειξη του χαρακτηριστικού αυτού αποτελεί ο σχετικός λόγος των εντάσεων των κορυφών D και G ο οποίος υπολογίστηκε ίσος με 0.789, 0.903, 0.741, 0.792, 0.849 και 0.849, όταν το ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο, η Engelhard, η Sasol, η όξινη, η βασική και η ουδέτερη αλούμινα αποτέλεσαν τον φορέα του καταλύτη, αντίστοιχα. Η απόκλιση των τιμών αυτών από το μηδέν αποδεικνύει πως πολλές ατέλειες υπάρχουν στο πλέγμα των νανοσωλήνων, ενώ και άμορφος άνθρακας πιθανότατα σχηματίστηκε. Και τα δύο αυτά ενδεχόμενα μπορούν να αποδοθούν εκτός από την επίδραση του φορέα στη διασπορά του μετάλλου και στην παρατεταμένη χρονική διάρκεια της απόθεσης, αφού η παραμονή του καταλύτη σε τόση υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγεί στη συσσωμάτωσή του προς μεγαλύτερα σωματίδια με αποτέλεσμα άλλες μορφές άνθρακα, πλην των νανοσωλήνων να αποτίθενται.

Παρόλα αυτά όμως και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα παράχθηκαν στις περιπτώσεις όπου το ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο, η όξινη, η βασική και Sasol αλούμινα χρησιμοποιήθηκαν, αφού κορυφές στην περιοχή των χαμηλών κυματαριθμών είναι εμφανείς. Μάλιστα οι διάμετροι των σωλήνων αυτών υπολογίστηκε πως κυμαίνονται μεταξύ 0.78 και 1.05 nm. Ειδικά στην περίπτωση όπου η όξινη αλούμινα χρησιμοποιήθηκε πιθανολογείται η παραγωγή μιας ακόμα διαμέτρου (0.69 nm) λεπτότερων μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων που αντιστοιχεί στους 286 cm⁻¹.

5.6 Επίδραση των διμεταλλικών καταλυτών στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχει επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης μετάλλου, υποστηριγμένου σε κάποιο φορέα προκειμένου η χημική απόθεση ατμών αιθανόλης να οδηγήσει στον σχηματισμό νανοσωλήνων άνθρακα. Στην Παράγραφο αυτή εξετάζεται η επίδραση που έχει τόσο στον τρόπο εξέλιξης της διεργασίας, όσο και στο είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα η προσθήκη ενός ακόμα μετάλλου στον καταλύτη. Για τον σκοπό αυτό προστέθηκε αφενός μεν το νικέλιο (Ni) που ανήκει όπως και ο σίδηρος στα στοιχεία μετάπτωσης και οδηγεί στον σχηματισμό νανοσωλήνων, αλλά και το μολυβδένιο (Mo), το οποίο από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει κέντρο πυρηνοποίησης για τον σχηματισμό νανοσωλήνων.

5.6.1 Παρασκευή καταλυτών

Για την μελέτη της επίδρασης των διμεταλλικών καταλυτών στη διεργασία παραγωγής των ναυσοωλήνων άνθρακα παρασκευάστηκαν τρεις διαφορετικοί καταλύτες. Ως φορέας χρησιμοποιήθηκε Al_2O_3 από ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο ($\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$), ενώ οι πρόδρομες ενώσεις των μετάλλων ήταν ο ένυδρος νιτρικός σίδηρος ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$), το ένυδρο νιτρικό νικέλιο ($\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) και το ένυδρο αμμωνιακό μολυβδένιο ($(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$). Η μέθοδος παρασκευής που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της τροποποιημένης καταβύθισης η οποία αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (§3.1).

Συνοπτικά να επαναλάβουμε πως ένυδρα νιτρικά άλατα του σιδήρου και του αλουμινίου διαλύονταν σε H_2O και στη συνέχεια τα διαλύματα αναμιγνύονται. Σε νερό διαλύθηκαν και οι φορείς του νικελίου και του μολυβδενίου και στη συνέχεια προστέθηκαν στο πρώτο διάλυμα των σιδήρου και αλουμινίου. Το νέο διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση στους 75°C μέχρι να εξατμιστεί πλήρως ο διαλύτης. Ακολούθησε θέρμανση του καταλύτη στους 500°C για 20 min σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου και τέλος το στερεό υπόλειμμα κονιορτοποιήθηκε σε αχάτινο γουδί.

Σε ότι αφορά την περιεκτικότητα των καταλυτών σε μέταλλο επιλέχθηκε να διατηρηθεί η αναλογία των οξειδίων του σιδήρου και του αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο και στα πειράματα των προηγούμενων παραγράφων ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$), ενώ το δεύτερο μέταλλο προστέθηκε σε περιεκτικότητα 5% ως προς το σύνολο των οξειδίων του σιδήρου και του αλουμινίου. Για λόγους σύγκρισης και μονομεταλλικός καταλύτης παρασκευάστηκε.

Για χάρη συντομίας στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ο μονομεταλλικός καταλύτης θα αναφέρεται ως Fe-Al, ενώ οι διμεταλλικοί ως Fe-Mo-Al και Fe-Ni-Al, ανάλογα με το αν μολυβδένιο ή νικέλιο προστέθηκε.

5.6.2 Χαρακτηρισμός καταλυτών

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό των καταλυτών είναι αυτές της φυσικής ρόφησης – εκρόφησης N_2 σε θερμοκρασία υγρού αζώτου για την μέτρηση της ειδικής επιφάνειας και της περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) για την μελέτη της κρυσταλλικής δομής των καταλυτών και τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών (X-ray line broadening).

Στον Πίνακα 5.7 παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των δύο αυτών τιμών, ενώ στο Σχήμα 5.2 παρατίθενται τα φάσματα XRD των καταλυτών. Παρατηρείται πως η προσθήκη του δεύτερου μετάλλου στο μικτό οξείδιο του σιδήρου και του αλουμινίου έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή του καταλύτη από κρυσταλλικό σε άμορφο, με ταυτόχρονη ελάττωση των ειδικών επιφανειών των διμεταλλικών καταλυτών συγκριτικά με τον μονομεταλλικό.

Πίνακας 5.7: Ειδική επιφάνεια και μέγεθος κρυσταλλιτών Fe των διμεταλλικών καταλυτών.

Τύπος καταλύτη	Ειδική Επιφάνεια Καταλύτη (m^2/g)	Μέγεθος κρυσταλλιτών Fe (nm)
Fe-Al	204	10.5
Fe-Mo-Al	129	3.1
Fe-Ni-Al	142	3.6

Σχήμα 5.27: Φάσματα XRD των διμεταλλικών καταλυτών.

Επιπρόσθετα όταν προστέθηκε το μολυβδένιο τότε εκτός από τις κορυφές που αντιστοιχούν στον αιματίτη και κυριαρχούν και στον μονομεταλλικό καταλύτη παρατηρήθηκαν και δύο κορυφές που αποδίδονται σε οξειδίο του μολυβδενίου. Αντίθετα, όταν το νικέλιο προστέθηκε τότε μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο ώμος της κύριας κορυφής του αιματίτη που παρατηρείται στις 37° αντιστοιχεί σε οξειδίο του νικελίου, ενώ και ένα μικτό οξειδίο σιδήρου – νικελίου σχηματίστηκε (κορυφή στις ~46°).

5.6.3 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Τόσο ο μονομεταλλικός, όσο και οι διμεταλλικοί καταλύτες αποτέλεσαν την καταλυτική κλίνη για την πραγματοποίηση πειραμάτων χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης στους 800°C σε ποσοστό 3% ως προς την συνολική ροή, ακολουθώντας το πρωτόκολλο πειραματισμού των τριών βημάτων (§3.4).

Στο Σχήμα 5.28 φαίνονται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους των καταλυτών σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής τους στο αντιδρόν αέριο μίγμα. Παρατηρούμε πως ο ρυθμός εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο όταν ο μονομεταλλικός και ο διμεταλλικός καταλύτης με το νικέλιο χρησιμοποιήθηκαν, εμφανίζοντας αρχικά μια υψηλή τιμή η οποία υπολογίστηκε ίση με $2.4 \cdot 10^{-3}$ mg/s και $2.9 \cdot 10^{-3}$ mg/s, αντίστοιχα και στην συνέχεια επιβραδύνθηκε, μέχρι τελικά να μηδενιστεί πρακτικά, οπότε και να μην λαμβάνει χώρα περαιτέρω αύξηση του βάρους του δείγματος. Πολύ σημαντικά είναι και τα ποσοστά του αποτεθειμένου άνθρακα, τόσο μετά την πρώτη ώρα της απόθεσης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της οδηγώντας μάλιστα σε υλικό καθαρότητας 89% ως προς άνθρακα, όταν ο διμεταλλικός καταλύτης νικελίου χρησιμοποιήθηκε. Όλα αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στον Πίνακα 5.8.

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είδαμε πως ακόμα και μικρή προσθήκη νικελίου στον καταλύτη του μικτού οξειδίου σιδήρου – αλουμινίου αυξάνει αξιοσημείωτα το ποσό του αποτεθειμένου άνθρακα. Στην περίπτωση αυτή το αρχικό βάρος του καταλύτη αυξήθηκε κατά οκτώ φορές, έναντι του τετραπλασιασμού που περίπου παρατηρήθηκε στον μονομεταλλικό καταλύτη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο μιας και τόσο βιβλιογραφικά, όσο και από πειράματα (δεν παρατίθενται) γνωρίζουμε πως και το νικέλιο, ως στοιχείο μετάπτωσης ευνοεί την απόθεση άνθρακα και μάλιστα οδηγεί στον σχηματισμό νανοσωλήνων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως καταλύτης νικελίου υποστηριγμένος σε αλούμινα με περιεκτικότητα 50% Ni, ως προς την συνολική μάζα του καταλύτη οδηγεί σε ποσοστό 100% απόθεσης ως προς την ανηγμένη

μάζα του καταλύτη μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης για μία ώρα, την ίδια στιγμή που με τον καταλύτη με περιεκτικότητα 50% Fe σε αλούμινα επιτυγχάνεται ποσοστό απόθεσης 336%.

Σχήμα 5.28: Σχετική μεταβολή του βάρους του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής τους σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Αύξηση του ποσοστού απόθεσης άνθρακα επετεύχθη και όταν προστέθηκε μολυβδένιο στο μίκτο οξείδιο σιδήρου – αλουμινίου. Αναλυτικότερα, μετά την πρώτη ώρα της διεργασίας το ποσοστό αυτό στον μονομεταλλικό καταλύτη ήταν 397%, ενώ το αντίστοιχο στον διμεταλλικό 390%, ως προς την ανηγμένη μάζα των καταλυτών τους. Μάλιστα ο αρχικός ρυθμός της απόθεσης όταν και μολυβδένιο περιέχονταν στον καταλύτη υπολογίστηκε να έχει την μικρότερη τιμή και βρέθηκε ίσο με $1.7 \cdot 10^{-3} \text{ mg/s}$. Συνεπώς λαμβάνει χώρα σταδιακή κάλυψη των καταλυτικών ενεργών κέντρων του μετάλλου και τελικά επιτυγχάνεται η αύξηση του αρχικού βάρους του καταλύτη περισσότερο

από πέντε φορές, αυξάνοντας και την καθαρότητα του υλικού σε 85%. Τα αποτελέσματα αυτά αποδίδονται στην καλύτερη διασπορά του σιδήρου στην αλούμινα και στον διαχωρισμό του μετάλλου αυτού χάρη στα σωματίδια του μολυβδενίου, παρεμποδίζοντας την δηλητηρίαση του καταλύτη (τρεις ώρες μετά την έναρξη της απόθεσης ο ρυθμός είναι ελαττωμένος, αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο εξέλιξής του). Πιθανολογείται πως το μολυβδένιο βρίσκεται στο εσωτερικό της δομής των οξειδίων και επιπρόσθετα εμποδίζει την συσσωμάτωση των σωματιδίων σιδήρου που θα μπορούσε να συμβεί εξαιτίας της παρατεταμένης τους θέρμανσης σε υψηλή θερμοκρασία. Τελειώνοντας να αναφέρουμε πως η απότομη πτώση του βάρους που είναι εμφανής στην περίπτωση του διμεταλλικού αυτού καταλύτη μετά από δύο περίπου ώρες απόθεσης αποδίδεται στον τρόπο που το νανοϋλικό είχε αποτεθεί, με αποτέλεσμα να έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα, οπότε και να χάνεται στιγμιαία το ηλεκτρονικό σήμα του μικροζυγού.

Πίνακας 5.8: Αρχικός ρυθμός, ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h και καθαρότητα ως προς άνθρακα των υλικών που προέκυψαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Τύπος καταλύτη	Αρχικός Ρυθμός (10^{-3} mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h (%)	Καθαρότητα ως προς C (%)
Fe-Al	2.4	397	79
Fe-Mo-Al	1.7	390	85
Fe-Ni-Al	2.9	689	89

5.6.4 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Όλα τα υλικά που προέκυψαν κατά την μελέτη των διμεταλλικών καταλυτών στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα εξετάστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman.

5.6.4.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στα Σχήματα 5.29, 5.30 και 5.31 βλέπουμε αντίστοιχα τις εικόνες μικρής, μεσαίας και υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού και των διμεταλλικών καταλυτών σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.29: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Παρατηρούμε πως νανοσωλήνες άνθρακα παρήχθησαν και μάλιστα με πολύ μεγάλη ομοιογένεια, αφού καταλυτικά σωματίδια που δεν έχουν αντιδράσει δεν είναι εμφανή ούτε στις εικόνες χαμηλής μεγέθυνσης. Και σε αυτά τα δείγματα βλέπουμε ένα εύρος στην κατανομή των διαμέτρων των παραγόμενων νανοσωλήνων με μέση τιμή τα ~25nm, ενώ όταν το νικέλιο χρησιμοποιήθηκε και πολύ μεγαλύτερες διαμέτροι μετρήθηκαν, οι οποίες αντιστοιχούν με βεβαιότητα σε πολυφλοϊικούς νανοσωλήνες

Η μη ευθύγραμμη δομή τους, καθώς και ότι σε όλα σχεδόν τα δείγματα παρατηρούνται και νανοσωλήνες σε μορφή σπείρας αποδίδεται στην ανάπτυξη τυρβώδους ροής του αντιδρώντος αερίου μίγματος στα σημεία απόθεσης [91]

Σχήμα 5.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.31: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

5.6.4.2 Φασματοσκοπία Raman

Ο χαρακτηρισμός των υλικών που παρήχθησαν από αυτή την σειρά πειραμάτων ολοκληρώνεται με την λήψη των φασμάτων Raman τους. Τα αποτελέσματα εικονίζονται στο Σχήμα 5.32 όπου επιβεβαιώνεται η παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα αφού οι κορυφές D και G ανιχνεύονται. Ως προς την κρυσταλλικότητά τους το υλικό με τις λιγότερες ατέλειες παράχθηκε όταν ο διμεταλλικός καταλύτης με προσθήκη νικελίου είχε χρησιμοποιηθεί και με αυξανόμενη σειρά ατελειών ακολουθεί ο μονομεταλλικός και ο διμεταλλικός με μολυβδένιο ($I_D/I_G = 0.567, 0.581$ και 0.681 , αντίστοιχα).

Σχήμα 5.32: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Παρά τις λιγότερες ατέλειές του ο καταλύτης νικελίου δεν ευνόησε την παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα μιας και κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς δεν είναι εμφανής. Θα μπορούσαμε μόνο να

θεωρήσουμε πως υπάρχει μία στους $\sim 274 \text{ cm}^{-1}$ που θα αντιστοιχούσε σε νανοσωλήνα διαμέτρου 0.82 nm . Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο και ότι βιβλιογραφικά αναφέρεται για την σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα χρήση του νικελίου για την παραγωγή πολυφλοϊκών νανοσωλήνων [79].

Στην περίπτωση των άλλων δύο καταλυτών τα αποτελέσματα είναι πιο ξεκάθαρα. Όταν ο μονομεταλλικός καταλύτης αποτέλεσε την κλίνη για την απόθεση του άνθρακα, τότε και μονοφλοϊκοί νανοσωλήνες διαμέτρων 1.06 και 0.81 nm , παρήχθησαν. Νανοσωλήνες με ένα μόνο τοίχωμα υπήρχαν και στο προϊόν του καταλύτη μολυβδενίου και μάλιστα με μικρότερες διαμέτρους από τις αντίστοιχες του μονομεταλλικού (1.00 και 0.78 nm). Αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση που ήδη έχουμε αναφέρει σχετικά με τον ρόλο του στον καταλύτη που είναι τέτοιος ώστε να ευνοείται η διατήρηση μικρότερης διαμέτρου σωματιδίων σιδήρου.

5.7 Η ερυθρά ιλύς ως καταλύτης στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό

Ολοκληρώνοντας το Κεφάλαιο στο οποίο μελετάται ο ρόλος του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα εξετάζουμε τρόπους με τους οποίους μια τέτοια διεργασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Έτσι μελετούμε εάν ένα παραπροϊόν της μεταλλουργικής βιομηχανίας, η ερυθρά ιλύς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των υλικών αυτών.

5.7.1 Χαρακτηρισμός Ερυθράς Ιλύος

Η χημική σύσταση της ερυθράς ιλύος που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων φαίνεται στον Πίνακα 5.9, όπου παρατηρούμε πως αποτελείται κυρίως από οξείδιο του σιδήρου σε ποσοστό $\sim 47\%$, με την μορφή του αιματίτη, όπως η ορυκτολογική ανάλυσή (XRD) της έδειξε. Σε μικρότερες συγκεντρώσεις οξείδιο του αλουμινίου, οξείδιο του ασβεστίου και σίλικα υπάρχουν στο υλικό αυτό και μάλιστα η ορυκτολογική ανάλυση έδειξε την παρουσία ενός μικτού οξειδίου πυριτίου – αλουμινίου.

Πίνακας 5.9: Χημική σύσταση ερυθράς ιλύος.

Συστατικό Ερυθράς Ιλύος	Περιεκτικότητα (%)
SiO ₂	7.58
Al ₂ O ₃	16.59
CaO	11.33
Fe ₂ O ₃	46.08
MgO	0.55
K ₂ O	0.07
Na ₂ O	3.09
TiO ₂	4.98
V ₂ O ₅	0.22
Λοιπά συστατικά	9.51

5.7.2 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Η ερυθρά ιλύς χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης για την πραγματοποίηση πειραμάτων χημικής απόθεσης ατμών σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Χρησιμοποιήθηκε τόσο η αιθανόλη ως πηγή του άνθρακα σε ποσοστό 3.4 % στους 700 °C, όσο και η μεθανόλη στην ίδια θερμοκρασία, αλλά σε ποσοστό 4.4%, ως προς το συνολικό αντιδρόν αέριο μίγμα. Και σε αυτή την περίπτωση ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πειραματισμού των τριών βημάτων (§3.4).

Στο Σχήμα 5.33 παρατίθενται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής του στο αντιδρόν αέριο μίγμα και για τις δύο διαφορετικές πηγές άνθρακα. Παρατηρούμε πως απόθεση άνθρακα λαμβάνει χώρα και στις δύο περιπτώσεις κάτι που ήταν αναμενόμενο μιας και η ερυθρά ιλύς περιέχει στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κέντρα πυρηνοποίησης για την απόθεση αυτή.

Αναλυτικότερα, όταν οι ατμοί της μεθανόλης αποτέλεσαν την πηγή του άνθρακα τότε βλέπουμε πως λαμβάνει χώρα απόθεση αλλά με πολύ μικρό αλλά σταθερό ρυθμό, ο οποίος υπολογίστηκε ίσος με $3.8 \cdot 10^{-5}$ mg/s και οδήγησε σε ποσοστό απόθεσης 13%, ως προς την ανηγμένη μάζα της ιλύος μετά από μία ώρα. Αντίθετα, όταν οι ατμοί της αιθανόλης χρησιμοποιήθηκαν τότε το ποσοστό της απόθεσης μετά από μία ώρα υπολογίστηκε ίσο με 108%, ενώ και ο

αρχικός της ρυθμός ήταν μιας τάξης μεγέθους μεγαλύτερος από εκείνον της μεθανόλης ($5.4 \cdot 10^{-4}$ mg/s), διατήρησε όμως αυτή του την τιμή για μικρό χρονικό διάστημα και στην συνέχεια άρχισε να επιβραδύνεται. Και στις δύο περιπτώσεις όταν η αλκοόλη διοχετεύθηκε στον αντιδραστήρα παρατηρήθηκε απότομη ελάττωση του βάρους της ιλύος, η οποία αποδίδεται στην αναγωγή της.

Σχήμα 5.33: Σχετική μεταβολή του βάρους της ερυθράς ιλύος σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής της σε ατμούς αιθανόλης και μεθανόλης στους 700 °C.

5.7.3 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM).

Τα υλικά που προέκυψαν όταν η ερυθρά ιλύς χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης για την απόθεση άνθρακα χαρακτηρίστηκαν με την βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης. Στο Σχήμα 5.34 φαίνονται δύο αντιπροσωπευτικές εικόνες, όπου παρατηρούμε πως νανοσωλήνες άνθρακα έχουν παραχθεί, αλλά και άμορφος άνθρακας ανιχνεύεται, η παρουσία του οποίου μάλιστα είναι εντονότερη όταν η μεθανόλη αποτέλεσε την πηγή του άνθρακα, οπότε όμως και η διεργασία διήρκεσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Από εικόνες μεγαλύτερης μεγέθυνσης (δεν παρατίθενται) μετρήσαμε ενδεικτικές διαμέτρους των σωλήνων αυτών οι οποίες υπολογίστηκαν σε 21 και 33 nm, για την μεθανόλη και την αιθανόλη, αντίστοιχα. Πρόκειται πιθανότατα για πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα, οι οποίοι εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές κορυφές D και G. Για την λήψη των φασμάτων τους χρησιμοποιήθηκε UV – Raman με μήκος κύματος 441 nm, μόνο σε μεγάλους κυματαριθμούς, οπότε δεν μπορούμε να αποδείξουμε και την πιθανή παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων χρησιμοποιώντας την ερυθρά ιλύ ως καταλυτικό υπόστρωμα.

Σχήμα 5.34: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση της ερυθράς ιλύος σε ατμούς μεθανόλης και αιθανόλης στους 700 °C.

5.8 Συμπεράσματα

Τελειώνοντας συνοψίζουμε τα κυριότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε από την μελέτη του ρόλου του καταλύτη στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα.

Έτσι, σε ότι αφορά την επίδραση της περιεκτικότητας του μετάλλου στον καταλύτη είδαμε πως εκτός από το γεγονός ότι είναι αναγκαία η παρουσία του προκειμένου ο άνθρακας να αποτεθεί με την μορφή νανοσωλήνων, υπάρχει ένα μέγιστο, πάνω από το οποίο περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσής του δεν οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό απόθεσης. Η περιεκτικότητα αυτή αντιστοιχεί σε 75% Fe_2O_3 και μάλιστα όταν αποτέθηκαν ατμοί αιθανόλης στους 800 °C, τότε το προϊόν αποδείχθηκε πως ήταν ένα μίγμα πολυφλοιϊκών και μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Αξιοσημείωτο είναι και το αποτέλεσμα όταν

χρησιμοποιήθηκε ο 60% Fe_2O_3 , οπότε και λάβαμε το πιο ομοιογενές και με λιγότερες ατέλειες υλικό πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Στην συνέχεια, γνωρίζοντας ότι το μέγεθος του καταλυτικού σωματιδίου είναι μία καθοριστική παράμετρος όχι μόνο ως προς το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και ως προς τον τρόπο εξέλιξης της διεργασίας (μεγαλύτερα καταλυτικά σωματίδια δυσχεραίνουν την διάχυση του άνθρακα μέσα από αυτά), πραγματοποιήσαμε πειράματα σε καταλύτες ίδιας σύστασης, αλλά παρασκευασμένους με διαφορετική μέθοδο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο καταλύτης που προκύπτει είναι περισσότερο κρυσταλλικός όταν χρησιμοποιούνται εμπορικοί φορείς αλούμινας, και ευνοείται ο σχηματισμός ενός μίγματος πολυφλοιϊκών και μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Το μέγιστο όμως ποσοστό απόθεσης επιτυγχάνεται όταν ο καταλύτης παρασκευάζεται με απότομη θέρμανση, οπότε και λαμβάνει χώρα καλύτερη διασπορά του μετάλλου στην αλούμινα, καθυστερώντας την συσσωμάτωση των μεταλλικών σωματιδίων και κατ' επέκταση την δηλητηρίαση του καταλύτη λόγω της παρατεταμένης έκθεσής του σε υψηλή θερμοκρασία. Ένας τέτοιος καταλύτης όμως οδηγεί στην παραγωγή μεγάλης ποσότητας, αλλά μόνο πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Εκτός όμως από το μέταλλο, πολύ σημαντικός στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα είναι και ο ρόλος του υποστρώματος. Έτσι εξετάσαμε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα. Την αλούμινα που ήδη είχε χρησιμοποιηθεί και στις προηγούμενες σειρές πειραμάτων, την σίλικα, η οποία λόγω της μεγάλης ειδικής της επιφάνειας ευνοεί την καλύτερη διασπορά του καταλύτη, αλλά και την ζιρκονία και την μαγνησία, που αναφέρεται πως εύκολα μπορούν να απομακρυνθούν από το τελικό προϊόν.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πως ο σχηματισμός νανοσωλήνων άνθρακα ευνοείται όταν η αλούμινα χρησιμοποιείται ως φορέας, γεγονός που αποδίδεται στην διπλή της δράση, αφού λειτουργεί και ως φορέας για την διασπορά του μετάλλου, αλλά και συμμετέχει στην διάσπαση της αιθανόλης.

Από τα παραπάνω καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η αλούμινα αποτελεί το καλύτερο καταλυτικό υπόστρωμα για την συγκεκριμένη πηγή άνθρακα και έτσι εξετάσαμε έξι τύπους της που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την οξύτητα, αλλά και την επιφάνειά τους. Είδαμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό απόθεσης επιτυγχάνεται όταν η αλούμινα παράγεται από το ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο, η οποία έχει παρόμοια συμπεριφορά με την όξινη αλούμινα, από την οποία επίσης προκύπτουν νανοσωλήνες άνθρακα με καθαρότητα που

φθάνει το 81%. Και στις δύο περιπτώσεις μάλιστα παράγονται και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες διαμέτρων μεταξύ 0.79 και 1.04 nm.

Έχοντας ήδη εξετάσει τον ρόλο του μετάλλου και του υποστρώματος στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα θελήσαμε να μελετήσουμε την πιθανή επίδραση που θα είχε σε αυτήν η παρουσία ενός ακόμα μετάλλου στον καταλύτη. Έτσι παρασκευάσαμε δύο ακόμα καταλύτες που στον πρώτο είχαμε προσθέσει νικέλιο και στον δεύτερο μολυβδένιο. Από τα αποτελέσματα καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως το νικέλιο στον καταλύτη οδηγεί σε αύξηση των ενεργών καταλυτικών κέντρων για τον σχηματισμό νανοσωλήνων, με συνέπεια την επίτευξη πολύ μεγάλου ποσοστού απόθεσης (689%), το οποίο όμως αντιστοιχεί σε πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες.

Αντίθετα, όταν το μολυβδένιο αποτέλεσε το δεύτερο μέταλλο στον καταλύτη, τότε αν και το τελικό ποσοστό απόθεσης δεν ήταν αξιοσημείωτα μεγαλύτερο από εκείνο του μονομεταλλικού, παρήχθησαν και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα ως αποτέλεσμα της καλύτερης διασποράς των μικρότερων σωματιδίων σιδήρου που επιτυγχάνεται εξαιτίας της παρουσίας του.

Τέλος αποδείξαμε πως η ερυθρά ιλύς αν και παραπροϊόν μεταλλουργικής διεργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα.

5.9 Βιβλιογραφικές αναφορές

- [1] S. B. Sinnott, R. Andrews, D. Qian, A. M. Rao, Z. Mao, E. C. Dickey and F. Derbyshire, "Model of carbon nanotube growth through chemical vapour deposition", Chem. Phys. Lett. **315**, 25 (1999).
- [2] M. A. Ermakova, D. Y. Ermakov, A. L. Chuvilin and G. G. Kuvshinov, "Decomposition of Methane over Iron Catalysts at the Range of Moderate Temperatures: The Influence of Structure of the Catalytic Systems and the Reaction Conditions on the Yield of Carbon and Morphology of Carbon Filaments", J. Catal. **201**, 183 (2001).
- [3] M. P. Cabero, I. Rodríguez-Ramos and A. Guerrero-Ruiz, "Characterization of carbon nanotubes and carbon nanofibers prepared by catalytic decomposition of acetylene in a fluidized bed reactor", J. Catal. **215**, 305 (2003).
- [4] D. Venegoni, Ph. Serp, R. Feurerb, Y. Kihnc, C. Vahlas and Ph. Kalck, "Parametric study for the growth of carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition in a fluidized bed reactor", Carbon **40**, 1799 (2002).
- [5] R. Sen, A. Govindaraj and C. N. R. Rao, "Carbon nanotubes by the metallocene route", Chem. Phys. Lett. **267**, 276 (1997).
- [6] Z.W. Pan, S. S. Xie, B. H. Chang, L. F. Sun, W. Y. Zhou and G. Wang, "Direct growth of aligned open carbon nanotubes by chemical vapor deposition", Chem. Phys. Lett. **299**, 97 (1999).
- [7] V. Ivanov, J. B. Nagy, Ph. Lambin, A. Lucas, X. B. Zhang, X. F. Zhang, D. Bemaerts, G. Van Tendeloo, S. Amelinckx and J. Van Landuyt, "The study of carbon nanotubules produced by catalytic method", Chem. Phys. Lett. **223**, 329 (1994).
- [8] H. Cui, O. Zhou and B. R. Stonera, "Deposition of aligned bamboo-like carbon nanotubes via microwave plasma enhanced chemical vapor deposition", J. Appl. Phys. **88**, 6072 (2000).
- [9] Y. H. Wang, J. Lin, C. H. A. Huan and G. S. Chen, "Synthesis of large area aligned carbon nanotube arrays from $C_2H_2-H_2$ mixture by rf plasma-enhanced chemical vapor deposition", Appl. Phys. Lett. **79**, 680 (2001).
- [10] K. Hernadi, A. Fonseca, J. B. Nagy, D. Bemaerts and A. A. Lucay, "Fe-catalyzed carbon nanotube formation", Carbon **34**, 1249 (1996).
- [11] A. M. Valiente, P. N. Lopeza, I. R. Ramosa, A. G. Ruizb, C. Lic and Q. Xinc, "In situ study of carbon nanotube formation by C_2H_2 decomposition on an iron-based catalyst", Carbon **38**, 2003 (2000).

- [12] Z. J. Zhang, B. Q. Wei, G. Ramanath and P. M. Ajayan, "*Substrate-site selective growth of aligned carbon nanotubes*", Appl. Phys. Lett. **77**, 3764 (2000).
- [13] M. Mayne, N. Grobert, M. Terrones, R. Kamalakaran, M. Ruhle, H. W. Kroto and D. R. M. Walton, "*Pyrolytic production of aligned carbon nanotubes from homogeneously dispersed benzene-based aerosols*", Chem. Phys. Lett. **338**, 101 (2001).
- [14] A. Sacco, P. Thacker, T. N. Chang and A. T. S. Chiang, "*The initiation and growth of filamentous carbon from α -Iron in H_2 , CH_4 , H_2O and CO gas mixtures*", J. Catal. **85**, 224 (1984).
- [15] Sh. Fan, W. Lianga, H. Dang, N. Franklin, Th. Tombler, M. Chapline and H. Dai, "*Carbon nanotube arrays on silicon substrates and their possible application*", Physica E **8**, 179 (2000).
- [16] K. Hernadi, A. Fonseca, J. B. Nagy, A. Sisk and I. Kiricsi, "*Production of nanotubes by the catalytic decomposition of different carbon-containing compounds*", Appl. Catal. A: General **199**, 245 (2000).
- [17] G. S. Duesberg, A. P. Graham, M. Liebau, R. Seidel, E. Unger, F. Kreupl and W. Hoenlein, "*Growth of isolated carbon nanotubes with lithographically defined diameter and location*", Nanoletters **3**, 257 (2003).
- [18] H. M. Cheng, F. Li, G. Su, H. Y. Pan, L. L. He, X. Sun and M. S. Dresselhaus, "*Large-scale and low-cost synthesis of single-walled carbon nanotubes by the catalytic pyrolysis of hydrocarbons*", Appl. Phys. Lett. **72**, 3282 (1998).
- [19] Y. Li, W. Kim, Y. Zhang, M. Rolandi, D. Wang and H. Dai, "*Growth of single-walled carbon nanotubes from discrete catalytic nanoparticles of various sizes*", J. Phys. Chem. B **105**, 11424 (2001).
- [20] C. L. Cheung, A. Kurtz, H. Park and C. M. Lieber, "*Diameter-Controlled Synthesis of Carbon Nanotubes*", J. Phys. Chem. B **106**, 2429 (2002).
- [21] P. Nikolaev, M. J. Bronikowski, R. K. Bradley, F. Rohmund, D. T. Colbert, K. A. Smith and R. E. Smalley, "*Gas-phase catalytic growth of single-walled carbon nanotubes from carbon monoxide*", Chem. Phys. Lett. **313**, 91 (1999).
- [22] H. Hongo, M. Yudasaka, T. Ichihashi, F. Nihey and S. Iijima, "*Chemical vapor deposition of single-wall carbon nanotubes on iron-film-coated sapphire substrates*", Chem. Phys. Lett. **361**, 349 (2002).
- [23] T. Hayashi, Y. A. Kim, T. Matoba, M. Esaka, K. Nishimura, T. Tsukada, M. Endo and M. S. Dresselhaus, "*Smallest freestanding single-walled carbon nanotube*", Nanoletters **3**, 887 (2003).

- [24] W. Kim, H. C. Choi, M. Shim, Y. Li, D. Wang and H. Dai, *"Synthesis of ultralong and high percentage of semiconducting single-walled carbon nanotubes"*, Nanoletters **2**, 703 (2003).
- [25] B. C. Satishkumar, A. Govindaraj, Rahul Sen and C. N. R. Rao, *"Single-walled nanotubes by the pyrolysis of acetylene-organometallic mixtures"*, Chem. Phys. Lett. **293**, 47 (1998).
- [26] Y. Zhang, Y. Li, W. Kim, D. Wang and H. Dai, *"Imaging as-grown single-walled carbon nanotubes originated from isolated catalytic nanoparticles"*, Appl. Phys. A **74**, 325 (2002).
- [27] V. Ivanov, J. B. Nagy, Ph. Lambin, A. Lucas, X. B. Zhang, X. F. Zhang, D. Bemaerts, G. Van Tendeloo, S. Amelinckx and J. Van Landuyt, *"The study of carbon nanotubules produced by catalytic method"*, Chem. Phys. Lett. **223**, 329 (1994).
- [28] K. Hernadi, A. Fonseca, J. B. Nagy, D. Bernaerts, A. Fudala and A. A. Lucas, *"Catalytic synthesis of carbon nanotubes using zeolite support"*, Zeolites **17**, 416 (1996).
- [29] A. Fonseca, K. Hernadi, J. B. Nagy, D. Bernaerts and A. A. Lucas, *"Optimization of catalytic production and purification of buckytubes"*, J. Molec. Catal. A: Chemical **107**, 159 (1996).
- [30] H. Ago, T. Komatsu, S. Ohshima, Y. Kuriki and M. Yumura, *"Dispersion of metal nanoparticles for aligned carbon nanotube arrays"*, Appl. Phys. Lett. **77**, 79 (2000).
- [31] C. M. Hsu, C. H. Lin, H. L. Chang and C. T. Kuo, *"Growth of the large area horizontally-aligned carbon nanotubes by ECR-CVD"*, Thin Solid Films **420 – 421**, 225 (2002).
- [32] C. Klinke, J. – M. Bonard and K. Kern, *"Comparative study of the catalytic growth of patterned carbon nanotube films"*, Surface Science **492**, 195 (2001).
- [33] H. Ago, K. Murata, M. Yumura, J. Yotani and S. Uemura, *"Ink-jet printing of nanoparticle catalyst for site-selective carbon nanotube growth"*, Appl. Phys. Lett. **82**, 811 (2003).
- [34] M. Terrones, N. Grobert, J. P. Zhang, H. Terrones, J. Olivares, W. K. Hsu, J. P. Hare, A. K. Cheetham, H. W. Kroto and D. R. M. Walton, *"Preparation of aligned carbon nanotubes catalysed by laser-etched cobalt thin films"*, Chem. Phys. Lett. **285**, 299 (1998).
- [35] M. Chhowalla, K. B. K. Teo, C. Ducati, N. L. Rupesinghe, G. A. J. Amaratunga, A. C. Ferrari, D. Roy, J. Robertson and W. I. Milne, *"Growth*

- process conditions of vertically aligned carbon nanotubes using plasma enhanced chemical vapor deposition*", J. Appl. Phys. **90**, 5308 (2001).
- [36] L. Marty, V. Bouchiat, A. M. Bonnota, M. Chaumonta, T. Fournier, S. Decossas and S. Roche, *"Batch processing of nanometer-scale electrical circuitry based on in-situ grown single-walled carbon nanotubes"*, Microelectronic Engineering **61 – 62**, 485 (2002).
- [37] J. – F. Colomer, C. Stephan, S. Lefrant, G. Van Tendeloo, I. Willems, Z. Konya, A. Fonseca, Ch. Laurent and J. B. Nagy, *"Large-scale synthesis of single-wall carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition (CCVD) method"*, Chem. Phys. Lett. **317**, 83 (2000).
- [38] M. Yudasaka, R. Kikuchi, T. Matsui, Y. Ohki, S. Yoshimura and E. Ota, *"Specific conditions for Ni catalyzed carbon nanotube growth by chemical vapor deposition"*, Appl. Phys. Lett. **67**, 2477 (1995).
- [39] K. B. K. Teo, M. Chhowalla, G. A. J. Amaratunga, W. I. Milnem, D. G. Hasko, G. Pirio, P. Legagneux, F. Wyczisk and D. Pribat, *"Uniform patterned growth of carbon nanotubes without surface carbon"*, Appl. Phys. Lett. **79**, 1534 (2001).
- [40] Y. C. Choi, Y. M. Shin, Y. H. Lee, B. S. Lee, G. – S. Park, W. B. Choi, N. S. Lee and J. M. Kim, *"Controlling the diameter, growth rate, and density of vertically aligned carbon nanotubes synthesized by microwave plasma-enhanced chemical vapor deposition"*, Appl. Phys. Lett. **76**, 2367 (2000).
- [41] Z. P. Huang, J. W. Xu, Z. F. Ren, J. H. Wang, M. P. Siegal and P. N. Provencio, *"Growth of highly oriented carbon nanotubes by plasma-enhanced hot filament chemical vapor deposition"*, Appl. Phys. Lett. **73**, 3845 (1998).
- [42] M. P. Siegal, D. L. Overmyer and P. P. Provencio, *"Precise control of multiwall carbon nanotube diameters using thermal chemical vapor deposition"*, Appl. Phys. Lett. **80**, 2171 (2002).
- [43] M. Yudasaka, R. Kikuchi, Y. Ohki, E. Ota and S. Yoshimura, *"Behavior of Ni in carbon nanotube nucleation"*, Appl. Phys. Lett. **70**, 1817 (1997).
- [44] E. F. Kukovitsky, S. G. L'vov, N. A. Sainov, V. A. Shustov and L. A. Chernozatonskii, *"Correlation between metal catalyst particle size and carbon nanotube growth"*, Chem. Phys. Lett. **355**, 497 (2002).
- [45] W. D. Zhang, Y. Wen, W. C. Tjiu, G. Q. Xu and L. M. Gan, *"Growth of vertically aligned carbon-nanotube array on large area of quartz plates by chemical vapor deposition"*, Appl. Phys. A **74**, 419 (2002).
- [46] P. E. Nolan, D. C. Lynch and A. H. Cutler, *"Carbon deposition and hydrocarbon formation on group VIII metal catalysts"*, J. Phys. Chem. B **102**, 4165 (1998).

- [47] L. Valentini, J. M. Kenna, L. Lozzi and S. Santucci, "Formation of carbon nanotubes by plasma enhanced chemical vapour deposition: Role of nitrogen and catalyst layer thickness", *J. Appl. Phys.* **92**, 6188 (2002).
- [48] A. C. Wright, Y. Xiong, N. Maung, S. J. Eichhorn and R. J. Young, "The influence of the substrate on the growth of carbon nanotubes from nickel clusters—an investigation using STM, FE-SEM, TEM and Raman spectroscopy", *Materials Science and Engineering C* **23**, 279 (2003).
- [49] R. Seidel, G. S. Duesberg, E. Unger, A. P. Graham, M. Liebau and F. Kreupl, "Chemical vapor deposition growth of single-walled carbon nanotubes at 600°C and a simple growth model", *J. Phys. Chem. B* **108**, 1888 (2004).
- [50] A. M. Cassell, G. C. McCool, H. Tee Ng, J. E. Koehne, B. Chen, J. Li, J. Han and M. Meyyappan, "Carbon nanotube networks by chemical vapor deposition", *Appl. Phys. Lett.* **82**, 817 (2003).
- [51] S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi and M. Kohno, "Low – temperature synthesis of high – purity single – walled carbon nanotubes from alcohol", *Chem. Phys. Lett.* **360**, 229 (2002).
- [52] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, "Characterization of single-walled carbon nanotubes catalytically synthesized from alcohol", *Chem. Phys. Lett.* **374**, 53 (2003).
- [53] I. Willems, Z. Konya, J. – F. Colomer, G. Van Tendeloo, N. Nagaraju, A. Fonseca and J. B. Nagy, "Control of the outer diameter of thin carbon nanotubes synthesized by catalytic decomposition of hydrocarbons", *Chem. Phys. Lett.* **317**, 71 (2000).
- [54] H. Dai, A. G. Rinzler, P. Nikolaev, A. Thess, D. T. Colbert and R. E. Smalley, "Single-wall nanotubes produced by metal-catalyzed disproportionation of carbon monoxide", *Chem. Phys. Lett.* **260**, 471 (1996).
- [55] A. M. Cassell, J. A. Raymakers, J. Kong and H. Dai, "Large scale CVD synthesis of single-walled carbon nanotubes", *J. Phys. Chem. B* **103**, 6484 (1999).
- [56] H. Cui, G. Eres, J. Y. Howe, A. Puretzky, M. Varela, D. B. Geohegan, D. H. Lowndes, "Growth behavior of carbon nanotubes on multilayered metal catalyst film in chemical vapor deposition", *Chem. Phys. Lett.* **374**, 222 (2003).
- [57] L. Delzeit, B. Chen, A. Cassell, R. Sleues C. Nguyen and M. Meyyappan, "Multilayered metal catalysts for controlling the density of single-walled carbon nanotube growth", *Chem. Phys. Lett.* **348**, 368 (2001).
- [58] J. H. Hafner, M. J. Bronikowski, B. R. Azamian, P. Nikolaev, A. G. Rinzler, D. T. Colbert, K. A. Smith and R. E. Smalley, "Catalytic growth of single-wall carbon nanotubes from metal particles", *Chem. Phys. Lett.* **296**, 195 (1998).

- [59] M. Su, B. Zheng and J. Liu, "A scalable CVD method for the synthesis of single-walled carbon nanotubes with high catalyst productivity", *Chem. Phys. Lett.* **322**, 321 (2000).
- [60] M. Su, Y. Li, B. Maynor, A. Buldum, J. P. Lu and J. Liu, "Lattice - oriented growth of single - walled carbon nanotubes", *J. Phys. Chem. B* **104**, 6505 (2000).
- [61] G. L. Hornyak, L. Grigorian, A. C. Dillon, P. A. Parilla, K. M. Jones and M. J. Heben, "A temperature window for chemical vapor decomposition growth of single - wall carbon nanotubes", *J. Phys. Chem. B* **106**, 2821 (2002).
- [62] N. R. Franklin, Y. Li, R. J. Chen, A. Javey and H. Dai, "Patterned growth of single-walled carbon nanotubes on full 4-inch wafers", *Appl. Phys. Lett.* **79**, 4571 (2001).
- [63] B. Zheng, Y. Li and J. Liu, "CVD synthesis and purification of single-walled carbon nanotubes on aerogel-supported catalyst", *Appl. Phys. A* **74**, 345 (2002).
- [64] Y. J. Yoon, J. C. Bae, H. K. Baik, S. J. Cho, S. - J. Lee, K. M. Song, N. S. Myung, "Growth control of single and multi-walled carbon nanotubes by thin film catalyst", *Chem. Phys. Lett.* **366**, 109 (2002).
- [65] B. Kitiyanan, W. E. Alvarez, J. H. Harwell and D. E. Resasco, "Controlled production of single-wall carbon nanotubes by catalytic decomposition of CO on bimetallic Co-Mo catalysts", *Chem. Phys. Lett.* **317**, 497 (2000).
- [66] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, "Direct synthesis of high-quality single-walled carbon nanotubes on silicon and quartz substrates", *Chem. Phys. Lett.* **377**, 49 (2003).
- [67] S. Tang, Z. Zhong, Z. Xiong, L. Sun, L. Liu, J. Lin, Z. X. Shen and K. L. Tan, "Controlled growth of single - walled carbon nanotubes by catalytic decomposition of CH₄ over Mo/Co/MgO catalysts", *Chem. Phys. Lett.* **350**, 19 (2001).
- [68] X. Z. Liao, A. Serquis, Q. X. Jia, D. E. Peterson, Y. T. Zhu and H. F. Xu, "Effect of catalyst composition on carbon nanotube growth", *Appl. Phys. Lett.* **82**, 2694 (2003).
- [69] H. Ago, S. Ohshima, K. Uchida and M. Yumura, "Gas - phase synthesis of single - wall carbon nanotubes from colloidal solution of metal nanoparticles", *J. Phys. Chem. B* **105**, 10454 (2001).
- [70] W. E. Alvarez, B. Kitiyanan, A. Borgna and D. E. Resasco, "Synergism of Co and Mo in the catalytic production of singlewall carbon nanotubes by decomposition of CO", *Carbon* **39**, 547 (2001).
- [71] H. Ago, S. Ohshima, K. Uchida, T. Komatsu, M. Yumura, "Carbon nanotube synthesis using colloidal solution of metal nanoparticles", *Physica B* **323**, 306 (2002).

- [72] J. E. Herrera, L. Balzano, A. Borgna, W. E. Alvarez and D. E. Resasco, *"Relationship between the structure/composition of Co–Mo catalysts and their ability to produce single-walled carbon nanotubes by CO disproportionation"*, J. Catal. **204**, 129 (2001).
- [73] J. E. Herrera and D. E. Resasco, *"Loss of single-walled carbon nanotubes selectivity by disruption of the Co–Mo interaction in the catalyst"*, J. Catal. **221**, 354 (2004).
- [74] E. Flahaut, A. Govindaraj, A. Peigney, Ch. Laurent, A. Rousset, C. N. R. Rao, *"Synthesis of single-walled carbon nanotubes using binary Fe, Co, Ni/alloy nanoparticles prepared in situ by the reduction of oxide solid solutions"*, Chem. Phys. Lett. **300**, 236 (1999).
- [75] J. Kong, A. M. Cassell and H. Dai, *"Chemical vapor deposition of methane for single-walled carbon nanotubes"*, Chem. Phys. Lett. **292**, 567 (1998).
- [76] S. B. Sinnott, R. Andrews, D. Qian, A. M. Rao, Z. Mao, E. C. Dickey and F. Derbyshire, *"Model of carbon nanotube growth through chemical vapour deposition"*, Chem. Phys. Lett. **315**, 25 (1999).
- [77] S. Takenaka, S. Kobayashi, H. Ogihara and Kiyoshi Otsuka, *"Ni/SiO₂ catalyst effective for methane decomposition into hydrogen and carbon nanofiber"*, J. Catal. **217**, 79 (2003).
- [78] T. V. Reshetenko, L. B. Avdeeva, V. A. Ushakov, E. M. Moroza, A. N. Shmakov, V. V. Kriventsov, D. I. Kochubey, Y. T. Pavlyukhin, A. L. Chuvilin, Z. R. Ismagilov, *"Coprecipitated iron-containing catalysts (Fe-Al₂O₃, Fe-Co-Al₂O₃, Fe-Ni-Al₂O₃) for methane decomposition at moderate temperatures, Part II. Evolution of the catalysts in reaction"*, Appl. Catal. A: General **270**, 87 (2004).
- [79] A. – C. Dupuis, *"The catalyst in the CCVD of carbon nanotubes"*, Progress in Materials Science **50**, 929 (2005).
- [80] K. B. Kouravelou, S. V. Sotirchos and X. E. Verykios, *"Catalytic effects of production of carbon nanotubes in a thermogravimetric CVD reactor"*, Surface & Coatings Technology **201**, 9226 (2007).
- [81] A. Gruneis, M. H. Rummeli, C. Kramberger, A. Barreiro, T. Pichler, R. Pfeiffer, H. Kuzmany, T. Gemming and B. Buchner, *"High quality double wall carbon nanotubes with a defined diameter distribution by chemical vapor deposition from alcohol"*, Carbon **44**, 3177 (2006).
- [82] C. H. See and A. T. Harris, *"A review of carbon nanotubes synthesis via fluidized – bed chemical vapour deposition"*, Ind. Eng. Chem. Res. **46**, 997 (2007).
- [83] H. Kataura, Y. Maniwa, T. Kodama, K. Kikuchi, K. Hirahara, K. Suenaga, S. Iijima, S. Suzuki, Y. Achiba and W. Kratschmer, *"High – yield fullerene*

- encapsulation in single – wall carbon nanotubes*”, *Synthetic Metals* **121**, 1195 (2001).
- [84] Y. L. Li, L. H. Zhang, X. H. Zhong and A. H. Windle, “*Synthesis of high purity single – walled carbon nanotubes from ethanol by catalytic gas flow CVD reactions*”, *Nanotechnology* **18**, 225604 (2007).
- [85] M. Gulas, M. Caplovicova, M. Michalka, F. De Normand, M. Rayar, P. Macko and P. Veis, “*Growth of carbon nanofibers and related structures by combined method of plasma enhanced chemical vapor deposition and aerosol synthesis*”, *Vacuum*, Article in Press (2007).
- [86] D. Mehn, A. Fonseca, G. Bister and J. B. Nagy, “*A comparison of different preparation methods of Fe/Mo/Al₂O₃ sol–gel catalyst for synthesis of single wall carbon nanotubes*”, *Chem. Phys. Lett.* **393**, 378 (2004).
- [87] A. N. Fatsikostas and X. E. Verykios, “*Reaction network of steam reforming of ethanol over Ni-based catalysts*”, *J. Catal.* **225**, 439 (2004).
- [88] M. Pérez-Cabero, A. Monzón, I. Rodriguez-Ramos and A. Guerrero-Ruiz, “*Syntheses of CNTs over several iron-supported catalysts: influence of the metallic precursors*”, *Catalysis Today* **93 – 95**, 681 (2004).
- [89] G. Messina, V. Modafferi, S. Santangelo, P. Tripodi, M. G. Donato, M. Lanza, S. Galvagno, C. Milone, E. Piperopoulos and A. Pistone, “*Large-scale production of high-quality multi-walled carbon nanotubes: Role of precursor gas and of Fe-catalyst support*”, *Diamond & Related Materials*, In press (2008).
- [90] Α. Χ. Μπασαγιάννης, “*Αναμόρφωση βιο-κανσίμων για την παραγωγή υδρογόνου*”, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2007).
- [91] L. Huang, X. Cui, B. White and S. P. O’Brien, “*Long and oriented single-walled carbon nanotubes grown by ethanol chemical vapor deposition*”, *J. Phys. Chem. B* **108**, 16451 (2004).

Κεφάλαιο 6ο

Επίδραση του υδρογόνου στη διεργασία και το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό

Στο παρόν Κεφάλαιο μελετάται η επίδραση της παρουσίας του υδρογόνου ως μέσου αναγωγής του καταλύτη, στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και στο είδος των τελικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η θερμοκρασία στην οποία λαμβάνει χώρα η αναγωγή, αλλά και η περιεκτικότητα του υδρογόνου στο μίγμα της αντίδρασης.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται πειράματα χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης στους 800 °C σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα και σε καταλύτες μικτών οξειδίων σιδήρου – αλουμινίου, προκειμένου να μελετηθεί ο ρυθμός εξέλιξης της διεργασίας, ενώ όλα τα προϊόντα των πειραμάτων χαρακτηρίζονται με την βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman.

6.1 Εισαγωγή

Σε όλες τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή των νανοσωλήνων άνθρακα γίνεται αναφορά πως το ενεργό καταλυτικό κέντρο της διεργασίας δεν είναι το οξείδιο του μετάλλου, αλλά το ίδιο το μέταλλο. Έτσι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάποιο αναγωγικό κυρίως ως συστατικό του μίγματος της απόθεσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί η χρήση της αμμωνίας (NH_3) [1, 260], ενώ συνηθέστερο είναι το υδρογόνο (H_2), τόσο όταν χρησιμοποιείται υδρογονάνθρακας, όσο και όταν χρησιμοποιείται αλκοόλη ως πηγή του άνθρακα [2 – 13]. Σε κάποιες εργασίες, το υδρογόνο χρησιμοποιείται πριν την έναρξη της απόθεσης σε ένα στάδιο προεπεξεργασίας του καταλύτη [14 – 16], αν και δεν υπάρχουν εκτενείς αναφορές σχετικά με το θέμα αυτό. Τέλος υπάρχουν και οι ερευνητές εκείνοι που υποστηρίζουν πως το υδρογόνο που προκύπτει κατά την διάσπαση της πηγής του άνθρακα είναι αρκετό για την αναγωγή του οξειδίου του μετάλλου [17, 18].

6.2 Μελέτη της επίδρασης του υδρογόνου στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και στο είδος των τελικών προϊόντων

Τόσο βιβλιογραφικά, όσο και από τα πειράματα που μέχρι τώρα έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα Κεφάλαια καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως της απόθεσης του άνθρακα προηγείται αναγωγή του καταλύτη από την ίδια την πηγή του άνθρακα. Μάλιστα αναφέρεται πως η ενεργή φάση για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων δεν είναι ο αιματίτης (Fe_2O_3), αλλά κάποια από τις ανηγμένες του μορφές με κυριότερες το μαγνητίτη (Fe_3O_4) και το μεταλλικό σίδηρο (Fe). Έτσι, προκειμένου να αυξήσουμε τις ενεργές θέσεις του καταλύτη και κατ' επέκταση να ενισχύσουμε τον σχηματισμό των νανοσωλήνων άνθρακα χρησιμοποιήσαμε το ισχυρό αναγωγικό υδρογόνο σε διάφορα στάδια της διεργασίας, ως συστατικό του μίγματος αντίδρασης. Χρησιμοποιήθηκε αέριο υδρογόνο καθαρότητας 99.999%, προϊόν της εταιρείας Messer Hellas, το οποίο αναμιγνυόταν με τα υπόλοιπα αέρια του αντιδρώντος μίγματος πριν διοχετευθεί στον αντιδραστήρα στην επιθυμητή κάθε φορά συγκέντρωση. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων που περιγράφονται σε αυτή τη παράγραφο χρησιμοποιήθηκε ποσοστό υδρογόνου 5% και μελετάται η επίδραση της παρουσίας του τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της απόθεσης στο ρυθμό εξέλιξής της, αλλά και στο είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε για δύο διαφορετικούς ως προς τη σύστασή

τους καταλύτες μικτών οξειδίων σιδήρου – αλουμινίου.

6.2.1 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Για την μελέτη της επίδρασης του υδρογόνου στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημικής απόθεσης ατμών σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Ως πηγή του άνθρακα χρησιμοποιήθηκαν ατμοί αιθανόλης συγκέντρωσης 3% παρουσία αδρανούς αερίου (He) και η διεργασία έλαβε χώρα στους 800 °C. Χρησιμοποιήθηκαν δύο καταλύτες με διαφορετική περιεκτικότητα σε μέταλλο ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$:3/7 και $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$:3/1), οι οποίοι είχαν παρασκευαστεί με τη μέθοδο της καταβύθισης των αντίστοιχων ένυδρων νιτρικών αλάτων (§3.1) και ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικά πρωτόκολλα πειραματισμού, αυτά των τριών, και τεσσάρων βημάτων (§3.4).

Συνοπτικά να υπενθυμίσουμε πως σε κάθε πρωτόκολλο πειραματισμού στο πρώτο βήμα ελάμβανε χώρα θέρμανση του καταλύτη παρουσία αδρανούς αερίου μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία απόθεσης ή αναγωγής, ενώ το τελευταίο βήμα περιελάμβανε την ψύξη του παραγόμενου προϊόντος και πάλι παρουσία αδρανούς μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στα ενδιάμεσα βήματα, για μεν το πρωτόκολλο των τριών βημάτων τη θέρμανση του καταλύτη ακολουθούσε απόθεση από ατμούς αλκοόλης ή από μίγμα ατμών αλκοόλης και υδρογόνου, στο δε πρωτόκολλο των τεσσάρων βημάτων, της απόθεσης προηγούνταν ένα ακόμα στάδιο κατά το οποίο ο καταλύτης ανάγονταν από υδρογόνο για 1 h, στην ίδια θερμοκρασία.

6.2.1.1 Καταλύτης $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$:3/7

Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση της παρουσίας του υδρογόνου όταν χρησιμοποιήθηκε ο καταλύτης με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο. Στο Σχήμα 6.1 φαίνονται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους των καταλυτικών δειγμάτων (η αρχική τους ποσότητα ήταν ~7 mg) σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του στο αντιδρόν αέριο μίγμα για τις τέσσερις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες που ακολουθήθηκαν, παρουσία ή όχι υδρογόνου. Η χρονική στιγμή “μηδέν ($t=0$)” αντιστοιχεί στη στιγμή έναρξης της απόθεσης. Ταυτόχρονα στο Σχήμα 6.2 παρατίθενται οι καμπύλες μεταβολής του βάρους των ίδιων δειγμάτων, αλλά για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της θέρμανσης μέχρι και τη στιγμή της έναρξης της απόθεσης.

Σχήμα 6.1: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης
- (e) Θεωρητική καμπύλη

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της καμπύλης (a) αντιστοιχούν στο πείραμα εκείνο, όπου ο καταλύτης θερμάνθηκε αρχικά μέχρι τους 800°C και στη συνέχεια ατμοί αιθανόλης αποτέθηκαν στην ίδια θερμοκρασία για χρονικό διάστημα τριών ωρών. Παρατηρούμε πως κατά τη διάρκεια της θέρμανσης το βάρος του καταλύτη ελαττώνεται καθώς η υγρασία του απομακρύνεται, μέχρι που σταθεροποιείται λίγο πριν την έναρξη της απόθεσης, όταν και η θερμοκρασία έχει λάβει την επιθυμητή της τιμή.

Σχήμα 6.2: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Στη συνέχεια ξεκινά η απόθεση των ατμών της αιθανόλης, κατά την οποία παρατηρούμε αρχικά μια περαιτέρω ελάττωση του βάρους του καταλύτη, η οποία διαρκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και η οποία οφείλεται στην αναγωγή του οξειδίου του σιδήρου (Fe_2O_3). Στον Πίνακα 6.1 φαίνονται οι τιμές του καταλύτη που χρησιμοποιήθηκε αρχικά, καθώς και η ποσότητα του βάρους που χάθηκε κατά την αναγωγή του, ενώ στη τελευταία στήλη δίδονται οι υπολογισμένες τιμές για την καθαρότητα ως προς τον άνθρακα του τελικού προϊόντος. Στο συγκεκριμένο πείραμα, κατά τη διάρκεια της αναγωγής έλαβε χώρα ελάττωση του βάρους του καταλύτη κατά $\sim 2.5\%$ αναγωγή αυτή

προκλήθηκε από το υδρογόνο που παράγεται κατά τη διάσπαση της αιθανόλης και αντιστοιχεί στη μη πλήρη μετατροπή του αιματίτη (Fe_2O_3) σε μαγνητίτη (Fe_3O_4) [19.] Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όμως το βάρος του δείγματος ξεκινά να αυξάνεται, οπότε και η απόθεση του άνθρακα επικαλύπτει την απώλεια του βάρους που τυχόν εξακολουθεί να συμβαίνει εξαιτίας της πιθανά συνεχιζόμενης αναγωγής του καταλύτη.

Πίνακας 6.1: Αρχική ποσότητα καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$, απώλεια βάρους λόγω αναγωγής και καθαρότητα παραγόμενου υλικού.

Πειραματικές Συνθήκες	Αρχικό βάρος καταλύτη (mg)	Απώλεια βάρους λόγω αναγωγής (mg)	Καθαρότητα ως προς C (%)
Απουσία H_2	5.02	0.129	45.4
H_2 στην απόθεση	7.83	0.194	50.1
H_2 πριν την απόθεση	8.35	0.826	56.4
H_2 πριν και κατά τη διάρκεια της απόθεσης	6.92	0.400	56.5

Πίνακας 6.2: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1 h και 3 h έκθεσης του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C παρουσία ή απουσία H_2 κατά την διεργασία.

Πειραματικές Συνθήκες	Αρχικός Ρυθμός (10^{-4}mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h (%)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 3 h (%)
Απουσία H_2	6.13	80	92
H_2 στην απόθεση	4.80	94	110
H_2 πριν την απόθεση	6.16	121	142
H_2 πριν και κατά τη διάρκεια της απόθεσης	6.42	134	153

Στη συνέχεια παρατηρούμε πως ο ρυθμός της απόθεσης εξελίσσεται εμφανίζοντας τρία στάδια, τα οποία ήδη έχουμε περιγράψει αναλυτικά στα προηγούμενα Κεφάλαια και τα οποία είναι χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πηγής άνθρακα. Συνοπτικά να αναφέρουμε πως ο ρυθμός έχει αρχικά μια υψηλή τιμή, η οποία όμως διατηρείται για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια επιβραδύνεται, ενώ στο τελικό στάδιο το βάρος του δείγματος

παραμένει σχεδόν αμετάβλητο με το χρόνο, ένδειξη ότι ο ρυθμός απόθεσης έχει πρακτικά μηδενιστεί. Μάλιστα για το συγκεκριμένο πείραμα ο αρχικός ρυθμός υπολογίστηκε ίσος με $6.13 \cdot 10^{-4} \text{ mg/s}$ και το τελικό προϊόν είχε καθαρότητα 45.4% (Πίνακας 6.2), αφού τα ποσοστά που επετεύχθησαν ήταν ίσα με 80 και 92% ως προς την ανηγμένη μάζα του καταλύτη, μετά από μία και τρεις ώρες έκθεσης του δείγματος στο αέριο μίγμα της αντίδρασης, αντίστοιχα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αναγωγή του καταλύτη που ήδη εν μέρει επιτυγχάνεται από την αιθανόλη χρησιμοποιήθηκε υδρογόνο ως ένα πρόσθετο συστατικό του μίγματος της απόθεσης. Και σε αυτή την περίπτωση ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πειραματισμού των τριών βημάτων και τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους του δείγματος σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνονται στην καμπύλη (b) των Σχημάτων 6.1 και 6.2. Και κατά την εκτέλεση αυτού του πειράματος παρατηρούμε πως το αρχικό βάρος του καταλύτη ελαττώνεται χάρη στην υγρασία που απομακρύνεται κατά την θέρμανσή του, ενώ περαιτέρω απώλεια βάρους σε ποσοστό ~2.5% λαμβάνει χώρα εξαιτίας της αναγωγής από το μίγμα αυτή τη φορά της αιθανόλης και του υδρογόνου. Παρατηρούμε ίδια απώλεια βάρους λόγω αναγωγής παρά την πρόσθετη χρήση ενός ισχυρού αναγωγικού, όπως το υδρογόνο, στο μίγμα της απόθεσης, γεγονός που αποδίδεται στη μη πλήρη και κυρίως επιφανειακή αναγωγή του καταλύτη, η οποία σύντομα υπερκαλύπτεται από την αύξηση του βάρους που λαμβάνει χώρα από την απόθεση του άνθρακα, ο ρυθμός της οποίας εξελίσσεται με τον τρόπο που αναφέραμε και στο προηγούμενο πείραμα. Η αρχική τιμή του υπολογίστηκε ίση με $4.08 \cdot 10^{-4} \text{ mg/s}$, μικρότερη από την αντίστοιχη του πειράματος όπου δεν χρησιμοποιήθηκε υδρογόνο, την διατήρησε όμως για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ένδειξη της σταδιακότερης κάλυψης των ενεργών καταλυτικών κέντρων από άνθρακα για τον σχηματισμό νανοσωλήνων, συγκριτικά με το πείραμα (a), όπου λαμβάνει χώρα ταχύτατη επιφανειακή κάλυψη του καταλύτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός υλικού με μεγαλύτερη καθαρότητα (~50%), αφού τα ποσοστά της απόθεσης που επετεύχθησαν ήταν ίσα με 94 και 110% μετά από μία και τρεις ώρες, αντίστοιχα. Τα θετικότερα αυτά αποτελέσματα αποδίδονται στην παρουσία του υδρογόνου, το οποίο και κατά τη διάρκεια της απόθεσης εξακολουθεί να ανάγει τον αιματίτη, αυξάνοντας τα ενεργά καταλυτικά κέντρα για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων, με μικρότερο βέβαια ρυθμό, εξαιτίας των δυσκολιών ακόμα και στη διάχυσή του από τον ήδη αποθεθειμένο άνθρακα.

Για να εξαλείψουμε την επίδραση αυτής της παραμέτρου πραγματοποιήσαμε ένα τρίτο πείραμα, τα αποτελέσματα του οποίου

αντιστοιχούν στην καμπύλη (c). Σε αυτή την περίπτωση μετά την θέρμανση του στους 800 °C, ο καταλύτης ανάχθηκε για 1 h στην ίδια θερμοκρασία από υδρογόνο, πριν ξεκινήσει η απόθεση από τους ατμούς της αιθανόλης. Με αυτό τον τρόπο επιδιώξαμε την πληρέστερη αναγωγή του καταλύτη, η οποία μερικώς επετεύχθη. Έτσι στο χρονικό αυτό διάστημα της 1 h αναγωγής ο καταλύτης ελάττωσε το βάρος του κατά 0.826 mg, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό ~10% ως προς την αρχική του ποσότητα, γεγονός που αποδεικνύει πως εκτός από την μετατροπή του αιματίτη σε μαγνητίτη, ποσότητα του τελευταίου μετατράπηκε σε μεταλλικό σίδηρο, ενώ ενδέχεται να έλαβε χώρα και το ενδιάμεσο μετασταθές στάδιο της μετατροπής του μαγνητίτη σε βουσίτη, πριν ο τελευταίος μετατραπεί σε μεταλλικό σίδηρο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν περισσότερα ενεργά κέντρα για τον σχηματισμό νανοσωλήνων άνθρακα, όπως αποδεικνύεται και από το ποσοστό απόθεσης που έφθασε το 142%, ως προς την ανηγμένη μάζα του καταλύτη μετά από απόθεση τριών ωρών, αυξάνοντας έτσι και την καθαρότητα του υλικού σε 56.4%.

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είδαμε πως η παρουσία του υδρογόνου τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της απόθεσης επιδρά θετικά στη διεργασία, οπότε πιθανή συνέργεια των δύο διαφορετικών αυτών πειραματικών συνθηκών θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα. Η θεωρητικά προβλεπόμενη καμπύλη σε συνάρτηση με τον χρόνο, όταν υδρογόνο θα είχε χρησιμοποιηθεί και για την προαναγωγή του καταλύτη, αλλά και στο μίγμα της απόθεσης είναι η (e) του Σχήματος 6.1. Η αντίστοιχη πειραματική είναι η καμπύλη (d) για την χάραξη της οποίας ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πειραματισμού των τεσσάρων βημάτων, όπου την θέρμανση του καταλύτη μέχρι τους 800 °C ακολούθησε αναγωγή του από υδρογόνο για μία ώρα και στη συνέχεια έλαβε χώρα απόθεση από μίγμα ατμών αιθανόλης και υδρογόνου. Έτσι αυξήθηκε ακόμα περισσότερο το ποσοστό των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα φθάνοντας το 153% μετά από 3 h, απόρροια της θετικής επίδρασης του υδρογόνου, το οποίο εκτός από την προαναγωγή του καταλύτη, στην οποία συμμετείχε, βοήθησε και στην διατήρηση ή ακόμα και την αύξηση των ενεργών καταλυτικών κέντρων συμμετέχοντας στο μίγμα της αντίδρασης.

6.2.1.2 Καταλύτης $Fe_2O_3/Al_2O_3:3/1$

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή όχι τα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση του υδρογόνου στο ρυθμό και το ποσοστό απόθεσης όταν αυτό χρησιμοποιείται σε διάφορα στάδια της διεργασίας πραγματοποιήσαμε τα

αντίστοιχα πειράματα και πάλι σε καταλύτη μικτό οξείδιο σιδήρου – αλουμινίου, αλλά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σίδηρο. Μάλιστα ο συγκεκριμένος καταλύτης παρουσιάζει τον μεγαλύτερο συντελεστή αποτεθειμένου άνθρακα προς μέταλλο, όπως διεξοδικά αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο (§5.2). Ακολουθήθηκαν και πάλι τα πρωτόκολλα πειραματισμού τριών και τεσσάρων βημάτων, ενώ χρησιμοποιούνταν ποσότητα ~3.5 mg για την δημιουργία της καταλυτικής κλίνης. Η συνολική διάρκεια της απόθεσης περιορίστηκε στις δύο ώρες, χάρη στη μεγαλύτερη παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα που πραγματοποιείται σε αυτό τον καταλύτη και η οποία δυσχεραίνει την περαιτέρω παρακολούθηση της εξέλιξης του ρυθμού.

Σχήμα 6.3: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης
- (e) Θεωρητική καμπύλη

Στο Σχήμα 6.3 φαίνονται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους του καταλύτη σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής του στο αντιδρόν αέριο μίγμα από την χρονική στιγμή της έναρξης της απόθεσης και μέχρι το τέλος της. Επίσης στο Σχήμα 6.4 παρατίθενται αντίστοιχα οι καμπύλες των πειραμάτων αυτών, αλλά για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης. Επιπρόσθετα στους Πίνακες 6.3 και 6.4 φαίνονται οι τιμές της αρχικής ποσότητας του καταλύτη που χρησιμοποιήθηκε, της μάζας του που χάθηκε κατά την αναγωγή, η καθαρότητα των παραγόμενων υλικών, αλλά και ο αρχικός ρυθμός και το ποσοστό απόθεσης άνθρακα μετά από μία και δύο ώρες έκθεσης του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα.

Σχήμα 6.4: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Παρατηρούμε πως ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι υδρογόνου στη διεργασία ο ρυθμός της απόθεσης εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο ακολουθώντας τα στάδια που αναλυτικά περιγράψαμε στις προηγούμενες παραγράφους. Η μέγιστή του τιμή σημειώνεται στην περίπτωση που το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε σε ένα στάδιο πριν την έναρξη της απόθεσης με σκοπό να προανάξει τον καταλύτη και υπολογίστηκε ίσος με $7.20 \cdot 10^{-3}$ mg/s, σημαντικά μεγαλύτερος από ότι στις τρεις άλλες περιπτώσεις και μία τάξη υψηλότερος από ότι στην περίπτωση του καταλύτη με την χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο.

Κατ' αναλογία με ό,τι συνέβη και στην περίπτωση του καταλύτη με την χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η παρουσία του υδρογόνου πριν την απόθεση οδηγεί σε πληρέστερη αναγωγή του καταλύτη, όχι μόνο προς μαγνητίτη, αλλά και προς μεταλλικό σίδηρο, συγκριτικά με τις περιπτώσεις όπου η αναγωγή επιτυγχάνεται είτε από το υδρογόνο της διάσπασης της αιθανόλης, είτε και από το υδρογόνο που προστίθεται στο μίγμα της απόθεσης.

Να επισημάνουμε, πως υπό αυτές τις πειραματικές συνθήκες επετεύχθησαν αξιοσημείωτα ποσοστά απόθεσης άνθρακα. Αναλυτικότερα, μόλις μία ώρα μετά την έκθεση του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα το βάρος του είχε υπερπενταπλασιαστεί με το ποσοστό απόθεσης να φθάνει το 793% ως προς την ανηγμένη μάζα του καταλύτη, ενώ η αύξηση της απόθεσης του άνθρακα με το χρόνο οδήγησε στην παραγωγή υλικού με καθαρότητα ~83%, μετά από δύο ώρες.

Πίνακας 6.3: Αρχική ποσότητα καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$, απώλεια βάρους λόγω αναγωγής και καθαρότητα παραγόμενου υλικού.

Πειραματικές Συνθήκες	Αρχικό βάρος καταλύτη (mg)	Απώλεια βάρους λόγω αναγωγής (mg)	Καθαρότητα ως προς C (%)
Απουσία H_2	3.66	0.33	78.1
H_2 στην απόθεση	3.85	0.31	80.4
H_2 πριν την απόθεση	3.40	1.43	82.8
H_2 πριν και κατά τη διάρκεια της απόθεσης	3.49	1.46	89.5

Πίνακας 6.4: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1 h και 2 h έκθεσης του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C παρουσία ή απουσία H_2 κατά την διεργασία.

Πειραματικές Συνθήκες	Αρχικός Ρυθμός (10^{-3} mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h (%)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 2 h (%)
Απουσία H_2	2.40	357	391
H_2 στην απόθεση	2.58	472	519
H_2 πριν την απόθεση	7.20	698	793
H_2 πριν και κατά τη διάρκεια της απόθεσης	5.20	724	950

Η καθαρότητα ως προς άνθρακα του παραγόμενου υλικού αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, αγγίζοντας το 90% όταν το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε και για να προανάξει τον καταλύτη, αλλά και στο μίγμα της απόθεσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι ενεργές καταλυτικές θέσεις για την πυρηνοποίηση των νανοσωλήνων άνθρακα. Το αποτέλεσμα αυτό βέβαια δεν συμφωνεί με ότι θεωρητικά προβλέπεται (καμπύλη (e) Σχήματος 6.3), είναι όμως αναμενόμενο για τους ίδιους λόγους, όπως αυτοί που περιγράφηκαν και στην περίπτωση του καταλύτη με την χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο.

6.2.2 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης (TEM).

Τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman προκειμένου να ταυτοποιηθεί το είδος του άνθρακα που αποτέθηκε, αλλά και η καθαρότητα των δειγμάτων ως προς την αρχική ποσότητα του καταλύτη. Ορισμένα δείγματα εξετάστηκαν και με ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης με σκοπό τον προσδιορισμό του πλήθους των τοιχωμάτων των νανοσωλήνων άνθρακα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και αναλυτής EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy) για την στοιχειακή μικροανάλυση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων.

6.2.2.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στο Σχήμα 6.5 βλέπουμε εικόνες χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν από τον καταλύτη με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$) για τις τέσσερις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες που ακολουθήθηκαν. Συνοπτικά να επαναλάβουμε πως για την πραγματοποίηση του πειράματος (a) δεν χρησιμοποιήθηκε υδρογόνο στη διεργασία, στο (b) υδρογόνο σε ποσοστό 5% είχε προστεθεί στο μίγμα της απόθεσης, στο (c) το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε πριν την απόθεση για την προαναγωγή του καταλύτη και τέλος στο (d) το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε και πριν και κατά τη

Σχήμα 6.5: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

διάρκεια της απόθεσης. Ήδη από τη χαμηλή μεγέθυνση παρατηρούμε πως παρήχθησαν νανοσωλήνες άνθρακα σημαντικής ομοιογένειας, ενώ καταλυτικά σωματίδια, σε περιορισμένο βαθμό, είναι εμφανή μόνο στα πειράματα (a) και (b), που είναι αυτά με τα χαμηλότερα ποσοστά αποτεθειμένου άνθρακα.

Σχήμα 6.6: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Αυξάνοντας τη μεγέθυνση του μικροσκοπίου (Σχήμα 6.6) επιβεβαιώνουμε την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με μεγάλα εύρη διαμέτρων όπως φαίνεται καλύτερα και από το Σχήμα 6.7. Η μεγαλύτερη διακύμανση παρατηρήθηκε όταν το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε τόσο για να προανάξει τον καταλύτη, όσο και στο μίγμα της απόθεσης. Αυτό αποδίδεται στη

δημιουργία αρχικά μικρής διαμέτρου είτε λεπτών πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα, είτε συστοιχιών μονοφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα, ορισμένες από τις οποίες στη συνέχεια της διεργασίας καλύπτονταν και από άλλα τοιχώματα, οδηγώντας στο σχηματισμό μεγάλων διαμέτρων πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα.

Σχήμα 6.7: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Πιθανός είναι και ο σχηματισμός μονοφλοϊικών νανοσωλήνων στις περιπτώσεις όπου μόνο η αιθανόλη χρησιμοποιήθηκε για την απόθεση, όπου ταυτοποιήθηκαν νανοσωλήνες με διαμέτρους ~ 9 nm, αλλά και όταν το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε στο μίγμα της απόθεσης, όπου και μετρήθηκε η μικρότερη διάμετρος και βρέθηκε ίση με 6.38 nm. Η πιθανότητα αυτή θα επιβεβαιωθεί ή

όχι μετά τον περαιτέρω χαρακτηρισμό των δειγμάτων με φασματοσκοπία Raman.

Οι αντίστοιχες εικόνες ελήφθησαν και στην περίπτωση του καταλύτη με την υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$) και για τις ίδιες πειραματικές συνθήκες και τα αποτελέσματα φαίνονται στα Σχήματα 6.8, 6.9 και 6.10, για χαμηλή, μεσαία και υψηλή μεγέθυνση, αντίστοιχα. Παρατηρούμε πως το υλικό που παράχθηκε ήταν νανοσωλήνες άνθρακα, ενώ δεν ανιχνεύονται καταλυτικά σωματίδια, χάρη στα πολύ μεγάλα ποσοστά απόθεσης που έλαβαν χώρα. Να επαναλάβουμε πως όταν το χαμηλότερο ποσοστό απόθεσης επετεύχθη, η καθαρότητα ως προς άνθρακα του υλικού ήταν ήδη υψηλή και ίση με 78%.

Σχήμα 6.8: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Η απουσία των καταλυτικών σωματιδίων επιβεβαιώνεται και από τις EDX αναλύσεις, όπου όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.11 στην περίπτωση που το υδρογόνο δεν συμμετείχε στη διεργασία, τα έντονα φωτεινά σημεία της εικόνας δεν αντιστοιχούν σε καταλυτικό σωματίδιο, αλλά πρόκειται για νανοσωλήνες που έχουν σχηματίσει γωνία, κάτι που αντίστοιχα ισχύει και στην περίπτωση του δείγματος, όπου η απόθεση είχε λάβει χώρα από μίγμα ατμών αιθανόλης και υδρογόνου (Σχήμα 6.12), αλλά και όταν το υδρογόνο είχε χρησιμοποιηθεί για την προαναγωγή του καταλύτη (Σχήμα 6.13), βέβαια σε αυτή τη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε πως στο σημείο αυτό υπάρχει και ένα καταλυτικό σωματίδιο, το οποίο όμως είναι καλυμμένο από άνθρακα.

Σχήμα 6.9: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Και σε αυτό τον καταλύτη τα εύρη των διαμέτρων των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, οπότε για τον περαιτέρω διαχωρισμό τους σε πολυφλοιϊκούς και μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες απαιτήθηκε χαρακτηρισμός τους με φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης (TEM).

Σχήμα 6.10: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800°C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Ολοκληρώνοντας τον χαρακτηρισμό με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης να επισημάνουμε πως στη περίπτωση που το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε και στα δύο στάδια της διεργασίας σχηματίστηκαν σημαντικές ποσότητες άμορφου άνθρακα, οι οποίες εν μέρη κάλυψαν τους ήδη σχηματισμένους νανοσωλήνες άνθρακα, ένδειξη ότι αν και το πρόσθετο

Σχήμα 6.11: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 6.12: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε μίγμα ατμών αιθανόλης και υδρογόνο στους 800 °C.

υδρογόνο οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά απόθεσης, εντούτοις όταν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στο στάδιο της προαναγωγής του καταλύτη οδηγεί σε καθαρότερο υλικό, ως προς τους νανοσωλήνες.

Σχήμα 6.13: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από υδρογόνο για 1 h.

6.2.2.2 Φασματοσκοπία Raman

Από τις εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως όλα τα υλικά που παρήχθησαν και από τους δύο καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι του υδρογόνου στη διεργασία αντιστοιχούν σε νανοσωλήνες άνθρακα, κατά κύριο λόγο πολυφλοιϊκούς, ενώ ενδέχεται να έχουν σχηματιστεί και μονοφλοιϊκοί. Προκειμένου συνεπώς να ταυτοποιήσουμε το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα χαρακτηρίσαμε τα υλικά αυτά και με τη βοήθεια φασματοσκοπίας Raman με μήκος κύματος laser 514.5 nm .

Στο Σχήμα 6.14 φαίνονται τα φάσματα των υλικών που παρήχθησαν από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$. Παρατηρούμε πως και στις τέσσερις περιπτώσεις εμφανίζονται οι δύο κορυφές D και G στους ~ 1350 και $\sim 1580\text{ cm}^{-1}$,

χαρακτηριστικές της ύπαρξης νανοσωλήνων άνθρακα. Μάλιστα ο λόγος των σχετικών εντάσεων τους αποτελεί ένα μέτρο της καθαρότητας και της κρυσταλλικότητάς τους.

Σχήμα 6.14: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (a) Απουσία H_2
- (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (c) H_2 πριν την απόθεση
- (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Αναλυτικότερα ξεκινώντας από το υλικό της καμπύλης (a), για την παρασκευή του οποίου δεν είχε χρησιμοποιηθεί υδρογόνο, εκτός από τις δύο κορυφές D και G πιθανολογείται και η ύπαρξη μιας ακόμα στην περιοχή των χαμηλών κυματαριθμών (RBM) και η οποία αντιστοιχεί σε νανοσωλήνες διαμέτρου 0.95 nm. Επιπρόσθετα υπολογίσαμε το λόγο των σχετικών εντάσεων των δύο κορυφών και αυτός βρέθηκε ίσος με 0.626, γεγονός που αποδεικνύει πως υπάρχουν ατέλειες στο πλέγμα των νανοσωλήνων, μιας και άμορφος άνθρακας δεν ήταν εμφανής από τις εικόνες SEM

Συνεχίζοντας με το φάσμα του πειράματος (b), στο οποίο υδρογόνο είχε χρησιμοποιηθεί στο μίγμα της απόθεσης, παρατηρούμε την παραγωγή καθαρότερων νανοσωλήνων άνθρακα, αφού ο λόγος των σχετικών εντάσεων των κορυφών υπολογίστηκε ίσος με 0.483. Σε αυτή την περίπτωση και δύο κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς ανιχνεύθηκαν, οι οποίες μάλιστα αντιστοιχούν σε νανοσωλήνες διαμέτρων 0.77 και 1.04 nm, οπότε επιβεβαιώνεται η υποψία μας πως η διάμετρος των ~6 nm που μετρήθηκε στις εικόνες SEM αντιστοιχεί σε συστοιχία μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Όταν αντί για το μίγμα της απόθεσης το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε για την προαναγωγή του καταλύτη, τότε (καμπύλη (c)) μειώθηκε η καθαρότητα των νανοσωλήνων ($I_D/I_G = 0.654$), ενισχύοντας την παρατήρησή μας από τις εικόνες SEM για τον σχηματισμό άμορφου άνθρακα στο δείγμα. Στην περίπτωση αυτή κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς με δυσκολία ανιχνεύονται εμποδίζοντάς μας να πιστοποιήσουμε και την παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Άρα για τον συγκεκριμένο καταλύτη η αναγωγή επέδρασε θετικά αυξάνοντας τα ενεργά κέντρα και οδηγώντας σε μεγάλο ποσοστό απόθεσης, που στις δύο ώρες της όμως πιθανότατα οδήγησε στη μετατροπή των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων σε πολυφλοιϊκούς.

Αυτό το αποφύγαμε, όταν το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε εκτός από την αναγωγή και στο μίγμα της απόθεσης. Σε αυτή την περίπτωση, αν και το υλικό που παράχθηκε είχε αρκετές ατέλειες, όπως και άμορφος άνθρακας είχε σχηματιστεί όπως αποδεικνύει και ο λόγος των σχετικών εντάσεων, ο οποίος υπολογίστηκε ίσος με 0.737, αδιαμφισβήτητη είναι η παραγωγή και μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Υπό αυτές τις συνθήκες, παρατηρήθηκαν πολύ έντονες κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς οι οποίες μάλιστα αντιστοιχούν σε νανοσωλήνες με διαμέτρους 0.78, 0.99 και 1.17 nm. Οδηγούμαστε, συνεπώς, στο συμπέρασμα πως η θετική επίδραση της αναγωγής του καταλύτη στη δημιουργία λεπτών σωλήνων ενισχύεται από το υδρογόνο

που χρησιμοποιείται και στο μίγμα της απόθεσης, αν και η διάρκειά της οδηγεί και στον σχηματισμό άμορφου άνθρακα.

Σχήμα 6.15: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- (e) Απουσία H_2
- (f) H_2 στο μίγμα της απόθεσης
- (g) H_2 πριν την απόθεση
- (h) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός έγινε και στα υλικά που είχαν παραχθεί από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$. Τα φάσματα Raman που ελήφθησαν φαίνονται στο Σχήμα 6.15. Και σε αυτές τις περιπτώσεις νανοσωλήνες άνθρακα παρήχθησαν και υπολογίστηκε ο λόγος των σχετικών εντάσεων των χαρακτηριστικών κορυφών τους, ο οποίος είναι ίσος με 0.577, 0.554, 0.763 και 0.794 για τα πειράματα a, b, c και d, αντίστοιχα, όπου κατά σειρά: δεν είχε χρησιμοποιηθεί υδρογόνο, υδρογόνο είχε χρησιμοποιηθεί στο μίγμα της απόθεσης, υδρογόνο είχε χρησιμοποιηθεί πριν από την απόθεση και υδρογόνο είχε χρησιμοποιηθεί και στα δύο στάδια της διεργασίας. Οι μεγάλοι λόγοι των σχετικών εντάσεων των πειραμάτων c και d είναι ενδεικτικοί και της παρουσίας άμορφου άνθρακα που πιστοποιήθηκε και μέσα από τις εικόνες SEM.

Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια αυτών των πειραμάτων παρήχθησαν και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα. Αναλυτικότερα, όταν το υδρογόνο δε συμμετείχε στη διεργασία μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα διαμέτρων 0.81 και 1.04 nm, παρήχθησαν, ο σχηματισμός των οποίων όμως δεν ευνοήθηκε όταν στο μίγμα της απόθεσης προστέθηκε και το υδρογόνο. Σε αυτή την περίπτωση από το φάσμα θα μπορούσαμε, αλλά με δυσκολία να διακρίνουμε μία κορυφή σε χαμηλούς κυματαριθμούς, η οποία θα αντιστοιχούσε σε νανοσωλήνα με διάμετρο 0.78 nm. Τα αποτελέσματα είναι περισσότερα ξεκάθαρα σε ότι αφορά την παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα όταν το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε για να προανάξει τον καταλύτη, όπου σε αυτή την περίπτωση ανιχνεύθηκαν σωλήνες διαμέτρων μεταξύ 0.56 και 1.03 nm. Παρόμοια ήταν η κατανομή των διαμέτρων των μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα και όταν το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε και στα δύο στάδια της διεργασίας, παρά την διαπίστωση ότι υπό αυτές τις συνθήκες και ο σχηματισμός άμορφου άνθρακα ευνοήθηκε. Μάλιστα από αυτό το πείραμα προέκυψαν και ακόμα μικρότεροι σωλήνες διαμέτρου 0.45 nm, οι οποίοι προσεγγίζουν την ελάχιστη επιτρεπτή διάμετρο μονοφλοιϊκού νανοσωλήνα άνθρακα, που είναι τα 0.4 nm [20]. Να αναφέρουμε πως όλοι οι μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα εμφανίζουν μεταλλική συμπεριφορά με βάση τη διάμετρό τους [21], κάτι που διαπιστώθηκε πειραματικά και από την αδυναμία πραγματοποίησης μέτρησης διηλεκτροφόρησης (μέθοδος ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού που καθορίζει την ημιαγώγιμη φύση των νανοσωλήνων σε ερευνητικό κέντρο της Γερμανίας (Forschungszentrum Karlsruhe – Γερμανία)).

6.2.2.3 Ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRTEM)

Από τα προϊόντα του καταλύτη με την υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$) χαρακτηρίσαμε με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διερχόμενης δέσμης υψηλής διακριτικής ικανότητας τα υλικά που παρήχθησαν μετά το πείραμα στο οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί υδρογόνο και μετά από εκείνο στο οποίο υδρογόνο είχε χρησιμοποιηθεί για την προαναγωγή του καταλύτη. Ενδεικτικές εικόνες φαίνονται στα Σχήματα 6.16 και 6.17.

Σχήμα 6.16: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM) του υλικού που παράχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης στους 800 °C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$.

Σχήμα 6.17: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM) του υλικού που παράχθηκε από απόθεση ατμών αιθανόλης στους 800 °C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$, αφού είχε προηγηθεί αναγωγή του για 1 h από 5% H_2 .

Και στα δύο δείγματα παρατηρούμε την ύπαρξη νανοσωλήνων άνθρακα οι οποίοι έχουν σχηματιστεί γύρω από τα καταλυτικά σωματίδια. Πρόκειται κυρίως για πολυφλοϊκούς νανοσωλήνες με μεγάλο εύρος διαμέτρων (13 – 42 nm) και αριθμό τοιχωμάτων (2 -19). Κοιτώντας προσεκτικά τις εικόνες βλέπουμε τους ομόκεντρους κυλίνδρους που σχηματίζουν τους πολυφλοϊκούς νανοσωλήνες, οι οποίοι κλείνουν σε διαφορετικά σημεία μεταξύ τους δημιουργώντας ατέλειες στη δομή του. Επιπρόσθετα δεν εντοπίζεται καταλυτικό σωματίδιο σε αυτά τα σημεία οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως πιθανότατα λαμβάνει χώρα μηχανισμός ανάπτυξης ως προς την βάση (base growth) υπό αυτές τις συνθήκες.

Εκτός όμως από τους πολυφλοϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα με πάρα πολλά τοιχώματα και νανοσωλήνες με 2 και τέσσερα τοιχώματα εντοπίζονται. Πιθανή είναι και η παρουσία μονοφλοϊκών νανοσωλήνων, όπως επισημαίνεται με το τόξο της εικόνας iii του Σχήματος 6.16, χωρίς όμως να μιλήσουμε με μεγάλη βεβαιότητα εξαιτίας της ανάλυσης της εικόνας. Είναι γεγονός ότι με τις συγκεκριμένες εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διερχόμενης δέσμης δεν μπορούμε με βεβαιότητα να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα και μάλιστα διαμέτρων μεταξύ 0.78 και 1 nm, όπως έδειξαν τα φάσματα Raman. Μια αιτία για αυτή τη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι η τάση λειτουργίας της δέσμης του μικροσκοπίου ήταν στα 200 kV, ισχύς που ενοχοποιείται για το “κάψιμο” των πολύ λεπτών μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, ενώ αντίθετα η ενδεικνυόμενη τάση λειτουργία για αυτά τα υλικά είναι μέχρι τα 120 kV.

6.3 Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας αναγωγής του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και στο είδος των τελικών προϊόντων

Έχοντας ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα πως η αναγωγή του καταλύτη είναι καθοριστική για την απόθεση άνθρακα με τη μορφή νανοσωλήνων, στην παράγραφο αυτή μελετάτε η επίδραση της διαφορετικής θερμοκρασίας αναγωγής του καταλύτη στη διεργασία. Εξετάστηκαν πέντε διαφορετικές θερμοκρασίες αναγωγής μεταξύ 400 και 800 °C και ως αναγωγικό χρησιμοποιήθηκε υδρογόνο σε συγκέντρωση 5%, ενώ ο καταλύτης ήταν το μικτό οξείδιο σιδήρου – αλουμινίου $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$. Σε κάθε περίπτωση η απόθεση έλαβε χώρα από ατμούς αιθανόλης 3% στους 800 °C.

6.3.1 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Για την μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας αναγωγής του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και στο είδος των τελικών προϊόντων πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημικής απόθεσης ατμών σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή των πέντε βημάτων (§3.4), η οποία εν συντομία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Αρχικά, προκαθορισμένη ποσότητα καταλύτη (~3 mg) θερμαίνεται παρουσία αδρανούς αερίου μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία αναγωγής.

Σχήμα 6.18: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, για διαφορετική θερμοκρασία αναγωγής του καταλύτη.

Στη συνέχεια ο καταλύτης ανάγεται για μία ώρα από υδρογόνο σε αυτή τη θερμοκρασία. Στο τρίτο βήμα ο καταλύτης ξαναθερμαίνεται, αν απαιτείται, παρουσία αδρανούς μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία απόθεσης, που για τα συγκεκριμένα πειράματα ήταν οι 800 °C. Ακολουθεί απόθεση από ατμούς αιθανόλης για ~3 h και τέλος το δείγμα ψύχεται μέχρι την θερμοκρασία περιβάλλοντος και πάλι παρουσία αδρανούς

Στο Σχήμα 6.18 φαίνονται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους του καταλύτη σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσης του στο αντιδρόν αέριο μίγμα για κάθε μια από τις διαφορετικές θερμοκρασίες αναγωγής του καταλύτη και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της απόθεσης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, ενώ στο Σχήμα 6.19 βλέπουμε τις αντίστοιχες καμπύλες αλλά για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της διεργασίας μέχρι και την έναρξη της απόθεσης.

Σχήμα 6.19: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, για διαφορετική θερμοκρασία αναγωγής του καταλύτη.

Παρατηρούμε πως ο ρυθμός της απόθεσης εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο ακολουθώντας τα τρία στάδια που ήδη αναλυτικά έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες παραγράφους και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά δεν έχουν επηρεαστεί από την διαφορετική θερμοκρασία στην οποία έλαβε χώρα η αναγωγή του καταλύτη. Αντίθετα όμως ποσοτικά ο αρχικός ρυθμός, αλλά και τα ποσοστά απόθεσης είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας αυτής. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5, ενώ στον Πίνακα 6.6 παρατίθενται οι τιμές του αρχικού βάρους του καταλύτη, καθώς και της μάζας του που χάθηκε κατά την διάρκεια της αναγωγής για κάθε ένα από τα πειράματα που εκτελέστηκαν.

Πίνακας 6.5: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1 h έκθεσης του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από H_2 σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία Αναγωγής (°C)	Αρχικός Ρυθμός (10^{-3} mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1h (%)
400	1.59	320
500	1.66	343
600	2.46	431
700	4.10	518
800	7.20	698

Πίνακας 6.6: Αρχική ποσότητα καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ και απώλεια βάρους εξαιτίας της διαφορετικής θερμοκρασίας αναγωγής.

Θερμοκρασία Αναγωγής (°C)	Αρχικό βάρος καταλύτη (mg)	Απώλεια βάρους λόγω αναγωγής (mg)
400	3.30	0.28
500	3.48	0.39
600	3.52	0.60
700	3.70	1.59
800	3.40	1.43

Παρατηρήθηκε πως ο μέγιστος ρυθμός απόθεσης εμφανίστηκε όταν η αναγωγή έλαβε χώρα στην υψηλότερα μελετούμενη θερμοκρασία αυτή των 800 °C, ενώ καθώς η θερμοκρασία αυτή ελαττώνεται, μειώνεται αντίστοιχα τόσο ο ρυθμός της απόθεσης, όσο και το συνολικό ποσοστό του αποθεθειμένου άνθρακα και φθάνει στη μικρότερή του τιμή στους 400 °C. Αναλυτικότερα, στο πείραμα εκείνο όπου ο καταλύτης ανάχθηκε για μία ώρα στους 400 °C παρατηρήσαμε ελάττωση του αρχικού του βάρους κατά 0.28 mg, ποσότητα που αποτελεί το ~8.5% της αρχικής του μάζας. Σε αυτή τη θερμοκρασία ο αιματίτης του καταλύτη μετατρέπεται μερικώς σε μαγνητίτη:

ένα στάδιο το οποίο ευνοείται σε θερμοκρασίες κοντά στους 400 °C, αλλά που όμως δεν αρκεί για την πλήρη αναγωγή του καταλύτη, ακόμα και αν διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα [11, 15]. Η διαπίστωσή μας αυτή επιβεβαιώνεται και από την ελάττωση του βάρους που παρατηρείται κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της απόθεσης, ενδεικτική της περαιτέρω αναγωγής που λαμβάνει χώρα εξαιτίας της ίδιας της πηγής του άνθρακα. Στη συνέχεια όμως γρήγορα η αύξηση του βάρους του δείγματος από τον αποθεθειμένο άνθρακα υπερκαλύπτει την απώλεια λόγω αναγωγής, αν και ο αρχικός ρυθμός της απόθεσης υπολογίστηκε σχετικά μικρός και ίσος με $1.59 \cdot 10^{-3} \text{ mg/s}$, και το ποσοστό απόθεσης μετά από μία ώρα έκθεσης του καταλύτη στο αντιδρόν αέριο μίγμα βρέθηκε ίσο με 320%, ως προς την ανηγμένη μάζα του καταλύτη.

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα τόσο ως προς τον ρυθμό, όσο και ως προς το ποσοστό της απόθεσης που λάβαμε στην περίπτωση όπου η αναγωγή είχε πραγματοποιηθεί στους 500 °C. Και σε αυτή τη θερμοκρασία θεωρούμε πως λαμβάνει χώρα μερική αναγωγή του αιματίτη προς μαγνητίτη, στην οποία συμμετέχει κυρίως το επιφανειακό οξείδιο του σιδήρου, ενώ ενδέχεται να λαμβάνει χώρα και απευθείας αναγωγή του αιματίτη προς μεταλλικό σίδηρο [22].

Αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την θερμοκρασία αναγωγής (600 °C) παρατηρούμε ακόμα μεγαλύτερη απώλεια βάρους του καταλύτη, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί είτε σε πληρέστερη αναγωγή του αιματίτη προς μαγνητίτη, αλλά πιθανότατα συμβαίνει και η μετασταθής αντίδραση της μετατροπής του μαγνητίτη σε βουσίτη:

μιας και η αντίδραση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τους 560 °C [11, 15, 23, 24].

Η εντονότερη αναγωγή του καταλύτη σε αυτή τη θερμοκρασία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση τόσο του αρχικού ρυθμού της απόθεσης ($2.46 \cdot 10^{-3}$ mg/s), όσο και του ποσοστού των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, το οποίο μετά από μία ώρα υπολογίστηκε ίσο με 430% και εξακολουθούσε να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, τετραπλασιάζοντας περίπου το βάρος του μετά από τρεις ώρες.

Προκειμένου να ευνοήσουμε ακόμα περισσότερο την πλήρη αναγωγή του καταλύτη, αλλά και τη μετατροπή των οξειδίων σε μεταλλικό σίδηρο, που θεωρείται και η πιο ενεργώς μορφή για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων άνθρακα πραγματοποιήσαμε αναγωγή του καταλύτη στους 700 °C. Σε αυτή τη θερμοκρασία, εκτός από την μετατροπή του αιματίτη σε μαγνητίτη και εν συνεχεία σε βουσίτη και ο τελευταίος ανάχθηκε προς μεταλλικό σίδηρο:

στάδιο που ευνοείται μετά τους 650 °C. Υπό αυτές τις συνθήκες αναγωγής η εν συνεχεία απόθεση των ατμών της αιθανόλης είχε ως συνέπεια την παραγωγή ακόμα μεγαλύτερης ποσότητας άνθρακα, οδηγώντας σε καθαρότητα υλικού μετά από 3 h της τάξης του 68%.

Τέλος πραγματοποιήθηκε το πείραμα αυτό ανάγοντας τον καταλύτη στη θερμοκρασία της απόθεσης, επιδιώκοντας με αυτό το τρόπο να ευνοηθεί η αναγωγή και εκείνων των ιόντων σιδήρου που ήταν ισχυρά ροφημένα στο υπόστρωμα [13]. Κατά τη διάρκεια της αναγωγής το αρχικό βάρος του καταλύτη μειώθηκε κατά ~40%, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία περισσότερων ενεργών καταλυτικών θέσεων, οι οποίες με τη σειρά τους αποτέλεσαν τα κέντρα πυρηνοποίησης για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων άνθρακα, τα οποία μάλιστα καλύφθηκαν αρχικά πάρα πολύ γρήγορα (ο αρχικός ρυθμός απόθεσης υπολογίστηκε ίσος με $7.20 \cdot 10^{-3}$ mg/s), χωρίς βέβαια το πρώτο στρώμα άνθρακα που αποτέθηκε να εμποδίζει την περαιτέρω καταλυτική τους δράση για τη διάσπαση της αιθανόλης, μιας και η τελευταία ευνοείται ιδιαίτερα από την αναγωγική μορφή του βουσίτη [25]. Μάλιστα ακολουθώντας αυτές τις πειραματικές συνθήκες το ποσοστό της απόθεσης μετά από 1 h έφθασε το ~700%.

6.3.2 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman προκειμένου να προσδιορίσουμε την επίδραση της διαφορετικής θερμοκρασίας αναγωγής στο είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα. Και σε αυτή τη σειρά πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ο EDX αναλυτής.

6.3.2.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στα Σχήματα 6.20, 6.21 και 6.22 βλέπουμε εικόνες που ελήφθησαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης σε διαφορετικές μεγεθύνσεις από τα δείγματα που παρασκευάστηκαν από απόθεση ατμών αιθανόλης στους 800 °C σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από υδρογόνο σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Οι εικόνες αυτές παρατίθενται και στα αντίστοιχα Σχήματα του Παραρτήματος σε μεγαλύτερες διαστάσεις, ώστε να είναι ευδιάκριτες οι λεπτομέρειες, εκτός από τις εικόνες που αντιστοιχούν στη θερμοκρασία αναγωγής των 800 °C, που αντιστοιχούν στις εικόνες (c) των Σχημάτων 6.8, 6.9 και 6.10.

Σχήμα 6.20: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.21: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.22: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Παρατηρούμε πως όταν η αναγωγή έλαβε χώρα στη χαμηλότερη θερμοκρασία παρήχθησαν νανοσωλήνες άνθρακα με σημαντικό εύρος διαμέτρων που κυμαίνεται μεταξύ 6 και 45 nm, ένδειξη του σχηματισμού λεπτότοιχων πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων, αλλά και με περισσότερα τοιχώματα. Μειονέκτημα αυτών των δειγμάτων αποτελεί ο ταυτόχρονος σχηματισμός άμορφου άνθρακα.

Αυξάνοντας τη θερμοκρασία αναγωγής του καταλύτη κατά 100 °C παρατηρούμε ένα πολύ πιο ομοιόμορφο υλικό ως προς τους νανοσωλήνες, με διαμέτρους όμως αρκετά μεγάλες, γεγονός που μας οδηγεί στο αρχικό συμπέρασμα πως με αυτό τον τρόπο παρήχθησαν σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα και όχι μονοφλοιϊκοί.

Σχήμα 6.23: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από υδρογόνο στους 500 °C.

Η περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας αναγωγής έδειξε πως στους 600 °C παράγεται ένα εξίσου ομοιογενές ως προς τους νανοσωλήνες άνθρακα υλικό, με διαμέτρους όμως μικρότερες από εκείνες των 500 °C. Εξετάζοντας στη συνέχεια το δείγμα στο οποίο η αναγωγή έλαβε χώρα στους 700 °C παρατηρούμε πως και λεπτοί πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα έχουν παραχθεί, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να είναι και συστοιχίες μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων.

Σχήμα 6.24: EDX ανάλυση του δείγματος που παράχθηκε από τον καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ μετά την έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από υδρογόνο στους 600 °C.

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα και όταν η θερμοκρασία αναγωγής ταυτιζόταν με τη θερμοκρασία απόθεσης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι εμφανή καταλυτικά σωματίδια τα οποία δεν έχουν αντιδράσει για να σχηματίσουν νανοσωλήνες, ενώ σύμφωνα και με τις EDX αναλύσεις σίδηρος και αλουμίνιο ανιχνεύονται στα άκρα κάποιων νανοσωλήνων, ένδειξη πως υπό αυτές τις συνθήκες ακολουθήθηκε ο μηχανισμός της ανάπτυξης κατά την κορυφή (tip-growth) (Σχήματα 6.23 και 6.24).

6.3.2.2 Φασματοσκοπία Raman

Το συμπέρασμα στο οποίο ήδη καταλήξαμε από τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, πως ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία αναγωγής του καταλύτη το προϊόν είναι νανοσωλήνες άνθρακα, επιβεβαιώνεται και από τα Raman φάσματα των δειγμάτων αυτών που φαίνονται στο Σχήμα 6.25, αφού εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές D και G κορυφές τους.

Σχήμα 6.25: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από H_2 σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Αναλυτικότερα, όταν η αναγωγή πραγματοποιήθηκε στους 400 °C, τότε το υλικό χαρακτηρίζεται από μία πολύ σημαντική κρυσταλλικότητα και ο λόγος των κορυφών του υπολογίστηκε ίσος με 0.387. Η τιμή αυτή σε συνδυασμό και με

την απουσία κορυφών σε χαμηλούς κυματαριθμούς μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για πολυφλοϊικούς νανοσωλήνες άνθρακα με λίγες ατέλειες.

Παρόμοια τα συμπεράσματα και στην περίπτωση του δείγματος των 500 °C. Και εδώ πρόκειται για πολυφλοϊικούς νανοσωλήνες άνθρακα, με λίγο μικρότερη κρυσταλλικότητα από το προηγούμενο δείγμα ($I_D/I_G=0.448$), ένδειξη ότι ατέλειες στη δομή των νανοσωλήνων υπάρχουν, το γεγονός όμως ότι από τις εικόνες SEM δεν παρατηρήσαμε άμορφο άνθρακα συνεπάγεται πως η καθαρότητα ως προς τους νανοσωλήνες ευνοείται σε αυτές τις συνθήκες.

Με περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας παρατηρούμε πως ελαττώνεται η κρυσταλλικότητα των νανοσωλήνων άνθρακα, αρχίζουν όμως να εμφανίζονται και κορυφές σε χαμηλούς κυματαριθμούς. Ειδικά όταν η αναγωγή πραγματοποιήθηκε στους 600 και 700 °C έχουμε ενδείξεις πως και μονοφλοϊκοί νανοσωλήνες διαμέτρου 0.77 nm πιθανότατα παράχθηκαν, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι αναγωγικές μορφές του βουστίτη και του μεταλλικού σιδήρου, που ευνοούνται σε αυτές τις θερμοκρασίες ενισχύουν τον σχηματισμό μονοφλοϊκών νανοσωλήνων. Η παραγωγή των τελευταίων μάλιστα είναι αδιαμφισβήτητη στην περίπτωση που η αναγωγή έλαβε χώρα στους 800 °C, οπότε και το μεγαλύτερο μέρος του αιματίτη είχε αναχθεί προς FeO και Fe, οδηγώντας σε μονοφλοϊικούς διαμέτρων 0.56 και 1.03 nm.

6.4 Μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του αναγωγικού στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και στο είδος των τελικών προϊόντων

Παρατηρήσαμε από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα πως η απόθεση του άνθρακα με τη μορφή νανοσωλήνων σε καταλύτη που ως μέταλλο περιέχει το σίδηρο, ευνοείται όταν ο τελευταίος βρίσκεται σε κάποια από τις ανηγμένες του μορφές. Επιπρόσθετα είδαμε πως η πληρέστερη αναγωγή του οξειδίου του μετάλλου οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα. Έτσι προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ενεργών καταλυτικών θέσεων για το σχηματισμό των νανοσωλήνων δοκιμάστηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις υδρογόνου στο στάδιο της προαναγωγής του καταλύτη, η οποία και πάλι διαρκεί για μία ώρα και σχολιάζονται οι μεταβολές που έλαβαν χώρα τόσο στο ρυθμό της απόθεσης, και το ποσοστό, όσο και στο είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα.

6.4.1 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Για την μελέτη της επίδρασης του ποσοστού του υδρογόνου στο στάδιο της προαναγωγής του καταλύτη στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και στο είδος των τελικών προϊόντων πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημικής απόθεσης ατμών σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Ως καταλύτης χρησιμοποιήθηκε και πάλι αυτός με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλο ($\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$) και η απόθεση έλαβε χώρα στους 800 °C. Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή των τεσσάρων βημάτων (§3.4), ενώ στο στάδιο της προαναγωγής του καταλύτη εξετάστηκαν τέσσερα διαφορετικά ποσοστά υδρογόνου (5, 10, 15, 25% ως προς το συνολικό μίγμα).

Σχήμα 6.26: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Στο Σχήμα 6.26 παρατίθενται τα αποτελέσματα της σχετικής μεταβολής του βάρους των δειγμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του στο αέριο μίγμα της απόθεσης και για το χρονικό διάστημα αυτής, όταν είχε προηγηθεί

αναγωγή του καταλύτη για 1 h στους 800 °C, από διαφορετικές συγκεντρώσεις υδρογόνου. Στο Σχήμα αυτό παρατίθενται και η καμπύλη του πειράματος εκείνου στο οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί υδρογόνο. Οι αντίστοιχες καμπύλες, αλλά για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της διεργασίας μέχρι την έναρξη της απόθεσης, φαίνονται στο Σχήμα 6.27.

Σχήμα 6.27: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της απόθεσης από ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Και σε αυτή τη σειρά πειραμάτων είναι εμφανές πως ο ρυθμός της απόθεσης άνθρακα εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο ακολουθώντας τα στάδια που ήδη έχουμε περιγράψει αναλυτικά και είναι ενδεικτικά της χρήσης των ατμών αιθανόλης ως πηγής του άνθρακα. Αναλυτικότερα παρατηρούμε πως μόλις 5%

υδρογόνο για 1 h αρκεί για να αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ενεργά καταλυτικά κέντρα που χρησιμεύουν τόσο για την διάσπαση της αλκοόλης, όσο και για την πυρηνοποίηση των νανοσωλήνων. Μάλιστα με αυτή τη περιεκτικότητα επιτυγχάνεται και ο μέγιστος αρχικός ρυθμός της διεργασίας, αλλά και το μέγιστο ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h, το οποίο αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου (Πίνακας 6.7).

Πίνακας 6.7: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1 h έκθεσης του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Ποσοστό H_2 Αναγωγής (%)	Αρχικός Ρυθμός (10^{-3}mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1h (%)
0	2.60	396
5	7.20	698
10	3.70	345
15	3.10	303
25	4.46	370

Πίνακας 6.8: Αρχική ποσότητα καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ και απώλεια βάρους λόγω της διαφορετικής περιεκτικότητας του μίγματος αναγωγής.

Ποσοστό H_2 Αναγωγής (%)	Αρχικό βάρος καταλύτη (mg)	Απώλεια βάρους λόγω αναγωγής (mg)
5	3.40	1.41
10	4.58	1.30
15	3.17	0.87
25	4.11	1.05

Με σκοπό να ευνοηθεί η αναγωγή του καταλύτη διπλασιάστηκε η συγκέντρωση του υδρογόνου, αλλά για το ίδιο χρονικό διάστημα. Παρατηρήθηκε πως το ποσοστό του αποτεθειμένου άνθρακα σε 1 h είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο του πρώτου πειράματος και μάλιστα ακόμα χαμηλότερο και από εκείνου στο οποίο δεν προηγήθηκε της απόθεσης αναγωγή του καταλύτη. Υπολογίστηκε πως υπό αυτές τις συνθήκες μόλις το 28% του

βάρους του καταλύτη απομακρύνθηκε κατά την αναγωγή συγκριτικά με το 41% του πρώτου πειράματος (Πίνακας 6.8). Παρόμοια ήταν και τα ποσοστά απώλειας βάρους στις περιπτώσεις όπου ο καταλύτης ανάχθηκε από 15 και 25% και εξίσου χαμηλοί ήταν και οι αρχικοί τους ρυθμοί απόθεσης, αλλά και τα ποσοστά του παραγόμενου άνθρακα.

Έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως με την μικρότερη περιεκτικότητα σε υδρογόνο ανάγεται σταδιακά ο επιφανειακός αιματίτης και ταυτόχρονα τμήμα του υδρογόνου διαχέεται προς το εσωτερικό του καταλύτη προκαλώντας και εκεί την αναγωγή του. Η διαδικασία αυτή δεν ευνοείται όταν αυξάνει η περιεκτικότητα του υδρογόνου, η μεγάλη συγκέντρωση του οποίου ανάγει γρήγορα το εξωτερικό περιβλημα του αιματίτη δημιουργώντας ένα φλοιό ανηγμένου σιδήρου, ο οποίος δυσχεραίνει την διάχυση του υδρογόνου προς το εσωτερικό του καταλύτη, για να λάβει χώρα αναγωγή και εκεί.

6.4.2 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδραση της διαφορετικής περιεκτικότητας του υδρογόνου στο στάδιο της προαναγωγής του καταλύτη στο είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα.

6.4.2.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στα Σχήματα 6.28, 6.29 και 6.30 παρατίθενται εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης που ελήφθησαν από τα δείγματα τα οποία προέκυψαν διατηρώντας σταθερό τον καταλύτη, την πηγή του άνθρακα και τη θερμοκρασία και μεταβάλλοντας την περιεκτικότητα του υδρογόνου στο στάδιο της προαναγωγής. Όπως είναι φανερό ανεξάρτητα από την παράμετρο αυτή το προϊόν μας ήταν νανοσωλήνες άνθρακα, σημαντικής μάλιστα ομοιογένειας.

Καθώς όμως αυξάνεται η περιεκτικότητα του υδρογόνου παρατηρούμε πως και άμορφος άνθρακας αρχίζει να σχηματίζεται, ένδειξη της παρουσίας και μεγάλων σε διάμετρο καταλυτικών σωματιδίων στα δείγματα, παρά την αναγωγή τους. Και σε αυτά τα δείγματα παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στα εύρη των διαμέτρων τους μέσω των οποίων όμως μπορούμε μόνο να εικάσουμε

και όχι να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη και μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Σχήμα 6.28: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Σχήμα 6.29: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Σχήμα 6.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

6.4.2.2 Φασματοσκοπία Raman

Προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα δείγματα ως προς το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια φασματοσκοπίας Raman. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο Σχήμα 6.31.

Σχήμα 6.31: Φάσματα μ-Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη Fe₂O₃/Al₂O₃:3/1 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, ενώ είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H₂.

Και μέσω αυτής της μεθόδου επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για νανοσωλήνες άνθρακα μιας και οι χαρακτηριστικές τους κορυφές D και G ανιχνεύονται, η κρυσταλλικότητα των οποίων είναι καλύτερη όταν 10 και 25% υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε για την αναγωγή ($I_D/I_G=0.510$ και 0.519 , αντίστοιχα). Αντίθετα όταν 5 και 15% υδρογόνο αποτελούσαν το αναγωγικό στο συνολικό μίγμα τότε οι νανοσωλήνες είχαν αρκετές ατέλειες στη δομή τους ($I_D/I_G=0.763$ και 0.708 , αντίστοιχα).

Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε πως σε όλα τα δείγματα είναι εμφανής κορυφή σε χαμηλούς κυματαριθμούς ένδειξη της παρουσίας και μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων. Μάλιστα όταν 5% υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε παρήχθησαν μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες διαμέτρων 1.03, 0.79 και 0.56 nm και αντίστοιχες ήταν οι διαμέτροι και για τις υπόλοιπες περιεκτικότητες, ενώ στην περίπτωση που η μέγιστη περιεκτικότητα χρησιμοποιήθηκε (25%), μια ακόμα κορυφή στην περιοχή των χαμηλών κυματαριθμών ανιχνεύθηκε, η οποία αντιστοιχεί σε νανοσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου και ίσης με 1.26 nm.

Καταλήγουμε συνεπώς στο συμπέρασμα πως η προαναγωγή του καταλύτη, ανεξάρτητα από το ποσοστό του υδρογόνου που χρησιμοποιείται στο στάδιο αυτό ευνοεί τον σχηματισμό και μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

6.5 Μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του υδρογόνου του μίγματος απόθεσης στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα και στο είδος των τελικών προϊόντων

Αν και η συγκέντρωση του υδρογόνου στα στάδια της αναγωγής δεν επιδρά σημαντικά στο είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα θελήσαμε να εξετάσουμε τον τρόπο που η διεργασία της παραγωγής του υλικού αυτού μέσω χημικής απόθεσης ατμών επηρεάζεται από την παρουσία διαφορετικών ποσοστών υδρογόνου στο μίγμα της απόθεσης.

6.5.1 Πειράματα χημικής απόθεσης ατμών

Για να μελετηθεί η επίδραση της συγκέντρωσης του υδρογόνου του μίγματος της απόθεσης στον τρόπο εξέλιξης της διεργασίας πραγματοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων χημικής απόθεσης ατμών σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα. Ως καταλύτης χρησιμοποιήθηκε και πάλι το μικτό οξείδιο $Fe_2O_3/Al_2O_3:3/1$ και για την πραγματοποίηση του πειράματος ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο των τεσσάρων βημάτων (§3.4). Μετά τη θέρμανση του δείγματος

στους 800 °C παρουσία αδρανούς στον αντιδραστήρα διοχετευόταν το μίγμα της απόθεσης, το οποίο αποτελούνταν από ατμούς αιθανόλης σε ποσοστό 3% και υδρογόνο, η περιεκτικότητα του οποίου κυμαινόταν μεταξύ 5 και 45.7%.

Σχήμα 6.32: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε μίγμα ατμών αιθανόλης και διαφορετικών ποσοστών H_2 στους 800°C.

Στο Σχήμα 6.32 παρουσιάζονται οι καμπύλες της σχετικής μεταβολής του βάρους των δειγμάτων σε συνάρτηση με τον χρόνο έκθεσής τους στο αντιδρόν αέριο μίγμα, για τις διαφορετικές περιεκτικότητες υδρογόνου που χρησιμοποιήθηκαν. Και πάλι παρατηρείται πως ο ρυθμός εξελίσσεται

ακολουθώντας τα τρία στάδια του μέγιστου αρχικού ρυθμού, της επιβράδυνσης και της σταθεροποίησης του βάρους που ήδη έχουν αναλυθεί διεξοδικά, υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις οι οποίες σχετίζονται με την τιμή του ρυθμού αυτού, αλλά και το ποσοστό του παραγόμενου άνθρακα.

Στον Πίνακα 6.9 παρατίθενται οι υπολογισμένες τιμές του αρχικού ρυθμού, αλλά και του ποσοστού απόθεσης μετά από μία ώρα έκθεσής των δειγμάτων στο αντιδρόν αέριο μίγμα, ενώ στο Σχήμα 6.33 βλέπουμε και πάλι τις καμπύλες μεταβολής του βάρους εστιάζοντας στο χρονικό διάστημα πλησίον της έναρξης της απόθεσης.

Πίνακας 6.9: Αρχικός ρυθμός και ποσοστό απόθεσης άνθρακα που επετεύχθη μετά από 1 h έκθεσης του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Ποσοστό H_2 Απόθεσης (%)	Αρχικός Ρυθμός (10^{-3} mg/s)	Ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h (%)
5	2.58	472
10	2.10	462
15	2.37	502
25	2.00	584
45.7	1.50	495

Παρατηρείται πως όταν χαμηλά συγκεντρώσεις υδρογόνου, όπως 5 και 10% χρησιμοποιήθηκαν, η διεργασία εξελίχθηκε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα οι τιμές των αρχικών ρυθμών απόθεσης ήταν παραπλήσιες και ίσες με $2.58 \cdot 10^{-3} \text{ mg/s}$ και $2.1 \cdot 10^{-3} \text{ mg/s}$, αντίστοιχα. Παρόμοια και τα ποσοστά απόθεσης μετά από μία ώρα, τα οποία βρέθηκαν ίσα με 472 και 462%, αντίστοιχα. Αυξάνοντας, όμως, λίγο το ποσοστό του υδρογόνου μια μικρή μεταβολή στο ποσοστό του αποτεθειμένου άνθρακα εμφανίζεται που οδηγεί σε ποσοστό 502%, ως προς την ανηγμένη μάζα του καταλύτη μετά από 1 h, παρ' ότι ο αρχικός ρυθμός υπολογίστηκε λίγο μικρότερος από τον αντίστοιχο του 5%. Υπό αυτές τις συνθήκες όμως έλαβε χώρα πληρέστερη αναγωγή του καταλύτη, η κάλυψη των ενεργών θέσεων του οποίου διήρκεσε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως φαίνεται και από την εξέλιξη του ρυθμού, ο οποίος διατήρησε την μέγιστή του τιμή ($2.37 \cdot 10^{-3} \text{ mg/s}$) για αρκετό χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο επετεύχθη σταδιακότερη ανάπτυξη των νανοσωλήνων εμποδίζοντας την

γρήγορη δηλητηρίαση του καταλύτη, άρα και την απενεργοποίησή του και κατ' επέκταση την παύση της απόθεσης του άνθρακα.

Σχήμα 6.33: Σχετική μεταβολή του βάρους του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσής του σε μίγμα ατμών αιθανόλης και διαφορετικών ποσοστών H_2 στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ (εστίαση στο χρονικό διάστημα πλησίον της έναρξης της απόθεσης).

Η μέχρι τώρα αύξηση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο του μίγματος απόθεσης φάνηκε πως επιδρούσε θετικά στη διεργασία, έτσι εξετάστηκε μια υψηλότερη συγκέντρωση, αυτή του 25%, αλλά και η ακραία τιμή του 45.7%. Είναι εμφανές πως αυτές οι συγκεντρώσεις υδρογόνου ευνοούν σημαντικά την πληρέστερη αναγωγή του καταλύτη. Αναλυτικότερα, όταν 25% υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε, αν και ο αρχικός ρυθμός ήταν παραπλήσιος με εκείνους των προηγούμενων περιεκτικοτήτων, επετεύχθη το μεγαλύτερο ποσοστό απόθεσης μετά από 1 h. Όπως φαίνεται καλύτερα και από το Σχήμα 6.33 κατά την έναρξη

της απόθεσης μεγαλύτερη ποσότητα του βάρους του καταλύτη χάθηκε πριν η αύξηση του βάρους λόγω της απόθεσης του άνθρακα καλύψει την ελάττωση εξαιτίας της αναγωγής.

Και ενώ ως προς το ποσοστό μιας ώρας απόθεσης άνθρακα η περιεκτικότητα 25% του υδρογόνου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το άνω όριο και αύξησή της θα μπορούσε να αναστείλει την διάσπαση της αιθανόλης, εντούτοις όταν 45.7% υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε, αν και ο αρχικός ρυθμός που υπολογίστηκε ήταν ο μικρότερος και το ποσοστό μίας ώρας απόθεσης παραπλήσιο των περιεκτικοτήτων 5, 10 και 15%, παρατηρήθηκε πως υπό αυτές τις συνθήκες ευνοείται η διατήρηση της ενεργότητας του καταλύτη για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε και επιτυγχάνεται η συνεχής διάσπαση της αιθανόλης, άρα άνθρακας εξακολουθεί να αποτίθεται με αποτέλεσμα στην πρώτη ώρα το ποσοστό απόθεσης ήταν 495%, ενώ μετά από περίπου τρεις ώρες το ποσοστό έφθασε το 950%. Στο πείραμα αυτό είναι εμφανές ότι αν και η απόθεση έχει ήδη διαρκέσει τρεις ώρες, ο ρυθμός βρίσκεται στο στάδιο της επιβράδυνσης και δεν έχει λάβει χώρα σταθεροποίηση του βάρους του δείγματος. Οι παρατηρήσεις μας αυτές έρχονται σε αντίθεση με διαπιστώσεις άλλων ερευνητών οι οποίοι χρησιμοποιώντας ως πηγή του άνθρακα το μεθάνιο δεν παρατήρησαν αξιοσημείωτες μεταβολές στο ποσό των παραγόμενων μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα αυξάνοντας το υδρογόνο του μίγματος απόθεσης [2].

6.5.2 Χαρακτηρισμός προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία Raman.

Τα υλικά που παρήχθησαν από τα παραπάνω πειράματα χαρακτηρίστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδραση της διαφορετικής περιεκτικότητας του υδρογόνου στο μίγμα της απόθεσης.

6.5.2.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Στα Σχήματα 6.34, 6.35 και 6.36 παρατίθενται οι εικόνες SEM των δειγμάτων που προέκυψαν σε αυτή τη σειρά πειραμάτων, όπου εξετάζεται η διαφορετική περιεκτικότητα σε υδρογόνο στο μίγμα της απόθεσης.

Σχήμα 6.34: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Σχήμα 6.35: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Σχήμα 6.36: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Παρατηρούμε πως το προϊόν μας είναι νανοσωλήνες άνθρακα, ενώ και ο σχηματισμός άμορφου άνθρακα ευνοείται, αλλά σε μικρό βαθμό. Πρόκειται πιθανότατα για πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες με εύρος διαμέτρων που κυμαίνεται μεταξύ 17 και 55 nm, ενώ δεν αξιολογούνται διαφοροποιήσεις στο προϊόν εξαιτίας της ποσότητας του αναγωγικού.

6.5.2.2 Φασματοσκοπία Raman

Προκειμένου να ταυτοποιηθεί πλήρως το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν και με φασματοσκοπία Raman. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο Σχήμα 6.37.

Η ανίχνευση των κορυφών D και G επιβεβαιώνει την παραγωγή τους, ενώ η απουσία κορυφών σε χαμηλούς κυματαριθμούς μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η προσθήκη υδρογόνου στο μίγμα της απόθεσης ευνοεί την διατήρηση της ενεργότητας του καταλύτη, αλλά για την παραγωγή πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, η κρυσταλλικότητα των οποίων ήταν καλύτερη όταν χαμηλές περιεκτικότητες σε υδρογόνο χρησιμοποιήθηκαν ($I_D/I_G=0.554, 0.534, 0.715, 0.621$ και 0.631 , για 5, 10, 15, 25 και 45.7% H_2 , αντίστοιχα). Η απουσία κορυφών σε χαμηλούς κυματαριθμούς είναι ένδειξη της απουσίας μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων στα δείγματα, ενώ οι μικρές διάμετροι σωλήνων που μετρήθηκαν με το μικροσκόπιο θα μπορούσαν να αποδοθούν σε λεπτούς νανοσωλήνες άνθρακα.

Σχήμα 6.37: Φάσματα Raman των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

6.6 Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για την μελέτη της επίδρασης του υδρογόνου στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών αιθανόλης καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η παρουσία του υδρογόνου στη διεργασία επιδρά θετικά στο ποσοστό απόθεσης του άνθρακα, το οποίο μεγιστοποιείται όταν το αναγωγικό χρησιμοποιείται τόσο για να προανάξει τον καταλύτη, όσο και στο μίγμα της απόθεσης. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του καταλύτη σε μέταλλο

και είναι αποτέλεσμα της πληρέστερης αναγωγής του οξειδίου του σιδήρου που λαμβάνει χώρα, οδηγώντας στην δημιουργία και διατήρηση περισσότερων ενεργών κέντρων για τον σχηματισμό νανοσωλήνων άνθρακα και δυσχεραίνοντας την δηλητηρίαση του καταλύτη. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτής της σειράς πειραμάτων νανοσωλήνες άνθρακα παρήχθησαν, αξιοσημείωτα όμως είναι τα αποτελέσματα όταν το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε και στα δύο στάδια της διεργασίας στον καταλύτη με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μέταλλο, οπότε και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες με διαμέτρους μόλις 0.45 nm παρήχθησαν.

Μελετώντας στην συνέχεια την θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιήθηκε η προαναγωγή του καταλύτη καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως τα βέλτιστα αποτελέσματα σε συνάρτηση με το ποσοστό του άνθρακα επιτυγχάνονται στην μέγιστη θερμοκρασία αναγωγής (800 °C). Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρούμε πως έχει λάβει χώρα πληρέστερη αναγωγή του οξειδίου του σιδήρου, όχι μόνο προς μαγνητίτη, όπως παρατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και προς μεταλλικό σίδηρο, που είναι και η πιο ενεργός μορφή για την πυρηνοποίηση των νανοσωλήνων άνθρακα. Και από αυτά τα πειράματα ο χαρακτηρισμός των προϊόντων έδειξε πως πρόκειται για νανοσωλήνες άνθρακα, κυρίως πολυφλοιϊκούς, αλλά και μονοφλοιϊκοί διαμέτρων 0.56 και 1.03 nm παρήχθησαν όταν η προαναγωγή του καταλύτη έλαβε χώρα στους 800 °C.

Προκειμένου να ευνοηθεί η πληρέστερη μετατροπή του οξειδίου προς μέταλλο πραγματοποιήθηκε και πάλι προαναγωγή του καταλύτη στους 800 °C, αλλά χρησιμοποιώντας διαφορετικά ποσοστά υδρογόνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αύξηση αυτή δεν επιδρά θετικά στην διεργασία οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως η μικρότερη περιεκτικότητα σε υδρογόνο (5%) βοηθά στην σταδιακή αναγωγή του αιματίτη, όχι μόνο του επιφανειακού, αλλά και των κατώτερων στρωμάτων, αντίθετα με ότι συμβαίνει όταν μεγάλες συγκεντρώσεις υδρογόνου χρησιμοποιούνται, οπότε και η ταχύτατη αναγωγή του οξειδίου δημιουργεί ένα επιφανειακό στρώμα μετάλλου, που στην συνέχεια παρεμποδίζει την διάχυση του υδρογόνου προς το εσωτερικό του καταλύτη για την συνέχιση της αναγωγής του. Ανεξάρτητα από την σύσταση του μίγματος αναγωγής σε υδρογόνο, όμως, το προϊόν μας ήταν νανοσωλήνες, μίγμα πολυφλοιϊκών και μονοφλοιϊκών, οι οποίοι βέβαια διαφέρουν ως προς την κρυσταλλικότητα και την διάμετρό τους.

Τέλος, θελήσαμε να μελετήσουμε την επίδραση που θα είχε η αύξηση της περιεκτικότητας του υδρογόνου στο μίγμα της απόθεσης. Έτσι εξετάστηκαν

ποσοστά που κυμάνθηκαν μεταξύ 5 και 45%. Παρατηρούμε πως το τελικό ποσοστό απόθεσης άνθρακα αυξάνει με αύξηση της συγκέντρωσης υδρογόνου, ένδειξη ότι ευνοείται η συνεχής αναγωγή του καταλύτη και η διατήρηση της ενεργότητάς του. Και από αυτή τη σειρά πειραμάτων παρήχθησαν νανοσωλήνες άνθρακα, πρόκειται όμως για πολυφλοιϊκούς.

6.7 Βιβλιογραφικές αναφορές

- [1] C. Ducati, I. Alexandrou, M. Chhowalla, G. A. J. Amaratunga and J. Robertson, “*Temperature selective growth of carbon nanotubes by chemical vapor deposition*”, J. Appl. Phys. **92**, 3299 (2002).
- [2] F.-B. Raoa, T. Lia and Y. – L. Wanga, “*Effect of hydrogen on the growth of single-walled carbon nanotubes by thermal chemical vapor deposition*”, Physica E **40**, 779 (2008).
- [3] S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi and M. Kohno, “*Low – temperature synthesis of high – purity single – walled carbon nanotubes from alcohol*”, Chem. Phys. Lett. **360**, 229 (2002).
- [4] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, “*Characterization of single – walled carbon nanotubes catalytically synthesized from alcohol*”, Chem. Phys. Lett. **374**, 53 (2003).
- [5] Y. Murakami, S. Yamakita, T. Okubo and S. Maruyama “*Single-walled carbon nanotubes catalytically grown from mesoporous silica thin film*”, Chem. Phys. Lett. **375**, 393 (2003).
- [6] Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi and S. Maruyama, “*Direct synthesis of high – quality single – walled carbon nanotubes on silicon and quartz substrates*”, Chem. Phys. Lett. **377**, 49 (2003).
- [7] S. Maruyama, Y. Miyauchi, Y. Murakami and S. Chiashi, “*Optical characterization of single – walled carbon nanotubes synthesized by catalytic decomposition of alcohol*”, New J. of Physics **5**, 149.1 (2003).
- [8] Y. Murakami, S. Chiashi, Y. Miyauchi and S. Maruyama, “*Direct synthesis of single-walled carbon nanotubes on silicon and quartz-based systems*”, Jpn J. Appl. Phys **43**, 1221 (2004).
- [9] Y. Miyauchi, S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Hayashida and S. Maruyama, “*Fluorescence spectroscopy of single – walled carbon nanotubes synthesized from alcohol*”, Chem. Phys. Lett. **387**, 198 (2004).
- [10] M. Kohno, T. Orii, M. Hirasawai, T. Setoi, Y. Murakami, S. Chiashi, Y. Miyauchi and S. Maruyama, “*Growth of single-walled carbon nanotubes from size-selected catalytic metal particles*”, Appl. Phys. A **79**, 787 (2004).
- [11] G. Messina, V. Modafferi, S. Santangelo, P. Tripodi, M. G. Donato, M. Lanza, S. Galvagno, C. Milone, E. Piperopoulos and A. Pistone, “*Large-scale production of high-quality multi-walled carbon nanotubes: Role of precursor gas and of Fe-catalyst support*”, Diamond & Related Materials In Press (2008).

- [12] R. Brown, M. E. Cooper and D. A. Whan, *“Temperature programmed reduction of alumina-supported iron, cobalt and nickel bimetallic catalysts”*, Appl. Catal. **3**, 177 (1982).
- [13] A. Peigney, Ch. Laurent, O. Dumortier and A. Rousset, *“Carbon nanotubes – Fe – Alumina nanocomposites. Part I: Influence of the Fe content on the synthesis of powders”*, J. European Ceramic Society **19**, 1995 (1998).
- [14] N. Inamia, M. A. Mohameda, E. Shikoha and A. Fujiwara, *“Synthesis-condition dependence of carbon nanotube growth by alcohol catalytic chemical vapor deposition method”*, Science and Technology of Advanced Materials **8**, 292 (2007).
- [15] Z. Y. De Chen, B. Totdal and A. Holmen, *“Effect of catalyst preparation on the carbon nanotube growth rate”*, Catalysis Today **100**, 261 (2005).
- [16] M. P. Cabero, I. Rodríguez-Ramos and A. Guerrero-Ruiz, *“Characterization of carbon nanotubes and carbon nanofibers prepared by catalytic decomposition of acetylene in a fluidized bed reactor”*, J. Catal. **215**, 305 (2003).
- [17] K. Hernadi, A. Fonseca, J. B. Nagy, D. Bernaerts and A. A. Lucay, *“Fe-catalyzed carbon nanotube formation”*, Carbon **34**, 1249 (1996).
- [18] A. Moisala, A. G. Nasibulin and E. I. Kauppinen, *“The role of metal nanoparticles in the catalytic production of single-walled carbon nanotubes—a review”*, J. Phys.: Condens. Matter **15** S3011 (2003).
- [19] M. A. Ermakova, D. Y. Ermakov, A. L. Chuvilin and G. G. Kuvshinov, *“Decomposition of Methane over Iron Catalysts at the Range of Moderate Temperatures: The Influence of Structure of the Catalytic Systems and the Reaction Conditions on the Yield of Carbon and Morphology of Carbon Filaments”*, J. Catal. **201**, 183 (2001).
- [20] K. Y. Tran, B. Heinrichs, J. – F. Colomer, J. – P. Pirard and S. Lambert, *“Carbon nanotubes synthesis by the ethylene chemical catalytic vapour deposition (CCVD) process on Fe, Co, and Fe–Co/Al₂O₃ sol–gel catalysts”*, Appl. Catal. A: General **318**, 63 (2007).
- [21] W. Zhou, Y. H. Ooi, R. Russo, P. Papanek, D. E. Luzzi, J. E. Fischer, M. J. Bronikowski, P. A. Willis and R. E. Smalley, *“Structural characterization and diameter – dependent oxidative stability of single wall carbon nanotubes synthesized by the catalytic decomposition of CO”*, Chem. Phys. Lett. **350**, 6 (2001).
- [22] J. W. Geus, *“Preparation and properties of iron oxide and metallic iron catalysts”*, Appl. Catal. **25**, 313 (1986).
- [23] G. Neria, A. M. Viscoa, S. Galvagnoa, A. Donatob, and M. Panzalortoc, *“Au/iron oxide catalysts: temperature programmed reduction and X-ray diffraction characterization”*, Thermochemica Acta **329**, 39 (1999).

- [24] A. J. H. M. Kock, H. M. Fortuin and J. W. Geus, *"The Reduction Behavior of Supported Iron Catalysts in Hydrogen or Carbon Monoxide Atmospheres"*, J. Catal. **96**, 261 (1985).
- [25] R. T. K. Baker, J. R. Alonzo, J. A. Dumesic and D. J. C. Yates, *"Effect of the Surface State of Iron on Filamentous Carbon Formation"*, J. Catal. **77**, 74 (1982).

Κεφάλαιο 7ο

Συμπεράσματα

και

Προτάσεις για Μελλοντική Εργασία

Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή θα επαναλάβουμε πως μέσω πειραμάτων σε θερμοβαρομετρικό αντιδραστήρα, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν συνδεδεμένος και με φασματογράφο μάζας, μελετήθηκε η επίδραση στη διεργασία της παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμούς αλκοόλης διαφόρων παραμέτρων όπως η πηγή του άνθρακα και οι λειτουργικές συνθήκες του συστήματος, το είδος και η χημική σύσταση του καταλύτη (μέταλλο και φορέας), αλλά και η παρουσία υδρογόνου. Επιπρόσθετα, όλα τα υλικά που παρήχθησαν κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων χαρακτηρίστηκαν με την βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και φασματοσκοπίας Raman, ενώ σε

ορισμένες περιπτώσεις και ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης και θερμοσταθμική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν τα παραγόμενα υλικά ως προς το είδος, αλλά και την καθαρότητά τους.

Στο Κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μέσω των πειραμάτων αυτών και τέλος παρατίθεται μια σειρά πιθανών εργασιών, που επιπρόσθετα θα μπορούσαν να λάβουν χώρα για την περαιτέρω εξέλιξη των αποτελεσμάτων.

7.1 Συμπεράσματα

7.1.1 Πηγή Άνθρακα – Παράμετροι λειτουργίας συστήματος

Βιβλιογραφικές έρευνες έχουν δείξει ότι θεμελιώδες βήμα στον μηχανισμό ανάπτυξης των νανοσωλήνων άνθρακα είναι ο στοιχειακός άνθρακας που προκύπτει από την διάσπαση και τον διαχωρισμό της πηγής του, κατέχοντας έναν βασικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας σύνθεσης, όπως επίσης και στις δομικές ιδιότητες των νανοδομών. Εκτός όμως από την πηγή του άνθρακα και άλλες παράμετροι όπως η παρουσία αδρανούς αερίου ή υδρογόνου, καθώς και η θερμοκρασία και η πίεση επιδρούν σημαντικά στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων με την μέθοδο της χημικής απόθεσης ατμών. Για το λόγο αυτό εξετάσαμε διαφορετικές πηγές άνθρακα, αλλά και λειτουργικές συνθήκες και στη συνέχεια συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα των πειραματικών αυτών αποτελεσμάτων.

Αιθανόλη

Εξετάζοντας αρχικά την αιθανόλη ως πιθανή πρόδρομο ένωση του άνθρακα οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως η παρουσία καταλύτη είναι καθοριστική, μιας και όταν αυτός απουσίαζε δεν επετεύχθη διάσπασή της σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 650 °C και 800 °C, ενώ στην θερμοκρασία των 900 °C, παρά την πλήρη διάσπασή της οδηγηθήκαμε στην απόθεση σημαντικών ποσοτήτων άμορφου άνθρακα. Αντίθετα, παρουσία καταλύτη μικτού οξειδίου $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ ευνοήθηκε η διάσπαση των ατμών της ακόμα και στη θερμοκρασία των 650 °C, η οποία έλαβε χώρα ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά του καταλύτη σε μέταλλο.

Σε κάθε περίπτωση ο ρυθμός της διεργασίας εξελισσόταν σε τρία στάδια. Αρχικά παρατηρούσαμε ένα στάδιο υψηλού ρυθμού, το οποίο διαρκούσε για μικρό χρονικό διάστημα και το οποίο αντικατοπτρίζει την ταχύτητα με την οποία τα χημικά είδη του άνθρακα ροφούνται στην επιφάνεια του μετάλλου του καταλύτη και ξεκινά ο σχηματισμός των νανοσωλήνων, ακολουθούσε ένα στάδιο επιβράδυνσης του ρυθμού της απόθεσης, κατά το οποίο εξακολουθεί η ανάπτυξη των νανοσωλήνων άνθρακα, η διάχυση όμως του τελευταίου προς τον καταλύτη δυσχεραίνεται από τον ήδη αποθεθειμένο άνθρακα και τέλος στο τρίτο στάδιο, το βάρος του δείγματος παρέμενε αμετάβλητο, ως αποτέλεσμα της δηλητηρίασης του καταλύτη εξαιτίας της πλήρους κάλυψης όλων των ενεργών του κέντρων.

Επιπρόσθετα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η βέλτιστη θερμοκρασία της διεργασίας αυτής είναι οι 800 °C, θερμοκρασία στην οποία μεγιστοποιείται τόσο ο αρχικός ρυθμός, όσο και το ποσοστό της απόθεσης ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο καταλύτη. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες το προϊόν ήταν μίγμα πολυφλοιϊκών και μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Η βέλτιστη συγκέντρωση ατμών αιθανόλης στο μίγμα της απόθεσης αποδείχθηκε πως ήταν η 3%, με την οποία επετεύχθη σχετικά σταδιακή κάλυψη των ενεργών κέντρων, αλλά και διατήρηση της ενεργότητας του καταλύτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οδηγώντας μάλιστα και στο σχηματισμό μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων διαμέτρων 0.81 και 1.04 nm.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στην αιθανόλη παρατηρήσαμε πως η παρατεταμένη έκθεση του καταλύτη στους ατμούς της οδηγεί όπως ήταν αναμενόμενο στην αύξηση του ποσού του αποθεθειμένου άνθρακα, η οποία όμως δεν είναι ανάλογη του χρόνου μετά την πρώτη ώρα της διεργασίας, γεγονός που αποδίδεται στην κάλυψη της πλειοψηφίας των ενεργών καταλυτικών κέντρων κατά το χρονικό διάστημα αυτό από νανοσωλήνες άνθρακα.

Μεθανόλη

Στη συνέχεια εξετάστηκε η μεθανόλη ως πιθανή πηγή του άνθρακα. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων καταλήξαμε και πάλι στο συμπέρασμα πως η παρουσία του καταλύτη είναι αναγκαία για την διάσπασή της, η οποία δεν επιτυγχάνεται θερμικά ακόμα και στην υψηλότερα εξεταζόμενη θερμοκρασία των 800 °C. Αντίθετα, παρουσία του καταλύτη μικτού οξειδίου

$\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ η μεθανόλη διασπάται προς μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και υδρογόνο στο θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 550 και 800 °C, που εξετάστηκε, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του καταλύτη σε μέταλλο.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη πηγή άνθρακα η διεργασία εξελίσσεται εμφανίζοντας ένα σταθερό αλλά μικρό ρυθμό απόθεσης, ανεξάρτητα από την θερμοκρασία και την σύσταση του καταλύτη. Τόσο ο ρυθμός όσο και το ποσοστό της απόθεσης μεγιστοποιούνται στη θερμοκρασία των 700 °C, καθιστώντας την βέλτιστη ως προς τις παραμέτρους αυτές, οδηγώντας όμως στην παραγωγή πολυφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα. Αν όμως το επιθυμητό προϊόν είναι οι μονοφλοϊκοί νανοσωλήνες τότε βέλτιστη είναι η θερμοκρασία των 550 °C. Επετεύχθη συνεπώς η παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα με διαμέτρους που κυμαίνονται μεταξύ 0.77 και 1.36 nm, σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Συγκεντρωτικά, σε ότι αφορά στις πιθανές πηγές του άνθρακα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αποδοτικότερη είναι η αιθανόλη, από τους ατμούς της οποίας με κατάλληλη ρύθμιση και των υπολοίπων πειραματικών συνθηκών μπορούμε να προωθήσουμε την παραγωγή σημαντικής καθαρότητας είτε πολυφλοϊκών είτε μονοφλοϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

7.1.2 Ο ρόλος του καταλύτη στη διεργασία

Η μελέτη συνεχίστηκε με την ανάπτυξη διαφορετικών καταλυτών ως προς το είδος και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους, με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου τους στην διεργασία, αλλά και την διερεύνηση της επίδρασης των ιδιοτήτων τους σε αυτή. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι τα ακόλουθα:

Σύσταση Καταλύτη

Παρασκευάστηκαν 13 διαφορετικοί, ως προς την σύστασή τους, μικτοί καταλύτες οξειδίων $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$. Παρατηρήσαμε πως όταν ο καταλύτης αποτελείται αποκλειστικά από το υπόστρωμα (Al_2O_3), τότε δεν λαμβάνει χώρα απόθεση, αποτέλεσμα της απουσίας ενεργών καταλυτικών κέντρων μετάλλου. Απόθεση αρχίζει να παρατηρείται καθώς η περιεκτικότητα σε μέταλλο αυξάνεται, είναι όμως πολύ χαμηλή για περιεκτικότητες $\leq 5\%$ Fe_2O_3 , ενώ αυξάνει ραγδαία καθώς η περιεκτικότητα του οξειδίου του μετάλλου ξεπερνά εκείνη του υποστρώματος.

Το μέγιστο ποσοστό απόθεσης λαμβάνεται όταν ο καταλύτης 85% Fe_2O_3 χρησιμοποιήθηκε, ως βέλτιστη σύσταση όμως καταλύτη θεωρούμε το 75% Fe_2O_3 , οπότε και επετεύχθη ο μέγιστος λόγος του άνθρακα που παράχθηκε προς τη μάζα του μετάλλου του καταλύτη. Μάλιστα η έκθεσή του σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C οδήγησε στην παραγωγή πολυφλοϊικών, αλλά και μονοφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα με διαμέτρους 0.81 και 1.04 nm.

Το περισσότερο ομοιογενές υλικό νανοσωλήνων παράχθηκε όταν ο καταλύτης 60% Fe_2O_3 αποτέλεσε την καταλυτική κλίνη του πειράματος, πρόκειται όμως αποκλειστικά για πολυφλοϊικούς νανοσωλήνες, με λίγες ατέλειες στη δομή τους.

Η πραγματοποίηση πειραμάτων με καταλύτη που αποτελούνταν αποκλειστικά από το οξείδιο του μετάλλου (100% Fe_2O_3) οδήγησε στην απόθεση σημαντικής ποσότητας άνθρακα, δεν πρόκειται όμως για νανοσωλήνες. Έτσι οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως η παρουσία του υποστρώματος είναι επίσης αναγκαία, αφού συμμετέχει τόσο στην διάσπαση της πηγής του άνθρακα, όσο και στην διασπορά των μεταλλικών σωματιδίων.

Μέθοδος Παρασκευής Καταλύτη

Στην συνέχεια, γνωρίζοντας ότι το μέγεθος του καταλυτικού σωματιδίου είναι μία καθοριστική παράμετρος όχι μόνο ως προς το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και ως προς τον τρόπο εξέλιξης της διεργασίας (μεγαλύτερα καταλυτικά σωματίδια δυσχεραίνουν την διάχυση του άνθρακα μέσα από αυτά), πραγματοποιήσαμε πειράματα σε καταλύτες ίδιας σύστασης, αλλά παρασκευασμένους με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο καταλύτης που προκύπτει είναι περισσότερο κρυσταλλικός όταν εμπορικοί φορείς αλούμινας χρησιμοποιούνται, και ευνοείται ο σχηματισμός ενός μίγματος πολυφλοϊικών και μονοφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα. Το μέγιστο όμως ποσοστό απόθεσης επιτυγχάνεται όταν ο καταλύτης παρασκευάζεται με απότομη θέρμανση, οπότε και λαμβάνει χώρα καλύτερη διασπορά του μετάλλου στην αλούμινα, καθυστερώντας την συσσωμάτωση των μεταλλικών σωματιδίων και κατ' επέκταση την δηλητηρίαση του καταλύτη λόγω της παρατεταμένης έκθεσής του σε υψηλή θερμοκρασία. Ένας τέτοιος καταλύτης όμως οδηγεί στην παραγωγή μεγάλης ποσότητας, αλλά μόνο πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα.

Φορέας

Έχοντας ήδη αποδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξης του μετάλλου στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του υποστρώματος. Για την μελέτη αυτής της παραμέτρου παρασκευάστηκαν καταλύτες με την ίδια περιεκτικότητα μετάλλου, αλλά με τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα. Οι φορείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι η αλούμινα, που ήδη είχε χρησιμοποιηθεί και στις προηγούμενες σειρές πειραμάτων, η σίλικα, η οποία λόγω της μεγάλης ειδικής της επιφάνειας ευνοεί την καλύτερη διασπορά του καταλύτη, αλλά και η ζirkονία και η μαγνησία, που αναφέρεται πως εύκολα μπορούν να απομακρυνθούν από το τελικό προϊόν.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πως ο σχηματισμός νανοσωλήνων άνθρακα ευνοείται όταν η αλούμινα χρησιμοποιείται ως φορέας, γεγονός που αποδίδεται στην διπλή της δράση, αφού λειτουργεί και ως φορέας για την διασπορά του μετάλλου, αλλά και ενισχύει την διάσπαση της αιθανόλης.

Έχοντας, συνεπώς, καταλήξει στο συμπέρασμα πως η αλούμινα αποτελεί το καλύτερο καταλυτικό υπόστρωμα για την συγκεκριμένη πηγή άνθρακα εξετάστηκαν έξι τύποι της, που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την οξύτητα, αλλά και την επιφάνειά τους. Παρατηρήθηκε πως το μεγαλύτερο ποσοστό απόθεσης επιτυγχάνεται όταν η αλούμινα παράγεται από το ένυδρο νιτρικό αλουμίνιο, η οποία έχει παρόμοια συμπεριφορά με την όξινη αλούμινα, από την οποία επίσης προκύπτουν νανοσωλήνες άνθρακα με καθαρότητα που φθάνει το 81%. Και στις δύο περιπτώσεις μάλιστα παράγονται και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες διαμέτρων μεταξύ 0.79 και 1.04 nm.

Διμεταλλικοί Καταλύτες

Έχοντας ήδη εξετάσει τον ρόλο του μετάλλου και του υποστρώματος στην διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα θελήσαμε να μελετήσουμε την πιθανή επίδραση που θα είχε σε αυτήν η παρουσία ενός ακόμα μετάλλου στον καταλύτη. Έτσι παρασκευάστηκαν δύο ακόμα καταλύτες που στον πρώτο είχε προστεθεί νικέλιο και στον δεύτερο μολυβδένιο. Από τα αποτελέσματα καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως το νικέλιο στον καταλύτη οδηγεί σε αύξηση των ενεργών καταλυτικών κέντρων για τον σχηματισμό νανοσωλήνων, με συνέπεια την επίτευξη πολύ μεγάλου ποσοστού απόθεσης (689%), το οποίο όμως αντιστοιχεί σε πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες.

Αντίθετα, όταν το μολυβδένιο αποτέλεσε το δεύτερο μέταλλο στον καταλύτη, τότε αν και το τελικό ποσοστό απόθεσης δεν ήταν αξιοσημείωτα μεγαλύτερο από εκείνο του μονομεταλλικού, παρήχθησαν και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα, μικρότερης διαμέτρου από εκείνους του μονομεταλλικού, ως αποτέλεσμα της καλύτερης διασποράς μικρότερων σωματιδίων σιδήρου, που επιτυγχάνεται εξαιτίας της παρουσίας του.

Ερυθρά Ιλύς

Ολοκληρώνοντας την μελέτη της επίδρασης διαφόρων καταλυτικών συστημάτων στη διεργασία παραγωγής των νανοσωλήνων άνθρακα, εξετάστηκε εάν ένα παραπροϊόν της μεταλλουργικής βιομηχανίας, περιβαλλοντικά μη φιλικό, θα μπορούσε να αποτελέσει το καταλυτικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη των υλικών αυτών. Από τα αποτελέσματα οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μάλιστα με ικανοποιητικά ποσοστά απόθεσης πολυφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα και για τις δύο εξεταζόμενες πηγές άνθρακα.

7.1.3 Ο ρόλος του υδρογόνου στη διεργασία

Από τα μέχρι τώρα πειράματα έχουμε οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως της απόθεσης του άνθρακα προηγείται ένα στάδιο αναγωγής του καταλύτη, που προκαλείται από την ίδια την πηγή του άνθρακα και που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεταλλικών σωματιδίων, τα οποία στη συνέχεια αποτελούν το κέντρο πυρηνοποίησης για την ανάπτυξη των νανοσωλήνων. Έτσι στο τελευταίο Κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της εργασίας αυτής μελετήθηκε η επίδραση ενός ισχυρού αναγωγικού, όπως το υδρογόνο, σε διάφορα στάδια της διεργασίας, τόσο στην εξέλιξή της, όσο και στο είδος των προϊόντων.

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η παρουσία του υδρογόνου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διεργασίας επιδρά θετικά στην τελευταία, ως αποτέλεσμα της αναγωγής του αιματίτη, είτε προς μαγνητίτη ή βουσιτίτη, είτε ακόμα προς μεταλλικό σίδηρο, που θεωρούνται ενεργότερες καταλυτικές φάσεις από τον αιματίτη, για τον σχηματισμό των νανοσωλήνων.

Η πληρέστερη αναγωγή λαμβάνει χώρα όταν το υδρογόνο χρησιμοποιείται τόσο για να προανάξει τον καταλύτη, όσο και κατά την διάρκεια της απόθεσης, δημιουργώντας και διατηρώντας έτσι περισσότερα ενεργά κέντρα, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του αποτεθειμένου

άνθρακα. Το συμπέρασμα αυτό είναι ανεξάρτητο από την περιεκτικότητα του καταλύτη σε μέταλλο, η οποία επηρεάζει μόνο το είδος των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα. Ενδεικτικά, να επισημάνουμε πως υπό τις συνθήκες αυτές και στην περίπτωση του καταλύτη με την υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο, το τελικό προϊόν είχε καθαρότητα που ξεπερνούσε το 90%, ενώ απαρτιζόταν από πολυφλοιϊκούς, αλλά και μονοφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στο γεγονός ότι πολύ μικρής διαμέτρου μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα παρήχθησαν (0.45 nm), που προσεγγίζουν το κατώτατο βιβλιογραφικά αναφερόμενο επιτρεπόμενο όριο των 0.4 nm.

Θερμοκρασία αναγωγής

Αναζητώντας τις συνθήκες εκείνες που οδηγούν στην πιο πλήρη μετατροπή του οξειδίου σε μέταλλο εξετάσαμε την επίδραση διαφορετικών θερμοκρασιών αναγωγής από 5% υδρογόνο, η οποία διήρκεσε για 1 h και στην συνέχεια ακολούθησε απόθεση από ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Από τα αποτελέσματα οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως σε χαμηλή θερμοκρασία αναγωγής, 400 °C, ο αιματίτης ανάγεται μερικώς προς μαγνητίτη, φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα και στην λίγο υψηλότερη θερμοκρασία των 500 °C. Καθώς η θερμοκρασία αναγωγής αυξάνει περισσότερο (600 °C) εκτός από μαγνητίτη, ο αιματίτης ανάγεται και προς βουσίτη, ενώ στις πιο υψηλές θερμοκρασίες των 700 °C και 800 °C πληρέστερη αναγωγή του καταλύτη λαμβάνει χώρα με τον σχηματισμό και μεταλλικού σιδήρου. Αυτό είναι και η αιτία που στην υψηλότερη θερμοκρασία επετεύχθησαν και τα βέλτιστα ποσοστά απόθεσης άνθρακα. Ο χαρακτηρισμός των προϊόντων έδειξε πως ανεξάρτητα από την θερμοκρασία αναγωγής παρήχθησαν κυρίως πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα, ενώ στους 800 °C και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες εντοπίστηκαν με διαμέτρους μεταξύ 0.56 και 1.03 nm.

Ποσοστό υδρογόνου κατά την προαναγωγή του καταλύτη

Με σκοπό να ευνοηθεί ακόμα περισσότερο η αναγωγή του καταλύτη στην θερμοκρασία των 800 °C εξετάστηκαν διαφορετικές περιεκτικότητες του αναγωγικού κατά το στάδιο αυτό. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αύξησή του δεν επιδρά θετικά στην διεργασία οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως η μικρότερη περιεκτικότητα σε υδρογόνο (5%) βοηθά στην σταδιακή αναγωγή του

αιματίτη, όχι μόνο του επιφανειακού, αλλά και των κατώτερων στρωμάτων, αντίθετα με ότι συμβαίνει όταν μεγάλες συγκεντρώσεις υδρογόνου χρησιμοποιούνται, οπότε και η ταχύτατη αναγωγή του οξειδίου δημιουργεί ένα επιφανειακό στρώμα μετάλλου, που στην συνέχεια παρεμποδίζει την διάχυση του υδρογόνου προς το εσωτερικό του καταλύτη για την συνέχιση της αναγωγής του. Ανεξάρτητα από την σύσταση του μίγματος αναγωγής σε υδρογόνο όμως το προϊόν μας ήταν νανοσωλήνες, μίγμα πολυφλοιϊκών και μονοφλοιϊκών, οι οποίοι βέβαια διαφέρουν ως προς την κρυσταλλικότητα και την διάμετρό τους.

Ποσοστό υδρογόνου κατά την απόθεση

Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή μελετήθηκε ένας ακόμα τρόπος που ενδέχεται να ευνοεί την αναγωγή του καταλύτη. Έτσι μελετήθηκε η επίδραση που θα είχε στη διεργασία η αύξηση της περιεκτικότητας του υδρογόνου στο μίγμα της απόθεσης.

Εξετάστηκαν συγκεντρώσεις υδρογόνου που κυμάνθηκαν μεταξύ 5 και 45.7%, ως προς το συνολικό αέριο μίγμα και παρατηρήθηκε πως το τελικό ποσοστό απόθεσης άνθρακα αυξάνει με αύξηση της συγκέντρωσης υδρογόνου, ένδειξη ότι ευνοείται η συνεχής αναγωγή του καταλύτη και η διατήρηση της ενεργότητάς του. Μάλιστα όταν 45.7% υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε τότε το ποσοστό της απόθεσης έφθασε το 950% μετά από περίπου 3 h διάρκειας της διεργασίας, οδηγώντας όμως, αποκλειστικά, σε πολυφλοιϊκούς νανοσωλήνες άνθρακα.

7.2 Προτάσεις για μελλοντική εργασία

Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με κάποιες προτάσεις από μέρους της συγγραφέως για πιθανές εργασίες που μπορούν να λάβουν χώρα προκειμένου να εμπλουτιστούν, αλλά και να εξελιχθούν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μέσα από τα αυτά τα πειράματα.

Έτσι, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια κλιμάκωσης μεγέθους των αποτελεσμάτων του καταλύτη με την βέλτιστη περιεκτικότητα, καθώς και τις βέλτιστες συνθήκες απόθεσης, με σκοπό την επίτευξη αυξημένης παραγωγής, κυρίως μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα.

Μια τέτοια μελέτη θα ήταν σκόπιμο να γίνει σε συνδυασμό και με μεταβολές στο χρόνο παραμονής του αερίου αντιδρώντος μίγματος της αλκοόλης, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη εκμετάλλευση του

προσφερόμενου από την αλκοόλη άνθρακα, αλλά και ταυτόχρονα μείωση της συνολικής διάρκειας της διεργασίας εμποδίζοντας τον σχηματισμό νανοσωλήνων με πολλά τοιχώματα, αλλά και ατελειών στη δομή τους.

Επιπρόσθετα, με στόχο την βελτίωση του ποσοστού και της καθαρότητας των παραγόμενων νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και την στοχευμένη παραγωγή μονοφλοιϊκών με διαφορετικές διαμέτρους, θα μπορούσαμε να παρασκευάσουμε με διαφορετικούς τρόπους τα μικτά οξείδια του σιδήρου και του αλουμινίου, αλλά και να μελετήσουμε διαφορετικούς συνδυασμούς φορέων (π.χ. ζεόλιθος) και μετάλλων (π.χ. κοβάλτιο).

Ακόμα, στην παραγωγική διαδικασία θα μπορούσε να προστεθεί και αμμωνία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανάξει τον καταλύτη, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί την ανάπτυξη λεπτότοιχων πολυφλοιϊκών ή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων άνθρακα, αλλά και ευθύγραμμων. Επίσης, ως μίγμα με την πηγή του άνθρακα οδηγεί στην παραγωγή χημικά τροποποιημένων με αμινομάδες νανοσωλήνων άνθρακα, προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν την διασπορά τους σε εποξικές ρητίνες.

Τέλος, προκειμένου να επεκταθούν τα συμπεράσματά μας σχετικά με τον μηχανισμό που λαμβάνει χώρα κατά την ανάπτυξη των νανοσωλήνων θα ήταν επιθυμητή η in-situ μελέτη της απόθεσης με φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης (TEM). Η τελευταία μέθοδος χαρακτηρισμού μάλιστα είναι αναγκαία προκειμένου να αποδειχθεί αναντίρρηση η παραγωγή μονοφλοιϊκών νανοσωλήνων.

Παράρτημα

Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης

Σχήμα 4.19: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Σχήμα 4.20: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Σχήμα 4.21: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 650, 700, 800 και 900 °C.

Σχήμα 4.23: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.24: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.25: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 700 και 800 °C.

Mag = 2.00 K X
10μm

EHT = 15.00 kV
WD = 5 mm
Signal A = InLens

Date :24 Jan 2008
Time :12:31:17
Noise Reduction = Pixel Avg.

FORTH/ICE-HT
LEO SUPRA 35VP

Mag = 2.00 K X
10μm

EHT = 15.00 kV
WD = 4 mm
Signal A = InLens

Date :24 Jan 2008
Time :12:23:54
Noise Reduction = Pixel Avg.

FORTH/ICE-HT
LEO SUPRA 35VP

Σχήμα 4.26: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.27: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.28: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης περιεκτικότητας 1.5, 3 και 6% σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 800 °C.

Σχήμα 4.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800°C για 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.31: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800 °C για 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.32: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών αιθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 800 °C για 20 min, 1 h και 3 h.

Σχήμα 4.49: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3 / \text{Al}_2\text{O}_3$: 3/1 στους 550, 700 και 800 °C.

Mag = 10.00 K X

1μm

EHT = 15.00 kV

WD = 5 mm

Signal A = InLens

Date :24 Jan 2008

Time :12:41:09

Noise Reduction = Line Avg

FORTH/ICE-HT

LEO SUPRA 35VP

Mag = 10.00 K X

1μm

EHT = 15.00 kV

WD = 6 mm

Signal A = InLens

Date :23 Jan 2008

Time :13:35:18

Noise Reduction = Pixel Avg.

FORTH/ICE-HT

LEO SUPRA 35VP

Σχήμα 4.50: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 550, 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.51: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ στους 550, 700 και 800 °C.

Σχήμα 4.54: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.55: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 4.56: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης υλικών που παρήχθησαν μετά από απόθεση ατμών μεθανόλης σε καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ στους 550 και 700 °C.

Σχήμα 5.4: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών με την διαφορετική περιεκτικότητα σε μέταλλο σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.11: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.12: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών C1, C2, C3 και C4 σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.17: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα, σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Mag = 10.00 K X
2µm

EHT = 15.00 kV
WD = 5 mm
Signal A = InLens

Date :19 Feb 2008
Time :16:55:48
Noise Reduction = Line Avg

FORTH/ICE-HT
LEO SUPRA 35VP

Mag = 10.00 K X
1µm

EHT = 15.00 kV
WD = 4 mm
Signal A = InLens

Date :19 Feb 2008
Time :15:13:51
Noise Reduction = Line Avg

FORTH/ICE-HT
LEO SUPRA 35VP

Σχήμα 5.24: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικό υπόστρωμα αλούμινας, σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.29: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.31: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του μονομεταλλικού καταλύτη Fe-Al και των διμεταλλικών Fe-Al-Ni και Fe-Al-Mo σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C.

Σχήμα 5.34: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση της ερυθράς ιλύος σε ατμούς μεθανόλης και αιθανόλης στους 700 °C.

Σχήμα 6.5: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$ υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση και (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Mag = 10.00 K X

1μm

EHT = 15.00 kV

WD = 4 mm

Signal A = InLens

Date :19 Feb 2008

Time :18:46:28

Noise Reduction = Line Avg

FORTH/ICE-HT

LEO SUPRA 35VP

Mag = 10.00 K X

1μm

EHT = 15.00 kV

WD = 5 mm

Signal A = InLens

Date :19 Feb 2008

Time :18:21:40

Noise Reduction = Pixel Avg.

FORTH/ICE-HT

LEO SUPRA 35VP

Σχήμα 6.6: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση και (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Σχήμα 6.7: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/7$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση και (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Σχήμα 6.8: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση και (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Σχήμα 6.9: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση και (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Σχήμα 6.10: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (a) Απουσία H_2 , (b) H_2 στο μίγμα της απόθεσης, (c) H_2 πριν την απόθεση και (d) H_2 και πριν και κατά την διάρκεια της απόθεσης

Σχήμα 6.20: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.21: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.22: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Σχήμα 6.28: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Σχήμα 6.29: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους $800\text{ }^\circ\text{C}$, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Σχήμα 6.30: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε ατμούς αιθανόλης στους 800 °C, όταν είχε προηγηθεί αναγωγή του από διαφορετικά ποσοστά H_2 .

Σχήμα 6.34: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης χαμηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Σχήμα 6.35: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης μεσαίας μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .

Σχήμα 6.36: Εικόνες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υψηλής μεγέθυνσης των υλικών που παρήχθησαν κατά την έκθεση του καταλύτη $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3:3/1$ σε μίγμα ατμών αιθανόλης και H_2 στους 800 °C, για διαφορετικές περιεκτικότητες H_2 .